



รายงานโครงการวิจัย

การพัฒนาและใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากห้อม  
Development and Utilization of Natural Dyes from  
*Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze

ประนอม ใจอ้าย  
Pranom Chaiai

ปี พ.ศ. 2564



รายงานโครงการวิจัย

การพัฒนาและใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากห้อม  
Development and Utilization of Natural Dyes from  
*Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze

ประนอม ใจอ้าย  
Pranom Chaiai

ปี พ.ศ. 2564

## คำปรารภ (Foreword หรือ Preface)

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มี “ผ้าหม้อห้อม” เป็นสัญลักษณ์ กระบวนการย้อมหม้อห้อมธรรมชาติ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกันมาแต่โบราณ และได้รับความนิยมนอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบา ที่สำคัญผ้าหม้อห้อมมีลักษณะเด่น คือ สวมใส่สบาย รูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่าย สามารถใส่ได้ทุกวัย ปัจจุบันเสื้อหม้อห้อมได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิม และปี 2562 จังหวัดแพร่ ได้ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมเป็นสินค้า GI ทำให้ผู้ประกอบการต้องใช้วัตถุดิบจากห้อมในปริมาณมาก นอกจากจังหวัดแพร่ยังมีจังหวัดอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากห้อม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา และน่าน ใช้ห้อมย้อมผ้าพื้นเมือง และใช้ทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ สบู่ แชมพู ครีмы้อมผม เครื่องสำอาง สมุนไพรลดไข้ และลูกประคบ เป็นต้น ทำให้ขาดวัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว แต่ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในตลาดยังไม่มีหลากหลายตามความต้องการของตลาดยุคใหม่

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทำการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากห้อม เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการย้อมผ้าที่มีประสิทธิภาพ และสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ต่อไป

กรมวิชาการเกษตร

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	1
ผู้วิจัย	2
บทนำ	3
บทคัดย่อ	6
การผลิตวัตถุดิบจากต้นหอมและการย้อมผ้าให้คงทน	
1. อิทธิพลของอุณหภูมิ น้ำ เวลาแช่ใบหอม และปริมาณปูนที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพเนื้อหอม	8
2. การเตรียมน้ำย้อมหอมที่เหมาะสมสำหรับการย้อมผ้า	22
3. จำนวนการย้อมสีหอมต่อความคงทนของสีต่อแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม	38
4. การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยหอม	49
การผลิตสีย้อมหอมเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	
5. อิทธิพลของสังกะสีในการผลิตเนื้อหอมให้ได้สีย้อมที่มีคุณภาพ	64
6. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหอมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดหอม	80
7. การพัฒนาครีมย้อมผมจากหอม	98
บทสรุปและข้อเสนอแนะ	117
บรรณานุกรม	119
ภาคผนวก	128

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกหอม และผู้ประกอบการผลิตผ้าหม้อห้อม และผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองภาคเหนือตอนบนที่ให้ความร่วมมือและคอยสนับสนุนในการดำเนินงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์ทดสอบคุณภาพผ้า ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ช่วยวิเคราะห์ความคงทนของผ้า ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ของกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และแปรรูปผลิตผลเกษตรทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จ

ประจักษ์

ประนอม ใจอ้าย  
กุมภาพันธ์ 2565

กรมวิชาการเกษตร

## ผู้วิจัย

ประนอม ใจอ้าย นราทร สุขวิเสส	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร	นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการ เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
สุทธิณี เจริญคิด พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย อังคณา พวงเงินมาก	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

กรมวิชาการเกษตร

## บทนำ

ต้นหอมเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการย้อมผ้าหม้อหอม จังหวัดแพร่ได้พัฒนาส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อหอมอย่างต่อเนื่อง จนทำให้มีการขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ การสกัดอินดิโกจากใบหอม คือ การตัดวัตถุดิบที่สดเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วใส่ถุงผ้า หมักด้วยน้ำในถุงที่มีฝาปิดมิดชิดเป็นระยะเวลา 1 วัน ได้ตะกอนสีประมาณ 0.005 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักใบสด 1 กรัม วิธีนี้ยังสามารถกำจัดกากวัตถุดิบที่เหลือจากการหมักได้ง่าย ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการหมักได้ สารสีที่สกัดได้จากใบคราม และใบหอมเป็นสารอัลคาลอยด์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารสีน้ำเงินและแดง สารสีน้ำเงิน คือ อินดิโก และสารสีแดง คือ อินดิรูบิน ซึ่งมีปริมาณเป็น 6.8 เท่าของอินดิโก และมีความคงทนในบรรยากาศมากกว่า (นิตยา, 2544) ใบของต้นหอมและต้นครามมีสารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) ซึ่งสามารถละลายน้ำได้แต่ไม่มีสี อินดิแคนเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxy) เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นสารคราม (Indigo) หรือเรียกว่า หม้อมเปียกหรือครามเปียก สารครามมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในด่าง ดังนั้นการก่หม้อสำหรับย้อมครามจึงต้องมีการปรับสภาพในหม้อให้สมดุล เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิและปริมาณสารคราม ในสภาวะที่เหมาะสม สารครามจะถูกรีดิวส์ให้เป็นลิวโคอินดิโก (Leucoindigo หรือ White indigo) ซึ่งมีสีเหลืองและละลายน้ำได้ โดยลิวโคอินดิโกจะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อลิวโคอินดิโกที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้า นั้นสัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) เป็นการทำให้หม้อหอมด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของชาวไทยพวนด้วยการทอผ้าฝ้ายโดยใช้กึ่งมือพื้นบ้านหรือเย็บด้วยมือทั้งตัวหรือเย็บด้วยจักร แล้วย้อมด้วยน้ำครามจากต้นหอม การทำเสื้อหม้อหอมแบบดั้งเดิมมีความยุ่งยากที่ขั้นตอนการจัดทำสีย้อมจากต้นหอม แต่หลังจากที่มีการจัดเตรียมสีย้อมที่ได้จากต้นหอมไว้ในโถงเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการย้อมจะทำได้ง่าย (อุดม, 2548) ข้อดีของสีธรรมชาติ คือ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ย้อม ผู้บริโภค และน้ำสีที่เหลือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ข้อจำกัดของสีธรรมชาติ ได้แก่ ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและไม่สามารถผลิตสีตามที่ต้องการได้ สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงน้อย (โครงการฝ้ายแกมไหม, 2546) การย้อมฝ้ายด้วยครามและหม้อมันนั้นใช้วิธีย้อมเย็น การเตรียมสีจากครามและหม้อมันในทุกแห่งใช้วิธีหมักในน้ำด่าง ตีเป็นฟองเพื่อให้ทำปฏิกิริยากับก๊าซออกซิเจน จนได้ตะกอนสีน้ำเงินดำแยกเก็บไว้ใช้ย้อมต่อไป หรือจะเริ่มจากตะกอนครามหรือหม้อมันที่หมักแล้วผสม น้ำด่างซีเถ่าปูนขาว และใบส้มป่อยบด นำฝ้ายมาทุบแช่น้ำและชুবน้ำแป้ง ขยำกับน้ำย้อม บิดตาก และย้อมหลายๆ ครั้ง แล้วตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสกัดสีจากหม้อมันนั้น หม้อมันจะให้อินดิโก้มาก แต่ถ้าเป็นหม้อมันสดจะมีอินดิโก้น้อย อาจอยู่ในรูปอินดิแคนและสารอินปนออกมา (สุริย์และคณะ, 2543)

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มี “ผ้าหม้อหอม” เป็นสัญลักษณ์ กระบวนการย้อมผ้าหม้อหอมธรรมชาติเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นกันมาแต่โบราณ และได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นผ้าฝ้ายที่มีความทน เนื้อผ้ามีน้ำหนักเบา ที่สำคัญผ้าหม้อหอมมีลักษณะเด่น คือ สามารถดูดซับแสงยูวีได้ ทำให้สวมใส่สบาย รูปแบบของการตัดเย็บเป็นแบบเรียบง่าย สามารถใส่ได้ทุกวัยปัจจุบันเสื้อ หม้อหอมได้รับการพัฒนารูปแบบให้หลากหลายยิ่งกว่าเดิม และปี 2562 จังหวัดแพร่ได้ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อหอมเป็นสินค้า GI ผู้ประกอบการมีความต้องการใช้วัตถุดิบจากหม้อมันในปริมาณมาก แต่การผลิตหม้อมันของเกษตรกรยังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังประสบกับปัญหาหลายๆ อย่าง ได้แก่ มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ปลูก ต้องมีสภาพอากาศชุ่มชื้น ใกล้เคียงน้ำมีแสงรำไร ดังนั้นจึงได้ทำการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม้อมันในพื้นที่ที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการผลิตหม้อมันที่เหมาะสมกับเกษตรกรในพื้นที่ และขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ต่อไป

ต้นห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze อยู่ในวงศ์ Acanthaceae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ห้อม ห้อมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอนเรียกครามดอย น่านเรียกห้อมเมือง ห้อมหลวง และที่เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกห้อมน้อย ส่วนที่ให้สี คือ ส่วนใบได้สีน้ำเงิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงสูงถึง 1 เมตร ลำต้นและเหง้า รูปทรงกระบอก บริเวณข้อโพงพอง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีกว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 5-16 เซนติเมตร ขอบใบหยัก ฟันเลื่อยละเอียด ดอกเป็นช่อออกตามซอกใบและกึ่ง รูปทรงคล้ายระฆัง ดอกสีม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด โคนกลีบเล็กน้อย ผลเวลาแห้งแตกได้เมล็ดแบนสีน้ำตาล การขยายพันธุ์ ใช้กิ่งชำ แยกหน่อ หรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ และจะเติบโตได้ดีในที่มีแสงรำไรมีความชื้นสูง (กองบรรณาธิการ, 2544)

สำรวจและเก็บรวบรวมต้นห้อมได้ 5 แหล่งปลูก ได้แก่ บ้านนาตอง หมู่ 9 ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองจังหวัดแพร่, บ้านสองพี่น้อง หมู่ 5 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บ้านธาตุสบแวน หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบ้านช่างเคิ่ง ตำบลต่อเรือ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นำต้นห้อมมาขยายพันธุ์ โดยวิธีการปักชำ ดูแลรักษาในโรงเรือนที่คลุมด้วยตาข่ายพรางแสงระดับ 70 เปอร์เซ็นต์ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ บันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ได้จำแนกชนิดของต้นห้อมตามลักษณะภายนอก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ห้อมชนิดใบใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze ได้แก่ สายพันธุ์แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ และพะเยากลุ่มที่ 2 ห้อมชนิดใบเล็กชื่อวิทยาศาสตร์ *Strobilanthes* sp. ได้แก่ สายพันธุ์นาตอง และเชียงคำ (วิภาดา และคณะ, 2556)

การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของห้อมโดยปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ำ ให้อุณหภูมิ กำจัดวัชพืช บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตระยะ 3, 6 และ 9 เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อห้อมอายุ 10 เดือน พบว่าทุกระยะการเจริญเติบโต ห้อมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตสูงที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ความสูง และขนาดทรงพุ่ม และยังพบว่าผลผลิตห้อมสดเนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโก สูงที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการปลูกห้อมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง ควรปลูกห้อมในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ (มณฑิราและคณะ 2560)

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวห้อมที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห้อม ให้มีคุณภาพเก็บเกี่ยวอายุ 5 6 7 8 9 10 และ 11 พบว่าห้อมที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 5 เดือน ถึง 11 เดือน ให้ผลผลิตสดต่อไร่ 2,059-4,592 กิโลกรัม โดยอายุการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง คือ 9 เดือน รองลงมา ได้แก่ 10 และ 11 เดือน ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าอายุการเก็บเกี่ยว 5-8 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ให้ผลผลิตเนื้อห้อมมากที่สุด 9 เดือน รองลงมา ได้แก่ 10 และ 11 เดือน พบปริมาณสารอินดิโกในเนื้อห้อมสูง เมื่ออายุตั้งแต่ 8-11 เดือน (ประนอมและคณะ 2560)

การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บใบห้อมเพื่อผลิตเนื้อห้อม พบว่าระยะออกดอก หรือต้นห้อมอายุ 10 เดือนหลังปลูก ให้ผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโกสูงกว่าห้อมที่เก็บเกี่ยวในระยะก่อนออกดอก (อายุ 6 เดือนหลังปลูก) และระยะหลังออกดอก (อายุ 12 เดือนหลังปลูก) และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-11.00 นาฬิกา ซึ่งห้อมที่เก็บในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลผลิตห้อมสดเนื้อห้อม สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ส่วนปริมาณสารอินดิโกที่ได้ก็ไม่แตกต่างกับห้อมที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 13.00-14.00 นาฬิกา และ 17.00-18.00 นาฬิกา (มณฑิราและคณะ 2560)

การวิจัยและพัฒนาเครื่องมือกวนน้ำห้อม เพื่อลดกระบวนการทำห้อมเปียกแบบใช้แรงงานจากคน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที ทำให้เกิดการเมื่อยล้า และการตีไม่สม่ำเสมอส่งผลต่อห้อมเปียกที่ได้ งานวิจัยนี้มีการศึกษาทดสอบและพัฒนาเครื่องมือกวนน้ำห้อมโดยมีหลักการแบบตีขึ้น-ลง ความเร็วในการตีคงที่ 200 ครั้งต่อนาที ประกอบด้วย 4 ส่วนหลักคือ 1) ชุดหัวตี เป็นรูปทรงกรวยคว่ำหน้ากว้าง 100 มิลลิเมตร ยาว 300 มิลลิเมตร



ทำจาก ท่อ PVC ขนาด 25 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร มาผ่าเป็น 7 ซี่ แล้วนำเส้นหวายมาถัก 2) ชุดเครื่องตี ขึ้น-ลง มีช่วงชัก 5 ระดับ คือ 100, 125, 150, 175 และ 200 มิลลิเมตร โดยมีจานหมุนขนาด 200 มิลลิเมตร และ แกนตี ขนาด 12.5 มิลลิเมตร 3) ชุดปรับระดับ ใช้แกนตีเลื่อนปรับ ขึ้น-ลง ได้ 300 มิลลิเมตร และ 4) ชุดถ่ายทอด กำลังโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นกำลัง ทำงานที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที จากผลการ ทดสอบพบว่า ใช้เวลาตีน้ำหอม 10 นาที ได้ปริมาณเนื้อหอม 17.73 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก้ 4.54 ในขณะที่ใช้ แรงงานคนใช้เวลา 37.08 นาที ได้ปริมาณเนื้อหอม 7.30 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก้ 1.53 นั้น หมายถึง เครื่องต้นแบบดังกล่าว สามารถทำงานได้เร็วกว่าคน 3.7 เท่า ได้ปริมาณเนื้อหอมมากกว่า 2.43 เท่า และได้ปริมาณ สารอินดิโก้ 2.97 เท่า โดยเครื่องดังกล่าวมีราคาประมาณ 20,000 บาท โดยมีจุดคุ้มทุน อยู่ที่การทำงาน 325.6 กิโลกรัม (หอมสด) ต่อปี (สนองและคณะ, 2556)

ผลงานวิจัยตั้งแต่ปี 2554-2558 ได้สายพันธุ์หอมจากแหล่งต่างๆ พันธุ์หอมที่เหมาะสมและเจริญเติบโตดี ในพื้นที่จังหวัดแพร่ และเทคโนโลยีด้านการผลิต ได้แก่ การปลูก ระยะเวลาปลูกที่เหมาะสม เทคนิคการตัดแต่งกิ่ง การ พรางแสง อายุการเก็บเกี่ยว และช่วงเวลาการเก็บใบหอมเพื่อให้ได้เนื้อหอมสูงสุดรวมทั้งได้เครื่องทุ่นแรงใน กระบวนการทำเนื้อหอมแล้ว แต่ยังขาดการนำไปทดสอบในสภาพแปลงของเกษตรกร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำการ ทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหอมที่เหมาะสม ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ เทคโนโลยีการผลิตหอมที่เหมาะสมกับพื้นที่ จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตหอมที่เหมาะสมในภาคเหนือตอนบน การ ประเมินการยอมรับเทคโนโลยี การผลิตหอมของเกษตรกร และนำไปขยายผลสู่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดแพร่พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน ลำปาง และแม่ฮ่องสอนต่อไป

## การพัฒนาและใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากห้อม

ประนอม ใจอ้าย<sup>1</sup> วิมลวรรณ รัตนวิจิตร<sup>2</sup> พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย<sup>1</sup>  
 สุทธิณี เจริญคิด<sup>1</sup> นราทร สุวิเสส<sup>2</sup> อังคนา พวงเงินมาก<sup>3</sup>

### บทคัดย่อ

การย้อมผ้าหม้อห้อม มีการใช้สีสังเคราะห์ทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณภาพ เกษตรกรขาดความรู้ในการผลิตเนื้อห้อม การเตรียมน้ำย้อมห้อม การนำสารสกัดจากห้อมมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาและใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากห้อม ประกอบด้วย การศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิ น้ำ เวลาแช่ใบห้อม และการเติมผงสังกะสีในขั้นตอนการทำเนื้อห้อมให้มีคุณภาพ การเตรียมน้ำย้อมห้อมที่เหมาะสม การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยห้อม จำนวนการย้อมสีห้อมต่อความคงทนของแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม และการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบห้อมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดห้อม ผลการทดลองพบว่า การศึกษาเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห้อม การแช่ใบในน้ำอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง เหมาะสมที่สุดในการผลิตเนื้อห้อม การศึกษาวิธีการผลิตเนื้อห้อม เพื่อให้ได้ผ้าย้อมห้อมที่มีสีน้ำเงินเข้ม คงทนต่อการซักและแสง โดยการเติมผงสังกะสี และสังกะสีออกไซด์ 12 24 และ 36 กรัม และแคลเซียมออกไซด์ 120 กรัม พบว่าการเติมสังกะสีออกไซด์ 36 กรัม มีค่าสีน้ำเงิน (b\*) สูงสุดที่ -21.33 กรรมวิธีที่เติมสังกะสีออกไซด์ 12 และ 24 กรัม ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมมีความคงทนต่อแสงระดับ 4 การศึกษาหาสูตรและวิธีการเตรียมน้ำย้อมที่ได้สีย้อมห้อมจากธรรมชาติที่คุณภาพดีที่สุด ประกอบด้วยเนื้อห้อม 1 กิโลกรัม น้ำต่าง pH 14 ปริมาณ 2 ลิตร และ น้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมมีความคงทนของสีต่อการซักดีที่สุด การศึกษาคุณสมบัติด้านความคงทนของผ้าฝ้ายและผ้าไหม หลังจากย้อมห้อมด้วยจำนวนครั้งที่ต่างกัน พบว่า ความคงทนของสีเพิ่มขึ้นตามจำนวนการย้อม ผ้าฝ้ายย้อมติดสีน้ำเงินเข้มกว่าผ้าไหมที่จำนวนการย้อมเท่ากัน ค่า K/S ของผ้าฝ้ายอยู่ในช่วง 10.26-33.15 ผ้าไหมอยู่ระหว่าง 4.39-15.19 มีความคงทนต่อแสงในระดับ 5 ดี และความทนต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ผ่านการย้อมทุกกรรมวิธีมีการขีดและการเปื้อนติดสีระดับ 5 หรือดีมาก ไม่ขีดตกและไม่เปื้อนติดสี แต่ซักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีการเปื้อนติดสีในผ้าไนลอนในระดับปานกลาง การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยห้อม ด้วยสารช่วยติดที่สกัดจากเปลือกและใบพืช 6 ชนิด ได้แก่ เปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบชี่เหล็ก และใบยูคาลิปตัส แล้วย้อมด้วยห้อม ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมมีความคงทนของสีต่อการซัก ไม่ต่างจากผ้าที่ไม่ใช้สารช่วยติด การใช้สารช่วยติดสีทำให้ความเข้มของสีน้ำเงินลดลง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบห้อมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดห้อม สารสกัดห้อมด้วยเอทานอล สูตรที่เหมาะสมสำหรับแชมพู คือ สารสกัดห้อม 0.4%, 60% SLES 15%, sodium chloride 1%, polyquaternium-44 0.5%, cocamido propyl betain 6%, PEG-120 Methyl Glucose 2%, panthenol 0.5% และสารกันเสีย (Bronidox L) 0.1% การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผสมธรรมชาติจากห้อม โดยทดสอบการติดสีผสมของผงห้อมและสารสกัดสีจากห้อมในรูปอินดิโกและอินดิโกคาร์มิน พบว่าผงห้อมสามารถย้อมเส้นผมได้สีน้ำตาลที่เข้มกว่าการย้อมด้วยผงเทียนกิ่ง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผสมจากผงห้อมและการผสมผงเทียนกิ่งทำให้ย้อมมีสีเข้มขึ้น โดยครีมย้อมผมที่มีส่วนผสมของผงห้อมและผงเทียนกิ่งอัตรา 3 ต่อ 1 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ได้มีความคงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น โดยการย้อมผมทิ้งไว้นาน 45 นาทีขึ้นไปจะได้สีผมที่มีความเข้มของสีมากที่สุด

**คำสำคัญ** ห้อม สารอินดิโก เนื้อห้อม เทคโนโลยีการผลิต

<sup>1</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

<sup>2</sup> กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<sup>3</sup> สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

## Development and Utilization of Natural Dyes from *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze

Pranom Chaiai<sup>/12</sup> Wimonwan Wattanawichit<sup>/2</sup> Panpimon Suriyapromchai<sup>/1</sup>  
Sutthinee Charoenkid<sup>/1</sup> Narathon Sukwises<sup>/2</sup> Ungkana POUNGNGENMAK<sup>/3</sup>

### Abstract

The application of chemical agents has many effects on Mor Hom's clothing production, especially the quality of finished dyed cottons. At the same time, traditional dyeing of *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze demands complex processes to obtain qualitative indigo pigments involving the preparation of indigo paste and dye solution, as well as alternative uses of indigo plants in order to enhance the market value of the local plant and improve the standard of community goods. This project implemented studies to upgrade natural indigo dye production and its employment, i.e., effects of temperature, soaking time, and zinc in the wet indigo preparation, preparation of the indigo dye vat, effects of natural mordants and dye counts on cotton and silk fabrics, biological activities of indigo crude extract and its application as shampoo, and hair dye made from indigo powder. It was found that soaking indigo leaves in 30°C water for 36 hours was an appropriate condition for indigo paste production. Adding 36 g of zinc oxide also supplied wet indigo results with the deepest shade of blue color (b\*) of -21.33 compared with the other treatments, whereas treated cottons with 12 and 24 g of zinc oxide exhibited the darkest blue color on dyed cottons and scaled 4 of fastness properties to light and washing. The mixture providing the best quality indigo vat was a kilogram of indigo paste, 2 liters of pH-14 alkaline solution, and 200 milliliters of tamarin sauce. In the case of dye count, treated cotton and silk fabrics had stronger fastness properties to light and wash with the increasing number of dyes. Treated cotton resulted in a darker blue shade in color than observed silk items at the same count of dyeing, with the K/S value of 10.26-33.15 and 4.39-15.19, respectively. Both treated items scaled 5 in color alteration and staining with no fading at a laundry temperature of 40 °C. Increasing the washing temperature to 60 °C, on the other hand, allowed for more moderate color staining on nylon textiles. Furthermore, natural mordants derived from the stem barks and leaves of six plants did not improve the fastness properties of the observed cotton and silk items, but did decrease the blue shade color on both dyed fabrics. We discovered the alternative uses of indigo plants as more than just a material for textile coloring. The ethanol-based indigo extract brought out additional useful features as an antimicrobial agent and as a component in herbal shampoo. The novel shampoo was formulated by incorporating 0.4% of indigo leaf extract, 15% of 60% SLES, 1% of sodium, 0.5% of polyquaternium-44, 6% of cocamido propyl betain, 2% of PEG-120 Methyl Glucose, 0.5% of panthenol, and 0.1% of Bronidox L. Another benefit of natural indigo was as a hair colorant. The option of using indigo as a hair colorant was also studied in combination with another natural dye. The ratio of 3:1 of indigo powder and henna powder gave the best satisfaction among the observed customers. Therefore, the powder form is useful to develop into a commercial indigo hair dye.

**Keywords:** *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze, indigo, indigo paste, production technology

---

<sup>/1</sup> Phrae Agricultural Research and Development Center, Office of Agricultural Research and Development Region 1, Department of Agriculture

<sup>/2</sup> Post-harvest and Processing Research and Development Division, Department of Agriculture

<sup>/3</sup> Office of Agricultural Research and Development Region 1, Department of Agriculture

## อิทธิพลของอุณหภูมิ น้ำ เวลาแช่ใบห่อม และปริมาณปุ๋ยที่มีผลต่อปริมาณ และคุณภาพเนื้อห่อม

ประนอม ใจอ้าย<sup>1</sup> พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย<sup>1</sup> สุทธิณี เจริญคิด<sup>1</sup>  
มณฑิรา ภูติวรรณถ<sup>1</sup> นราทร สุขวิเสส<sup>2</sup>

### บทคัดย่อ

การศึกษาเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห่อม ดำเนินการในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ อำเภอมือง จังหวัดแพร่ เป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงกันยายน 2562 ทดสอบอุณหภูมิ น้ำ 3 ระดับ ได้แก่ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส และระยะเวลาแช่ใบห่อมที่ 12 และ 24 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณเนื้อห่อมที่ได้ ใบห่อมที่แช่ในน้ำอุณหภูมิ 30 และ 60 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณเนื้อห่อมไม่ต่างกันทางสถิติ เฉลี่ย 126.3 และ 120.9 กรัม ตามลำดับ แต่มากกว่าเนื้อห่อมของกรรมวิธีที่ใช้อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ได้ปริมาณเนื้อห่อมเฉลี่ย 69 กรัม ขณะที่ระยะเวลาแช่ใบห่อมไม่มีผลต่อปริมาณของเนื้อห่อม นอกจากนี้อุณหภูมิน้ำยังมีผลต่อปริมาณสีอินดิโก้ กล่าวคือ กรรมวิธีที่แช่ใบห่อมในอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสนาน 24 ชั่วโมง ให้ปริมาณสีอินดิโก้เข้มที่สุดต่างจากกรรมวิธีที่เหลือ การเพิ่มอุณหภูมิน้ำให้สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณสีอินดิโก้จางลง เมื่อนำผลของอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส มาศึกษาต่อรวมกับการใช้ระยะเวลาแช่ต่างกัน 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับวิธีของเกษตรกรที่ใช้ อุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมง พบว่า ทั้งอุณหภูมิและเวลาแช่ห่อมมีผลต่อปริมาณเนื้อห่อมและสีอินดิโก้ โดยที่ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 และ 48 ชั่วโมง ให้ปริมาณเนื้อห่อมสูงที่สุดไม่ต่างกันทางสถิติเท่ากับ 185.5 และ 160.5 กรัม ตามลำดับ ขณะที่การแช่ใบห่อม 12 ชั่วโมง สามารถผลิตสีอินดิโก้เข้มที่สุดเท่ากับ 1.65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อพิจารณาราคาห่อมในท้องตลาดกับปริมาณเนื้อห่อมและปริมาณสีอินดิโก้ที่ได้ การแช่ใบในน้ำ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง จึงเป็นสภาพที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเนื้อห่อม

**คำสำคัญ:** อุณหภูมิ น้ำ เวลาแช่ห่อม เนื้อห่อม อินดิโก้

<sup>1</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

<sup>2</sup> กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

## Effects of Temperature, Immersion Duration, and Lime on the Quality and Quantity of Indigo Paste

Pranom Chaia<sup>1</sup> Panpimon Suriyapromchai<sup>1</sup> Sutthinee Charoenkid<sup>1</sup>  
Wimonwan Rattanawichiit<sup>2</sup> Naratorn Kukwisad<sup>2</sup>

### Abstract

The study on finding the smart conditions for the high quality and quantity of wet indigo produce was conducted at the Phrae Agricultural Research and Development Center in Phrae Province from October 2017 to September 2019. The water temperatures used in the experiments were 30 °C, 60 °C, and 90 °C, with leave-soaking times of 12 and 24 hours. The end results showed that there was no correlation between temperature and soaking time on the indigo paste result. Soaking the leaves in 30 °C and 60 °C liquid offered a non-significant difference in the amount of indigo paste of 126.3 and 120.9g, respectively, whereas 90 °C water produced the lowest yield of 69g. Furthermore, immersion times had no effect on indigo quantity. On the other hand, a water temperature of 30 °C and a soaking time of 24 hours yielded the highest concentrations of indigo pigment. The investigation found the higher soaking temperature led to the relatively low pigment concentration in the indigo paste preparation. We set up the trial utilizing the 30 °C liquid with the immersion ranges of 12, 24, 36, and 48 hours and compared it with the farmer's method that submerged the indigo leaf for 48 hours in room temperature conditions. The investigation indicated that temperature and duration reacted to the quantity of obtained wet indigo. The best condition was the observed trial that combined the liquid temperature of 30 °C with a soaking time of 36 or 48 hours. This method gave a statistical indifference of 185.5 and 160.5 g of indigo paste, respectively. Nevertheless, in terms of pigment concentration, 12-hour soaking provided 1.65 percent indigo, which was higher than the other treatments. Given the market price of the indigo plant and its pigment concentration, we proposed 30 °C water and a 36-hour soaking period as the best conditions for preparing indigo paste.

**Keywords:** soaking temperature, soaking time, indigo paste, indigo

---

<sup>1</sup>Phrae Agricultural Research and Development Center, Office of Agricultural Research and Development Region 1, Department of Agriculture, Phrae province

<sup>2</sup>Crop Processing Research and Development Postharvest and Processing Research and Development Office Department of Agriculture

## บทนำ (Introduction)

ต้นหอมเป็นแหล่งของสีอินดิโกในธรรมชาติที่สำคัญ อายุเก็บเกี่ยวไม่แน่นอนขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าอยู่ในที่ร่มเย็นมีน้ำซึมตลอดเวลาจะอยู่ได้ถึง 8-9 ปี โดยใบหอมสามารถเก็บไปทำสีอินดิโกได้ต่อเมื่ออายุ 8 เดือนขึ้นไป ใบหอมมีสารอินดิแคน (indican) ที่สามารถละลายน้ำได้แต่ไม่มีสี เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคสและสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นสารอินดิโก (indigo) อยู่ในรูปของเนื้อหอมหรือหอมเปียก วิธีเตรียมเนื้อหอมทำได้โดยการนำส่วนหอมสดทั้งใบและกิ่งมามัดเป็นกำใส่ในหม้อหรือโอ่งอัตราส่วนหอม 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร นำวัสดุกดใบหอมให้จมน้ำ ตั้งไว้นาน 24-36 ชั่วโมง ให้กลับหอมด้านบนลงล่าง แลต่ออีก 72 ชั่วโมง แยกเศษกิ่งก้านใบหอมออกทิ้ง กรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นเติมปูน 120 กรัม ตีน้ำหอมให้เกิดฟองด้วยชะลอมหรือชวกด้วยการกระแทกขึ้น-ลงจนเกิดฟองสีน้ำเงินจนกระทั่งฟองแตกตัวและยุบตัวลงไปจึงหยุด ตั้งทิ้งไว้ให้หอมตกตะกอน กรองด้วยผ้าฝ้าย จะได้เป็นเนื้อหอม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) จากการศึกษาของอนุรัตน์ (2545) พบว่า การแช่ใบคราม (พืชต่างวงศ์กับหอม) ให้ได้สีครามมากต้องใช้เวลาพอเหมาะที่อุณหภูมิหนึ่ง ถูร้อนจะใช้เวลาน้อยกว่า (อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส ประมาณ 18 ชั่วโมง) ส่วนฤดูหนาว ใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 3 วัน เพราะจะทำให้ครามเน่าได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (2555) ที่พบว่าอุณหภูมิที่สีครามตั้งต้นในใบครามจะถูกสลาย (hydrolyse) ให้สีคราม (indoxyl) ออกมาอยู่ในน้ำครามได้มากที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น การแช่ใบครามที่ใช้เวลาน้อยหรือมากจนเกินไปจะได้สีครามน้อยแต่สิ่งปลอมปนมากทำให้ปนในเนื้อผ้าที่ย้อมด้วยผ้าจึงหมองสีไม่สวยหากต้องการสีครามเร็วให้แช่ใบครามในน้ำอุ่นไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส หรือใช้ใบครามสดในครกกระเดื่องและแช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติเพียง 12 ชั่วโมง ผู้วิจัยจึงศึกษาอิทธิพลของปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อหอม ทั้งอุณหภูมิและเวลาการหมักหอม และการเติมปูนขาว เพื่อหาสภาพที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถผลิตเนื้อหอมที่ปริมาณมากและคุณภาพดี

## การทบทวนวรรณกรรม

### 1. พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตหอม

หอม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze หรือ *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. หรือ อยู่ในวงศ์ Acanthaceae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ หอม หอมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอนเรียกครามดอย น่านเรียกหอมเมือง หอมหลวง และที่เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกหอมน้อย ส่วนที่ให้สี คือส่วนใบ ได้สีน้ำเงิน จากการสำรวจและรวบรวมหอมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พะเยา เชียงราย และเชียงใหม่ การจำแนกชนิดของต้นหอมตามลักษณะภายนอก และผลวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของหอม (DNA) แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ กลุ่มที่ 1 หอมชนิดใบใหญ่ชื่อวิทยาศาสตร์ *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze ได้แก่ หอมจากเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา1 และแพร่1 กลุ่มที่ 2 หอมชนิดใบเล็กชื่อวิทยาศาสตร์ *Strobilanthes* sp. ได้แก่ แพร่2 และพะเยา2 การเจริญเติบโตของหอมทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติ กลุ่มหอมใบใหญ่ให้ผลผลิตหอมสด 1,407-1,933 กิโลกรัม/ไร่ ได้เนื้อหอม 110-180 กิโลกรัม/ไร่ และมีสารอินดิโก 7.06-9.56 เปอร์เซ็นต์ กลุ่มหอมใบเล็กให้ผลผลิตหอมสด 1,600-1,687 กิโลกรัม/ไร่ ได้เนื้อหอม 122-169 กิโลกรัม/ไร่ และมีสารอินดิโก 3.46-5.03 เปอร์เซ็นต์


ประนอมและคณะ, 2558 ได้ศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหอมที่เหมาะสมสำหรับภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พันธุ์ ระยะเวลาปลูก ระดับความเข้มแสง การตัดแต่งกิ่ง อายุการเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และการ

พัฒนาเครื่องกวนน้ำหอมเพื่อลดการใช้แรงงานคน ผลการทดลองพบว่า ระยะปลูกตั้งแต่ระยะ 50x40, 50x60, 50x80, 70x40, 70x60, 70x80 และ 90x40 เซนติเมตร พบว่าการเจริญเติบโตของต้นหอมอายุ 6 เดือน ไม่แตกต่างกัน มีความสูงเฉลี่ย 36.82-43.73 เซนติเมตร ทรงพุ่มเฉลี่ย 30.99-40.18 เซนติเมตร ขนาดใบกว้างเฉลี่ย 4.75-6.2 เซนติเมตร และใบมีความยาวเฉลี่ย 10.55-12.60 เซนติเมตร พบว่า ระยะปลูก 50x60 เซนติเมตร ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่มากที่สุด คือ 1,266 กิโลกรัมต่อไร่ ให้เนื้อหอม 238.98 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนปริมาณสารอินดีโก้เฉลี่ย 1.22-2.05 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกัน ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวอายุ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 เดือน พบว่า การเก็บเกี่ยวอายุ 8-12 เดือน ให้ผลผลิตหอมสดสูง โดยให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,949-4,592 กิโลกรัมต่อไร่ และพบปริมาณสารอินดีโก้ในเนื้อหอมสูง 1.72-2.11 เปอร์เซ็นต์ ศึกษาการพรางแสง 50, 60, 70 และ 80 เปอร์เซ็นต์ พบว่า การพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีเจริญเติบโตสูงสุดทุกด้าน ซึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้นไม่แตกต่างกันทางสถิติกับหอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 และ 60 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างจากหอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ และหอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ มีน้ำหนักหอมสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ คือ 2,862-3,315 กิโลกรัมต่อไร่ แต่แตกต่างจากหอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลผลิตเนื้อหอมพบว่า หอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตเนื้อหอมสูงสุด คือ 238 กิโลกรัมต่อไร่ รองลงมา ได้แก่ หอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 60 และ 50 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตเนื้อหอม 202.33 กิโลกรัมต่อไร่ และ 95.56 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับส่วนหอมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 80 เปอร์เซ็นต์ มีผลผลิตเนื้อหอมต่ำสุด คือ 41.81 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวใบหอม 4 ช่วง ตั้งแต่ 07.00-08.00, 10.00-11.00, 13.00-14.00 และ 17.00-18.00 นาฬิกา พบว่า ทุกช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวมีผลผลิตหอมสดไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยให้ผลผลิตหอมสดเฉลี่ย 2,687.43-2,950.94 กิโลกรัมต่อไร่ ส่วนผลผลิตเนื้อหอมพบว่า หอมที่เก็บเกี่ยวช่วงเวลา 07.00-08.00 และ 10.00-11.00 นาฬิกา ให้เนื้อหอม 420.90-462.89 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งมากกว่าหอมที่เก็บเกี่ยวช่วงเวลา 13.00-14.00 และ 17.00-18.00 นาฬิกา เกษตรกรผลิตหอมตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมในจังหวัดแพร่ จำนวน 10 ราย พบว่า กรรมวิธีแนะนำให้ผลผลิตใบหอมสดเฉลี่ย 3,970 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ากรรมวิธีเกษตรกรทำอยู่เดิมซึ่งให้ผลผลิตใบหอมสดเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีแนะนำให้ผลตอบแทนหรือรายได้เฉลี่ย 31,668 บาทต่อไร่ ซึ่งสูงกว่ารายได้จากกรรมวิธีเกษตรกรเฉลี่ย 2,760 บาทต่อไร่ และศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ได้พัฒนาเครื่องต้นน้ำหอมเพื่อผลิตเนื้อหอมให้มีประสิทธิภาพ และลดการใช้แรงงานคนเป็นเครื่องแบบตีขึ้น-ลง ปรับความเร็วให้คงที่ 200 ครั้ง/นาที ใช้เวลา 10 นาที ได้เนื้อหอม 17.73 กรัม และสารอินดีโก้ 4.54 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบกับการใช้แรงงานคนที่ใช้เวลา 37.08 นาที ได้เนื้อหอม 7.30 กรัม และมีสารอินดีโก้ 1.53 เปอร์เซ็นต์ พบว่าเครื่องต้นแบบนี้ทำงานได้เร็วกว่า 3.7 เท่า และได้เนื้อหอมมากกว่า 58.83 เปอร์เซ็นต์ ต้นทุนเครื่องต้นแบบประมาณ 20,000 บาท อายุใช้งาน 5 ปี


## 2. แหล่งให้สีน้ำเงินของหอม

ต้นหอม เป็นแหล่งของสีอินดีโก้ในธรรมชาติที่สำคัญ มีอายุไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ถ้าอยู่ในที่ร่มเย็นมีน้ำซึมขึ้นอยู่เสมอจะอยู่ได้ถึง 8-9 ปี ใบหอมสามารถเก็บไปทำสีอินดีโก้ได้ต่อเมื่ออายุ 8 เดือน ขึ้นไป ระยะของการเก็บแล้วแต่จะออกแขนงช้าหรือเร็ว การเก็บถ้ามีมากก็หักทิ้งกึ่ง ถ้ามีน้อยก็เก็บเป็นใบๆ ในการสกัดอินดีโก้จากใบหอม คือ การตัดหอมสดจากยอดลงไปยาว 15 -20 เซนติเมตร แช่น้ำในถังที่มีฝาปิดมิดชิด เป็นระยะเวลา 1 วัน นำไปตีกับปูนขาวให้เกิดฟองทิ้งไว้ให้เกิดตะกอนนำไปกรองได้ตะกอนสีประมาณ 0.005 มิลลิกรัม ต่อน้ำหนักใบสด 1 กรัม วิธีนี้ยังสามารถกำจัดกาวัตุติบที่เหลือจากการหมักได้ง่าย ลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการหมักได้ สารสีที่สกัดได้จากใบครามและใบหอมเป็นสารอัลคาลอยด์ที่มีองค์ประกอบหลักเป็นสารสีน้ำเงินและแดง สารสีน้ำเงิน คือ อินดีโก้ และสารสีแดง คือ อินดิรูบิน ซึ่งมีปริมาณเป็น 6.8 เท่าของอินดีโก้ และมีความคงทนในบรรยากาศมากกว่า (นิตยา, 2544)

ต้นห้อม เป็นพืชที่ให้สีครามเหมือนกับต้นครามแต่เป็นพืชต่างวงศ์กัน เมื่อนำมาหมักในน้ำจะให้สารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ ไม่มีสี เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะได้สารสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า อินดิโก (Indigo / Indigo blue)



มีสูตรโมเลกุลทางเคมี คือ  $C_{16}H_{10}N_2O_2$  โดยทั่วไป อินดิโกจัดอยู่ในสีย้อมธรรมชาติ เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ในสถานะต่างได้สารละลายเป็นสีเหลืองใส เรียกว่า ลิวโคอินดิโก้ (Indigo-white หรือ Leuco form)



Indigo white จะแทรกตัวเข้าไปในเส้นใยฝ้าย เรียกกระบวนการนี้ว่า Skying เมื่อ Leuco form ถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า (Vuorema, 2008 และ Rajeshwar et al., 2008) จากลักษณะการเกิดสีดังกล่าวสีห้อมจึงอยู่ในกลุ่มวิธีสีย้อมธรรมชาติสีแสด จากการแยกชนิดสีย้อมธรรมชาติออกเป็น 3 วิธี คือ สีย้อมธรรมชาติประเภทย้อมตรง (Direct Dyes) สีย้อมธรรมชาติประเภทสีแสด (Vat Dyes) และสีย้อมธรรมชาติประเภทมอร์แดนต์ (Mordant Dyes หรือ Adjective Dyes หรือ Indirect Dyes) โดยที่สีย้อมแต่ละประเภทจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติของสีย้อม ตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ในการย้อมสีแสดต้องอาศัยตัวรีดิวซ์ที่ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยน Indigo blue ให้อยู่ในรูป Indigo white เข้าสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเซลล์ลูโลสของเส้นใยฝ้ายทำให้เกิดการติดสีน้ำเงินของ Indigo ได้ดีขึ้นไป ตัวรีดิวซ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่น โซเดียมไดไทโอไนต์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $Na_2S_2O_4/NaOH$ ) แต่ผลข้างเคียงเกิดซัลไฟด์และไทโอซัลเฟตซึ่งเป็นพิษ จึงเปลี่ยนมาใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์ ( $NaBH_4$ ) (Meksi et al., 2007) ต่อมาองค์กรต่างๆ จึงมีการกำหนดมาตรฐานสิ่งทอออกมา เช่น มาตรฐาน Eco-Tex Standard (Eco-Tex standard 100) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ถูกพัฒนาขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1992 โดยสถาบันสิ่งทอภาคพื้นยุโรป ตัวอย่างของสิ่งอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการย้อมสีสิ่งทอได้แก่ การใช้สีย้อมที่มีสารก่อมะเร็ง (Banned Carcinogenic Dyes) ได้แก่ สีย้อมที่ประกอบด้วยหมู่อะโซ (AZO) เป็นต้น การใช้สีย้อมที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง (Allergenic Dyes) การใช้สีย้อมที่ไม่มีควมคงทน สีตกง่าย (Loose Dye) (กองบรรณาธิการ, 2006) ดังนั้น จึงเกิดความสนใจในการนำเอาสีย้อมธรรมชาติมาใช้แทนสีสังเคราะห์ในการย้อมสิ่งทอมากขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยกว่า

จึงได้มีการศึกษาวิธีการเตรียมสีย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมัก Indigo blue ในน้ำด่างขี้เถ้า เพื่อให้เกิด Indigo white และศึกษาผลของน้ำมะขามในการปรับสภาพต่างให้เหมาะสม pH 10.5-11.5 พบว่าเส้น




ฝ้ายติดสีครามของอินดิโกได้สีเข้มและสดใส (อนูรัตน์, 2544) และ Yoshiko *et al.* (1999) ได้ศึกษาการเตรียมน้ำย้อมด้วยวิธี Zinc lime vat โดยผสมฝุ่นผงสังกะสี Indigo blue ปูนกินหมาก เมทานอล และน้ำอุ่น 60 องศาเซลเซียส สามารถทำให้เกิด Indigo white ได้เช่นกัน ส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนั้นได้มีการนำโลหะซิงค์นาโน มาทำเป็นผ้าครามซิงค์นาโน (หมู่บ้านผ้าครามนาโน, 2555) โดย ดร.กิตติพงศ์ (2558) ได้วิจัยพบว่าซิงค์ออกไซด์ มีสมบัติพิเศษหลายประการ ได้แก่ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติที่ดีในด้านการดูดกลืนแสง และใช้ในการผลิตสิ่งทอป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้า เสื้อผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผลิตเส้นใยและสิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ จึงมีการพัฒนาขั้นตอนการเตรียมน้ำย้อมหม้อห้อมด้วยการเพิ่มส่วนผสมของสังกะสีร่วมกับปูนขาว เป็นการยออดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีห้อมธรรมชาติสำเร็จรูปต่อไป

### 3. ปูนขาวที่ใช้ในการผลิตเนื้อห้อม

ปูนขาว เป็นวัสดุที่ได้มาจากการเผาหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต) โดยใช้ความร้อนสูง จะได้เป็นปูนสุก (แคลเซียมออกไซด์, CaO) เมื่อเย็นตัวลงแล้วพรมน้ำให้ชุ่ม ปูนสุกจะทำปฏิกิริยากับน้ำได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ส่วนที่เป็นผงได้เป็นปูนขาว ส่วนปูนแดงได้มาจากการผสมปูนขาวกับผงขมิ้นจาก  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca(OH)}_2$  (74.09268 g/mol) คือ เอาปูนขาวหรือปูนแดงผสมน้ำ จะได้สารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือน้ำปูนใส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่าง คุณสมบัติของสารละลายนี้เมื่อจับตัวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะได้ผลึกหินปูนเล็กๆ (สุริย์, 2543)

#### การคำนวณปริมาณปูนขาว



ห้อมสด 100 g ได้ indigo 15.69 g

ถ้าห้อม 1 kg ได้ 156.9 g

จากสูตร

$$\begin{aligned} \text{Mole indigo} &= \text{g/Mw} \\ &= 156.9 / 262.263 \\ &= 0.60 \end{aligned}$$

$$\text{gCa(OH)}_2 = \text{g Indigo} \times [\text{Mw of Ca(OH)}_2 / \text{Mw of Indigo}]$$

$$\text{Mw of Ca(OH)}_2 = 74.093 \text{ g/mol}$$

$$\text{Mw of Indigo} = 262.263 \text{ g/mol}$$

$$= 156.9 \text{g} \times (74.093/262.263)$$

### 4. การผลิตเนื้อครามจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลการผลิตเนื้อห้อมยังมีน้อยมาก ข้อมูลส่วนใหญ่ได้มาจากครามเพื่อนำมาปรับใช้กับห้อม ดังนั้นกระบวนการได้มาซึ่งสีครามนั้น จะเริ่มตั้งแต่การเตรียมเนื้อครามอันเป็นส่วนประกอบหลักในการทำสีครามที่ใช้ในการย้อมเส้นใย สีครามต้องระมัดระวังตั้งแต่การเก็บใบครามจากต้นต้องเก็บในเวลาเช้ามีดก่อนที่พระอาทิตย์ขึ้น เพื่อที่จะให้ได้ใบครามที่สดที่สุด หากเก็บตอนสายมีแสงแดด ใบครามจะแห้ง และกรอบง่าย ครามที่เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวจะมีอายุ 3 เดือน เพราะให้ปริมาณสีครามมากที่สุดคือ 2.59 ppm ต่อชิ้นส่วนสกัด 25 กรัม สำหรับขั้นตอนการเตรียมน้ำย้อมเนื้อครามมีดังนี้

- บรรจุต้นกิ่งใบครามสดในภาชนะใช้มีดกดใบครามให้แน่นเติมน้ำให้ท่วมหลังมือ (ถ้าชั่งคราม 10 กิโลกรัม ใช้น้ำแช่ประมาณ 20 ลิตร) ทั้งนี้เมื่อเก็บเกี่ยวกิ่งใบครามมาแล้วต้องรีบแช่ทันที หากทิ้งไว้ให้ใบครามเหี่ยวแห้งแล้วนำมาแช่ จะไม่ได้สีครามในน้ำคราม (อนูรัตน์, 2544)

- แช่วัว 10-12 ชั่วโมง จึงกลับใบครามข้างล่างขึ้นทับส่วนบนแช่ต่อไปอีก 10-12 ชั่วโมง จากการศึกษาของอนูรัตน์ (2545) พบว่า การแช่ใบครามให้ได้สีครามมากนั้นต้องใช้เวลาพอเหมาะที่อุณหภูมิหนึ่ง การแช่ในฤดูร้อนจะใช้เวลาน้อยกว่า (อุณหภูมิประมาณ 29 องศาเซลเซียส เวลาแช่ประมาณ 18 ชั่วโมง) ถ้าเป็นฤดูหนาว จะใช้เวลาแช่ใบครามสดมากกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 3 วัน เพราะจะทำให้ครามเน่าได้ สอดคล้องกับเนื้อหาของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (2555) ที่ว่า เมื่ออุณหภูมิคงที่สีครามตั้งต้นในใบครามจะถูกสลาย (hydrolyse) ให้สีคราม (indoxyl) ออกมาอยู่ในน้ำครามได้มากที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นการแช่ใบครามที่ใช้เวลาน้อยหรือมากจนเกินไปจะได้สีครามน้อยแต่สิ่งปลอมปนมากทำให้ปนในเนื้อผ้าที่ย้อมด้วยผ้าจึงหมองสีไม่สวย หากต้องการสีครามเร็วให้แช่ใบครามในน้ำอุ่นไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส หรือโคลกใบครามสดในครกกระเดื่องและแช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติเพียง 12 ชั่วโมง

- แยกกากใบครามออกได้น้ำครามใสสีฟ้าจางเติมปูนขาว 20 กรัมต่อน้ำคราม 1 ลิตร ถ้าชั่งใบครามสด 10 กิโลกรัม ใช้น้ำแช่ 20 ลิตร จะใช้ปูนขาว 400 กรัม หรือเติมทีละน้อยจนฟองครามเป็นสีน้ำเงินจึงควนจนกว่าฟองครามจะยุบ พักไว้ 1 คืน รินน้ำใสทิ้งถ้าน้ำใสเขียวแสดงว่าใส่ปูนน้อยยังมีสีครามเหลืออยู่ในน้ำครามถ้าใส่ปูนพอดีน้ำใสเป็นสีขาวหากใส่ปูนมากเกินไปเนื้อครามเป็นสีเทาใช้ไม่ได้เนื้อครามดีต้องเนื้อเนียนละเอียดสีน้ำเงินสดใสและเป็นเงาซึ่งอาจเก็บเป็นเนื้อครามเปียกหรือเนื้อครามผงก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานในขั้นตอนก่อนหม้อม

กระบวนการย้อมผ้าด้วยสีครามของผู้ไทบ้านนาทุ่ง แหล่งสีครามของบ้านนาทุ่ง คือ ต้นครามชนิดฝักงอกกับต้นหอม ซึ่งเหมือนกันกับที่พบที่บ้านปาด เมืองจ๋ม จังหวัดเขินลา ไม่พบครามชนิดฝักตรง ชั้นแรก เก็บใบหอมใบครามทั้งกิ่งในตอนเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่แตกต่างจาก สปป.ลาวและไทย ที่เก็บตอนเช้ามืด ทั้งนี้โดยคุณสมบัติของครามต้องเก็บใบสด หากแห้งเหี่ยวจะไม่ให้สี รายงานจากทุกประเทศในโลกที่สกัดสีครามจากพืชชนิดต่างๆ ล้วนระบุเก็บใบสด ชาวเกาหลีจะเก็บใบครามจากต้นมาแล้วพักไว้ใกล้น้ำแข็งแต่ด้วยอากาศที่บ้านนาทุ่งเย็นตลอดปีทำให้สามารถเก็บใบหอม ใบคราม ตอนเย็นได้ การแช่ใบครามในน้ำใช้เวลา 1-2 วัน ระยะเวลาเป็นช่วงกว้าง แสดงว่าบางฤดูใช้เวลา 1 วัน บางฤดูใช้เวลา 2 วัน เพราะการย่อยสีครามจากใบพืชนั้นมีอุณหภูมิเป็นปัจจัยเกี่ยวข้อง มีรายงานว่า การย่อยสีจะเกิดได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นแต่จะหยุดปล่อยสีออกจากใบเมื่ออุณหภูมิสูงถึงจุดเดือดของน้ำ (ไพศาล อรุณศิริ และเฉลียว, 2543) ส่วนใบหอมหนากว่าที่อุณหภูมิเดียวกันจึงใช้เวลาแช่นาน 2-3 วัน นานกว่าใบคราม ขั้นตอนเตรียมน้ำย้อมครามนั้นผู้ไทบ้านนาทุ่งใช้ขี้เถ้าพินจากเตาไฟก้อนเส้า ทั้งนี้เพราะใช้ต้นไม้ทำพินก่อไฟทุกวัน จึงให้ขี้เถ้าที่มีความเค็มและเพียงพอต่อการย้อมครามเพียงปีละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้น การแช่หอมในน้ำให้ได้สีครามมากที่สุดใช้เวลามากกว่าแช่คราม การแช่ทั้งหอมและครามให้ได้สีมากที่สุด ขึ้นอยู่กับเวลาและอุณหภูมิ ถ้าเวลาเท่ากัน อุณหภูมิสูงกว่า จะได้สีครามมากกว่า ถ้าอุณหภูมิเท่ากันเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นจึงได้สีครามมากที่สุด เช่น ที่บ้านนาทุ่งอุณหภูมิต่ำ แช่คราม 1-2 วัน แช่หอม 2-3 วัน ขณะที่บ้านละหาน้ำ และบ้านดอนกอย อุณหภูมิใกล้เคียงกันแต่สูงกว่าบ้านนาทุ่ง จะแช่ครามเพียงวันเดียว

### 5. การผลิตเนื้อหอมจังหวัดแพร่

ใบของต้นหอมและต้นครามมีสารที่เรียกว่าอินดิแคน (indican) ซึ่งสามารถละลายได้แต่ไม่มีสี อินดิแคนเมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับกำมะถันออกซิเจนในอากาศ จะเกิดเป็นสารอินดิโก้ (Indigo) เรียกว่า เนื้อหอม หอมเปียกหรือครามเปียก นำส่วนของหอมที่เก็บเกี่ยวได้ นำมาทำเนื้อหอม โดยใช้หอมสดซึ่งเก็บในตอนเช้าไม่เกิน 8.00 นาฬิกา หรือในตอนเย็นหลัง 16.00 นาฬิกา เพราะใบหอมจะสดและให้เนื้อสีมากกว่าหอมที่เก็บในเวลาอื่นๆ มัดหอมเป็นกำๆ นำลงใส่ในหม้อหรืออ่างอัตราส่วน 1 กิโลกรัม แช่ในน้ำ 10 ลิตร นำวัสดุกดใบหอมให้จมน้ำ ทั้งไว้นาน 24-36 ชั่วโมง ใ้กลับหอมที่แช่ จากด้านบนลงด้านล่าง และด้านล่างขึ้นด้านบน แช่ต่อไปจนครบ 72 ชั่วโมง นำเอาเศษกึ่งก้านใบหอมออกทิ้ง กรองด้วยผ้าขาว

บาง แล้วเติมปูน 120 กรัม ตีน้าห้อมให้เกิดฟองด้วยชะลอม หรือชวก กระแทกขึ้น-ลง ในหม้อที่หมัก จนเกิดฟองสี น้ำเงินทำจนกระทั่งฟองแตกตัวและยุบตัวลงไปจึงหยุด ตั้งทิ้งไว้ให้ห้อมตกตะกอน นำไปกรองด้วยผ้าฝ้าย จึงได้เนื้อห้อม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)

### ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

#### อุปกรณ์

1. โรงเรือนพรางแสง
2. ตีน้าห้อม
3. ระบบน้ำ
4. ถังพลาสติก
5. ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
6. อุปกรณ์ในการทำห้อมเปียก ปูนขาว
7. เทอร์โมมิเตอร์
8. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (water bath)

#### วิธีการ

1. เตรียมต้นพันธุ์ห้อมโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ
2. เตรียมแปลงทดลอง โดยไถตากดิน 14 วัน และไถพรวนอีก 1 ครั้ง
3. ปลูกห้อมภายใต้โรงเรือน ที่คลุมด้วยตาข่ายพลาสติกพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์


ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 60 เซนติเมตร

4. ปฏิบัติดูแลรักษา โดยการให้น้ำ ทางระบบมินิสปริงเกอร์ และกำจัดวัชพืช อย่างสม่ำเสมอ
5. เก็บเกี่ยวห้อม อายุ 8 เดือน โดยการตัดจากยอดลงไป 15-20 เซนติเมตร
6. นำส่วนของห้อมที่เก็บเกี่ยวได้มาทำเนื้อห้อม โดยใช้ห้อมสด 1 กิโลกรัม แช่น้ำที่มีอุณหภูมิ 30 60 และ 90 องศาเซลเซียส นำวัสดุกดใบห้อมให้จมน้ำ แช่นานาน 12 และ 24 ชั่วโมง นำเอาเศษกึ่งก้านใบห้อมออก ทิ้งกรองด้วยผ้าขาวบางให้ได้สารละลายห้อมแล้วจึงเติมปูนขาวเพื่อให้ได้เนื้อห้อม

การคำนวณปริมาณปูนขาว (สุรีย์, 2543)

ห้อมมีสูตรโมเลกุลทางเคมี คือ  $C_{16}H_{10}N_2O_2$  มีน้ำหนักโมเลกุล = 262.263 กรัมต่อโมล (g/mol)

ปูนขาวมีสูตรโมเลกุลทางเคมี คือ  $Ca(OH)_2$  มีน้ำหนักโมเลกุล = 74.093 กรัมต่อโมล (g/mol)



ห้อมสด 100 กรัม (g) ได้ปริมาณอินดิโก้ (indigo) 15.69 กรัม (g)

ถ้าห้อม 1 กิโลกรัม (kg) ได้ปริมาณ indigo 156.9 g

จากสูตร Mole indigo = g/Mw

$$= 156.9 / 262.263$$

$$= 0.60$$

g  $Ca(OH)_2$  = g Indigo x [Mw of  $Ca(OH)_2$  / Mw of Indigo]

$$= 156.9g \times (74.093/262.263)$$

$$= 44.3 g$$

7. ก่อนการเติมปูนขาวได้ทดสอบการตกตะกอนเป็นเนื้อห้อมเบื้องต้น โดยนำปูนขาวอัตราที่เกษตรกรใช้ คือ 120 กรัม และปูนขาวที่ได้จากการคำนวณ คือ 45 กรัม พบว่า ปูนขาวอัตรา 44.3 กรัม ให้ปริมาณเนื้อห้อม

น้อยและตกตะกอนช้ามาก จึงเลือกใช้ปูนขาว 120 กรัม เพียงอัตราเดียวลงในน้ำห่อมที่ได้ตีน้ำห่อมให้เกิดฟองด้วยเครื่องกวนน้ำห่อม 10 นาที นำไปกรองด้วยผ้าฝ้ายจึงได้เนื้อห่อม ซึ่งน้ำหนักเนื้อห่อมที่ได้

8. ส่งตัวอย่างเนื้อห่อมเพื่อวัดระดับสีเนื้อห่อมที่ห้องปฏิบัติการ

9. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติ สรุปผลการทดลอง

**การบันทึกข้อมูล** น้ำหนักเนื้อห่อม ระดับสีของเนื้อห่อม และค่าใช้จ่าย

- กรรมวิธีการทดลอง

### ปี 2561-2562 การทำเนื้อห่อมครั้งที่ 1 และ 2

วางแผนการทดลองแบบ 3x2 Factorial in RCB มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 3 หน่วยการทดลอง มี 3 ซ้ำ ได้แก่

ปัจจัย A อุณหภูมิน้ำ 3 ระดับ คือ 30, 60, 90 องศาเซลเซียส

ปัจจัย B ระยะเวลาแช่ใบห่อม 12, 24 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 1 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 12 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 2 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 24 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 3 อุณหภูมิ 60°C แช่ใบห่อม 12 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 4 อุณหภูมิ 60°C แช่ใบห่อม 24 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 5 อุณหภูมิ 90°C แช่ใบห่อม 12 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 6 อุณหภูมิ 90°C แช่ใบห่อม 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ทุกกรรมวิธีเติมปูน 120 กรัม

### ปี 2562 การทำเนื้อห่อมครั้งที่ 3

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ได้แก่

กรรมวิธีที่ 1 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 12 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 2 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 24 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 3 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 36 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 4 อุณหภูมิ 30°C แช่ใบห่อม 48 ชั่วโมง

กรรมวิธีที่ 5 อุณหภูมิห้อง แช่ใบห่อม 48 ชั่วโมง

### เวลาและสถานที่

ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถึง 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

## ผลการวิจัย (Results)

เตรียมต้นห่อมสำหรับการทดลองตามเทคโนโลยีการผลิตห่อมที่เหมาะสมสำหรับภาคเหนือตอนบนของประนอมและคณะ (2558) โดยการปลูกห่อมพันธุ์ใบใหญ่ภายในโรงเรือนตาข่ายพลาสติก 70 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ 1 งาน ใช้ระยะปลูก 60 x 50 เซนติเมตร ดูแลรักษาโดยการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินดังตารางที่ 1.1 ซึ่งดัดแปลงมาจากการใช้ปุ๋ยกับพืชไร่ประนอมต้นและใบในคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ (กรมวิชาการเกษตร, 2552) โดยผสมปุ๋ยใช้เอง ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 46-0-0 อัตรา 43 กิโลกรัมต่อไร่ 0-46-0 อัตรา 11 กิโลกรัมต่อไร่ และ 0-0-60 อัตรา 17 กิโลกรัมต่อไร่ แบ่งใส่ 4 ครั้งๆ ละเท่ากัน โดยใส่ครั้งที่ 1 เมื่อห่อมอายุ 20 วันหลังปลูก ครั้งที่ 2 เมื่อห่อมอายุ 3 เดือนหลังปลูก ครั้งที่ 3 เมื่อห่อมอายุ 5 เดือนหลังปลูก และครั้งที่ 4 เมื่อห่อมอายุ 7 เดือนหลังปลูก

ตารางที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ดินของแปลงหอมในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จ.แพร่ ปี 2561

pH	เนื้อดิน	ปริมาณธาตุอาหาร			การใช้ปุ๋ย (กก./ไร่)		
		OM (%)	P (มก./กก.)	K (มก./กก.)	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O
6.1	ร่วนปนทราย	1.31	52	92	43	11	17

การดูแลอื่นๆ ได้แก่ การให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกอร์สัปดาห์ละ 3-5 ครั้ง กำจัดวัชพืชโดยการถอนตามความจำเป็น เก็บเกี่ยวต้นและใบหอมเมื่ออายุ 8 เดือน มาทำเนื้อหอม โดยใช้หอมสด 1 กิโลกรัม แช่น้ำ 10 ลิตร ตามเวลาและอุณหภูมิที่กำหนดในกรรมวิธี นำเศษกิ่งก้านใบหอมออกทิ้ง กรองด้วยผ้าขาวบางแล้วนำน้ำหอมไปเติมปูนขาวอัตรา 120 กรัม ตีน้ำหอมให้เกิดฟองด้วยเครื่องกวนน้ำหอม 10 นาที นำไปกรองด้วยผ้าฝ้ายได้เนื้อหอม ซึ่งน้ำหนักและวัดปริมาณสารอินดีโก้ในเนื้อหอม ยืนยันผลการทดลอง และปรับกรรมวิธีให้เหมาะสมด้วยการเก็บใบหอมมาทำเนื้อหอมอีก 2 ครั้ง เมื่อใบหอมชุดใหม่อายุ 2 เดือน ให้ผลดังนี้

### 1. การทำเนื้อหอมครั้งที่ 1

#### ปริมาณเนื้อหอม

การแช่หอมในน้ำที่อุณหภูมิและเวลาตามกรรมวิธีพบว่า ไม่มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณเนื้อหอม โดยน้ำหอมที่ได้จากการแช่ด้วยอุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณเนื้อหอมมาก ระหว่าง 109.9-142.6 กรัม ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับการแช่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ที่ให้เนื้อหอมเฉลี่ยเพียง 69.0 กรัม ส่วนระยะเวลาในการแช่หอมที่ 12 และ 24 ชั่วโมง นั้นไม่มีผลทำให้ปริมาณเนื้อหอมแตกต่างกันดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 ปริมาณเนื้อหอม (กรัม) จากอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำและเวลาแช่ใบหอม ครั้งที่ 1

อุณหภูมิน้ำ	เวลาแช่ใบหอม		อุณหภูมิเฉลี่ย องศาเซลเซียส
	12 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง	
30 องศาเซลเซียส	109.9	142.6	126.3 a
60 องศาเซลเซียส	119.3	122.4	120.9 a
90 องศาเซลเซียส	70.1	67.9	69.0 b
เฉลี่ยเวลาแช่	99.8 a	111.0 a	

cv=13.4 %

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

#### ปริมาณสีอินดีโก้

นำเนื้อหอมมาวัดปริมาณสีอินดีโก้โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (nm) ซึ่งให้ค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดสำหรับน้ำหอม (ไพศาลและคณะ, 2543) พบว่า มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณสีอินดีโก้ โดยการแช่หอมในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ให้ปริมาณสีอินดีโก้เข้มข้นที่สุด คือ 2.40 เพอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่นาน 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส เวลา 12 ชั่วโมง ทำให้ปริมาณสีอินดีโก้จางลงเท่ากับ 1.85 เพอร์เซ็นต์ หากแช่เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ยิ่งทำให้ปริมาณสีลดลงถึง 1.19 เพอร์เซ็นต์ การแช่ด้วยอุณหภูมิที่สูงมากถึง 90 องศาเซลเซียส นาน 12-24 ชั่วโมง นั้นนอกจากจะให้ปริมาณเนื้อหอมน้อยแล้วยังให้ปริมาณสีอินดีโก้ต่ำลงด้วย โดยให้ปริมาณสีอินดีโก้เพียง 0.36-0.44 เพอร์เซ็นต์เท่านั้น (ตารางที่ 1.3)

ตารางที่ 1.3 ปริมาณสีอินดิโก้ (%) จากอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาแช่ใบห้อม ครั้งที่ 1

อุณหภูมิน้ำ	ปริมาณสีอินดิโก้ (%)		ค่าแตกต่าง <sup>2/</sup>
	12 <sup>1/</sup>	24 <sup>1/</sup>	
30 องศาเซลเซียส	2.40 a	2.67 a	0.27 **
60 องศาเซลเซียส	1.85 b	1.19 c	0.66 ns
90 องศาเซลเซียส	0.44 d	0.35 d	0.09 *

cv=15.5 %

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

## 2. การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 2

### ปริมาณเนื้อห้อม

น้ำห้อมที่ได้พบว่า ไม่มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณเนื้อห้อมเช่นเดียวกับการทำเนื้อห้อมครั้งที่ 1 โดยการแช่ห้อมสดในน้ำที่อุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณเนื้อห้อมมาก ระหว่าง 109.9-142.6 กรัม ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับการแช่ห้อม 90 องศาเซลเซียส ที่ให้เนื้อห้อมเฉลี่ยเพียง 69.0 กรัม ส่วนระยะเวลาในการแช่ห้อมที่ 12 และ 24 ชั่วโมง นั้นไม่มีผลแตกต่างกันทางสถิติต่อปริมาณเนื้อห้อม (ตารางที่ 1.4)

ตารางที่ 1.4 ปริมาณเนื้อห้อม<sup>1/</sup> (กรัม) จากอิทธิพลของอุณหภูมิและเวลาแช่ใบห้อม ครั้งที่ 2

อุณหภูมิน้ำ	ปริมาณเนื้อห้อม <sup>1/</sup> (กรัม)		เนื้อห้อมเฉลี่ย
	แช่ 12 ชม.	แช่ 24 ชม.	
30 องศาเซลเซียส	87.5	114.3	100.9 a
60 องศาเซลเซียส	98.5	110.3	104.4 a
90 องศาเซลเซียส	70.5	69.0	69.7 b
เฉลี่ยเวลาแช่	85.5	97.9	

cv=17.6%

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

### ปริมาณสีอินดิโก้

ปริมาณสีอินดิโก้ที่วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 นาโนเมตร (nm) ในครั้งที่ 2 นี้พบว่า มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาในการแช่ห้อมเช่นเดียวกับปริมาณสีที่วัดได้ในครั้งที่ 1 โดยการแช่ห้อมในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ให้ปริมาณเนื้อห้อมมากที่สุด คือ 3.04 เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่นาน 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 องศาเซลเซียส เวลา 12 ชั่วโมง ทำให้ปริมาณอินดิโก้ลดลงเท่ากับ 2.37 เปอร์เซ็นต์ หากแช่เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง ยิ่งทำให้ปริมาณลดลงถึง 1.16 เปอร์เซ็นต์ การแช่ด้วยอุณหภูมิที่สูงมากถึง 90 องศาเซลเซียส นาน 12-24 ชั่วโมง นั้นนอกจากจะให้ปริมาณเนื้อห้อมน้อยแล้วยังให้ปริมาณอินดิโก้ต่ำลงด้วย โดยให้ปริมาณอินดิโก้เพียง 0.36-0.39 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น (ตารางที่ 1.5) ดังนั้นการแช่ห้อมในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง จะให้ปริมาณเนื้อห้อมและปริมาณอินดิโก้มากที่สุด แม้ว่าจะไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการแช่ด้วยอุณหภูมิเดียวกันที่ใช้เวลาเพียง 12 ชั่วโมง แต่ตัวเลขที่มากกว่าอาจมีความได้เปรียบหากมีการพิจารณาเกณฑ์การขายด้วยปริมาณอินดิโก้

ตารางที่ 1.5 ปริมาณสีอินดิโก้จากอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำ และเวลาแช่ใบห้อม ครั้งที่ 2

อุณหภูมิน้ำ	เวลาแช่ใบห้อม (ชม.)		ค่าแตกต่าง
	12	24	
30 องศาเซลเซียส	2.57 ab	3.04 a	0.47 ns
60	2.37 b	1.16 c	1.21 *
90	0.39 d	0.36 d	0.03 ns

cv=16.3%

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

### 3. การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 3

#### ปริมาณเนื้อห้อม

ในการทำเนื้อห้อมครั้งที่ 3 ใช้ห้อมพันธุ์ใบเล็กแทนห้อมพันธุ์ใบใหญ่ เนื่องจากพันธุ์ใบใหญ่พบอาการกิ่งแห้ง และรากเน่า ประกอบกับปัญหาขาดน้ำและอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูแล้งเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน และภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนของปี 2562 (ภาพที่ 1.1 และภาพที่ 1.2) ทำให้ต้นห้อมพันธุ์ใบใหญ่แห้งตายไม่เพียงพอที่จะใช้ทำเนื้อห้อม จึงใช้พันธุ์ใบเล็กซึ่งมีความทนทานต่อสภาพอากาศที่แห้งแล้งได้ดีกว่า จากการแช่ห้อมในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง และอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า มีผลต่อปริมาณเนื้อห้อม โดยการแช่ห้อมในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36 ชั่วโมง ให้ปริมาณเนื้อห้อมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 185.5 กรัม แต่ไม่แตกต่างกับการแช่ด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ส่วนการแช่ด้วยอุณหภูมิเดียวกันเพียง 12 ชั่วโมง ให้เนื้อห้อมน้อยที่สุด (77.9 กรัม) ดังตารางที่ 6

#### ปริมาณสีอินดิโก้


ปริมาณสีอินดิโก้ที่วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 414 นาโนเมตร (nm) เนื่องจากเป็นค่าการดูดกลืนแสงสูงสุดในการวิเคราะห์ครั้งนี้พบว่า อุณหภูมิและเวลาในการแช่ห้อมมีผลต่อปริมาณสีอินดิโก้ โดยการแช่ห้อมด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 12 ชั่วโมงให้สีอินดิโก้เข้มข้นเท่ากับ 1.65 เปอร์เซนต์ ซึ่งแตกต่างกับการแช่ในน้ำที่อุณหภูมิเดียวกันแต่ใช้เวลาแช่นาน 24-48 ชั่วโมง และยังคงแตกต่างกับการแช่ที่อุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมงด้วย โดยมีปริมาณสีระหว่าง 0.79-0.88 เปอร์เซนต์ แต่ปริมาณสีอินดิโก้จากการแช่ด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างจากการแช่ที่อุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมง ดังตารางที่ 1.6

ตารางที่ 1.6 ปริมาณเนื้อห้อม<sup>1/</sup> และปริมาณสีอินดิโก้จากอิทธิพลของอุณหภูมิน้ำและเวลาแช่ใบห้อม ครั้งที่ 3


อุณหภูมิและเวลาแช่ห้อม	ปริมาณเนื้อห้อม (กรัม <sup>1/</sup> )	ปริมาณสีอินดิโก้ (%)
30°C 12 ชม.	77.9 c	1.65 a
30°C 24 ชม.	159.4 b	0.79 b
30°C 36 ชม.	185.5 a	1.00 b
30°C 48 ชม.	160.5 ab	0.84 b
อุณหภูมิห้อง 48 ชม.	150.9 b	0.88 b
ค่าเฉลี่ย	146.8	1.03
CV (%)	11.2	15.7

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

<sup>1/</sup> หน่วยของปริมาณเนื้อห้อมจากห้อมสด 1 กก.



ภาพที่ 1.1 อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ต่ำสุด ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอมือง จังหวัดแพร่



ภาพที่ 1.2 ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย (มิลลิเมตร) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2562 ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ อำเภอมือง จังหวัดแพร่

### อภิปรายผล (Discussion)

#### การทำเนื้อหุ้มครั้งที่ 1 และ 2 (หุ้มใบใหญ่)

จากผลการทดลองการทำเนื้อหุ้มทั้ง 2 ครั้ง พบว่า การแช่หุ้มในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้ผลการทดลองดีที่สุด เนื่องจากให้ปริมาณเนื้อหุ้มและปริมาณสีอินดิโก้สูงกว่าอุณหภูมิอื่น สอดคล้องกับเนื้อหาของสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (2555) ที่ว่า เมื่ออุณหภูมิคงที่สีครามตั้งต้นในใบครามจะถูก



สลาย (hydrolyse) ให้สีคราม (indoxyl) ออกมาอยู่ในน้ำครามได้มากที่สุดในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น การแช่ใบครามที่ใช้เวลาน้อยหรือมากจนเกินไปจะได้สีครามน้อยแต่สิ่งปลอมปนมากทำให้ปนในเนื้อผ้าที่ย้อมด้วยผ้าจึงหมองสีไม่สวยหากต้องการสีครามเร็วให้แช่ใบครามในน้ำอุ่นไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส หรือโหลกใบครามสดในครก กระต๋องและแช่ในน้ำที่อุณหภูมิปกติเพียง 12 ชั่วโมง ดังนั้นจึงเลือกอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียสนี้มาหาเวลาในการแช่ที่เหมาะสมในการทำเนื้อห้อมครั้งที่ 3 โดยแช่ห้อมสดในน้ำเป็นเวลา 12 24 36 และ 48 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับอุณหภูมิและเวลาที่เกษตรกรทำ คือ แช่ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง

### การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 3 (ห้อมใบเล็ก)

การแช่ห้อมในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง ให้เนื้อห้อมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับ การแช่ในอุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอุณหภูมิและเวลาที่เกษตรกรทำ นอกจากนั้นยังให้ปริมาณสีอินดิโก้ เข้มกว่า แม้ว่าจะให้ปริมาณสีเป็นรอน้ำห้อมที่ได้จากการแช่ด้วยอุณหภูมิเดียวกันแต่ใช้เวลาสั้นเพียง 12 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาขายตามปริมาณเนื้อห้อมที่ขายทั่วไปในราคาดังโลกรัมละ 300 บาทแล้ว จะเห็นได้ว่าการแช่ห้อมในน้ำอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง ให้เนื้อห้อมที่มีราคาขายสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 556.5 บาท ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่าเนื้อห้อมจากการแช่ด้วยอุณหภูมิเดียวกันแต่ใช้เวลาสั้นแค่ 12 ชั่วโมง ถึง 2 เท่า (233.7 บาท) และยังมีราคาขายมากกว่าเนื้อห้อมที่ได้จากการแช่ด้วยอุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติของเกษตรกรกว่า 1 เท่า (452.7 บาท)

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

1. การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 1 พบว่า ไม่มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณเนื้อห้อม โดยน้ำห้อมที่ได้จากการแช่ด้วยอุณหภูมิ 30-60 องศาเซลเซียส ให้ปริมาณเนื้อห้อมมาก ระหว่าง 109.9-142.6 กรัม ซึ่งแตกต่างทางสถิติกับการแช่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ส่วนระยะเวลาในการแช่ห้อมที่ 12 และ 24 ชั่วโมง นั้นไม่มีผลทำให้ปริมาณเนื้อห้อมแตกต่างกัน เมื่อนำเนื้อห้อมมาวัดปริมาณสีอินดิโก้โดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงพบว่า มีผลร่วมระหว่างอุณหภูมิและเวลาต่อปริมาณสีอินดิโก้ โดยการแช่ห้อมในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง ให้ปริมาณสีอินดิโก้เข้มที่สุด คือ 2.40 เพอร์เซ็นต์ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับการแช่นาน 12 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิเดียวกัน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิเป็น 60 -90 องศาเซลเซียส ทำให้ปริมาณสีอินดิโก้จางลง ดังนั้นการแช่ห้อมด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า 30 องศาเซลเซียส นอกจากจะให้ปริมาณเนื้อห้อมน้อยแล้วยังให้ปริมาณสีอินดิโก้ต่ำลงด้วย
2. การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 2 พบว่า ให้ผลในทิศทางเดียวกับการทำเนื้อห้อมครั้งที่ 1 คือ การแช่ห้อมในน้ำที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 12-24 ชั่วโมง ให้ปริมาณสีอินดิโก้เข้มสุด แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส นอกจากจะให้ปริมาณเนื้อห้อมน้อยแล้วยังให้ปริมาณสีอินดิโก้จางลง
3. การทำเนื้อห้อมครั้งที่ 3 พบว่า การแช่ห้อมในน้ำด้วยอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง ให้เนื้อห้อมสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับการแช่ในอุณหภูมิห้องนาน 48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นอุณหภูมิและเวลาที่เกษตรกรทำ นอกจากนั้นยังให้ปริมาณสีอินดิโก้เข้มกว่า เมื่อพิจารณาราคาขายตามปริมาณเนื้อห้อมแล้วควรแช่ห้อมในน้ำอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง เพราะให้เนื้อห้อมที่มีราคาขายสูงสุดถึงกิโลกรัมละ 556.5 บาท ซึ่งขายได้ราคาสูงกว่ากรรมวิธีอื่น 1-2 เท่า อนึ่งการควบคุมอุณหภูมิของน้ำที่ใช้แช่ห้อมให้คงที่ควรใช้อ่างควบคุมอุณหภูมิซึ่งมีขนาดเล็ก หากมีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการแช่ให้มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณห้อมสดที่ใช้ โดยทั่วไปจะช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของเนื้อห้อมให้ดีขึ้น

## การเตรียมน้ำย้อมที่หม้อมที่เหมาะสมสำหรับการย้อมผ้า

ประนอม ใจอ้าย<sup>/1</sup> สุทธิณี เจริญคิด<sup>/1</sup> อังคณา พวงเงินมาก<sup>/2</sup>

### บทคัดย่อ

การศึกษาหาสูตรและวิธีการเตรียมน้ำย้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ได้สีย้อมที่หม้อมจากธรรมชาติที่คุณภาพดีที่สุดสำหรับการย้อมผ้า ดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เมื่อปี 2562 กรรมวิธีประกอบด้วยน้ำด่างซีเถ้าที่มี pH ต่างกัน 3 ระดับ คือ 12 13 และ 14 และกรดทาร์ทาริก (tartaric acid) ปริมาตร 200 และ 400 มิลลิลิตร และใช้เนื้อหม้อมเปียกกรรมวิธีละ 1 กิโลกรัม จากการทดลองได้เทคนิควิธีการเตรียมน้ำย้อมที่หม้อมให้ได้คุณภาพ เริ่มต้นด้วยนำน้ำด่างปริมาณ 18 ลิตร ใส่กระถางดินเผาเคลือบไม่มีรูด้านล่าง เติมน้ำย้อมจำนวน 3 กิโลกรัม กวนให้ส่วนผสมละลายก่อน จึงเติมน้ำมะขามเปียกซึ่งเป็นแหล่งของกรดทาร์ทาริก ปริมาตร 600 กรัม ลงในน้ำย้อมที่เตรียมไว้และกวนให้ส่วนผสมเข้ากัน ใช้ชั้นตักน้ำย้อมขึ้น-ลงเพื่อเติมก๊าซออกซิเจนให้น้ำย้อม ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วัน จนของเหลวที่ได้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง นำผ้าฝ้ายสีขาวขนาด 20x20 เซนติเมตร จำนวน 36 ผืน มาซักและล้างให้สะอาด บิดพอหมาด แช่ในน้ำย้อมที่เตรียมไว้แต่ละกรรมวิธี ซักเพื่อกำจัดสีส่วนเกินออกแล้ว ผึ่งในที่ร่มให้แห้งสนิท สุ่มตัวอย่างผ้าส่งทดสอบคุณลักษณะของสี ความคงทนของสีและความคงทนต่อการ ผลการทดลองพบว่า สูตรน้ำย้อมที่ประกอบด้วยน้ำด่าง pH 14 และ น้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมได้มีคุณสมบัติด้านความคงทนของสีย้อมที่หม้อมบนผ้า ความทนต่อการซักด้านสีซีดตกและการเปื้อนสีที่ดีที่สุด ทั้งนี้คุณภาพการย้อมที่หม้อมธรรมชาติขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้เตรียมน้ำย้อมที่หม้อมและชนิดผ้า ดังนั้นผู้ย้อมควรปรับปรุงวิธีการเตรียมน้ำย้อมที่หม้อม เพื่อให้การย้อมที่หม้อมธรรมชาติมีคุณภาพ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืช ตลอดจนคงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

**คำสำคัญ:** น้ำย้อมที่หม้อม ผ้าฝ้าย หม้อมเปียก ความทนของสี ความทนต่อการซัก

<sup>/1</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

<sup>/2</sup> สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

## Preparation of Indigo Dye Solution for Textile Coloring

Pranom Chaia<sup>/1</sup> Sutthinee Charoenkid<sup>/1</sup> Ungkana POUNGNGENMAK<sup>/2</sup>

### Abstract

Various types of indigo solutions were examined in order to find the recipe and technique that provided the best natural-coloring dye. This research was performed at the Phrae Agricultural Research and Development Center in Phrae Province during the year 2019. The treatment utilized wood ash-based alkaline water at varying pH scales of 12, 13, and 14, each with 200 and 400 mL of natural tartaric acid and one kilogram of wet indigo. In total, there were six treatments distributed across four blocks. The newly discovered method starts by adding 3 kg of wet indigo into a clay pot containing 18 liters of alkaline water, stirring well to dissolve, and adding 600 g of tamarind sauce as a source of tartaric acid. The mixture was beaten by dipping the bowl in and out repeatedly to oxidize. The resultant had turned a dark yellow color and was useful for dyeing three to four days later. The dyeing process was accomplished by immersing 36 pieces of 20 x 20 cm wet cotton fabric into each treatment of an indigo dye bath. The dyed item was washed, squeezed out the excess, and hung up to dry indoors. The experiment showed that the mixture of pH 14 alkaline water and 200 mL of tartaric acid provided the best dyeing quality in terms of color and washing fastness. However, the dyeing performance depends upon the quality of materials used to prepare the dye solution and the type of textile. The dyers should improve the dye preparation technique for the best quality of natural indigo dyed fabric in order to increase the trade value of indigo plants, keep up the local wisdom of ancestors, and sustainably raise the earnings of the community.

**Keywords:** indigo solution, cotton, wet indigo, color fastness, washing fastness

---

<sup>/1</sup> Phrae Agricultural Research and Development Center

<sup>/2</sup> Office of Agricultural Research and Development Region 1

## บทนำ (Introduction)

จังหวัดแพร่มีผ้าหม้อห้อมเป็นสัญลักษณ์ คำว่า หม้อห้อม หมายถึง การนำลำต้นและใบห้อมมาหมักในหมอน้ำตามกรรมวิธีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ จนได้เนื้อห้อมที่มีสีกรมท่า เมื่อนำเนื้อห้อมไปย้อมผ้าฝ้ายสีขาวจะทำให้เป็นผ้าฝ้ายสีกรมท่าที่เรียกว่า “ผ้าหม้อห้อม” การเตรียมน้ำย้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสารอินดิโกมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ดีในด่าง ดังนั้นในการเตรียมน้ำย้อมจึงต้องมีการปรับสภาพในหม้อให้สมดุล เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ และปริมาณเนื้อห้อม ในสภาพที่เหมาะสม ที่จะทำให้ผ้าที่ย้อมติดสีในระดับสีน้ำเงินอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้มมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความต้องการไม่เหมือนกัน น้ำด่างเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ใช้ในการก่อหม้อและในการย้อม น้ำด่างได้จากการนำขี้เถ้าต้นกล้วย เหย้ากล้วย ต้นมะขาม ต้นเพกา มาใส่ลงในภาชนะที่เจาะรูเล็กๆ แล้วเติมน้ำเพื่อให้น้ำไหลผ่าน โดยมีอัตราส่วนระหว่างน้ำกับขี้เถ้า เท่ากับ 1 : 5 น้ำด่างที่ได้จะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่าหรือเท่ากับ 12 โดยใช้ pH meter เป็นเครื่องมือวัด (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) นำมะขามเปียกไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 : 1 คั้นเอาแต่น้ำมาใช้ กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิด เช่น องุ่น มะขาม และเป็นกรดที่พบในไวน์ มีสูตรทางเคมีคือ  $C_4H_6O_6$  อยู่ในรูป L-Tartaric acid อาจเรียกว่า L-2,3-Dihydroxysuccinic acid หรือ L-2,3-Dihydroxybutanedioic, กรดทาร์ทาริกในธรรมชาติพบมากในมะขามโดยเฉพาะมะขามเปรี้ยว การเตรียมน้ำย้อมหม้อมโดยทั่วๆ ไปมีส่วนประกอบ ได้แก่ เนื้อห้อมหรือห้อมเปียก 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำด่าง 1.5-2 ลิตร กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เติมน้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร กวนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันประมาณ 30 - 40 นาที จนเกิดฟอง สารอินดิโกจะถูกรีดิวส์ให้เป็นลิวโคอินดิโก (Leucoindigo หรือ White indigo) ซึ่งมีสีเหลืองและละลายน้ำได้ “แสดงว่าเกิดครามแล้ว” แต่ไม่สามารถนำไปย้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นกรด-ด่างของน้ำห้อมยังไม่อยู่ในสภาพที่จะย้อมได้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมที่จะย้อม คือ pH 10.5-11.5 จากการศึกษาการเตรียมน้ำย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมัก Indigo blue ในน้ำด่างขี้เถ้าเพื่อให้เกิด Indigo white และศึกษาผลของน้ำมะขามในการปรับสภาพด่างให้เหมาะสม pH 10.5-11.5 พบว่าเส้นฝ้ายติดสีครามของอินดิโกได้สีเข้มและสดใส (อนุรัตน์, 2544) เมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้ว ตั้งทิ้งไว้จนกว่าจะได้ค่า pH 10.5-11.5 โดยการดูแลเอาใจใส่ด้วยการนำขี้เถ้าต้นกล้วยหม้อจากในหม้อขึ้นสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร แล้วเทกลับที่เดิม เป็นการเติมอากาศให้หม้อย้อม เกษตรกรเรียกวิธีการนี้ว่า “โจก” ทำวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น จนกว่าจะใช้ย้อมได้ โดยสังเกตจากฟองที่อยู่บนน้ำย้อมซึ่งจะเกิดสีน้ำเงินเข้มออกม่วงฟองไม่ยุบ ส่วนด้านล่างของน้ำย้อมจะมีสีเหลืองเหมือนกับขมิ้น จึงสามารถทำการย้อมผ้าได้ โดยสารลิวโคอินดิโกจะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อลิวโคอินดิโกที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้า นั้น สัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เป็นสีเขียวเข้มและกลายเป็นสีน้ำเงินที่เส้นใยผ้า ในการย้อมสีธรรมชาติจากหม้อมจะทำการย้อมวันละ 2 ครั้งเท่านั้น ตอนเช้าและตอนเย็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สารอินดิโกที่มีอยู่ในน้ำย้อมนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นลิวโคอินดิโก และให้มีการเพิ่มปริมาณสีมากพอที่จะย้อมผ้าหรือฝ้ายในครั้งต่อไปได้ หากมีปัญหาเกิดขึ้น เช่น น้ำย้อมไม่มีสีเหลือง ย้อมฝ้ายหรือผ้าแล้วไม่ติดสี ส่วนใหญ่ปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อย้อม เกิดจากความไม่สมดุลในเชิงเคมีของวัตถุดิบต่างๆ ในหม้อย้อม จึงจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการรอให้สารต่างๆ เกิดสมดุลจึงจะสามารถเกิดสีสำหรับย้อมได้ (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)

ดังนั้น การเตรียมน้ำย้อมหม้อมจึงควรทำการศึกษาเพื่อให้ได้น้ำย้อมหม้อมที่มีคุณภาพ และเมื่อนำไปย้อมผ้าแล้วสีไม่ตก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่จากการย้อมหม้อมมีคุณค่าและมีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคสินค้า และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป

### การทบทวนวรรณกรรม

ต้นห้อม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze อยู่ในวงศ์ Acanthaceae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ห้อม ห้อมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอนเรียกครามดอย น่านเรียกห้อมเมือง ห้อมหลวง และที่เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกห้อมน้อย ส่วนที่ให้สี คือ ส่วนใบ ได้สีน้ำเงิน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงสูงถึง 1 เมตร ลำต้นและเหง้ารูปทรงกระบอก บริเวณข้อโป่งพอง ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรีกว้าง 2.5-6 เซนติเมตร ยาว 5-16 เซนติเมตร ขอบใบหยัก ฟันเลื้อนละเอียด ดอก เป็นช่อออกตามซอกใบและกิ่ง รูปทรงคล้ายระฆัง ดอกสีม่วง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด โคนกลีบดอกเล็กน้อย ผล เวลาแห้งแตกได้เมล็ดแบนสีน้ำตาล การขยายพันธุ์ ใช้กิ่งชำ แยกหน่อ หรือใช้เมล็ดปลูกในที่ชื้นแฉะ และจะเติบโตได้ดีในที่มีแสงรำไรมีความชื้นสูง (กองบรรณาธิการ, 2544)

การศึกษาระดับความเข้มแสงที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของห้อม โดยปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50, 60 และ 70 เปอร์เซ็นต์ ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระยะระหว่างแถว 60 เซนติเมตร ปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ำ ให้ปุ๋ย กำจัดวัชพืช บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตระยะ 3, 6 และ 9 เดือน เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อห้อมอายุ 10 เดือน พบว่า ทุกระยะการเจริญเติบโต ห้อมที่ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโต สูงที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น ความสูงและขนาดทรงพุ่ม และยังพบว่าผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโก้ สูงที่สุดด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากเกษตรกรต้องการปลูกห้อมเพื่อให้มีการเจริญเติบโตและผลผลิตสูง ควรปลูกห้อมในโรงเรือนพรางแสง 70 เปอร์เซ็นต์ (มณฑิราและคณะ 2560)

ศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวห้อมที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อห้อมให้มีคุณภาพ เก็บเกี่ยวอายุ 5, 6, 7, 8, 9, 10 และ 11 พบว่า ห้อมที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่อายุ 5 เดือน ถึง 11 เดือน ให้ผลผลิตสดต่อไร่ 2,058.8-4,592.2 กิโลกรัม โดยอายุการเก็บเกี่ยวที่ให้ผลผลิตสูง คือ 9 เดือน รองลงมาได้แก่ 10 และ 11 เดือน ซึ่งได้ผลผลิตมากกว่าอายุการเก็บเกี่ยว 5- 8 เดือน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ให้ผลผลิตเนื้อห้อมมากที่สุด 9 เดือน รองลงมา ได้แก่ 10 และ 11 เดือน พบปริมาณสารอินดิโก้ในเนื้อห้อมสูง เมื่ออายุตั้งแต่ 8-11 เดือน (ประนอมและคณะ 2558)

การศึกษาช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บใบห้อมเพื่อผลิตเนื้อห้อมพบว่า ระยะออกดอก หรือต้นห้อมอายุ 10 เดือนหลังปลูก ให้ผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม และปริมาณสารอินดิโก้ สูงกว่าห้อมที่เก็บเกี่ยวในระยะก่อนออกดอก (อายุ 6 เดือนหลังปลูก) และระยะหลังออกดอก (อายุ 12 เดือนหลังปลูก) และช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมควรเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-11.00 นาฬิกา ซึ่งห้อมที่เก็บในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผลผลิตห้อมสด เนื้อห้อม สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ส่วนปริมาณสารอินดิโก้ที่ได้ก็ไม่แตกต่างกับห้อมที่เก็บเกี่ยวในช่วงเวลา 13.00-14.00 นาฬิกา และ 17.00-18.00 นาฬิกา (มณฑิราและคณะ 2560)

ย้อมผ้าหม้อห้อม เป็นการย้อมสีจากธรรมชาติที่ได้จากใบห้อมเป็นสารอัลคาลอยด์ที่เป็นสารสีน้ำเงินและสีแดง สารสีน้ำเงิน คือ อินดิโก้ ส่วนสารสีแดง คือ อินดิรูบิน (indirubin) ซึ่งมีมากกว่าสารอินดิโก้ 6.8 เท่า และคงทนมากกว่า (นิตยา, 2544) ใบของต้นห้อมและต้นครามมีสารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) ซึ่งสามารถละลายน้ำได้ แต่ไม่มีสีอินดิแคน เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxy) เมื่ออินโดซิลรวมตัวกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะเกิดเป็นสารคราม (Indigo) หรือเรียกว่า ห้อมเปียก หรือครามเปียก สารครามมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ แต่ละลายได้ดีในด่าง ดังนั้นการก่หม้อสำหรับย้อมครามจึงต้องมีการปรับสภาพในหม้อให้สมดุล เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิและปริมาณสารคราม ในสภาพที่เหมาะสมสารคราม จะถูกรีดิวส์ให้เป็น ลิวโคอินดิโก้ (Leucoindigo หรือ White indigo) ซึ่งมีสีเหลืองและละลายน้ำได้ โดยลิวโคอินดิโก้ จะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อลิวโคอินดิโก้ที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้า นั้นสัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ กลายเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า ในการย้อมสีครามธรรมชาติจะทำการย้อมวันละ 2 ครั้ง เท่านั้น คือ ตอนเช้าและตอนเย็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สารครามที่มีอยู่ในน้ำย้อมนั้นเปลี่ยนสถานะเป็น ลิวโคอินดิโก้

ให้มีปริมาณสีมากพอที่จะย้อมผ้าหรือฝ้ายในครั้งต่อไปได้ โดยระยะเวลาในการย้อมแต่ละครั้งจะต้องห่างกันประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งความเข้มข้นของสีครามบนผ้าหรือฝ้าย จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่นำผ้าหรือฝ้ายไปย้อม โดยทั่วไปประมาณ 10-15 ครั้ง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) เป็นการนำผ้าหรือฝ้ายไปย้อมด้วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของชาวไทยพวนด้วยการทอผ้าฝ้ายโดยใช้มือปั่นบ้านหรือเย็บด้วยมือทั้งตัวหรือเย็บด้วยจักร แล้วย้อมด้วยน้ำครามจากต้นห้อม การทำเส้นห้อมย้อมแบบดั้งเดิมมีความยุ่งยากที่ขั้นตอนการจัดทำสีย้อมจากต้นห้อม แต่หลังจากที่มีการจัดเตรียมสีย้อมที่ได้จากต้นห้อม ไว้ในโถงเรียบร้อยแล้วมีขั้นตอนการย้อมทำได้ง่าย (อุตม, 2548) ข้อดีของสีธรรมชาติ ได้แก่ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ย้อม ผู้บริโภค และน้ำสีที่เหลือไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น ข้อจำกัดของสีธรรมชาติ ได้แก่ ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณมากและไม่สามารถผลิตสีตามที่ต้องการได้ สีซีดจางและมีความคงทนต่อแสงน้อย (โครงการฝ้ายแกมไหม, 2546) การย้อมผ้าด้วยครามและห้อมนั้นใช้วิธีย้อมเย็น การเตรียมสีจากครามและห้อมในทุกแห่งใช้วิธีหมักในน้ำต่าง ที่เป็นฟองเพื่อให้อากาศ จนได้ตะกอนสีน้ำเงินดำ แยกเก็บไว้ใช้ย้อมต่อไป หรือจะเริ่มจากตะกอนครามหรือห้อมที่หมักแล้วผสมน้ำต่างชี้เถ่า ปูนขาว และใบส้มป่อยบด นำฝ้ายมาทุบแช่น้ำและชুবน้ำแป้ง ขยักกับน้ำย้อมบิดตาก และย้อมหลายๆ ครั้ง แล้วตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสกัดสีจากห้อมนั้น ห้อมสดจะให้อินดิโก้มาก แต่ถ้าเป็นห้อมไม่สดจะมีอินดิโก้น้อย อาจอยู่ในรูปอินดิแคนและสารอื่นปนออกมามาก (สุรีย์และคณะ, 2543) ในแต่ละปีผู้ประกอบการต้องการห้อมสด 146-219 ตัน/ปี มูลค่า 1.46-2.19 ล้านบาท/ปี เนื้อห้อม 29.2-36.5 ตัน/ปี คิดเป็นมูลค่า 2.92-3.65 ล้านบาท/ปี (ประนอมและคณะ, 2561)

จากการศึกษาการเตรียมสีย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมัก Indigo blue ในน้ำต่างชี้เถ่า เพื่อให้เกิด Indigo white และศึกษาผลของน้ำมะขามในการปรับสภาพต่างให้เหมาะสม pH 10.5-11.5 พบว่าเส้นฝ้ายติดสีครามของอินดิโก้ได้สีเข้มและสดใส (อนุรัตน์, 2544) โดยสังเกตจากฟองที่อยู่บนน้ำย้อมซึ่งจะเกิดสีน้ำเงินเข้มออกม่วงฟองไม่ยุบ ส่วนด้านล่างของน้ำย้อมจะมีสีเหลืองเหมือนกับขม้น จึงสามารถทำการย้อมผ้าได้ โดยสารลิวโคอินดิโก้จะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อลิวโคอินดิโก้ที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้า นั้น สัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เป็นสีเขียวเข้มและกลายเป็นสีน้ำเงินที่เส้นใยผ้า ในการย้อมสีธรรมชาติจากห้อม จะทำการย้อมวันละ 2 ครั้งเท่านั้น ตอนเช้าและตอนเย็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สารอินดิโก้ที่มีอยู่ในน้ำย้อมนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นลิวโคอินดิโก้ และให้มีการเพิ่มปริมาณสีมากพอที่จะย้อมผ้าหรือฝ้ายในครั้งต่อไปได้ โดยระยะเวลาในการย้อมแต่ละครั้งจะต้องห่างกันประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งความเข้มข้นของสีอินดิโก้บนผ้าหรือฝ้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนผ้าและจำนวนครั้งที่นำผ้าหรือฝ้ายลงย้อม โดยทั่วไปประมาณ 10-15 ครั้ง (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) เมื่อน้ำย้อมในหม้อย้อมขึ้นฟองเป็นสีน้ำเงินม่วงเหลืองเงิน และมีสารละลายเป็นสีเหลือง แสดงว่า สารคราม ( Indigo ) ถูกเปลี่ยนเป็น ลิวโคอินดิโก้ ( Leucoindigo ) ซึ่งพร้อมจะย้อมผ้าได้แล้ว และเมื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำย้อมจะอยู่ในช่วง 10.5-11.5 จึงทำการย้อม โดยนำผ้าหรือฝ้ายที่ทำความสะอาด ขจัดกาบและไขมันไว้เรียบร้อยแล้วไปชুবน้ำเปล่าบิดพอหมาด ก่อนการย้อมทุกครั้งต้องตักน้ำย้อมในหม้อออกก่อน 1 ชัน นำไปผสมรวมกับน้ำย้อมสำหรับเติมที่เตรียมไว้ พักไว้และเติมลงไป ในหม้อย้อมหลังจากที่ย้อมเสร็จในตอนเย็นของแต่ละวัน เพื่อเป็นการเติมหัวเชื้อของสารคราม ( Indigo ) ในหม้อย้อม เตรียมสำหรับการย้อมในวันต่อไป นำผ้าหรือฝ้ายที่ชুবน้ำพอหมาดแล้ว ลงย้อมในหม้อในขณะที่นำผ้าหรือฝ้ายลงย้อม ใช้มือบีบและขยี้ผ้าหรือฝ้าย ในน้ำย้อมห้อมประมาณ 5-10 นาที ดูจนผ้าหรือฝ้ายดูดซึมน้ำย้อมห้อมเข้าเส้นใยจนชุ่มดีแล้วจึงบีบน้ำย้อมห้อมออก นำขึ้นจากหม้อน้ำย้อมห้อม ตบๆ คลี่ให้ผ้าหรือฝ้าย โดนอากาศสัก 2-3 นาที จากนั้นนำไปแช่ในสารละลายสารส้ม 1 เปอร์เซ็นต์ (สารส้ม 10 กรัม ผสมกับน้ำเปล่า 1 ลิตร ) หรือสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ประมาณ 5 นาที นำไปหมักไว้ในถุงพลาสติกเพื่อรอย้อมในครั้งต่อไป การใช้สารละลายสารส้มหรือสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้เลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงชนิดเดียวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาย้อมจึงนำผ้าหรือฝ้าย

ออกจากถุงพลาสติกนำไปย้อม เมื่อย้อมเสร็จแล้วนำน้ำย้อมสำหรับเติมที่เตรียมไว้เติมลงในหม้อย้อมปริมาณ 1-2 ลิตร แล้ว โຈก 4-5 ครั้ง เพื่อให้ น้ำย้อมผสมเป็นเนื้อเดียวกัน นำฝ้ายหรือผ้าที่ย้อมจนได้เป็นสีที่พอใจแล้วไปตากในที่ร่มให้แห้งสนิทนำไปซักในน้ำสะอาดจนน้ำใส นำไปตากในที่ร่มให้แห้งสนิทอีกครั้ง เตรียมไว้สำหรับตัดเย็บหรือทำผลิตภัณฑ์หม้อห้อม

## ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

### อุปกรณ์

1. เนื้อห้อม
2. ชี้เถ้า
3. น้ำด่าง (ได้จากชี้เถ้า)
3. กรด Tartaric (ได้จากมะขามเปียก : น้ำ อัตราส่วน 1:2)
4. กระดาษดินเผาเคลือบไม่มีรูด้านล่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 นิ้ว
5. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)
6. ผ้าฝ้าย ขนาด 20x20 เซนติเมตร จำนวน 144 ผืน

แผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 6 หน่วยการทดลองมี 4 ซ้ำ ได้แก่

- กรรมวิธีที่ 1 สูตรที่ 1 น้ำด่าง pH 12 กรด Tartaric 200 มิลลิลิตร (เปรียบเทียบ)  
 กรรมวิธีที่ 2 สูตรที่ 2 น้ำด่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มิลลิลิตร  
 กรรมวิธีที่ 3 สูตรที่ 3 น้ำด่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มิลลิลิตร  
 กรรมวิธีที่ 4 สูตรที่ 4 น้ำด่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มิลลิลิตร  
 กรรมวิธีที่ 5 สูตรที่ 5 น้ำด่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มิลลิลิตร  
 กรรมวิธีที่ 6 สูตรที่ 6 น้ำด่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มิลลิลิตร

### วิธีการ

1. เตรียมน้ำย้อมห้อม ทุกกรรมวิธีใช้ปริมาณเนื้อห้อม 1 กิโลกรัม เท่ากัน และน้ำด่างปริมาณ 6 ลิตร ตามกรรมวิธี ทั้ง 6 กรรมวิธี
2. กวนเนื้อห้อมให้ละลายในน้ำด่าง เป็นน้ำย้อมห้อม
3. เติมกรด Tartaric ที่อยู่ในรูปน้ำมะขามเปียก ซึ่งได้จากน้ำมะขามเปียก 100 กรัม ผสมกับน้ำ 200 กรัม มีค่า pH 3-4 กวนให้เข้ากับน้ำย้อมห้อม
4. แล้วใช้ชั้นน้ำตักน้ำย้อมที่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ตักน้ำย้อมยกสูง 50-60 เซนติเมตร แล้วเทลงถังเดิมเพื่อให้เกิดฟองอากาศ ประมาณ 4-6 ครั้ง ในตอนเช้าและเย็น เพื่อเติมก๊าซออกซิเจนให้แก่ น้ำย้อม
5. ตั้งทิ้งไว้ ค่อยสังเกตการเปลี่ยนสีของน้ำย้อมห้อม ที่มีลักษณะสีเหลืองอมเขียวทำเช่นเดียวกันทุกวัน จนกระทั่งเปลี่ยนสี บันทึกระยะเวลาในการเปลี่ยนสี
6. เตรียมผ้าฝ้ายสีขาว ซักผ้าด้วยผงซักฟอก และล้างด้วยน้ำสะอาด เพื่อขจัดกาวและไขมันออกบิตพอหมาด แล้วตัดผ้าขนาด 20x20 เซนติเมตร กรรมวิธีละ 6 หน่วยการทดลอง รวม 36 ผืน มี 4 ซ้ำ รวมใช้ผ้าทั้งหมด 144 ผืน
7. ก่อนทำการย้อมให้ตักน้ำย้อมจากในหม้อออก 1 ลิตร เพื่อนำไปเติมน้ำย้อมในหม้อหลังจากทำการย้อมแล้ว

8. นำผ้าที่ชุบน้ำพอมหาดลงย้อมในหม้อ ใช้มือบีบและขยี้ผ้า ในน้ำย้อมหม้อม 5 นาที ดูจนฝ้ายหรือผ้าดูดซึมน้ำย้อมหม้อมเข้าเส้นใยจนชุ่มดีแล้วจึงบีบน้ำย้อมหม้อมออกนำขึ้นจากหม้อน้ำย้อมหม้อม ตบๆ และคลี่ผ้าให้สัมผัสอากาศ 3 นาที เป็นการย้อม 1 ครั้ง จากนั้นนำผ้าลงย้อมในหม้อเดิมและทำเช่นเดียวกันรวม ย้อม 2 ครั้ง

9. นำผ้าที่ย้อมไปซักในน้ำสะอาดจนน้ำใส นำไปตากในที่ร่มให้แห้งสนิท

10. เมื่อย้อมเสร็จแล้วนำน้ำย้อมที่ตักไว้ในข้อ 3 เติมลงในหม้อที่ย้อมเสร็จแล้ว เติมอากาศให้หม้อย้อมโดยการใช้นิ้วตักน้ำย้อมยกสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร แล้วเทกลับหม้อเดิม เพื่อให้ผ้าย้อมผสมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำย้อมไปใช้ต่อไป

11. สุ่มตัวอย่างผ้าที่ย้อมหม้อมส่งทดสอบความคงทนของสีและวัดระดับความเข้มของสี โดยใช้เครื่อง Hunter Lab ที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12. รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติ สรุปผลการทดลอง

### บันทึกข้อมูล

ระดับสีของผ้า ค่าความเข้มของสีที่ได้จากเครื่องวัดสี Hunter Lab และความคงทนของสี

### เวลาและสถานที่

ระยะเวลา เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 – สิ้นสุด 30 กันยายน 2562

สถานที่ทำการทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

### ผลการวิจัย (Results)

#### 1. การทำน้ำด่างให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเตรียมน้ำย้อมหม้อม

น้ำด่างที่ใช้สำหรับเตรียมน้ำย้อมหม้อมแบบธรรมชาติได้จากขี้เถ้าไม้เนื้อแข็ง เป็นขี้เถ้าที่มีคุณภาพดีใช้เป็นผลิตน้ำด่างจากธรรมชาติที่มี ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 13-14 ขึ้นตอน การทำน้ำด่างให้ที่มีคุณภาพดี มีดังนี้

#### เตรียมวัสดุและอุปกรณ์

1. เตรียมถังพลาสติก ขนาด 20 ลิตร ใช้สว่างไฟฟ้าเจาะรู หรือตะปูขนาด 2 นิ้ว เผลาไฟให้ร้อนแล้วเจาะรูขนาด 5 มิลลิเมตร ที่ด้านล่างโดยรอบของถังพลาสติก

2. เตรียมขี้เถ้า

3. เตรียมน้ำเปล่า

4. เตรียมชั้นวางถังพลาสติกที่บรรจุขี้เถ้ามีความสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร

#### ขั้นตอนการทำน้ำด่าง

1. ใส่ขี้เถ้าลงในถังพลาสติกที่ละชั้น แล้วฉีดพรมน้ำให้ขี้เถ้ามีความชื้นเล็กน้อย กดขี้เถ้าลงไปให้แน่นที่สุด

2. หลังจากเติมขี้เถ้าลงในถังพลาสติกจนครบ 20 กิโลกรัม แล้วฉีดพรมน้ำให้ขี้เถ้ามีความชื้นเล็กน้อย กดขี้เถ้าลงไปให้แน่นที่สุด คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของถัง เหลือที่ว่างจากขอบบนสุดอีก 20 เปอร์เซ็นต์ของถัง

3. ค่อยๆ เติมน้ำปริมาณ 40 ลิตร ลงในถังด้านบนของขี้เถ้า ปล่อยให้ น้ำค่อยๆ ไหลผ่านชั้นขี้เถ้าอย่างช้าๆ ประมาณครึ่งวันน้ำจึงจะหยดผ่านขี้เถ้าลงในถังพลาสติกอีกใบหนึ่งที่รองรับ ลงสู่ เมื่อเติมน้ำจนหมด 40 ลิตร จะได้น้ำด่างที่มี pH 13-14 ขึ้นอยู่กับคุณภาพของขี้เถ้า ประมาณ 20 ลิตร แยกเก็บน้ำด่างชุดที่ 1 ไว้

4. ค่อยๆ เติมน้ำปริมาณ 40 ลิตร ลงในถังด้านบนของขี้เถ้า ปล่อยให้ น้ำค่อยๆ ไหลผ่านชั้นขี้เถ้าอย่างช้าๆ ลงสู่ถังพลาสติกที่รองรับ เติมน้ำจนหมด 40 ลิตร จะได้น้ำด่างที่มี pH 14 ประมาณ 20 ลิตร แยกเก็บน้ำด่างชุดที่ 2 ไว้ และนำไปเติมลงในถังด้านบนของขี้เถ้า ปล่อยให้ น้ำค่อยๆ ไหลผ่านชั้นขี้เถ้าอย่างช้าๆ ลงสู่ถังพลาสติกที่รองรับ เติมน้ำจนหมด 40 ลิตร จะได้น้ำด่างที่มี pH 12-14 ประมาณ 20-30 ลิตร น้ำด่างชุดนี้หากมี pH 14



สามารถนำมาใช้ได้ หรือจะนำน้ำต่างมาวนอีกก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของซีเมนต์ หากน้ำต่างมี pH ต่ำกว่า 12 ให้  
นำไปใช้แทนน้ำเปล่าที่เติมในซีเมนต์ที่เปลี่ยนใส่ถังใหม่ ก็จะได้น้ำต่างที่มี pH 14 ได้เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 2.1)



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)



(ฉ)



(ช)

ภาพที่ 2.1 เจาะรูถังถังพลาสติก (ก) นำซีเมนต์ใส่ถังพลาสติกแล้วกดให้แน่นที่ละชั้น (ข-ค) ชั้นวางที่ใส่  
ซีเมนต์ไว้ชั้นด้านบน ค่อยๆ ตักน้ำใส่บนซีเมนต์ (ง) น้ำจะค่อยๆ ไหลลงภาชนะที่รองรับ  
ด้านล่าง (ฉ) ลักษณะน้ำต่างคุณภาพดี มีค่า pH 14 และมีความเข้มข้น (ช)

## 2. กรด Tartaric ในมะขามเปียกสำหรับการเตรียมน้ำย้อมหอม

นำมะขามเปียกไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 : 2 คั้นเอาแต่น้ำ จะได้น้ำมะขามเปียกที่มีกรดทาร์ทาริก (tartaric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิด เช่น องุ่น มะขาม และเป็นกรดที่พบในไวน์ มีสูตรทางเคมีคือ  $C_4H_6O_6$  อยู่ในรูป L-Tartaric acid อาจเรียกว่า L-2,3-Dihydroxysuccinic acid หรือ L-2, 3-Dihydroxybutanedioic, กรดทาร์ทาริกในธรรมชาติพบมากในมะขามโดยเฉพาะมะขามเปรี้ยว (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) น้ำมะขามเปียกที่ได้มีค่า pH 2.5-3.6 (ภาพที่ )



(ก)



(ข)

ภาพที่ 2.2 มะขามเปียก (ก) น้ำมะขามเปียก อัตราส่วนระหว่างมะขามเปียกและน้ำ 1 : 2 (ข)

## 3. กระบวนการเตรียมน้ำย้อมหอมธรรมชาติ

การเตรียมน้ำย้อมหอมธรรมชาติตามวิธีดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดหากเตรียมน้ำย้อมไม่ดีจะทำให้การย้อมผ้าไม่ติดสี หรือติดแต่สีตก สีอาจไม่สดใส จากการทดลองนำส่วนผสม 3 อย่าง ได้แก่ เนื้อหอม น้ำด่าง และน้ำมะขามซึ่งมีที่มีกรด Tartaric ผสมอยู่ด้วยเพื่อใช้ปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของน้ำย้อม พบว่าน้ำย้อมสูตรที่ 1 เนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 12 และกรด Tartaric 200 มิลลิลิตร เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ และสูตรที่ 2 มีเนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มิลลิลิตร น้ำย้อมหอมเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเขียว และไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองเลย ทำให้การย้อมผ้าไม่ติดสี สูตรที่ 3 เนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 13 และกรด Tartaric 200 มิลลิลิตร และสูตรที่ 4 เนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 13 และกรด Tartaric 400 มิลลิลิตร น้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวภายใน 24 ชั่วโมง แต่ผลการย้อมติดสีชียังพบมีการตกสีมาก สูตรที่ 5 เนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 14 และกรด Tartaric 200 มิลลิลิตร เปลี่ยนเป็นสีเหลืองมากที่สุด และเปลี่ยนสีภายใน 24 ชั่วโมง และผลการย้อมสีติดคงทน ซึ่งเป็นส่วนผสมที่ดีที่สุด และสูตรที่ 6 เนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำด่าง pH 14 และกรด Tartaric 400 มิลลิลิตร น้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวภายใน 24 ชั่วโมง มีลักษณะคล้ายส่วนผสมที่ 3 และ 4 ผลการย้อมติดสีชียังพบมีการตกสีมาก (ตารางที่ 1)

การเตรียมน้ำย้อม เริ่มจากการนำน้ำด่างปริมาณ 18 ลิตร ใส่กระถางที่ไม่มีรูด้านล่าง นำเนื้อหอมจำนวน 3 กิโลกรัม ผสมกับน้ำด่าง คนให้ละลายในน้ำด่าง นำน้ำมะขามเปียก จำนวน 600 กรัม ใส่ลงไปนน้ำหอม และกวนให้เข้าน้ำหอม ตักน้ำหอมขึ้นแล้วปล่อยให้เย็นตามเดิม (โจก) เพื่อเติมก้ำขอกชิเจนให้กับน้ำหอม แล้วปล่อยให้ทิ้งไว้ให้น้ำหอมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวในวันถัดไป รอจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพร้อมย้อมผ้า ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน (ภาพที่ 3)



(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

ภาพที่ 2.3 นำน้ำด่างใส่กระถางที่ไม่มีรูที่ก้นกระถาง เจาะรูกันถังพลาสติกจำนวน 12 ลิตร แล้วใส่น้ำหอมลงไปใส่กระถางจำนวน 2 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้ละลายในน้ำด่าง (ก) นำน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปในน้ำหอม และกวนให้เข้าน้ำหอม (ข) ตักน้ำหอมขึ้นแล้วปล่อยลงในถังตามเดิม (โจก) เพื่อเติมก๊าซออกซิเจนให้กับน้ำหอม แล้วปล่อยทิ้งไว้ (ค) น้ำหอมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียวในวันถัดไป รอจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองพร้อมย้อมผ้า ใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน และมีฟองสีน้ำเงินเหลืองอมม่วง (ง)

#### 4. การเปลี่ยนแปลงสีของน้ำย้อมหอม


การเตรียมน้ำย้อมหอม สูตรที่ 1 และ 2 เมื่อใช้น้ำด่าง pH 12 ใช้กรด Tartaric ปริมาณ 200 และ 400 มิลลิลิตร น้ำย้อมเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเขียวเข้ม เมื่อเทียบระดับสีโดยใช้แผ่นเทียบสี (The Royal Horticultural Society, 1995) อยู่ระดับ 139A ภายใน 24 ชั่วโมง สูตรที่ 3 สูตรที่ 4 และสูตรที่ 6 น้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเล็กน้อยและยังมีสีเขียวเป็นส่วนใหญ่อยู่ระดับสี 139A-139B ฟองมีสีขาว ส่วนสูตรที่ 5 เป็นสูตรที่ดีที่สุด น้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองภายใน 24 ชั่วโมง ระดับสี 152C และมีฟองสีน้ำเงินออกสีม่วง (ตารางที่ 2.1)

ตารางที่ 2.1 การเปลี่ยนสีของน้ำย้อมห้อมเมื่อใช้น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรดTartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร เมื่อเดือน พฤษภาคม 2562

สูตรน้ำย้อมห้อม	สีน้ำย้อม	ระดับสี*	ระยะเวลาเปลี่ยนสี
1.ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 + กรด Tartaric 200 มล.	สีเขียว	139A	24 ชั่วโมง
2. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มล.	สีเขียว	139A	24 ชั่วโมง
3. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มล.	สีเหลืองอมเขียว	139B	6 ชั่วโมง
4. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มล.	สีเหลืองอมเขียว	139A	6 ชั่วโมง
5. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มล.	สีเหลืองอมเขียว	152A-C	6 ชั่วโมง
6. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มล.	สีเหลืองอมเขียว	139B	24 ชั่วโมง

\*ระดับสีใช้แผ่นเทียบสี (The Royal Horticultural Society,1995)

ระดับการเปลี่ยนสีของน้ำย้อมห้อมเมื่อใช้น้ำต่าง และปริมาณกรด Tartaric ทั้ง 6 สูตร พบว่าสูตรที่ 1 และ 2 เปลี่ยนสีเล็กน้อยจากสีน้ำเงินเข้มเป็นสีเขียว ระดับสี 139A สูตรที่ 3 และ 4 และ 6 เปลี่ยนสีเป็นสีเขียว ระดับสี 139A-139B ส่วนผสมที่ 5 เปลี่ยนสีเป็นเหลืองอมเขียว ระดับสี 152A-152C เป็นระดับสีที่เหมาะสมกับการย้อมห้อมดีที่สุด (ภาพที่ 2.3)



(ก) สূত্রที่ 1 และ 2  
สีเขียว (green group) 139A



(ข) สূত্রที่ 3, 4 และ 6  
สีเขียว (green group) 139B



(ค) ส่วนผสมที่ 5  
สีเป็นเหลืองอมเขียว 152A-152C



(ง) ผ้าที่ย้อมสূত্রที่ 1 และ 2



(จ) ผ้าที่ย้อมสূত্রที่ 3, 4 และ 6



(ฉ) ผ้าที่ย้อมสূত্রที่ 5

ภาพที่ 2.3 ระดับการเปลี่ยนสีของน้ำย้อมห้อมและผลการย้อมผ้าสีขาว เมื่อใช้น้ำต่าง pH 12-14 และ ปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร ส่วนผสมที่ 1 และ 2 ระดับสี 139A ผ้าย้อม เป็นสีน้ำเงินซีด (ง) ส่วนผสมที่ 3 และ 4 และ 6 ระดับสี 139B ผ้าย้อมได้สีเข้มขึ้นเล็กน้อย (จ) ส่วนผสมที่ 5 ระดับสี 152A-C ผ้าย้อมได้สีน้ำเงินเข้ม (ฉ)

### 5. ความคงทนของสี (Color Fastness) จากผ้าที่ย้อมห้อม

ค่าสี CIELAB (1976)  $L^* a^* b^*$  ผลจากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีของห้อมจากน้ำย้อมทั้ง 6 สূত্র พบว่า ค่าสี CIELAB (1976)  $L^* a^* b^* g$  เป็นระบบสี  $L^* a^* b^*$  (บางครั้งเรียกว่า CIELAB) เป็นอีกระบบหนึ่งที่นิยมกันมากในการนำมาใช้วัดค่าสีและใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในหลายๆ วงการ โดยหน่วยสีนี้เป็นประเภทที่มีสเกลสม่ำเสมอ (Uniform) ซึ่งได้ถูกกำหนดโดย CIE ในปี 1976 เพื่อแก้ปัญหาค่าสีที่เกิดขึ้นในระบบ Yxy เพราะพบว่า ระยะห่างระหว่าง  $x$  กับ  $y$  บนไดอะแกรมสีจะไม่สอดคล้องกับความแตกต่างของสีที่เกิดจากการมองเห็นจริง ในระบบสี  $L^* a^* b^*$  นี้ ค่า  $L^*$  จะหมายถึง ความสว่าง ส่วน  $a^*$  และ  $b^*$  จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์สี ค่า  $a^*$  และ  $b^*$  จะ

บอกถึงทิศทางของสี เช่น +a\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีแดง -a\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีเขียว, +b\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีเหลือง และ -b\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีน้ำเงิน

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า ค่า L\* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อมจากน้ำย้อมทั้ง 6 สูตร โดยย้อมจำนวน 2 ครั้ง พบว่าสูตรที่ 5 ย้อมสีติดมากที่สุด สีค่อนข้างเข้มมีค่า L\* 42.15 ส่วนสูตรอื่นๆ ย้อมผ้าได้สีน้ำเงินอ่อน มีค่า L\* ระหว่าง 56.16-78.82 แสดงว่ามีสีค่อนข้างซีด ค่า a\* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อม ซึ่งแสดงถึงความเป็นสีเขียว ผ้าที่ได้จากการย้อมห้อมสูตรที่ 3-6 มีค่า a\* -4.31 ถึง -6.64 ความเป็นสีเขียวสูงใกล้เคียงกัน และต่ำกว่าผ้าที่ย้อมสูตร 1 และ 2 ส่วน ค่า b\* ของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อมทั้ง 6 สูตร มีค่าตั้งแต่ -3.92 ถึง -22.68 ซึ่งแสดงถึงความเป็นสีน้ำเงินมากกว่าสีเหลือง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของสีที่ควรจะเป็นของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อม ส่วนค่าความเข้มสี (K/S) ผ้าที่ย้อมสูตรที่ 5 มีค่ามากที่สุด คือ 8.021 ส่วนผ้าที่ย้อมสูตรอื่นๆ มีสีเข้มน้อยกว่า (ตารางที่ 2.2)

ตารางที่ 2.2 ค่าสี CIELAB (1976) L\* a\* b\* ของผ้าฝ้ายย้อมด้วยน้ำย้อมห้อมเมื่อใช้น้ำต่างที่มี pH 12-14 และ ปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร

สูตรน้ำย้อมห้อม	ค่าสี*			
	L*	a*	b*	K/S
1. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 + กรด Tartaric 200 มล.	75.12	0.40	-4.12	0.006
2. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มล.	78.82	0.62	-4.14	0.018
3. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มล.	62.66	-6.64	-3.92	0.029
4. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มล.	56.16	-6.10	-18.59	2.651
5. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มล.	42.15	-4.31	-22.68	8.241
6. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มล.	58.69	-5.91	-14.59	2.105

หมายเหตุ \*ค่า L\* หมายถึง ความสว่าง ส่วน a\* และ b\* บอกถึงทิศทางของสี +a\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีแดง -a\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีเขียว, +b\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีเหลือง และ -b\* หมายถึง อยู่ในทิศของสีน้ำเงิน

## 6. ระดับความคงทนต่อแสง (Light fastness rating) ของผ้าที่ย้อมห้อม

ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) มีทั้งหมด 8 ระดับ คือ 1) ใช้ไม่ได้ (very poor) 2) แย่ (poor) 3) พอใช้ได้ (moderate) 4) พอใช้ได้ค่อนข้างดี (fair) 5) ดี (good) 6) ดีมาก (very good) 7) ดีเยี่ยม (excellent) และ 8) ดีเลิศ (maximum light fastness) ผลการทดลองพบว่าระดับความคงทนของผ้าฝ้ายย้อมห้อมด้วยน้ำย้อมห้อมเมื่อใช้น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร อยู่ในระดับ 2 อยู่ในระดับ แย่ (poor) ซึ่งแสดงว่าผ้าย้อมห้อมไม่ทนต่อแสง ดังนั้นเมื่อซักเสร็จควรตากไว้ในที่ร่ม และควรเก็บรักษาไว้ในตู้ทึบแสง ควรมีคำแนะนำข้อควรระวังในเรื่องการซักและตากผ้า (ตารางที่ 2.3)

ตารางที่ 2.3 ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) ของผ้าฝ้ายย้อมด้วยน้ำย้อมห้อม เมื่อนำผ้าไปแช่น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร

สูตรน้ำย้อมห้อม	ระดับความคงทนของสีต่อแสง	ความหมาย
1. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 + กรด Tartaric 200 มล.	2	แย่มาก
2. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มล.	2	แย่มาก
3. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มล.	2	แย่มาก
4. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มล.	2	แย่มาก
5. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มล.	2	แย่มาก
6. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มล.	2	แย่มาก

\*ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) มี 8 ระดับ 1) ใช้ไม่ได้ (very poor) 2) แย่มาก (poor) 3) พอใช้ได้ (moderate) 4) พอใช้ได้ค่อนข้างดี (fair) 5) ดี (good) 6) ดีมาก (very good) 7) ดีเยี่ยม (excellent) และ 8) ดีเลิศ (maximum light fastness)

#### 7. ผลต่อความคงทนของสีต่อการซัก (Washing colour fastness rating) ของผ้าที่ย้อมห้อม

ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี (Color alteration) มี 7 ระดับ คือ 1) แย่มาก (very poor) สีซีดมาก 2) แย่มาก (poor) สีซีดค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง (moderate) สีซีดปานกลาง 3-4 ปานกลางค่อนข้างดี (fair) สีซีดปานกลาง 4) ดี (good) สีซีดเล็กน้อย 4-5 ดี-ดีมาก (very good) สีซีดเล็กน้อย 5) ดีมาก (excellent) สีไม่ตกซีดเลย (no fading at all) ผลการทดลองพบว่าค่าความคงทนของสีต่อการซักด้านการสีซีดของสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อมน้ำย้อมเมื่อนำไปแช่น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร ของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อมในระดับความคงทน 4-4-5 (ดี-ดีมาก) แสดงว่าสีซีดนิดหน่อยหากนำไปซักในน้ำที่มีอุณหภูมิตั้งแต่ 40-60 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 2.4)

ตารางที่ 2.4 ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักด้านการซีดของผ้าฝ้ายย้อมด้วยน้ำย้อมเมื่อใช้น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร

สูตรน้ำย้อม	ความคงทนของสีต่อการซัก			
	40°C		60°C	
	ระดับ	การซีดของสี	ระดับ	การซีดของสี
1. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 + กรด Tartaric 200 มล.	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย
2. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มล.	4 ดี	สีซีดเล็กน้อย	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย
3. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มล.	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย
4. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มล.	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย
5. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มล.	4-5 ดี-ดีมาก	สีซีดนิดหน่อย	4-5 ดี-ดีมาก	สีซีดนิดหน่อย
6. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มล.	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย	4 ดี	สีตกซีดเล็กน้อย

\*ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการซีดของสี มี 7 ระดับ 1) แย่มาก (very poor) สีซีดมาก 2) แย่ (poor) สีซีดค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง (moderate) สีซีดปานกลาง 3-4) ปานกลางค่อนข้างดี (fair) สีซีดปานกลาง 4) ดี (good) สีตกซีดเล็กน้อย 4-5) ดี-ดีมาก (very good) สีซีดเล็กน้อย 5) ดีมาก (excellent) สีไม่ตกซีดเลย (no fading at all)

### 8. ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสี (Color staining) ของผ้าที่ย้อมห้อม

ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสี (Color staining) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนสัตว์ (wool) ผ้าสังเคราะห์ (acrylic) ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (polyester) ผ้าไนลอน (nylon) ผ้าฝ้าย (cotton) และผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส (secondary cellulose acetate) ความคงทนของสีต่อการซัก (Washing colour fastness rating) มีระดับความคงทนของสีต่อการเปื้อนติดสี มี 7 ระดับ คือ 1) แย่มาก (very poor) สีเปื้อนติดมาก 2) แย่ (poor) สีเปื้อนติดสีค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง (moderate) สีเปื้อนติดปานกลาง 3-4) ปานกลาง-ดี (fair) สีเปื้อนติดเล็กน้อย 4) ดี (good) สีเปื้อนติดนิดหน่อย 4-5) ดี-ดีมาก (very good) สีเปื้อนติดนิดหน่อย 5) ดีมาก (excellent) สีไม่เปื้อนติดเลย (no fading at all) ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสี ของผ้าฝ้ายย้อมห้อม ที่ซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่า ให้ผลดีมาก สีไม่เปื้อนติดผ้าชนิดอื่นเลย ส่วนที่ซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบว่า มีการเปื้อนสีติดผ้าไนลอน (ตารางที่ 2.5)



ตารางที่ 2.5 ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสี (Staining) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ของผ้าฝ้ายย้อมด้วยน้ำย้อมหอมเมื่อใช้น้ำต่าง pH 12-14 และปริมาณกรด Tartaric 200 และ 400 มิลลิลิตร

สูตรน้ำย้อมหอม	ความคงทนของสีต่อการซัก ด้านการเปื้อนติดสี											
	40 °c						60 °c					
	wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel
1. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 + กรด Tartaric 200 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
2. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 12 กรด Tartaric 400 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
3. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 200 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
4. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 13 กรด Tartaric 400 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5
5. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 200 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6. ห้อม 1 กก. + น้ำต่าง pH 14 กรด Tartaric 400 มล.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5

\*ระดับความคงทนของสีต่อการเปื้อนติดสี มี 7 ระดับ 1) เย่มาก สีเปื้อนติดมาก 2) แย่ สีเปื้อนติดสีค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง สีเปื้อนติดปานกลาง 3-4) ปานกลาง-ดี สีเปื้อนติดเล็กน้อย 4) ดี สีเปื้อนติดนิดหน่อย 4-5) ดี-ดีมาก สีเปื้อนติดนิดหน่อย 5) ดีมาก สีไม่เปื้อนติดเลย

### อภิปรายผล (Discussion)

การเตรียมน้ำย้อมหอมให้มีคุณภาพขึ้นอยู่กับวิธีการเตรียมวัตถุดิบที่เป็นส่วนประกอบแต่ละชนิดให้มีคุณภาพ และขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละผู้ประกอบการ จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในทุกรายละเอียดตั้งแต่การทำเนื้อห้อมหรือห้อมเปียกใบห้อมที่ใช้ไม่อ่อนเกินไป เติมน้ำให้ท่วมแช่ไว้นาน 24-48 ชั่วโมง โดยสังเกตจากสีของใบห้อมเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองซีดและยังไม่เกิดการเนาและ ได้น้ำสีเขียวใส ไม่ขุ่น เติมน้ำขาว 120 กรัมต่อใบห้อม 1 กิโลกรัม เนื้อห้อมที่มีคุณภาพดี ต้องเนื้อเนียนละเอียด สีน้ำเงินเข้มสดใสและเป็นเงา การเตรียมน้ำต่างจากซึ่ถ้ามีความสำคัญมากเช่นเดียวกัน ต้องเตรียมให้ได้ความเค็มคงที่ สำหรับในจังหวัดแพร่ใช้ซึ่ได้จากเตาอบลมร้อนพลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้ซึ่ถ้าที่มีคุณภาพดี ปล่อยให้แห้งให้ซึ่ถ้าเย็น โดยไม่ได้รดน้ำดับไฟ หากเป็นซึ่ถ้าที่ปล่อยให้แห้งไว้นานสารละลายเกลือจากซึ่ถ้าก็ซึมลงดินจะนำมาเตรียมน้ำย้อมไม่ได้ ทั้งนี้การเตรียมน้ำย้อมหอมให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสี กลิ่น ฟองและความหนืดของน้ำย้อมทุกวัน โดยทุกเช้าและเย็น ต้องตักน้ำย้อมยกขึ้นสูงประมาณ 1 ฟุต แล้วเทน้ำย้อมกลับคืนลงหม้อเดิม 4-5 ครั้ง เรียกว่าโจก ทำทุกวันจนกว่าสีของน้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงสีเหลืองเข้ม มีฟองสีน้ำเงินเข้มขุ่น เป็นสีน้ำเงินเหลืองมัวเป็นเงาแวว จึงสามารถย้อมผ้าได้

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

การเตรียมน้ำย้อมหอมที่ติดสีและมีความคงทนของสีต่อแสง การซัก และการเปื้อนของสี ดีที่สุด คือ การใช้ส่วนผสมสัดส่วนระหว่างเนื้อห้อม น้ำต่าง และกรดทาร์ทาริก Tartaric จากน้ำมะขามเปียก คือ เนื้อห้อม 1 กิโลกรัม น้ำต่าง pH 14 และน้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้เตรียมน้ำย้อมหอม และประสิทธิภาพการย้อมติดสีที่ดีขึ้นอยู่กับชนิดผ้าที่นำมาย้อมในแต่ละครั้ง

## จำนวนการย้อมสีที่สัมพันธ์ต่อความคงทนของสีต่อแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม

ประนอม ใจอ้าย<sup>/1</sup> สุทธิณี เจริญคิด<sup>/1</sup> อังคณา พวงเงินมา<sup>/2</sup>

### บทคัดย่อ

การศึกษาคุณสมบัติด้านความคงทนของผ้าฝ้ายและผ้าไหมหลังจากทำการย้อมสีด้วยจำนวนครั้งที่ต่างกัน โดยวางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 6 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ แบ่งเป็นการย้อม 1 3 5 7 และ 9 ครั้ง การย้อมผ้า 1 ครั้ง เริ่มจากตัดผ้าฝ้ายและผ้าไหมขนาด 20x20 เซนติเมตร ชุบน้ำบิดให้หมาด ย้อมในน้ำย้อมสีที่เตรียมจนเกิดสีเหลืองอัตราส่วนน้ำย้อมสี 1 ลิตร ต่อผ้า 1 ฟืน นาน 1 นาที บีบน้ำส่วนเกินออกแล้วคลี่ผ้าให้สัมผัสอากาศ 5 นาที จากนั้นซักด้วยน้ำสะอาด 4 ครั้ง ผึ่งให้หมาด เก็บในถุงพลาสติก จัดเป็นการย้อม 1 ครั้ง ย้อมซ้ำตามกรรมวิธี ที่กำหนด เสร็จแล้วนำไปผึ่งในที่ร่มจนแห้ง สุ่มตัวอย่างผ้าที่ย้อมสีแล้วไปวิเคราะห์ลักษณะสีและความคงทนของสีและการซัก ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลการทดลองพบว่า ความแข็งแรงของสี (color strength) เพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบที่ย้อม ผ้าฝ้ายย้อมติดสีน้ำเงินเข้มกว่าผ้าไหมที่จำนวนการย้อมเท่ากัน พิจารณาจากค่า K/S ของผ้าฝ้ายอยู่ในช่วง 10.26-33.15 ผ้าไหมอยู่ระหว่าง 4.39-15.19 เมื่อพิจารณาความคงทนของสีหลังย้อม ผ้าทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติทนต่อแสงในระดับ 5 คือทนต่อแสงดี เหมือนกันทุกกรรมวิธีที่ทดสอบ ขณะที่การทดสอบความทนต่อการซักแบ่งออกเป็น การขีดและการเปื้อนติดสีพบว่า หลังจากซักที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ผ่านการย้อมทุกกรรมวิธีมีค่าการขีดและการเปื้อนติดสีระดับ 5 หรือดีมาก ผ้าที่ย้อมได้ ไม่ขีดตกและไม่เปื้อนติดสีจากการทดสอบกับผ้าเลย การเพิ่มอุณหภูมิการซักเป็น 60 องศาเซลเซียส ทำให้คุณสมบัติด้านสีตกและเปื้อนติดสีในลอนลดลงทุกกรรมวิธีย้อม ความทนของผ้าฝ้ายและผ้าไหมต่อแสงอยู่ในระดับ 4-5 คือ ดี-ดีมาก ผ้าย้อมมีสีซีดลงนิดหน่อย ส่วนการทดสอบการเปื้อนพบว่า ทุกกรรมวิธีที่ซักสีจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมเปื้อนติดผ้าในลอนได้ในระดับปานกลาง

**คำสำคัญ:** ย้อม จำนวนการย้อม ความทนต่อแสง ความทนต่อการซัก ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

<sup>/1</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

<sup>/2</sup> สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1

## Effect of Dye Count on the Fastness Properties of Natural Indigo Dyed Cotton and Silk Fabrics

Pranom Chaia<sup>/1</sup> Sutthinee Charoenkid<sup>/1</sup> Ungkana Pongnganmak<sup>/2</sup>

### Abstract

This research investigated the fastness properties of cotton and silk textiles after immersion-oxidation cycles. The treatments were run through a randomized complete block design involving six treatments, each with four replications. The fabrics were submerged in a yellowish indigo solution at different counts of dyeing cycles, e.g. 1, 3, 5, 7, and 9. The proper immersion was ensured by adding a piece of 20 x 20 wetted fabric to a dyeing bin containing a liter of white indigo liquid for one minute, pressing to remove the excess, and exposing the dyed item to the air for five minutes. The obtained fabric was then hand washed four times, damped in the air, and kept in a plastic bag. This whole process represented a single dyeing. The finished cotton and silk samples were selected randomly for color characteristics (CIELAB) and fastness to light and washing. All parameters were carried out at the Department of Industrial Chemistry, Faculty of Science, Chiang Mai University. The result demonstrated the color strength of both fabrics increased with the number of dyeing cycles applied, and the cotton textile provided a darker blue color after coloring than silk at the same dye count. The K/S value of dyed cotton ranged from 10.26–33.15, whereas the dyed silk K/S value fell in the range of 4.39–15.19. In terms of fastness measurements, both dyed items scaled five of the good fastness to light at all dye counts. The fastness to washing was divided into two parameters: color alteration and color staining. After washing in 40°C water, every treatment of the fabrics offered the maximum color alteration and staining scale of 5, with no fading or staining at all. On the other hand, increasing the laundry temperature to 60 °C resulted in a decrease in color alteration and nylon staining properties to levels 4-5 and 3-4, respectively, which refer to very good color alteration and moderate to fair nylon staining. All dye counts gave the same results.

**Keywords:** indigo, dye count, light fastness, wash fastness, cotton, silk

---

<sup>/1</sup> Phrae Agricultural Research and Development Center

<sup>/2</sup> Office of Agricultural Research and Development Region 1

## บทนำ (Introduction)

ผ้าหม้อห้อมในอดีตเป็นผ้าฝ้ายทอมือที่นำดอกฝ้ายขาวมาทำเป็นเส้นด้ายแล้วทอด้วยกี่ทอผ้าพื้นเมือง จนได้ผ้าดิบสีขาว จากนั้นจึงนำไปตัดเย็บให้เป็นเสื้อ หรือกางเกงแล้วนำไปแช่ในน้ำสะอาดไว้ประมาณ 1-2 คืน แล้วมาทำการทาบหรือฟาดกับไม้กระดานจนทำให้เนื้อผ้าอ่อนตัวลง แล้วนำมาย้อมในน้ำห้อมที่ได้จากการหมัก ของต้นห้อมหรือต้นคราม โดยการขยำผ้าให้เข้ากับน้ำห้อม แล้วพลิกกลับไปมาหลาย ๆ ครั้งจนสีน้ำห้อมกลืนเข้าไปในเนื้อผ้าจนทั่ว และมีสีเสมอกันทั้งผืนซึ่งวิธีการทำเช่นนี้ชาวไทยพวนเรียกว่า “จก” หรือ “จกหม้อห้อม” หลังจากขยำผ้าจนสีน้ำห้อมซึมซับเข้าไปในเนื้อผ้าจนเสมอกันทั้งผืน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็บิดน้ำห้อมออก แล้วนำไปผึ่งแดดเป็นการย้อมครั้งที่ 1 ซึ่งสีของน้ำห้อมยังไม่ซึมซับเข้าไปเนื้อผ้าอย่างเต็มที่ ผ้าที่ย้อมครั้งที่ 1 ยังเป็นสีอ่อน ๆ จึงต้องนำไปย้อมอีกประมาณ 4-5 ครั้ง จนได้ผ้าหม้อห้อมที่มีสีเข้มตามต้องการ กระบวนการผลิตผ้าทอในพื้นที่ภาคเหนือด้วยสีย้อมธรรมชาติ การนำเส้นด้ายที่มีทั้งสีขาวและสีต่าง ๆ ที่ผ่านกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ เพื่อนำมาทอเป็นผ้าผืน การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายแต่ละครั้งจะได้สีที่ติดเส้นด้ายฝ้ายที่ไม่มีความสม่ำเสมอ ทำให้ต้องนำกลับมาย้อมทับอีกครั้งเพื่อให้ได้สีตามที่ต้องการ หรืออาจจะไม่ย้อมทับ สีที่ใช้ย้อมเส้นด้ายจะได้จากวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ห้อม ให้สีน้ำเงินแก่ คราม ให้สีน้ำเงิน เปลือกประดู่ ให้สีน้ำตาลอมแดง ใบตะเพียนหนู ให้สีเขียวอมเหลือง เมล็ดคำแสด ให้สีแดง ครั่ง ให้สีแดง มะเกลือ ให้สีดำหรือสีเทา ใบลำไย ให้สีน้ำตาลอ่อนหรือสีเปลือกไข่ ใบมะม่วงให้ สีเขียวอมเหลือง ขมิ้นให้สีเหลือง ใบหูกวางให้สีเขียว เป็นต้น การย้อมสีเส้นด้ายมีทั้งการย้อมแบบเย็นและแบบร้อน กระบวนการในการย้อมสีเส้นด้ายฝ้าย การพัฒนากระบวนการเพิ่มจำนวนชนิดสีย้อมธรรมชาติด้วยห้อม ให้ได้เฉดสี กลุ่มสีเดียวกันที่แบ่งเป็นหลายโทนสี การการย้อมสีทับ 15 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้ระยะเวลา 30 นาที เพื่อคุณค่าของเฉดสีที่ได้จากการย้อมสีทับ และการใช้สีจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเช่น เปลือกประดู่ ใบสัก ใบลำไย ใบมะม่วง ขมิ้น ใบหูกวาง มะเกลือ แล้วมาผสมสีน้ำเงินที่ได้จากห้อมโดยวิธีการย้อมสีทับ เพื่อหาเฉดสีใหม่ โดยการทดสอบการย้อมร้อนแล้ว นำมาย้อมเย็น และการย้อมเย็นก่อนแล้วนำมาย้อมร้อน การกำหนดระยะเวลาในการย้อมสีทับที่แตกต่างกัน ดังนั้นกระบวนการย้อมสี เฉดสีใหม่ ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้บริโภคสามารถเลือก และกำหนดสีได้จาก สูตรการย้อมสีที่กำหนดรหัสของสีไว้แล้ว ทำให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กระบวนการย้อมสีผ้าฝ้ายพื้นเมืองพื้นที่ภาคเหนือ วัตถุดิบที่มีปริมาณมากและสามารถนำมาใช้ในการย้อมสีได้มี 8 ชนิด คือ ห้อม ประดู่ ใบสัก ใบลำไย ใบมะม่วง ขมิ้น ใบหูกวาง และมะเกลือ และกระบวนการเพิ่ม จำนวนชนิดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อม พบว่ากระบวนการย้อมสีโดยการย้อมสีทับ เพื่อให้เกิด เฉดสีใหม่ โดยใช้ห้อมเป็นตัวหลักในการย้อมสี ทำให้เกิดโทนสีที่มีความแตกต่างกันกับสีเดิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (สุวิมลและคณะ, 2557)

การเตรียมน้ำย้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เนื่องจากสารอินดิโกมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ดีในด่าง ดังนั้นในการเตรียมน้ำย้อมจึงต้องมีการปรับสภาพในหม้อให้สมดุล เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง อุณหภูมิ และปริมาณเนื้อห้อม ในสภาวะที่เหมาะสม ที่จะทำให้ผ้าที่ย้อมติดสีในระดับสีน้ำเงินอ่อนถึงสีน้ำเงินเข้มมาก ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีความต้องการไม่เหมือนกัน โดยทั่วไปมีส่วนประกอบ ได้แก่ เนื้อห้อมหรือห้อมเปียก 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำด่าง 1.5-2 ลิตร กวนให้เป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร กวนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันประมาณ 30-40 นาที จนเกิดฟอง สารอินดิโกจะถูกรีดิวส์ให้เป็นลิวโคอินดิโก (Leucoindigo หรือ White indigo) ซึ่งมีสีเหลืองและละลายน้ำได้ “แสดงว่าเกิดครามแล้ว” แต่ไม่สามารถนำไปย้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นกรด-ด่างของน้ำห้อมยังไม่อยู่ในสภาวะที่จะย้อมได้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ที่เหมาะสมที่จะย้อม คือ pH 10.50-11.00 เมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดแล้ว ตั้งทิ้งไว้จนกว่าจะได้ค่า pH ที่กำหนด โดยการดูแลเอาใจใส่ด้วยการนำขดก้นน้ำย้อมจากในหม้อขึ้นสูงประมาณ 40-60 เซนติเมตร แล้วเทกลับที่เดิม เป็นการเติมอากาศให้หม้อย้อม เกษตรกรเรียกวิธีการนี้ว่า “โจก” ทำวันละ 2 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น

จนกว่าจะใช้ย้อมได้ โดยสังเกตจากฟองที่อยู่บนน้ำย้อมซึ่งจะเกิดสีน้ำเงินเข้มออกม่วงฟองไม่ยุบ ส่วนด้านล่างของน้ำย้อมจะมีสีเหลืองเหมือนกับขมิ้น จึงสามารถทำการย้อมผ้าได้ โดยสารลิวโคอินดิโก้จะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อลิวโคอินดิโก้ที่ถูกดูดซับติดกับเส้นใยผ้า นั้น สัมผัสกับอากาศก็จะรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศเป็นสีเขียวเข้มและกลายเป็นสีน้ำเงินที่เส้นใยผ้าในการย้อมสีธรรมชาติจากห้อมจะทำการย้อมวันละ 2 ครั้งเท่านั้น คือ ตอนเช้าและตอนเย็น ทั้งนี้ก็เพื่อให้สารอินดิโก้ที่มีอยู่ในน้ำย้อมนั้นเปลี่ยนสถานะเป็นลิวโคอินดิโก้ และให้มีการเพิ่มปริมาณสีมากพอที่จะย้อมผ้าหรือฝ้ายในครั้งต่อไปได้ โดยระยะเวลาในการย้อมแต่ละครั้งจะต้องห่างกันประมาณ 6-8 ชั่วโมง ซึ่งความเข้มของสีอินดิโก้บนผ้าหรือฝ้ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนผ้าและจำนวนครั้งที่นำผ้าหรือฝ้ายลงย้อม ซึ่งมีความสำคัญ และมีผลต่อเฉดสี ความสวยงามของผ้าที่ได้ตามความต้องการของตลาด (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548) จนทำให้ผลิตภัณฑ์ ผ้าหม้อห้อมขยายตัวทั้งปริมาณและคุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันที่จะนำไปสู่ผลกำไรที่จะเกิดขึ้นกับผู้ผลิต ทำให้ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมมีความหลากหลายมากขึ้นมีสีอื่น ๆ เข้ามาประกอบกับสีโทนคราม น้ำเงิน ไม่เฉพาะเสื้อผ้าแต่กลายเป็นของใช้ หมอน เบาะ ผ้าปูโต๊ะ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มากขึ้น (ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่, 2554)

ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษานานการย้อมสีห้อมต่อความคงทนของแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม เพื่อทดสอบความคงทนของสีย้อมห้อมต่อแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม เพื่อเพิ่มเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

## การทบทวนวรรณกรรม

### 1. แหล่งให้สีน้ำเงินของห้อม

ต้นห้อม เป็นพืชที่ให้สีครามเหมือนกับต้นครามแต่เป็นพืชต่างวงศ์กัน เมื่อนำมาหมักในน้ำจะให้สารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ ไม่มีสี เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะได้สารสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า อินดิโก้ (Indigo / Indigo blue) สูตรโมเลกุลทางเคมี คือ  $C_{16}H_{10}N_2O_2$  โดยทั่วไป อินดิโก้จัดอยู่ในสีย้อมธรรมชาติ เป็นสารที่ไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ในสภาวะต่างได้สารละลายเป็นสีเหลืองใส เรียกว่า ลิวโคอินดิโก้ (Indigo-white หรือ Leuco form) (นิตยา, 2544)

Indigo white จะแทรกตัวเข้าไปในเส้นใยฝ้าย เรียกกระบวนการนี้ว่า Skying เมื่อ Leuco form ถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า (Vuorema, 2008 และ Rajeshwar et al., 2008) จากลักษณะการเกิดสีดังกล่าวสีห้อมจึงอยู่ในกลุ่มวิธีสีย้อมธรรมชาติสีแฉด จากการแยกชนิดสีย้อมธรรมชาติออกเป้น 3 วิธี คือ สีย้อมธรรมชาติประเภทย้อมตรง (Direct Dyes) สีย้อมธรรมชาติประเภทสีแฉด (Vat Dyes) และสีย้อมธรรมชาติประเภทมอร์แดนต์ (Mordant Dyes หรือ Adjective Dyes หรือ Indirect Dyes) โดยที่สีย้อมแต่ละประเภทจะมีสูตรโครงสร้างทางเคมี สมบัติของสีย้อม ตลอดจนวิธีใช้ที่แตกต่างกัน ในการย้อมสีแฉดต้องอาศัยตัวรีดิวซ์ที่ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยน Indigo blue ให้อยู่ในรูป Indigo white เข้าสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเซลล์ลูโลสของเส้นใยฝ้ายทำให้เกิดการติดสีน้ำเงินของ Indigo ได้ดีขึ้นไป ตัวรีดิวซ์ที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม เช่น โซเดียมไดไทโอไนต์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $Na_2S_2O_4/NaOH$ ) แต่ผลข้างเคียงเกิดซัลไฟต์ และไทโอซัลเฟตซึ่งเป็นพิษ จึงเปลี่ยนมาใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์ ( $NaBH_4$ ) (Meksi et al., 2007) ต่อมาองค์กรต่างๆ จึงมีการกำหนดมาตรฐานสิ่งทอออกมา เช่น มาตรฐาน Eco-Tex Standard (Eco-Tex standard 100) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ถูกพัฒนาขึ้นในปีคริสต์ศักราช 1992 โดยสถาบันสิ่งทอภาคพื้นยุโรป ตัวอย่างของสิ่งอันตรายต่อสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการย้อมสีสิ่งทอได้แก่ การใช้สีย้อม

ที่มีสารก่อมะเร็ง (Banned Carcinogenic Dyes) ได้แก่ สีย้อมที่ประกอบด้วยหมู่ให้สีเอโซ (AZO) เป็นต้น การใช้สีย้อมที่ก่อให้เกิดความระคายเคือง (Allergenic Dyes) การใช้สีย้อมที่ไม่มีคุณภาพ สีดกง่าย (Loose Dye) (กองบรรณาธิการ, 2006) ดังนั้น จึงเกิดความสนใจในการนำเอาสีธรรมชาติมาใช้แทนสีสังเคราะห์ในการย้อมสิ่งทอมากขึ้น เนื่องจากส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคน้อยกว่า

จึงได้มีการศึกษาวิธีการเตรียมสีย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมัก Indigo blue ในน้ำด่างซีเถ้า เพื่อให้เกิด Indigo white และศึกษาผลของน้ำมะขามในการปรับสภาพด่างให้เหมาะสม pH 10.5-11.5 พบว่าเส้นฝ้ายติดสีครามของอินดิโก้ได้สีเข้มและสดใส (อนุรัตน์, 2544) และ Yoshiko *et al.* (1999) ได้ศึกษาการเตรียมน้ำย้อมด้วยวิธี Zinc lime vat โดยผสมฝุ่นผงสังกะสี Indigo blue ปูนกินหมาก เมทานอล และน้ำอุ่น 60 องศาเซลเซียส สามารถทำให้เกิด Indigo white ได้เช่นกัน ส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนั้นได้มีการนำโลหะซิงค์นาโน มาทำเป็นผ้าครามซิงค์นาโน (หมู่บ้านผ้าครามนาโน, 2555) โดย ดร.กิตติพงศ์ (2558) ได้วิจัยพบว่า ซิงค์ออกไซด์ มีสมบัติพิเศษหลายประการ ได้แก่ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติที่ดีในด้านการดูดกลืนแสง และใช้ในการผลิตสิ่งทอป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้า เสื้อผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผลิตเส้นใยและสิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ จึงมีการพัฒนาขั้นตอนการเตรียมน้ำย้อมด้วยการเพิ่มส่วนผสมของสังกะสีร่วมกับปูนขาว เป็นการยดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีห้อมธรรมชาติสำเร็จรูปต่อไป

น้ำด่างเป็นส่วนผสมที่สำคัญที่ใช้ในการก่อหม้อและในการย้อม น้ำด่างได้จากการนำซีเถ้าของต้นกล้วย เหง้ากล้วย ต้นมะขาม ต้นเพกาหรือไม้เบญจพรรณ มาใส่ลงในภาชนะที่เจาะรูเล็กๆ แล้วเติมน้ำเพื่อให้ น้ำไหลผ่าน โดยมีอัตราส่วนระหว่างน้ำกับซีเถ้า เท่ากับ 1 :5 น้ำด่างที่ได้จะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่าหรือเท่ากับ 12 โดยใช้ pH meter เป็นเครื่องมือวัด (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)

น้ำมะขามเปียกไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 :1 คั้นเอาแต่น้ำมาใช้กรดทาร์ทาริก (tartaric acid) เป็นกรดอินทรีย์ (organic acid) ชนิดหนึ่งที่พบตามธรรมชาติในผลไม้บางชนิด เช่น องุ่น มะขาม และเป็นกรดที่พบในไวน์ มีสูตรทางเคมี คือ  $C_4H_6O_6$  อยู่ในรูป L-Tartaric acid อาจเรียกว่า L-2,3-Dihydroxysuccinic acid หรือ L-2,3-Dihydroxybutanedioic, กรดทาร์ทาริกในธรรมชาติพบมากในมะขามโดยเฉพาะมะขามเปรี้ยว และกรดนี้ใช้เป็นส่วนผสมของผงฟู (baking powder) กลุ่มหน้าที่ เสริมฤทธิ์กันหิน จับอนุมูลโลหะ (sequestrant) อิมัลซิไฟเออร์ (emulsifier) ปรับปรุงความเป็นกรดในอาหาร และเครื่องดื่ม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)

## ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

### สิ่งที่ใช้ในการทดลอง

1. เนื้อห้อม
2. น้ำด่าง
3. มะขามเปียก
4. หม้อดินเผาเคลือบ
5. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)
6. ผ้าฝ้าย ขนาด 30x30 เซนติเมตร จำนวน 144 ผืน
7. ผ้าไหม ขนาด 30x30 เซนติเมตร

- กรรมวิธีการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 6 กรรมวิธีๆ ละ 6 หน่วยการทดลองมี 4 ซ้ำ ดังนี้

1. ศึกษาผ้าฝ้ายย้อมสีห้อมในจำนวนแตกต่างกัน

- กรรมวิธีที่ 1 ผ้าฝ้ายไม่ได้ย้อมสีจากห้อม (กรรมวิธีควบคุม)  
 กรรมวิธีที่ 2 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากห้อม 1 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 3 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากห้อม 3 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 4 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากห้อม 5 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 5 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากห้อม 7 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 6 ผ้าฝ้ายย้อมสีจากห้อม 9 ครั้ง

## 2. ศึกษาผ้าไหมย้อมสีห้อมในจำนวนแตกต่างกัน

- กรรมวิธีที่ 1 ผ้าไหมไม่ได้ย้อมสีจากห้อม (กรรมวิธีควบคุม)  
 กรรมวิธีที่ 2 ผ้าไหมย้อมสีจากห้อม 1 ครั้งห้อม  
 กรรมวิธีที่ 3 ผ้าไหมย้อมสีจากห้อม 3 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 4 ผ้าไหมย้อมสีจากห้อม 5 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 5 ผ้าไหมย้อมสีจากห้อม 7 ครั้ง  
 กรรมวิธีที่ 6 ผ้าไหมย้อมสีจากห้อม 9 ครั้ง

### - วิธีดำเนินงาน / ขั้นตอนการวิจัย

- เตรียมน้ำย้อมห้อมที่มีส่วนผสมประกอบด้วยอัตราส่วน เนื้อห้อม 1 กิโลกรัม น้ำด่างที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 13-14 จำนวน 8 ลิตร และน้ำมะขามเปียก 300 กรัม นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ทิ้งไว้จนน้ำย้อมเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
- เตรียมผ้าฝ้ายสีขาว ซักทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า เพื่อขจัดกาวและไขมันออกบิดพอหมาด แล้วตัดผ้าขนาด 20x20 เซนติเมตร จำนวน 144 ผืน
- ก่อนการย้อมต้มน้ำย้อมจากในหม้อออก 1 ลิตร เพื่อนำไปเติมน้ำย้อมในหม้อหลังจากทำการย้อมแล้ว
- นำผ้าที่ชุบน้ำพอหมาดลงย้อมในหม้อ ใช้มือบีบและขยี้ผ้า ในน้ำย้อมห้อม 2 นาที ดูจนผ้าหรือผ้าดูตูดซึมน้ำย้อมห้อมเข้าเส้นใยจนชุ่มดีแล้วจึงบีบน้ำย้อมห้อมออกนำขึ้นจากหม้อน้ำย้อมห้อม ตบๆ และคลี่ผ้าให้สัมผัสอากาศ 3 นาที เป็นการย้อม 1 ครั้ง นำผ้าที่ย้อมไปซักในน้ำสะอาดจนน้ำใส จำนวน 4-5 ครั้ง นำไปตากในที่ร่มให้แห้งพอหมาด จึงย้อมครั้งต่อไป
- การนำผ้าลงย้อมครั้งที่ 2-9 ครั้ง ตามกรรมวิธีในน้ำย้อมใหม่และทำเช่นเดียวกัน
- เมื่อย้อมเสร็จแล้วนำน้ำย้อมที่ตักไว้ในข้อ 3 เติมลงในหม้อที่ย้อมเสร็จแล้ว เติมอากาศให้หม้อย้อมโดยการใช้ชั้นตักน้ำขึ้นยกสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตร แล้วเทกลับหม้อเดิม ทำ 6 ครั้ง เพื่อให้น้ำย้อมผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
- เตรียมผ้าไหมเหมือนกับที่เตรียมผ้าฝ้าย และทำการย้อมเช่นเดียวกัน
- สุ่มตัวอย่างผ้าที่ย้อมห้อมทดสอบความคงทนของสี และวัดระดับความเข้มของสี โดยใช้เครื่อง Hunter Lab ที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ย้อมผ้าหม้อห้อมต่อจำนวนการย้อมห้อมความคงทนต่อแสงและการซักในผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยใช้แบบสอบถาม
- รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติ สรุปผลการทดลอง

### การบันทึกข้อมูล

- บันทึกความคงทนของสีต่อการซักได้แก่ การซีดของสี การเปื้อนติดสี ที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส บันทึกความคงทนของสีต่อแสง

- บันทึก ค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab ได้แก่  $C^*$   $L^*$   $h^*$   $a^*$  และ  $b^*$  เป็นต้น  $C^*$  เป็นค่าที่บอกเฉดสี  $L^*$  เป็นค่าสว่างของสี อยู่ในช่วง 0-100 ถ้า 0 หมายถึง มีด ถ้า 100 หมายถึง สว่าง  $h^*$  เป็นค่ามุมของสี องศา เป็นสีแดง 90 องศา เป็นสีเหลือง 180 องศา เป็นสีเขียว และ 270 องศา เป็นสีน้ำเงิน  $a^*$  แสดงสีแดงและสีเขียว ถ้า  $a$  เป็นบวก หมายถึง สีแดง และถ้า  $a$  เป็นลบ หมายถึง สีเขียว  $b$  เป็นบวก หมายถึง สีเหลือง และถ้า  $b$  เป็นลบ หมายถึง สีน้ำเงิน

### สถานที่ทำการทดลอง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

ระยะเวลาการวิจัย ระยะเวลา ปี 2562-2564

## ผลการวิจัย (Results)

### 1. ค่าสีค่าสี CIELAB (1976) $L^*$ $a^*$ $b^*$ ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมหอม

การย้อมผ้าฝ้ายด้วยหอมจำนวน 1-9 ครั้ง พบว่า ค่าสี CIELAB (1976)  $L^*$   $a^*$   $b^*$  จากตารางที่ 1 ผ้าฝ้ายมีค่าความสว่างของสี  $L^*$  เท่ากับ 16.09-39.39 แสดงว่ามีสีค่อนข้างเข้ม เปรียบเทียบกับผ้าฝ้ายที่ไม่ได้ย้อมสีด้วยหอมมีค่า  $L^*$  88.96 ซึ่งสูงกว่าผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ย้อมหอม ค่า  $a^*$  แสดงถึงความเป็นสีเขียว พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมหอมให้ค่าความเป็นสีเขียวมีค่า  $a^*$  ตั้งแต่ -2.75 ถึง 2.64 ผ้าที่ไม่ได้ย้อมมีค่า  $a^*$  0.43 ค่า  $b^*$  ซึ่งแสดงถึงความเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของสีที่ควรจะเป็นของผ้าฝ้ายที่ย้อมหอม ของผ้าฝ้ายที่ย้อมหอม 1-9 ครั้ง มีค่าใกล้เคียงกันตั้งแต่ -16.73 ถึง -26.42 แต่ผ้าที่ไม่ได้ย้อมค่า  $b^*$  -4.11 ซึ่งเป็นสีขา หรือเป็นสีน้ำเงินต่ำที่สุด (ตารางที่ 3.1)

การย้อมผ้าไหมด้วยหอมจำนวน 1-9 ครั้ง ให้ผลเช่นเดียวกัน มีค่าความสว่างของสี  $L^*$  เท่ากับ 27.00-49.75 มีสีค่อนข้างเข้ม เปรียบเทียบกับผ้าไหมที่ไม่ได้ย้อมสีหอมมีค่า  $L^*$  88.96 ซึ่งสูงกว่าผ้าไหมที่ย้อมหอม ค่า  $a^*$  ตั้งแต่ -6.13 ถึง -0.60 ผ้าที่ไม่ได้ย้อมมีค่า  $a^*$  0.19 ค่า  $b^*$  ซึ่งแสดงถึงความเป็นสีน้ำเงินของผ้าไหมที่ย้อมหอม 1-9 ครั้ง มีค่าใกล้เคียงกันตั้งแต่ -22.97 ถึง -0.60 แต่ผ้าที่ไม่ได้ย้อมหอม  $b^*$  17.49 ซึ่งเป็นสีขา หรือเป็นสีน้ำเงินต่ำที่สุด (ตารางที่ 3.1)

ตารางที่ 3.1 ค่าสี CIELAB (1976)  $L^*$   $a^*$   $b^*$  ของผ้าฝ้ายย้อมหอมจำนวน 1-9 ครั้ง เมื่อเดือนมีนาคม 2563

จำนวนครั้งการย้อมหอม	ผ้าฝ้าย				ผ้าไหม			
	$L^*$	$a^*$	$b^*$	K/S	$L^*$	$a^*$	$b^*$	K/S
ไม่ย้อมสี	95.45	0.43	-4.11	0.01	88.96	0.19	17.49	0.02
ย้อม 1 ครั้ง	39.39	-2.75	-25.29	10.26	49.75	-6.13	-20.65	4.39
ย้อม 3 ครั้ง	34.14	-1.10	-25.79	14.81	42.33	-4.31	-22.46	7.62
ย้อม 5 ครั้ง	29.63	0.22	-26.42	20.11	33.31	-1.30	-22.97	12.38
ย้อม 7 ครั้ง	17.41	2.43	-17.92	30.96	30.88	-1.92	-17.67	12.27
ย้อม 9 ครั้ง	16.09	2.64	-16.73	33.15	27.00	-0.60	-18.12	15.19

### 2. ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมหอม

ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) มีทั้งหมด 8 ระดับ คือ 1) ใช้ไม่ได้ (very poor) 2) แย่ (poor) 3) พอใช้ได้ (moderate) 4) พอใช้ได้ค่อนข้างดี (fair) 5) ดี (good) 6) ดีมาก (very good) 7) ดี



เยี่ยม (excellent) และ 8) ดีเลิศ (maximum light fastness) ผลการทดลองพบว่าระดับความคงทนของผ้าฝ้ายย้อมห้อมด้วยน้ำย้อมห้อม

ผ้าฝ้ายที่ไม่ย้อมเป็นสีขาว มีระดับความคงทนของสีระดับ 7-8 ผ้าที่ย้อมห้อมอยู่ในระดับ 4-5 พอใช้ค่อนข้างดี ถึงระดับดี และผ้าไหมที่ไม่ย้อมมีสีเหลืองอ่อน มีระดับความคงทนของสีระดับ 7 เมื่อย้อมห้อมมีความคงทนต่อแสงในระดับ 4 พอใช้ค่อนข้างดี ถึงระดับ 5 ดี (ตารางที่ 3.2) ซึ่งแสดงว่าผ้าย้อมห้อมไม่ทนต่อแสง หากตากไว้ในที่มีแสงแดดจัดทำให้ผ้าซีดเร็ว ดังนั้น ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ควรให้คำแนะนำการใช้ การซัก และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมห้อม การซักควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ไม่เข้มข้น ควรตากไว้ในที่ร่ม และการเก็บรักษาไว้ในตู้ที่บแสง จึงจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ตารางที่ 3.2 ระดับความคงทนของสีต่อแสง (Light fastness rating) ของผ้าฝ้ายย้อมห้อมจำนวน 1-9 ครั้ง  
เมื่อเดือนมีนาคม 2563

จำนวนครั้งการย้อมห้อม	ระดับความคงทนของสีต่อแสง	
	ผ้าฝ้าย	ผ้าไหม
ไม่ย้อมสี	7/8	7
ย้อม 1 ครั้ง	4-5	4-5
ย้อม 3 ครั้ง	5	5
ย้อม 5 ครั้ง	5	5
ย้อม 7 ครั้ง	5	5
ย้อม 9 ครั้ง	5	5

\*ระดับความคงทนมี 8 ระดับ 1) ใช้ไม่ได้ 2) แย่ 3) พอใช้ได้ 4) พอใช้ค่อนข้างดี 5) ดี 6) ดีมาก 7) ดีเยี่ยม 8) ดีเลิศ

### 3. ระดับความคงทนของสีต่อการซัก (Washing Colour Fastness) ที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี (Color alteration) ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมย้อมห้อม

ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี (Color alteration) มี 7 ระดับ คือ 1) แย่มาก (very poor) สีซีดมาก 2) แย่ (poor) สีซีดค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง (moderate) สีซีดปานกลาง 3-4) ปานกลางค่อนข้างดี (fair) สีซีดปานกลาง 4) ดี (good) สีซีดเล็กน้อย 4-5) ดีดีมาก (very good) สีซีดเล็กน้อย 5) ดีมาก (excellent) สีไม่ตกซีดเลย (no fading at all) ผลการทดลองพบว่าค่าความคงทนของสีต่อการซักด้านการสีซีดของสีของผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อม ผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อมจำนวน 1-9 ครั้ง มีระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 อยู่ในระดับ 5 ดีมาก ส่วนความคงทนของสีเมื่อซักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส การสีซีดของสีอยู่ในระดับ 4-5 หมายถึง การสีซีดของสีดี-ดีมาก สีซีดนิดหน่อย ส่วนผ้าไหมที่ย้อมห้อมจำนวน 1-3 ครั้ง มีระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการสีซีดของสีที่อุณหภูมิ 40 อยู่ในระดับ 4-5 หมายถึง การสีซีดของสีดี-ดีมาก สีซีดนิดหน่อย และผ้าที่ย้อม 5-9 ครั้ง มีการสีซีดของสีอยู่ในระดับ 5 ดีมาก (excellent) สีไม่ตกซีดเลย (no fading at all) ส่วนผ้าไหมที่ย้อมห้อมที่ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี อยู่ในระดับ 4-5 หมายถึง การสีซีดของสีดี-ดีมาก สีซีดนิดหน่อย (ตารางที่ 3.3)

ตารางที่ 3.3 ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี (Color alteration) ของผ้าฝ้ายย้อมห้อมจำนวน 1-9 ครั้ง

จำนวนครั้งการย้อมห้อม	ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการสีซีดของสี			
	ผ้าฝ้าย		ผ้าไหม	
	40 องศาเซลเซียส	60 องศาเซลเซียส	40 องศาเซลเซียส	60 องศาเซลเซียส
ไม่ย้อมสี	5*	5	5	5
ย้อม 1 ครั้ง	5	4-5	4-5	4-5
ย้อม 3 ครั้ง	5	4-5	4-5	4-5
ย้อม 5 ครั้ง	5	4-5	5	4-5
ย้อม 7 ครั้ง	5	4-5	5	4-5
ย้อม 9 ครั้ง	5	4-5	5	4-5

\*ระดับความคงทนของสีต่อการซักมีทั้งหมด 7 ระดับ 1) แย่มากสีซีดมาก 2) แย่สีซีดค่อนข้างมาก 3) ปานกลางสีซีดปานกลาง 3-4) ปานกลางค่อนข้างดีสีซีดปานกลาง 4) ดีสีซีดเล็กน้อย 4-5) ดี-ดีมากสีซีดน้อย 5) ดีมากสีไม่ตกเลย

#### 4. ระดับความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสี (Staining) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ

ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการสีซีดของสี (Color alteration) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ได้แก่ ผ้าขนสัตว์ (wool) ผ้าสังเคราะห์ (acrylic) ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (polyester) ผ้าไนลอน (nylon) ผ้าฝ้าย (cotton) และ ผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส (secondary cellulose acetate) มีทั้งหมด 7 ระดับ คือ 1) แย่มาก (very poor) สีซีดมาก 2) แย่ (poor) สีซีดค่อนข้างมาก 3) ปานกลาง (moderate) สีซีดปานกลาง 3-4) ปานกลางค่อนข้างดี (fair) สีซีดปานกลาง 4) ดี (good) สีตกซีดเล็กน้อย 4-5) ดี-ดีมาก (very good) สีซีดเล็กน้อย 5) ดีมาก (excellent) สีไม่ตกซีดเลย (no fading at all) ผ้าฝ้ายที่ย้อมห้อม 1-9 ครั้ง ที่ซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสีกับผ้าทุกชนิดอยู่ในระดับ 5 ให้ผลดีมาก สีไม่เปื้อนติดผ้าชนิดอื่นเลย แต่เมื่อซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบว่ามีการเปื้อนสีติดผ้าไนลอน อยู่ในระดับ 3 ปานกลาง สีซีดปานกลาง และระดับ 3-4) ปานกลางค่อนข้างดี สีซีดปานกลาง (ตารางที่ 3.4)

ตารางที่ 3.4 ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการเปื้อนติดสี (Staining) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ของผ้าฝ้ายย้อมหม้อมจำนวน 1-9 ครั้ง

ชนิดสารช่วยติด	ความคงทนของสีต่อการซัก ด้านการเปื้อนติดสีของผ้าฝ้าย											
	40 °c						60 °c					
	wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel
ไม่ย้อมสี	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ย้อม 1 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 3 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	4-5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 5 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
ย้อม 7 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5
ย้อม 9 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5

หมายเหตุ \*ผ้าขนสัตว์ (wool) ผ้าสังเคราะห์ (acrylic) ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (polyester) ผ้าไนลอน (nylon) ผ้าฝ้าย (cotton) และผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส (secondary cellulose acetate)

ผ้าไหมที่ย้อมหม้อม 1-9 ครั้ง ที่ซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส พบว่าค่าความคงทนของสีต่อการซักด้านการเปื้อนติดสีกับผ้าทุกชนิดอยู่ในระดับ 5 ให้ผลดีมาก สีไม่เปื้อนติดผ้าชนิดอื่นเลย แต่เมื่อซักในน้ำที่มีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส พบว่ามีการเปื้อนสีติดผ้าไนลอน อยู่ในระดับ 3-4 ปานกลางค่อนข้างดี สีติดปานกลาง (ตารางที่ 3.5)

ตารางที่ 3.5 ระดับความคงทนของสีต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส ด้านการเปื้อนติดสี (Staining) เมื่อซักร่วมกับผ้าชนิดต่างๆ ของผ้าไหมย้อมหม้อมจำนวน 1-9 ครั้ง

ชนิดสารช่วยติด	ความคงทนของสีต่อการซัก ด้านการเปื้อนติดสีของผ้าไหม											
	40 °c						60 °c					
	wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel
ไม่ย้อมสี	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ย้อม 1 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 3 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 5 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 7 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5
ย้อม 9 ครั้ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3-4	5	5

หมายเหตุ \*ผ้าขนสัตว์ (wool) ผ้าสังเคราะห์ (acrylic) ผ้าเส้นใยสังเคราะห์ (polyester) ผ้าไนลอน (nylon) ผ้าฝ้าย (cotton) และผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส (secondary cellulose acetate)

### อภิปรายผล (Discussion)

การเตรียมน้ำย้อมหม้อมที่ติดสีและมีความคงทนของสีต่อแสง การซัก และการเปื้อนของสี ดีที่สุด คือ การใช้ส่วนผสมสัดส่วนระหว่างเนื้อหม้อม น้ำต่าง และกรดทาร์ทริกจากน้ำมะขามเปียก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวัตถุดิบที่นำมาใช้เตรียมน้ำย้อมหม้อม และประสิทธิภาพการย้อมติดสีที่ดีขึ้นอยู่กับชนิดผ้าที่นำมาย้อมในแต่ละครั้ง ผ้าฝ้ายย้อมติดสีหม้อมได้ง่ายกว่าผ้าไหม และสีที่ย้อมได้เข้มกว่าเมื่อย้อมในเวลาเท่ากัน และผ้าไหมมีข้อควรระวัง คือ ไม่

ควรใช้เวลา ย้อมนานเกินไป และเมื่อย้อมเสร็จต้องรีบซักด้วยน้ำเปล่าทันที เนื่องจากจะทำให้ได้สีน้ำเงินหม่น เนื้อผ้าไหมมีความแวววาวลดลง เนื่องจากน้ำย้อมหม้อมีส่วนผสมของปูนขาว และน้ำด่างเข้มข้น ดังนั้นผู้ย้อมผ้าไหมต้องมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

ความแข็งแรงของสี (color strength) เพิ่มขึ้นตามจำนวนรอบที่ย้อม ผ้าฝ้ายย้อมติดสีน้ำเงินเข้มกว่าผ้าไหมที่จำนวนการย้อมเท่ากัน พิจารณาจากค่า K/S ของผ้าฝ้ายอยู่ในช่วง 10.26-33.15 ผ้าไหมอยู่ระหว่าง 4.39-15.19 ความคงทนของสีหลังย้อม ผ้าทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติทนต่อแสงในระดับ 5 คือทนต่อแสงดี เหมือนกันทุกกรรมวิธีที่ทดสอบ ความคงทนของสีต่อการซักแบ่งออกเป็นด้านการขีด และการเปื้อนติดสี หลังจากซักที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ผ่านการย้อมทุกกรรมวิธีมีค่าการขีดและการเปื้อนติดสีระดับ 5 หรือดีมาก ผ้าที่ย้อมได้ ไม่ซีดตกและไม่เปื้อนติดสีจากการทดสอบกับผ้าชนิดอื่นเลย การเพิ่มอุณหภูมิการซักเป็น 60 องศาเซลเซียส ทำให้คุณสมบัติด้านสีตกและเปื้อนติดสีในลอนลดลงทุกกรรมวิธีย้อม ความทนของผ้าฝ้ายและผ้าไหมต่อแสงอยู่ในระดับ 4-5 คือ ดี-ดีมาก ผ้าย้อมมีสีซีดลงนิดหน่อย ส่วนการทดสอบการเปื้อนพบว่า ทุกกรรมวิธีที่ซักสีจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมเปื้อนติดผ้าในลอนได้ในระดับปานกลาง

## การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยห้อม

สุทธิณี เจริญคิด<sup>1</sup> ประนอม ใจอ้าย<sup>1</sup> วิภาดา แสงสร้อย<sup>1</sup> มณฑิรา ภูติวรรณ<sup>1</sup>  
 พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย<sup>1</sup> รณรงค์ คนชม<sup>1</sup> กัมปนาท บุญสิงห์<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยห้อม ดำเนินการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ตั้งแต่ปี 2562–2564 โดยการย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสารช่วยติดที่สกัดจากเปลือกและใบพืช 6 ชนิด ได้แก่ เปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก และใบยูคาลิปตัส ก่อนการย้อมทับด้วยห้อมเปรียบเทียบกับผ้าที่ไม่ย้อมสารช่วยติด ผลการทดลองพบว่า การย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสารช่วยติดจากเปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก และใบยูคาลิปตัสก่อนย้อมทับด้วยห้อม มีความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีด ไม่ต่างจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยติด และไม่ควรรนำไปซักร่วมกับผ้าไนลอน ในน้ำร้อน สารช่วยติดจากพืชทั้ง 6 ชนิด ทำให้เฉดสีน้ำเงินของผ้าไหมและผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยห้อม ลดลง

**คำสำคัญ:** สารช่วยติด ห้อม การขีด ผ้าฝ้าย ผ้าไหม

<sup>1</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

## Mordanting of Cotton and Silk Fabrics for Natural Indigo Dyeing

Suthinee Charoenkid<sup>1</sup> Pranom Chaia<sup>1</sup> Vipada Sangsoy<sup>1</sup> Montira Putivoranat<sup>1</sup>  
Panpimon Suriyapromchai<sup>1</sup> Ronnarong Konchom<sup>1</sup> Kampanat Boonsing<sup>1</sup>

### Abstract

Various kinds of plants were used in this research as mordants in the preparation of cotton and silk fabrics before dyeing with natural indigo. The study was performed at the Phrae Agricultural Research and Development Center from 2019–2021. Six natural mordants, extracted from the stem barks of *Oroxylum indicum* (L.) Vent., *Phyllanthus emblica* Linn., and *Terminalia chebula* Retz., and the leaves of *Psidium guajava* L., *Senna siamea* (Lam.) H.S. Irwin & Barneby, and *Eucalyptus globulus* Labill., were employed to mordant cotton and silk beforehand. The experiment indicated the observed mordants helped the natural indigo dye adhere to the fabrics. The performance of the dye was not different from the treatment without mordanting. Mordanting and non-mordanting fabrics exhibited the same rate of color alteration, and warm laundry with nylon was not recommended. Additionally, mordanting led to a decrease in color strength in both cotton and silk fabrics.

**Keywords:** natural mordant, natural indigo, color alteration, cotton, silk

---

<sup>1</sup> Phrae Agricultural Research and Development Center

## บทนำ (Introduction)

ส่วนใหญ่สีที่ได้จากการย้อมด้วยวัสดุธรรมชาติมักไม่ติดคงทน สีจากพืชผักละลายน้ำได้ดี จึงละลายออกมาเมื่อซัก และสียังถูกทำลายโดยแสงจึงซีดได้ง่าย ดังนั้นสารช่วยย้อมจึงมีบทบาทมากในการย้อมสีเพื่อใช้ปรับสภาพน้ำสีสกัดจากพืชให้เหมาะสมกับเส้นใยผ้า ช่วยรักษาสภาพของน้ำสีย้อมให้คงตัวดีในน้ำย้อม บางชนิดช่วยให้สีกระจายตัวได้ดีในน้ำย้อม ทำให้เส้นใยพองตัวมากขึ้น เส้นใยจึงดูดสีได้มากขึ้น ทำหน้าที่เหมือนเป็นแขนยึดติดกับเส้นใยก่อนแล้วจึงยึดกับสีอีกครั้งหนึ่ง (ชวนพิศและคณะ, 2552) พืชบางชนิดมีคุณสมบัติที่ช่วยติดสีหรือเป็นมอร์แดนต์ (mordant) ในการย้อมสีธรรมชาติ ส่วนใหญ่เป็นพืชที่รู้จักดีและมีอยู่ทั่วไป เช่น ใบฝรั่ง ใบยูคาลิปตัส ใบมะไฟ ใบสาบเสือ ใบเหมือดโสด ใบขี้เหล็ก ผลหมาก ต้นและใบโคมหนาม แก่นสีเสียดเทศ ซึ่งมักจะมียาสกัดและมีแทนนินสูง แทนนินเป็นมอร์แดนต์ที่นิยมใช้ในการย้อมสีธรรมชาติทั้งไหมและฝ้าย ผลการตรวจสอบแทนนินในพืชที่ใช้เป็นมอร์แดนต์ พบว่า ผลหมาก สีเสียดเทศ ใบเหมือดโสด ใบฝรั่ง ใบมะไฟ ใบขี้เหล็ก ใบยูคาลิปตัส และใบสาบเสือ มีปริมาณแทนนินมาก จึงนำมาสกัดและแยกแทนนินโดยการต้มใบกับน้ำแล้วแยกโดยใช้เกลือโซเดียมคลอไรด์เพื่อนำมาใช้ย้อมผ้า (สุรีย์และคณะ, 2543)

## การทบทวนวรรณกรรม

ปัจจุบันการย้อมเส้นไหมหรือฝ้ายด้วยสีธรรมชาติกำลังเป็นที่นิยม เพราะเป็นการนำภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีการนำพืชหรือสัตว์ที่มีในท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบให้สี สารช่วยติด (Mordant) หรือสารกระตุ้น หรือสารช่วยย้อม เป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นใยขณะทำการย้อมได้ดีขึ้น และช่วยปรับเฉดสีให้มีมากขึ้น ในอดีตนิยมใช้มูลหรือปัสสาวะสัตว์เป็นสารช่วยติด โดยการเทลงไปผสมในถังย้อม ปัจจุบันมีการใช้ทั้งสารที่ได้จากธรรมชาติและสารเคมีเส้นใยธรรมชาติจากพืชแต่ละชนิดที่นำมาย้อม จะมีความคงทนต่อแสงแดด และการขัดถูไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและชนิดของเส้นใยที่นำมาย้อม ดังนั้นจึงมีการใช้สารช่วยติดต่างๆ เป็นตัวช่วยทำให้เส้นใยดูดซับสีให้สีเกาะเส้นใยได้แน่นขึ้นมีความทนทานต่อแสง และการขัดถูเพิ่มขึ้น สารเหล่านี้ นอกจากจะเป็นตัวจับยึดสีและเพิ่มการติดสีในเส้นใยแล้วยังช่วยเปลี่ยนเฉดสีให้เข้มจาง หรือสดใสสว่างขึ้นด้วย การใช้สารช่วยติดสามารถทำได้ 3 วิธี คือ ก่อนการย้อมระหว่างการย้อม และหลังการย้อม (ประภากร, 2562) สารช่วยติดสีที่ใช้กันทั่วไป ได้แก่ สารฝาดหรือแทนนินที่ได้จากส่วนต่างๆ ของพืชที่มีรสฝาดและขม โปรตีนจากน้ำถั่วเหลือง และเกลือแกง การใช้หมากสงเป็นสารช่วยติดสีก่อนการย้อมเส้นไหมด้วยสีจากแดงสิงคโปร์ พบว่าเส้นไหมที่ได้เมื่อเติมน้ำขี้เถ้ามีค่าความเข้มสีสูงสุดและมีค่าความคงทนของสีต่อแสงมากกว่าเส้นไหมที่ไม่ใช้ (มนัสนันท์ และคณะ, 2562) การล้างทำความสะอาดผ้าฝ้ายด้วยสารสกัดของประคำดีควายผลเขียวช่วยให้การย้อมสีผ้าฝ้ายด้วยครามติดดี และซึมลึกลงไปเนื้อผ้ามากกว่า และการใช้สารละลายที่สกัดจากหยวกกล้วยต่อน้ำสัตสวน 1 :3 ช่วยให้สีติดผ้าฝ้ายที่เหมาะสม (วิจิตร และคณะ, 2556) นอกจากนี้แล้ว ชัยวัฒน์ และคณะ (2555) ได้ศึกษากระบวนการฝ้ายครามโดยใช้ยางกล้วยน้ำว่าดิบเป็นสารช่วยติด พบว่า การย้อมยางกล้วยน้ำว่าดิบหลังย้อมด้วยสีคราม ช่วยให้การเกาะติดของสีครามในผ้าฝ้ายดีขึ้นและลดจำนวนครั้งในการย้อม มีความคงทนของสีต่อแสงแดดและต่อการซักล้างที่ดีกว่าการย้อมแบบเดิม อย่างไรก็ตามยังมีสารช่วยติดอีกหลายชนิดที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ถั่ว น้ำปูนใส สารส้ม เกลือแกง สารส้ม เหล็ก โครมและดีบุก โดยนฤมล และคณะ (2564) ได้ศึกษาสารช่วยติด 6 ชนิด ต่อการติดสีย้อมของเส้นไหมด้วยสีย้อมจาก Actinomycetes N2 พบว่า ขี้เถ้า และน้ำปูนใสทำให้เส้นไหมเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีม่วง ส่วนนกรและคณะ (2559) ได้ศึกษาผลของสารช่วยติดที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล โดยใช้ สารส้ม เหล็ก โครม และดีบุก พบว่าชนิดของสารช่วยติดมีผลต่อความคงทนของสีต่อแสง ต่อการซักและฟอกขาว จากกระแสความปลอดภัยในสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจึงควรมีการศึกษาชนิดพืชที่จะนำมาใช้เป็นสารช่วยติดสีในการย้อมหม้อม เพื่อให้ผ้าที่ย้อมหม้อม มีความคงทนของสีต่อแสงและต่อการซักต่อไป

## ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

### อุปกรณ์

1. เนื้อห้อม
2. น้ำต่าง
3. มะขามเปียก
4. หม้อดินเผาเคลือบ
5. เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH meter)
6. ผ้าฝ้าย ขนาด 20x20 เซนติเมตร จำนวน 63 ผืน
7. ผ้าไหมขนาด 20x20 เซนติเมตร จำนวน 63 ผืน
8. เปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นเพกา เปลือกต้นมะขามป้อม ใบยูคาลิปตัส ใบขี้เหล็ก และใบฝรั่ง

### แบบและวิธีการทดลอง

วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 7 กรรมวิธีๆ ละ 3 หน่วยการทดลอง 3 ซ้ำ ได้แก่

1. ศึกษาสารช่วยติดสีในผ้าฝ้าย
  - กรรมวิธีที่ 1 ย้อมห้อมอย่างเดียว (กรรมวิธีควบคุม)
  - กรรมวิธีที่ 2 แช่น้ำต้มเปลือกต้นสมอไทยก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 3 แช่น้ำต้มเปลือกต้นเพกาก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 4 แช่น้ำต้มเปลือกต้นมะขามป้อมก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 5 แช่น้ำต้มใบยูคาลิปตัสก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 6 แช่น้ำต้มใบขี้เหล็กก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 7 แช่น้ำต้มใบฝรั่งก่อนย้อมห้อม
2. ศึกษาสารช่วยติดสีในผ้าไหม
  - กรรมวิธีที่ 1 ย้อมห้อมอย่างเดียว (กรรมวิธีควบคุม)
  - กรรมวิธีที่ 2 แช่น้ำต้มเปลือกต้นสมอไทยก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 3 แช่น้ำต้มเปลือกต้นเพกาก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 4 แช่น้ำต้มเปลือกต้นมะขามป้อมก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 5 แช่น้ำต้มใบยูคาลิปตัสก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 6 แช่น้ำต้มใบขี้เหล็กก่อนย้อมห้อม
  - กรรมวิธีที่ 7 แช่น้ำต้มใบฝรั่งก่อนย้อมห้อม

### วิธีการทดลอง

1. การเตรียมน้ำย้อมห้อม นำมะขามเปียก 200 กรัม ขยำในน้ำเปล่า 1 ลิตร จากนั้นกรองเอาแต่น้ำ แล้วนำห้อมเปียกไปขยำ คนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว เติมน้ำต่าง (pH=13) คนให้เข้ากัน จากนั้นทำการโຈกห้อม โดยใช้ชั้นตักน้ำย้อม ยกขึ้น แล้วเทลงในหม้อเดิม ทำ 5-6 ครั้ง ปล่อยให้เย็นจนเกิดสีของลิวโคอินดิโก้ ที่มีลักษณะสีเหลือง ซึ่งเหมาะต่อการใช้ย้อมผ้า

2. การเตรียมผ้าฝ้ายและผ้าไหม นำผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ต้องการย้อมห้อม มาซักทำความสะอาดด้วยผงซักฟอก เพื่อขจัดสิ่งสกปรก กาว และไขมันออก ตากให้แห้งแล้วทำการตัดผ้าฝ้ายและผ้าไหมขนาด 30 x 30 เซนติเมตร จำนวน 63 ผืน ก่อนนำไปย้อมซักด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่ง ปิดพอหมาดเก็บใส่ถุงเพื่อนำไปใช้ต่อไป



3. การเตรียมสารช่วยติด นำส่วนของเปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นเพกา เปลือกต้นมะขามป้อม ใบของยูคาลิปตัส ใบซีเหล็ก และใบฝรั่ง อัตราส่วนพีช 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ต้มในน้ำเดือดนาน 30 นาที กรองด้วยผ้าขาวบาง นำน้ำที่ได้ไปใช้ต่อไป

#### 4. ขั้นตอนการย้อม

4.1 นำผ้าฝ้ายที่เตรียมไว้ แขนในสารช่วยติดสีตามกรรมวิธีนาน 1 ชั่วโมง เมื่อครบกำหนด นำมาซักทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่า บิดและผึ่งให้หมาด

4.2 นำผ้าฝ้ายลงย้อมในหม้อ ใช้มือบีบและขยำผ้าในน้ำย้อมห้อมนาน 1 นาที จนผ้าฝ้ายดูดซึมน้ำย้อมห้อมเข้าเส้นใยจนชุ่มดีแล้วจึงบีบน้ำย้อมออก นำขึ้นจากหม้อน้ำย้อม ตบผ้าเบาๆ และคลี่ผ้าให้สัมผัสอากาศนาน 1 นาที นับเป็นการย้อม 1 ครั้ง

4.3 นำผ้าลงย้อมในหม้อเดิมและทำเช่นเดียวกันจนครบ 3 ครั้ง

4.4 นำผ้าที่ย้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 20 นาที จากนั้นนำไปซักในน้ำสะอาดจนน้ำใส 8-10 ครั้ง บิดและนำไปตากในที่ร่มให้แห้งสนิท

4.5 ส่งตัวอย่างผ้าฝ้ายที่ย้อม ทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก ทดสอบความคงทนของสีต่อแสง และความเข้มของสี โดยใช้เครื่อง Hunter Lab ที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4.6 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ทางสถิติ สรุปผลการทดลอง

4.7 เตรียมผ้าไหมเหมือนกับที่เตรียมผ้าฝ้าย และทำการย้อมเช่นเดียวกัน (ข้อ 1-6)

#### การบันทึกข้อมูล

บันทึกความคงทนของสีต่อการซัก ได้แก่ การขีดของสี การเปื้อนติดสี ที่อุณหภูมิ 40 และ 60 องศาเซลเซียส บันทึกความคงทนของสีต่อแสง และบันทึกค่าสีโดยใช้เครื่องวัดสี Hunter Lab

#### เวลาและสถานที่

ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มต้น 2562 สิ้นสุด ปี2564

สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

### ผลการวิจัย (Results)

#### 1.1 การศึกษาคุณสมบัติสารช่วยติดจากเปลือกและใบพีช

สารแทนนิน เป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ และโครงสร้างซับซ้อน มีสถานะเป็นกรดอ่อน เป็นสารให้ความฝาดในพีช แทนนิน มี 2 ชนิด คือคอนเดนส์แทนนิน หรือโพรแอนโทไซยานิน พบได้ในส่วนเปลือกต้น และแก่นไม้ ส่วนไฮโดรไลซ์แทนนิน (hydrolysable tannins) พบมากในส่วนใบ ผัก และส่วนที่ปูดออกมาจากปกติ เมื่อต้นไม้ได้รับอันตราย ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้สีติดกับเส้นด้ายได้ดีขึ้น โดยการต้มสกัดน้ำฝาด หรือแทนนินจากพีชดังกล่าว แล้วนำเส้นด้ายลงไปต้มย้อมกับน้ำฝาดก่อน จากนั้นจึงนำเส้นด้ายไปย้อมกับน้ำสีย้อมอีกครั้ง

จากการศึกษาสารแทนนิน ของเปลือกมะขามป้อมพบว่า เปลือกนอกมีสีน้ำตาลอมเทา เปลือกในสีชมพูสด เปลือกต้นมะขามป้อมมีสารแทนนิน สารลูฟิล และสารลูโคเดลฟินิดิน ส่วนผลมะขามป้อมมีสารแทนนินชนิดไฮโดรไลซ์ เปลือกสมอไทยมีสีเทาอมน้ำตาลให้สารแทนนินชนิดคอนเดนส์ใช้ ย้อมผ้า ย้อมแห ให้สีด้ามแดงเรื่อ เปลือกเพกามีสารแทนนินชนิดคอนเดนส์แทนนิน ให้สีเขียวอมฟ้า ใบยูคาลิปตัส มีสารแทนนินชนิดไฮโดรไลซ์ ให้สีเหลือง ใบซีเหล็กมีสารแทนนินชนิดไฮโดรไลซ์ ให้สีเขียว ใบฝรั่งมีสารแทนนิน 8-15 เปอร์เซ็นต์ ประเภท Catechol และ Pyrogallol และน้ำมันหอมระเหยประกอบด้วยสารหลายชนิด เช่น Aromadendrene ,  $\beta$ -bisabolene , Caryophyllene , Caryophylleneoxide , Longicyclene และ Tertiary Sesquiterpene alcohol เป็นต้น ผลฝรั่งดิบประกอบด้วยสารแทนนินและสารหลายชนิดเช่น Arabinose Ester,

Hexahydroxydiphenic acid ,  $\beta$ -caryophyllene , Ellagic acid , Gallic acid และ Quercetin เป็นต้น อย่างไรก็ตามจากผลการวิเคราะห์ปริมาณแทนนินจากเปลือกและใบพืชทั้ง 7 ชนิด ได้แก่ เปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นเพกา เปลือกต้นมะขามป้อม ใบยูคาลิปตัส ใบชี่เหล็ก และใบฝรั่ง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมี อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีทดสอบ AOAC (2005) 952.03 พบปริมาณสารแทนนินในเปลือกเพกา 37.25 มิลลิกรัม/กรัม ใบชี่เหล็ก 78.50 มิลลิกรัม/กรัม เปลือกมะขามป้อม 79.00 มิลลิกรัม/กรัม ใบฝรั่ง 161.25 มิลลิกรัม/กรัม ใบยูคาลิปตัส 172.25 มิลลิกรัม/กรัม และเปลือกสมอไทย 725.00 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ (ภาพที่ 4.1)



ภาพที่ 4.1 เปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบยูคาลิปตัส ใบฝรั่ง และใบชี่เหล็ก

ผลการเตรียมสารช่วยติดสีสำหรับใช้แช่ผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนนำไปย้อมด้วยห้อมจากเปลือกและใบพืช 7 ชนิด ได้แก่ เปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นเพกา เปลือกต้นมะขามป้อม ใบยูคาลิปตัส ใบฝรั่ง และใบชี่เหล็ก โดยใช้เปลือกหรือใบพืช 1 กิโลกรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ต้มในน้ำเดือด นาน 30 นาที แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง เก็บน้ำต้มจากเปลือกและใบพืชไว้สำหรับใช้แช่ผ้าก่อนการย้อมห้อม เพื่อสังเกตสีของสารช่วยติด และความเป็นกรด-ด่าง พบว่าน้ำต้มสารช่วยติดสีทั้ง 7 ชนิด พืชให้สีของน้ำต้มแตกต่างกัน โดยน้ำต้มเปลือกต้นสมอไทย เปลือกต้นเพกาให้เฉดสีน้ำตาล ใบยูคาลิปตัส และใบชี่เหล็กให้เฉดสีเหลือง และใบฝรั่ง เปลือกต้นมะขามป้อมให้เฉดชมพู-ม่วง (ภาพที่ 4.2) เมื่อวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำต้มจากเปลือกและใบพืชแต่ละชนิดพบว่าน้ำต้มสารช่วยติดจากเปลือกเพกามีค่า pH สูงที่สุด 9.4 รองลงมา ได้แก่ เปลือกมะขามป้อม ใบฝรั่ง เปลือกสมอไทย ใบยูคาลิปตัส และใบชี่เหล็ก วัดได้ 8.5 7.5 7.4 6.3 และ 5.3 ตามลำดับ



- 1) น้ำ ,pH 6.6
- 2) ไบฝรั่ง, pH 7.5
- 3) เปลือกเพกา ,pH 9.4
- 4) ไบยูคาลิปตัส ,pH 6.3
- 5) เปลือกสมอไทย ,pH 7.4
- 6) ไบซีเหล็ก, pH 5.3

ภาพที่ 4.2 สี และความเป็นกรด-ด่างของน้ำต้มสารช่วยติดจากเปลือกและไบพืชชนิดต่างๆ

### 1. ผลของการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารช่วยติด

จากการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสารช่วยติดจากเปลือกสมอไทย เปลือกมะขามป้อม เปลือกเพกา ไบฝรั่ง ไบยูคาลิปตัส และไบซีเหล็กก่อนนำไปย้อมห้อม พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดให้เฉดสีของผ้าเป็นสีชมพู เหลือง และน้ำตาลอ่อน (ภาพที่.3)



ภาพที่ 4.3 ผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารช่วยติด ไบยูคาลิปตัส เปลือกสมอไทย เปลือกมะขามป้อม ไบฝรั่ง ไบซีเหล็ก และเปลือกเพกา


ผลการวิเคราะห์ ความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีดของสี และการเปื้อนติดสี ความคงทนของสีต่อแสง และค่าสี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมเปลือกเพกา และไบซีเหล็ก แยมมาก สีชัดมาก ในขณะที่ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดไบฝรั่ง ตีมาก สีไม่ตก

ซึดเลยเช่นเดียวกับผ้าฝ้ายเปรียบเทียบ ส่วนการเปื้อนติดสี พบว่าผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดทุกชนิด ดีมาก สีไม่เปื้อนติดเลยเช่นเดียวกับผ้าฝ้ายเปรียบเทียบ ส่วนความคงทนของสีต่อแสง พบว่าผ้าฝ้ายที่ย้อมไบซ์เหล็กและไบฟร้ง มีความคงทนของสีต่อแสงดีที่สดุ และดีกว่าผ้าฝ้ายเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพบว่าการย้อมสารช่วยติดทุกชนิดทำให้ความสว่าง ( $L^*$ ) ของผ้าฝ้ายลดลง (ตารางที่ 4.1 )

## 2. ผลของการย้อมผ้าไหมด้วยสารช่วยติด

ผลการย้อมผ้าไหมด้วยสารช่วยติดจากเปลือกสมอไทย เปลือกมะขามป้อม เปลือกเพกา ไบฟร้ง ไบยูคาลิปตัส และไบซ์เหล็กก่อนนำไปย้อมห้อม พบว่า ผ้าฝ้าย และผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติด ให้เฉดสีของผ้าเป็นสีชมพูเหลือง และน้ำตาลอ่อน (ภาพที่ 4.4).

ผลการวิเคราะห์ ความคงทนของสีต่อการซักด้านการซึดของสี และการเปื้อนติดสี ความคงทนของสีต่อแสง และค่าสี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผ้าไหมที่ย้อมเปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม และเปลือกสมอไทย ดีมาก สีไม่ตกซึดเลยเช่นเดียวกับผ้าไหมเปรียบเทียบ ในขณะที่ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดไบฟร้ง ไบยูคาลิปตัส และไบซ์เหล็ก สีตกซึดเล็กน้อย-ปานกลาง ส่วนการเปื้อนติดสี พบว่าผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดทุกชนิดดีมาก สีไม่เปื้อนติดเลยเช่นเดียวกับผ้าไหมเปรียบเทียบ เมื่อวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อแสง พบว่าผ้าไหมที่ย้อมเปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย และไบยูคาลิปตัสมีความคงทนพอใช้ได้ รองจากผ้าไหมเปรียบเทียบที่มีความคงทนพอใช้ค่อนข้างดี ในขณะที่ผ้าไหมที่ย้อมไบซ์เหล็กและไบฟร้ง มีความคงทนของสีต่อแสงแย่ นอกจากนี้ยังพบว่า การย้อมสารช่วยติดทุกชนิดทำให้ความสว่าง ( $L^*$ ) ของผ้าไหมลดลง (ตารางที่ 4.2)



ผ้าไหม (เปรียบเทียบ)

เปลือกเพกา

ไบซ์เหล็ก

เปลือกสมอไทย

ไบฟร้ง

เปลือกมะขามป้อม

ไบยูคาลิปตัส

ภาพที่ 4.4 ผ้าไหมที่ย้อมด้วยสารช่วยติดเปลือกเพกา ไบซ์เหล็ก เปลือกสมอไทย ไบฟร้ง เปลือกมะขามป้อม และไบยูคาลิปตัส

ตารางที่ 4.1 ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง และค่าของสีบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ

ชนิดสารช่วยติดสี	ความคงทนของสีต่อการซัก														ความคงทนของสีต่อแสง	ค่าสี			
	การซีดของสี		การเปื้อนติดสี													L* (D65)	a* (D65)	b* (D65)	K/S (@650 nm)
	40 °C	60 °C	40 °C				60 °C												
		wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel						
ไม่ย้อม (เปรียบเทียบ)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3Y	94.61	0.77	-5.80	0.01
เปลือกเพกา	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4Y	91.97	-0.89	6.98	0.01
เปลือกมะขามป้อม	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	84.31	5.09	4.59	0.04
เปลือกสมอไทย	3/4	3/4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	79.48	5.43	8.41	0.08
ใบขี้เหล็ก	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	87.69	1.95	4.43	0.03
ใบฝรั่ง	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	75.75	5.29	14.62	0.11
ใบยูคาลิปตัส	2/3	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	82.80	1.92	11.89	0.06

ตารางที่ 4.2 ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง และค่าของสีบนผ้าไหมที่ย้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ

ชนิดสารช่วยติดสี	ความคงทนของสีต่อการซัก														ความคงทนของสีต่อแสง	ค่าสี				
	การขีดของสี		การเปื้อนติดสี													L* (D65)	a* (D65)	b* (D65)	K/S (@650 nm)	
	40 °C	60 °C	40 °C						60 °C											
wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel									
ไม่ย้อม (เปรียบเทียบ)	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4Y	93.29	0.22	4.16	0.01
เปลือกเพกา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	83.90	0.58	19.39	0.04
เปลือกมะขามป้อม	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	77.97	5.22	11.08	0.08
เปลือกสมอไทย	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	73.35	7.19	13.05	0.12
ใบขี้เหล็ก	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	79.69	0.07	20.79	0.08
ใบฝรั่ง	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2Str	79.24	3.97	15.63	0.07
ใบยูคา	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	82.15	0.04	20.31	0.06

## 1.2 ผลการวิเคราะห์ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง และค่าสี ของผ้าหลังการย้อมทับด้วยหอม

### 1.2.1 ผ้าฝ้าย

ผลการวิเคราะห์ ความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีดของสี และการเปื้อนติดสี ความคงทนของสีต่อแสง และค่าสี ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดแล้วย้อมทับด้วยหอม จากห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดเปลือกเพกา และเปลือกมะขามป้อมแล้วนำไปย้อมทับด้วยหอม มีความคงทนของสีต่อแสงระดับ 5 (ดี) เช่นเดียวกับผ้าฝ้ายที่ไม่ย้อมสารช่วยติด ส่วนผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดจากเปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบชี่เหล็ก และใบยูคาลิปตัส มีความคงทนระดับ 4 (พอใช้ค่อนข้างดี) เมื่อพิจารณาความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีดของสี และการเปื้อนติดสีที่ 40 และ 60 พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดเปลือกสมอไทยที่ 40 มีความคงทนอยู่ในระดับ 4 (ดี) คือ สีตกซีดเล็กน้อย และผ้าฝ้ายที่ย้อมใบฝรั่งที่ 60 มีความคงทนระดับ 4-5 (ดี-ดีมาก) คือ สีตกซีดเล็กน้อย สำหรับการเปื้อนติดสี พบว่า ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดทุกชนิดมีค่าการเปื้อนติดสีระดับ 5 คือ สามารถนำไปซักร่วมกันได้โดยที่สีไม่เปื้อนติดเลยกับผ้าอื่นๆ ยกเว้นผ้าไนลอนที่ 60 อยู่ในระดับ 3-4 (ปานกลาง-ดี) คือสีมีการเปื้อนติดปานกลาง จากค่า ความสว่างของสี ( $L^*$ ) และค่า  $a^*$  พบว่า ผ้าฝ้ายที่ใช้สารช่วยติดทุกชนิดมีค่ามากกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ใช้สารช่วยติด ส่วนค่า  $b^*$  และ ค่าความเข้มสี ( $K/S$ ) พบว่าผ้าฝ้ายที่ใช้สารช่วยติดทุกชนิดมีค่าน้อยกว่าผ้าฝ้ายที่ไม่ใช้สารช่วยติด (ภาพที่.4.5.) (ตารางที่ 4.3)



ภาพที่ 4.5 ผ้าฝ้ายที่ย้อมสารช่วยติดแล้วย้อมทับด้วยหอม

### 1.2.2 ผ้าไหม

ผลการวิเคราะห์ ความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีดของสี และการเปื้อนติดสี ความคงทนของสีต่อแสง และค่าสี ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดแล้วย้อมทับด้วยหอม จากห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดใบชี่เหล็ก ใบฝรั่ง ใบยูคาลิปตัส เปลือกสมอไทย และเปลือกมะขามป้อมแล้วนำไปย้อมทับด้วยหอม มีความคงทนของสีต่อแสงระดับ 5 (ดี) เช่นเดียวกับผ้าไหมที่ไม่ย้อมสารช่วยติด ขณะที่ผ้าไหมที่ย้อมเปลือกเพกา มีความคงทนของสีต่อแสง ระดับ 4 (พอใช้ค่อนข้างดี) เมื่อพิจารณาความคงทนของสีต่อการซักด้านการขีดของสี และการเปื้อนติดสีที่ 40 และ 60 พบว่า ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดใบชี่เหล็ก ใบฝรั่ง และใบยูคาลิปตัส ที่ 40 มีความคงทนอยู่ในระดับ 5 (ดีมาก) คือสีไม่ตกซีดเลย

เช่นเดียวกับผ้าไหมที่ไม่ย้อมสารช่วยติด สำหรับการแป้นติดสี พบว่าผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดทุกชนิดมีค่าการแป้นติดสีระดับ 5 คือสามารถนำไปซักร่วมกันได้โดยที่สีไม่แป้นติดเลยกับผ้าอื่นๆ ยกเว้นผ้าไนลอนที่ 60 อยู่ในระดับ 3-4 (ปานกลาง-ดี) คือสีมีการแป้นติดปานกลาง จากค่าความสว่างของสี ( $L^*$ ) พบว่า ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดเปลือกเพกา มีค่าความสว่างมากที่สุด และมากกว่าผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยติด ค่า  $a^*$  พบว่า ผ้าไหมที่ใช้สารช่วยติดทุกชนิดมีค่ามากกว่าผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยติด ส่วนค่า  $b^*$  พบว่า ผ้าไหมที่ใช้สารช่วยติดมีค่าน้อยกว่าผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยติด ด้านความเข้มของสี พบว่า ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดใบชี่เหล็กมีค่าความเข้มสี ( $K/S$ ) สูงที่สุดและสูงกว่าผ้าไหมที่ไม่ย้อมสารช่วยติด (ภาพที่.4.6.) (ตารางที่ 4.3)



ภาพที่ 4.6 ผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดแล้วย้อมทับด้วยห้อม



ตารางที่ 4.3 ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง และค่าของสีบนผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ หลังย้อมทับด้วยหม้อม

สารช่วยติดสี	ความคงทนของสีต่อการซัก														ความคงทนของสีต่อแสง	ค่าสี			
	การซัดของสี		การเปื้อนติดสี													L* (D65)	a* (D65)	b* (D65)	K/S (@650 nm)
	40 °C	60 °C	40 °C				60 °C												
wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel								
ไม่ย้อม			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
(เปรียบเทียบ)	5	5										3/4			5	34.14	-1.10	-25.79	14.81
เปลือกเพกา	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	5	40.14	-3.54	-25.44	10.19
เปลือกมะขามป้อม	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	5	38.59	-3.25	-25.09	11.21
เปลือกสมอไทย	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	4	41.65	-3.81	-24.79	8.99
ใบขี้เหล็ก	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	4	38.32	-2.99	-25.89	11.71
ใบฝรั่ง	5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	4	40.05	-4.30	-23.43	9.97
ใบยูคาลิปตัส	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	4	36.63	-2.51	-25.78	12.95

ตารางที่ 4.4 ความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง และค่าของสีบนผ้าไหมที่ย้อมด้วยสารช่วยติดชนิดต่างๆ หลังย้อมทับด้วยหม้อม

สารช่วยติด	ความคงทนของสีต่อการซัก														ความคงทนของสีต่อแสง	ค่าสี				
	การซีดของสี		การเปื้อนติดสี													L* (D65)	a* (D65)	b* (D65)	K/S (@650 nm)	
	40 °C	60 °C	40 °C						60 °C											
wo	acr	pol	nyl	cot	cel	wo	acr	pol	nyl	cot	cel									
ไม่ย้อม (เปรียบเทียบ)	5	4/5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	42.33	-4.31	-22.46	7.62
เปลือกเพกา	4/5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	4	50.08	-6.92	-16.62	4.18
เปลือกมะขามป้อม	4/5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	41.06	-5.53	-17.70	7.31
เปลือกสมอไทย	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	42.35	-6.50	-14.56	6.31
ใบขี้เหล็ก	5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	5	5	40.23	-4.44	-19.65	7.91
ใบฝรั่ง	5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	5	5	41.33	-7.90	-13.42	6.94
ใบยูคาลิปตัส	5	4.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3/4	5	5	5	5	42.51	-6.15	-18.19	6.96

## อภิปรายผล (Discussion)

สารช่วยติด (Mordant) หรือสารกระตุ้น หรือสารช่วยย้อม เป็นสารที่ช่วยให้สีติดกับเส้นใยขณะ ทำการย้อมได้ดีขึ้น และช่วยปรับเฉดสีให้เข้มมากขึ้น ในอดีตนิยมใช้มูลหรือปัสสาวะสัตว์เป็นสารช่วยติด โดยการเทลงไปผสมในถังย้อม ปัจจุบันมีการใช้ทั้งสารที่ได้จากธรรมชาติ และสารเคมีเส้นใยธรรมชาติจากพืชแต่ละชนิดที่นำมา ย้อม จะมีความคงทนต่อแสงแดด และการซักดูไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในของพืชและชนิดของเส้นใยที่ นำมาย้อม ดังนั้นจึงมีการใช้สารช่วยติดต่างๆ เป็นตัวช่วยทำให้เส้นใยดูดซับสีให้สีเกาะเส้นใยได้แน่นขึ้น มีความ ทนทานต่อแสงและการซักดูเพิ่มขึ้น สารเหล่านี้ นอกจากจะเป็นตัวจับย้อมสีและเพิ่มการติดสีในเส้นใย แล้วยังช่วย เปลี่ยนเฉดสีให้เข้มจาง หรือสดใสสว่างขึ้นด้วย แทนนินเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่ และโครงสร้างซับซ้อนมีสถานะ เป็นกรดอ่อนและเฟื่อนลิ้น ซึ่งสารดังกล่าวมีคุณสมบัติช่วยให้ติดสีกับเส้นด้ายได้ดีขึ้น โดยการต้มสกัดน้ำฝาดแล้วนำ เส้นด้ายต้มย้อมกับน้ำฝาดก่อนจากนั้นจึงนำไปย้อมกับน้ำย้อมอีกครั้ง แทนนิน มี 2 ชนิด คือ คอนเดนส์แทนนิน หรือโพรแอนโทไซยานิน และไฮโดรไลซ์แทนนิน ซึ่งในการทดลองนี้ เปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม และ เปลือกสมอไทย เป็นแทนนินชนิดคอนเดนส์แทนนิน ส่วนใบขี้เหล็ก ใบฝรั่ง และใบยูคาลิปตัส เป็น ไฮโดรไลซ์แทนนิน

## สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

จากผลการทดลอง พบว่า การย้อมผ้าฝ้ายและผ้าไหมด้วยสารช่วยติด จากเปลือกเพกา เปลือก มะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก และใบยูคาลิปตัสก่อนการย้อมทับด้วยหอม ให้ความคงทนของสีต่อ การซัก ในด้านการซีด ความคงทนของสีต่อแสง และความเข้มของสีไม่ต่างจากผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ไม่ใช้สารช่วยติด และไม่ควรรนำไปซักร่วมกับผ้าไนลอนในน้ำร้อน ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ย้อมสารช่วยติดก่อนย้อมทับด้วยหอม ทำให้สี น้ำเงินของผ้าอ่อนลง

อิทธิพลของสังกะสีในการผลิตเนื้อห่อมให้ได้สีย้อมที่มีคุณภาพ  
 นราทร สุขวิเสส<sup>1</sup> วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร<sup>1</sup> ประพนอม ใจอ้าย<sup>2</sup>

บทคัดย่อ

กระบวนการผลิตเนื้อห่อมโดยทั่วไปจะมีการเติมแคลเซียมออกไซด์ (CaO) และเติมอากาศระหว่างขั้นตอนการตีเนื้อห่อม และการย้อมผ้าด้วยห่อมธรรมชาติมีข้อจำกัดในเรื่องการซีดจางของสีย้อม จึงต้องมีการศึกษาวิธีการผลิตเนื้อห่อมสำหรับการเตรียมน้ำย้อม เพื่อให้ได้ผ้าย้อมห่อมที่มีสีน้ำเงินเข้ม คงทนต่อการซักและแสง โดยดำเนินการทดลอง ณ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างปี 2561-2562 กรรมวิธีที่ทดลองประกอบด้วย สังกะสี 2 ชนิด ได้แก่ ผงสังกะสี (Zn) และสังกะสีออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ปริมาณต่างกัน 3 ระดับ คือ 12 24 และ 36 กรัม และแคลเซียมออกไซด์ 120 กรัม เปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุมที่ไม่เติมสังกะสี โดยทุกกรรมวิธีใช้น้ำห่อมปริมาตร 10 ลิตร ที่ได้จากการหมักห่อมสด 1 กิโลกรัม การวิเคราะห์ปริมาณสารอินดีโกจากเนื้อห่อมพบว่า การเติมผงสังกะสีและสังกะสีออกไซด์ 24 กรัม ให้ปริมาณสีอินดีโกสูงที่สุดไม่ต่างกันร้อยละ 0.89 และ 0.91 โดยน้ำหนัก ตามลำดับ ซึ่งมากกว่ากรรมวิธีที่เติมผงสังกะสี 36 กรัมและกรรมวิธีควบคุม การศึกษาคุณลักษณะของสีของเนื้อห่อมพบว่า การเติมซิงค์ออกไซด์ 36 กรัม มีค่าสีน้ำเงิน (b\*) สูงสุดที่ -21.33 กรรมวิธีที่เติมซิงค์ออกไซด์ 12 และ 24 กรัม ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมได้ทนต่อแสงในระดับมากกว่า 4 ซึ่งดีกว่าทุกกรรมวิธีที่เหลือ การเติมสังกะสีในขั้นตอนการผลิตเนื้อห่อมมีส่วนช่วยให้กระบวนการรีดิวซ์อินดีโกให้อยู่ในรูปที่นำไปใช้ย้อมผ้าได้ (leuco form) ภายในเวลา 12 ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้สารละลายต่าง

**คำสำคัญ:** ห่อม เนื้อห่อม แคลเซียมออกไซด์ ผงสังกะสี ซิงค์ออกไซด์

<sup>1</sup> กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<sup>2</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

## Effect of Zinc on the Natural Indigo Dye Performance

Narathon Sukwises<sup>/1</sup> Wimonwan Wattanwichit<sup>/1</sup> Pranom Chaiai<sup>/2</sup>

### Abstract

The use of natural indigo dye has limitations in terms of light and washing fastness. In this study, zinc was applied during the wet indigo preparation extracted from *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze to improve the dye performance. The investigation was carried out at the Post-harvest and Processing Research and Development Division during 2018–2019. We employed zinc powder and zinc oxide at different levels of 12, 24, and 36 g with the combination of 120 g of calcium oxide (CaO) and 10 liters of the dye solution. The result indicated no significant difference in obtained indigo pigment between the application of 24 g Zn and ZnO at 0.89 and 0.91% w/w, respectively, which was the highest amount compared with 36 g Zn and control. In terms of color characteristics, wet indigo from the treatment utilizing 24 g ZnO gave the highest blue value (b\*) at -21.33. Application of 12 and 24 g of ZnO resulted in a >4 scale of light fastness, which was higher than the other treatments. It was also discovered that adding zinc powder to the preparation of wet indigo increased the reduction of indigo to white indigo in 12 hours, which was a ready-to-dye form without the assistance of lime reaction.

**Keywords:** indigo, wet indigo, calcium oxide, zinc powder, zinc oxide

---

<sup>/1</sup>Crop Processing Research and Development Postharvest and Processing Research and Development Office  
Department of Agriculture

<sup>/2</sup>Phrae Agricultural Research and Development Center, Office of Agricultural Research and Development  
Region 1, Department of Agriculture, Phrae province

## บทนำ (Introduction)

ต้นหอม หรือฮ่อม เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีสีครามเหมือนกับต้นครามแต่เป็นพืชต่างวงศ์กัน โดยหอม อยู่ในวงศ์ Acanthaceae ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze เมื่อนำมาหมักในน้ำจะให้ สารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ ไม่มีสี เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxy) เมื่ออินโดซิลถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะได้สารสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า อินดิโก (Indigo / Indigo blue) มีสูตรโมเลกุลทางเคมี คือ  $C_{16}H_{10}N_2O_2$  โดยทั่วไปอินดิโกจัดอยู่ในสีย้อมธรรมชาติ เป็น สารที่ไม่ละลายน้ำ แต่จะละลายได้ในสภาวะต่างได้สารละลายเป็นสีเหลืองใส เรียกว่า ลิวโคอินดิโก้ (Indigo-white หรือ Leuco form) Indigo white จะแทรกตัวเข้าไปในเส้นใยฝ้าย เรียกกระบวนการนี้ว่า Skying เมื่อ Leuco form ถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า (Vuorema, 2008 และ Rajeshwar et al., 2008)

ลักษณะการเกิดสีดังกล่าวสีหอมจึงอยู่ในกลุ่มวิธีสีย้อมธรรมชาติสีแหวด จากการแยกชนิดสีย้อมธรรมชาติ ออกเป็น 3 วิธี คือ สีย้อมธรรมชาติประเภทย้อมตรง (Direct Dyes) สีย้อมธรรมชาติประเภทสีแหวด (Vat Dyes) และสีย้อมธรรมชาติประเภทมอร์แดนต์ (Mordant Dyes หรือ Adjective Dyes หรือ Indirect Dyes) ซึ่งในการ ย้อมสีแหวดต้องอาศัยตัวรีดิวซ์ที่ช่วยกระตุ้นการเปลี่ยน Indigo blue ให้อยู่ในรูป Indigo white เข้าสร้างพันธะ ไฮโดรเจนกับเซลล์ลูโลสของเส้นใยฝ้ายทำให้เกิดการติดสีน้ำเงินของ Indigo ได้ดีขึ้นไป ตัวรีดิวซ์ที่นิยมใช้ใน อุตสาหกรรม เช่น โซเดียมไดไทโอไนต์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $Na_2S_2O_4/NaOH$ ) แต่ผลข้างเคียงเกิดซัลไฟด์และ ไทโอซัลเฟตซึ่งเป็นพิษ จึงเปลี่ยนมาใช้โซเดียมโบโรไฮไดรด์ ( $NaBH_4$ ) (Meksi et al., 2007) ในการศึกษาของ อนุรัตน์ (2544) พบว่า วิธีการเตรียมสีย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมัก Indigo blue ในน้ำด่างขี้เถ้า เพื่อให้เกิด Indigo white และผลของน้ำมะขามในการปรับสภาพด่างให้เหมาะสม pH 10.5-11.5 พบว่า เส้นใย ติดสีครามของอินดิโก้ได้สีเข้มและสดใส และ Yoshiko et al. (1999) ได้ศึกษาการเตรียมน้ำย้อมด้วยวิธี Zinc lime vat โดยผสมปูนผงสังกะสี Indigo blue ปูนกินหมาก เมทานอล และน้ำอุ่น 60 องศาเซลเซียส สามารถทำ ให้เกิด Indigo white ได้เช่นกัน ส่วนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อหอมให้มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนั้นได้มีการนำโลหะ ชิงค์นาโน มาทำเป็นผ้าครามชิงค์นาโน (หมูบ้านผ้าครามนาโน, 2555) โดย ดร.กิตติพงศ์ (2558) ได้วิจัย พบว่า ชิงค์ออกไซด์ มีสมบัติพิเศษหลายประการ ได้แก่ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติที่ดีในด้านการดูดกลืนแสง และใช้ ในการผลิตสิ่งทอป้องกันแบคทีเรียและเชื้อรา การกำจัดกลิ่นของเสื้อผ้า เสื้อผ้าทำความสะอาดตัวเอง ผลิตเส้นใย และสิ่งทอที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้

ทั้งนี้ในการพัฒนาสีหอมให้มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ดีขึ้น จากกระบวนการผลิตผ้าหม้อหอมที่ซับซ้อนใช้ ระยะเวลาในการผลิตค่อนข้างนานไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีหมักสีย้อม การทำเนื้อสีย้อมด้วยปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) การเตรียมน้ำย้อมด้วยน้ำด่างหรือน้ำขี้เถ้า และการย้อมแบบดั้งเดิม เป็นต้น ทุกขั้นตอนล้วนแต่มีกรรมวิธีและเทคนิค เฉพาะตัว หากใครไม่มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมานานพอก็ไม่ว่าจะผลิตออกมาให้มีคุณภาพและมี เอกลักษณะเฉพาะตัวที่ไม่พบในชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ และควรสืบทอดกรรมวิธีเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป เพื่อนำทรัพยากร ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการเพิ่มรายได้และส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถผลิต สินค้าในเชิงพาณิชย์ได้ จึงมีการพัฒนาขั้นตอนการเตรียมน้ำย้อมหม้อหอมด้วยการเพิ่มผงสังกะสีร่วมกับปูนขาวในปริมาณที่ เหมาะสม เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสีหอมทำเป็นผลิตภัณฑ์สีย้อมธรรมชาติ สำเร็จรูปจากหอมต่อไป

## การทบทวนวรรณกรรม

กระบวนการเตรียมเนื้อหุ้มเปียกจะคล้ายกับวิธีการเตรียมเนื้อครามเพราะเป็นมีองค์ประกอบของสารอินดิโก้เหมือนกัน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันในชุมชนที่อาจมีเทคนิคแตกต่างกัน ทั้งนี้จากการศึกษาของไพศาลและคณะ (2543) ได้สรุปวิธีการเตรียมเนื้อครามไว้ดังนี้ ทำการหมักต้นครามในน้ำ 2-3 วัน หลังจากนั้นเติมปูนขาวลงไปทำปฏิกิริยากับน้ำหมัก เพื่อเร่งให้สารอินดิโก้ตกตะกอนแยกตัวจากน้ำหมัก เนื่องจากโมเลกุลของอินดิโก้จะจับตัวกับอนุภาคของปูนจนตกตะกอนสามารถแยกตะกอนออกมา ถ้าน้ำหมักนั้นได้จากการหมักห้อมก็จะเรียกว่า เนื้อห้อมเปียก โดยปริมาณปูนที่เติมต้องเหมาะสมกับบิन्दอกซิลที่มีอยู่ในน้ำหมัก ถ้าน้ำห้อมยังมีสีเขียวใส แสดงว่าใส่ปูนน้อยไป แต่ถ้าใส่ปูนพอดีน้ำที่แยกออกได้จะใสเป็นสีขาว และถ้าหากใส่ปูนมากเกินไปเนื้อห้อมจะเป็นสีเทาใช้ไม่ได้ เนื้อห้อมที่ตีนั้นต้องเนื้อเนียนละเอียด มีสีน้ำเงินสดใสและเป็นเงา โดยขั้นตอนการผลิตเนื้อห้อมและการเตรียมน้ำย้อมห้อมที่เป็นคำแนะนำจากวารสารของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (2548) นั้นมีดังนี้

1. การเตรียมน้ำหมักใบห้อม ใช้ห้อมสดซึ่งเก็บในตอนเช้าไม่เกิน 8.00 นาฬิกา หรือในตอนเย็นหลัง 16.00 นาฬิกา เพราะใบห้อมจะสดและให้เนื้อสีมากกว่าห้อมที่เก็บในเวลาอื่น จากนั้นมัดห้อมเป็นกำ หมักกับน้ำสะอาดในหม้อหรือโถงในอัตราส่วนห้อม 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร โดยนำวัสดุที่มัดใบห้อมให้จมน้ำหมักทิ้งไว้นาน 24 ชั่วโมง จึงกลับมัดห้อมที่แช่สลบจากด้านบนลงด้านล่างแช่ต่อไปจนครบ 72 ชั่วโมง นำเอาเศษใบห้อมทิ้งและกรองด้วยผ้าขาวบาง จากนั้นเติมปูน 120 กรัม ตีน้ำห้อมให้เกิดฟองด้วยชะลอมหรือชวก กระแทกขึ้น-ลง ในหม้อที่หมักจนเกิดฟองสีน้ำเงิน ทำจนกระทั่งฟองแตกตัวและยุบตัวลงไปจึงหยุด เมื่อจบขั้นตอนนี้จะได้สารอินดิโก้ที่เรียกว่าเนื้อห้อม ห้อมเปียก ตั่งทิ้งไว้ให้ห้อมตกตะกอนแล้วนำไปกรองออกด้วยผ้าฝ้าย

### 2. การเตรียมน้ำย้อม

#### 2.1 การละลายเนื้อห้อมด้วยน้ำต่าง

ใช้ห้อมเปียก 1 กิโลกรัม ผสมกับน้ำต่าง 2 ลิตร กวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพราะสารอินดิโก้ในเนื้อห้อมเปียกนั้นมีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่จะละลายได้ดีในต่าง ดังนั้นจึงต้องมีการใช้น้ำต่างเป็นส่วนผสมที่สำคัญในการก่อหม้อและในการย้อม โดยภูมิปัญญาพื้นบ้านจะใช้น้ำต่างที่ได้จากการนำขี้เถ้าของต้นกล้วย เหง้ากล้วย ต้นมะขาม ต้นเพกา หรือไม้เบญจพรรณ มาใส่ลงในภาชนะที่เจาะรูเล็กๆ แล้วเติมน้ำเพื่อให้ น้ำไหลผ่าน โดยมีอัตราส่วนระหว่างน้ำกับขี้เถ้า เท่ากับ 1 : 5 น้ำต่างที่ได้จะต้องมีค่าความเป็นกรด-ด่าง มากกว่าหรือเท่ากับ 12 สารอินดิโก้จะถูกรีดิวส์เปลี่ยนเป็นอินดิโก้ไวท์ที่มีสีเหลืองและละลายน้ำได้

#### 2.2 การเตรียมน้ำย้อมห้อม (การก่อหม้อ)

เติมน้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร (มะขามเปียกไปผสมกับน้ำเปล่าในอัตราส่วน 1 : 1 คั้นเอาแต่น้ำมาใช้) กวนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันประมาณ 30-40 นาที จนเกิดฟอง “แสดงว่าเกิดครามแล้ว” แต่ไม่สามารถนำไปย้อมได้ ทั้งนี้เนื่องจากความเป็นกรด-ด่างของน้ำห้อมยังไม่อยู่ในสภาพที่จะย้อมได้เพราะค่าที่เหมาะสมต่อการย้อมมีความเป็นกรด-ด่างในช่วง 10.50-11.00 เมื่อผสมส่วนผสมทั้งหมดแล้ว ตั่งทิ้งไว้จนกว่าจะได้ค่าความเป็นกรด-ด่างที่กำหนด พร้อมทำการ “โจก” น้ำย้อม เข้า – เย็น จนกว่าจะใช้น้ำย้อมได้ โดยสังเกตจากฟองที่อยู่บนน้ำย้อม จะมีสีน้ำเงินเข้มออกม่วง ฟองไม่ยุบ ส่วนด้านล่างของน้ำย้อมจะมีสีเหลืองเหมือนกับขมมัน แสดงว่าสามารถทำการย้อมฝ้ายหรือผ้าได้

#### 2.3 การเตรียมน้ำย้อมสำหรับเติมในหม้อย้อม

ในการเตรียมน้ำย้อมสำหรับเติมในหม้อย้อมจะใช้ห้อมเปียกผสมกับน้ำต่างในอัตราส่วน 2 : 3 กวนให้เป็นเนื้อเดียวกันพักไว้ ในส่วนการเตรียมน้ำย้อมนั้น ยังมีการเตรียมในรูปแบบสารละลายต่างควบคู่กับตัวรีดิวซ์ชนิดอื่นที่สามารถเลือกใช้เพื่อให้เกิดอินดิโก้ไวน์ ได้แก่ โซเดียมไดไทโอไนต์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์

( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4/\text{NaOH}$ ) หรือฝุ่นผงสังกะสีในน้ำปูนใสอุ่นไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ( $\text{Zn}/\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) (Yoshiko *et al.*, 1999) หรือโทโอยูเรียไดออกไซด์ในโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Young *et al.*, 2004) โดยผลการย้อมสีอินดิโก้ที่คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวิธีการเตรียมน้ำย้อมของอนุรัตน์ (2544) ได้ศึกษาวิธีการเตรียมน้ำย้อมแบบใช้สารจากธรรมชาติด้วยการหมักอินดิโก้ในน้ำด่างซี้เถ้าเพื่อให้เกิดอินดิโก้ไวท์ และผลของน้ำย้อมขามในการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างในช่วง 10.5-11.5 พบว่าเส้นฝ้ายติดสีครามของอินดิโก้ได้สีเข้มและมีความสดใส และการเตรียมน้ำย้อมของสีครามด้วยวิธี Zinc lime vat ซึ่งมีส่วนผสมของผงสังกะสี ปูนกินหมาก เมทานอล และน้ำอุ่น 60 องศาเซลเซียส สามารถทำให้อินดิโก้เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนเป็นอินดิโก้ไวท์ในน้ำย้อมทำให้ฝ้ายย้อมติดสีครามได้ดีขึ้น และอนุรัตน์ (2554) ศึกษาการเตรียมน้ำย้อมครามจากผงครามด้วยผงสังกะสีและน้ำซี้เถ้า พบว่า ผงสังกะสีจะย้อมติดสีฝ้ายทันที ส่วนน้ำซี้เถ้าจะย้อมติดสีฝ้ายในวันที่ 7 หลังการเตรียมน้ำย้อม โดยได้สภาวะที่เหมาะสมในการย้อมครามให้ได้สีน้ำเงิน คือ การใช้ผงครามในอัตราส่วน 12 กรัมต่อน้ำ 100 มิลลิลิตร ต่อผงสังกะสี 0.05 กรัม

นอกจากประโยชน์ของผงสังกะสีที่เป็นตัวรีดิวซ์ที่ดีในระหว่างการเตรียมน้ำย้อมแล้ว ยังมีการนำสังกะสีที่อยู่ในรูปแบบสังกะสีออกไซด์หรือซิงค์ออกไซด์ก็มีการมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการนำโลหะซิงค์นาโนมาใช้เป็นส่วนผสมทำเป็นผ้าครามซิงค์นาโน (หมู่บ้านผ้าครามนาโน, 2555) และผลการศึกษาของกิตติพงศ์ (2558) พบว่า ซิงค์ออกไซด์มีสมบัติพิเศษหลายประการ ได้แก่ การยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย มีสมบัติที่ดีในการดูดกลืนแสง ทำให้เส้นใยและสิ่งทอมีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ จากข้อมูลทั้งหมดนี้จึงเป็นแนวทางที่จะศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์จากผงสังกะสีและซิงค์ออกไซด์ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นได้

#### การทดสอบฝ้าย้อม

สำหรับการทดสอบฝ้าย้อมนั้น มีมาตรฐานหลายตัวในการนำมาทดสอบ ซึ่งในการทำงานวิจัยนี้ได้มีการทดสอบดังต่อไปนี้ การวัดสีฝ้าย้อม การทดสอบความคงทนของสี โดยความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อถูกนำไปใช้งาน เช่น ความคงทนต่อการซักล้างด้วยผงซักฟอกที่ใช้ตามบ้านเรือน หรือความคงทนของสีต่อแสงแดด เนื่องจากเมื่อซักผ้าแล้วจะทำให้แห้งต้องตากแดด ถ้าสีซีดจางผลิตภัณฑ์นั้นก็จะเป็นที่ยอมรับ

#### การวัดสี


ระบบวัดสี สีที่ตาเรามองเห็นมีมากมายหลายสีจึงมีความจำเป็นต้องมีระบบจัดลำดับสีให้เป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารแล้วให้ความเข้าใจความหมายสีได้ตรงกัน มีการกำหนดค่าสีเป็นปริมาณที่วัดได้ เพื่อนำไปประเมินค่าเป็นตัวเลขที่แน่นอน ระบบการวัดสีที่ใช้ คือ ระบบ CIE  $L^*a^*b^*$

ระบบสี CIE  $L^*a^*b^*$  หรือ CIELAB เป็นระบบการวัดสีที่คำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ดังนี้

1. Light Source คือ แหล่งกำหนดแสงมาตรฐาน เช่น A B C หรือ D65
2. Colour Object คือ วัตถุสีเมื่อแสงตกกระทบจะสะท้อนหรือกระจายแสงมาสู่ตา หรือเครื่องรับแสง
3. Observer คือ ผู้สังเกตการณ์ CIE  $L^* a^* b^*$  (CIELAB) เป็นระบบการวัดสีที่พัฒนาจากระบบ CIE

Tristimulus Value (x y หรือ z) และ CIE Chromaticity coordinate (x y หรือ z) โดยปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงจนสามารถบอกความแตกต่างของสีได้อย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันสมการที่ใช้ในการระบุสีเป็นที่ยอมรับกว้างขวาง คือ CIELAB 1976 ซึ่งมีลักษณะของ Color Space






		ระบบสีแบบ CIELAB 1976 (ปณิธาน, 2555)
หมายเหตุ	L*	ใช้กำหนดค่าความสว่าง (Lightness) ถ้า L* มีค่าเท่ากับ 0 หมายถึง สีดำ ถ้า L* มีค่าเท่ากับ 100 หมายถึง สีขาว
	a*	ใช้กำหนดความเป็นสีแดงหรือสีเขียว (Red-Green) ถ้า a* เป็นค่าบวก หมายถึง ความเป็นสีแดง ถ้า a* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีเขียว
	b*	ใช้กำหนดความเป็นสีเหลืองหรือน้ำเงิน (Yellow-Blue) ถ้า b* เป็นค่าบวก หมายถึง ความเป็นสีเหลือง ถ้า b* เป็นค่าลบ หมายถึง ความเป็นสีน้ำเงิน


#### ความคงทนของสีต่อการซัก

การทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างของวัสดุสิ่งทอทุกประเภทต่อลักษณะการซักในการใช้งานจริงตามบ้านเรือน ในอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ความคงทน ของสีต่อการซักล้างบนวัสดุสิ่งทอใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 105-C06: 1994 (E) โดยขึ้นทดสอบที่ประกบติดอยู่กับผ้าหลายเส้นใย จะถูกนำมาทดสอบความคงทนของสีต่อการซักล้างในสารละลายน้ำสบู่มาตรฐาน ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่กำหนด หลังจากนั้นนำมาล้างน้ำและทำให้แห้งเพื่อทำการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของสีบนชิ้นงานทดสอบ และประเมินค่าการติดเปื้อนสีบนผ้าตัวอย่างที่ประกบติดอยู่กับผ้าหลายเส้นใย

การทดสอบนี้จะเปรียบเทียบสีบนวัสดุที่ผ่านกระบวนการแบบเปียก เทียบกับสีบนวัสดุที่ไม่ผ่านกระบวนการ เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นต้องมีมาตรฐานตัวหนึ่งมาเปรียบเทียบ ที่เรียกว่า เกรย์สเกล (Grey Scale) ระดับสีเทาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินการทดสอบความคงทนของการซัก โดยความแตกต่างจะบ่งบอกด้วยตัวเลขที่ค่าความคงทนต่ำสุด คือ 1 (แสดงว่าแตกต่างกันมาก) ค่าความคงทนสูงสุด คือ 5 (แสดงว่าไม่แตกต่างกัน) ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านสิ่งทอนั้นจะพบเกรย์สเกลสองแบบดังนี้คือ




เกรย์สเกลสำหรับสีที่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มของสี เมื่อเทียบกับผ้าย้อมสีที่ไม่ผ่านกระบวนการแบบเปียกนั้น



เกรย์สเกลสำหรับสีที่ตกติดบนผ้าขาว เมื่อเทียบกับผ้าขาวที่ไม่ผ่านกระบวนการแบบเปียกนั้น  
ที่มา : อภิชาติ (2006)

#### ความคงทนต่อแสง

การทดสอบความคงทนต่อแสงของผลิตภัณฑ์สิ่งทอจะดำเนินการกับเครื่องมือที่ผลิตแสงที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแสงกลางวันหรือแสงธรรมชาติมากที่สุด ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-B02 มาตรฐานการทดสอบฉบับนี้ เป็นวิธีการทดสอบเพื่อหาค่าความคงทนของสีบนวัสดุสิ่งทอทุกชนิดและทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจากการกระทำของแสงแดดเทียม (แสงซินอนอาร์ก) ซึ่งแสงแดดเทียมนี้จะใช้แทนแสงแดดจากธรรมชาติ โดยชิ้นงานทดสอบจะถูกสัมผัสกับแสงแดดเทียมภายใต้สภาวะที่กำหนด และมีผ้า Blue wool Reference ใส่เข้าไปด้วย ความคงทนของสีจะถูกประเมินโดยการเปรียบเทียบสีที่เปลี่ยนไปของชิ้นงานทดสอบกับผ้า Blue wool Reference และพิจารณาความคงทนของสีของตัวอย่างผ้า การประเมินความคงทนต่อแสงด้วยเกล็ดขนสัตว์สีฟ้า ระดับสีฟ้าประกอบด้วยแปดสีมาตรฐาน การประเมินผลจะทำในตัวเลข ค่าที่แย่ที่สุดจะถูกแสดงเป็น 1 และค่าที่ดีที่สุดคือ 8 ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังตัวอย่าง



ที่มา : อภิชาติ (2006)

ตัวอย่างแสดงมาตรฐานสีน้ำเงินย้อมบนเส้นใยขนสัตว์ (ด้านซ้าย) และผ้าตัวอย่างที่ย้อมสี (ด้านขวา) เพื่อทดสอบความคงทนของสีต่อแสง ตรงกลางของทั้งสองตัวอย่างเป็นส่วนที่เราปิดด้วยกระดาษสีดำ เพื่อเปรียบเทียบว่าสีได้ซีดจางหรือยัง

### ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

#### วิธีดำเนินการ

#### วัตถุดิบ

1. ยอดหอมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่

#### สารเคมี

1. แคลเซียมออกไซด์ (CaO, เกรดอุตสาหกรรม)
2. ผงสังกะสี (Zn powder)
3. สังกะสีออกไซด์ หรือ ซิงค์ออกไซด์ (ZnO)
4. โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
5. โซเดียมไทโอไนต์ ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ )
6. สารมาตรฐานอินดิโก (Indigo synthetic 97%)
7. กรดทาร์ทาริก (Tartaric acid)

#### อุปกรณ์

1. ถังพลาสติกขนาด 20 ลิตร
2. ผ้ากรอง (ผ้าดิบขนาด 50x50 เซนติเมตร)
3. เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

#### เครื่องมือ

1. เครื่องตีหอม ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
2. เครื่องชั่ง 7 กิโลกรัม
3. ปืนให้อากาศ
4. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตำแหน่ง Mettler RM480 DeltaRange
5. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH Meter UB-10, Denver Instrument
6. เครื่องวัดสี Konica Minolta Chroma meter: Model: CR-400

7. เครื่อง UV-VIS Spectrophotometer, Shinadzu: รุ่น UV-2600

## วิธีการ

### 1. การเตรียมเนื้อหุ้มเปียก

1.1 ตัดส่วนยอดของต้นหุ้มโดยตัดจากยอดลงไป 15-20 เซนติเมตร นำมาแช่น้ำในอัตราส่วนหุ้มสด 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 10 ลิตร นำวัสดุคุดใบหุ้มให้จมน้ำเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จึงกลับหุ้มที่แช่สลั้บจากด้านบนลงด้านล่าง และแช่ต่อจนครบ 48 ชั่วโมง จึงนำเอาเศษกิ่งก้านใบหุ้มออกและกรองด้วยผ้าขาวบาง

1.2 เติมส่วนผสมแต่ละกรรมวิธีโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block (RCB) 7 กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ำ ได้แก่

กรรมวิธีที่ 1 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม (กรรมวิธีควบคุม)

กรรมวิธีที่ 2 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม และผงสังกะสี (Zn powder) 12 กรัม

กรรมวิธีที่ 3 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม ปริมาณผงสังกะสี (Zn powder) 24 กรัม

กรรมวิธีที่ 4 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม ปริมาณผงสังกะสี (Zn powder) 36 กรัม

กรรมวิธีที่ 5 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม ปริมาณซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 12 กรัม

กรรมวิธีที่ 6 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม ปริมาณซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 24 กรัม

กรรมวิธีที่ 7 ปูนแคลเซียมออกไซด์ (CaO) 120 กรัม ปริมาณซิงค์ออกไซด์ (ZnO) 36 กรัม

1.3 จากนั้นต้มน้ำหุ้มให้เกิดฟองด้วยเครื่องตีหุ้มจนเกิดฟองสีน้ำตาล ทำจนกระทั่งฟองยุบตัวลงจึงหยุดทิ้งให้เนื้อสีตกตะกอน แล้วนำไปกรองด้วยผ้าดิบ ทิ้งไว้จะได้เนื้อหุ้มเปียก

#### การบันทึกข้อมูล

- น้ำหนักหุ้มเปียก

- ปริมาณสารอินดิโก้ ดัดแปลงจากวิธีการของ ไพศาลและคณะ (2543)

### 2. การเตรียมน้ำย้อมหุ้มและการย้อมผ้า

2.1 เตรียมน้ำต่างด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ให้มีค่าความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 12

2.2 ละลายเนื้อหุ้มเปียกที่เตรียมได้จากแต่ละกรรมวิธีในข้อ 1 ปริมาณ 100 กรัมต่อน้ำต่าง 200 มิลลิลิตร

2.3 หลังจากเนื้อหุ้มละลายแล้ว ทำการปรับค่าความเป็นกรด-ด่างให้เท่ากับ 11 ด้วยสารละลายกรดทาร์ทริก (ความเข้มข้นร้อยละ 10) และทำการโจกน้ำย้อมทุกเช้าและเย็น

2.4 เมื่อน้ำย้อมแต่ละกรรมวิธีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมเขียว จึงนำผ้าฝ้ายขนาด 20x20 เซนติเมตร ย้อมจำนวน 3 ครั้งๆ ละ 5 นาที โดยเก็บตัวอย่างผ้าฝ้ายที่ย้อมจำนวน 1 2 และ 3 ครั้ง ตามลำดับ

#### การบันทึกข้อมูล

- ค่าสี ( $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$ ) ของผ้าย้อมหุ้มที่ย้อมจำนวน 1 2 และ 3 ครั้ง ด้วยเครื่องวัดสี

- ความคงทนของสีต่อการซัก: ตามมาตรฐาน ISO 105-C06: 2010 (E) METHOD C2S (60°C, 25 STAINLESS STEEL BALLS, 30 นาที) ทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- ความคงทนของสีต่อแสงซินอนอาร์ก: มาตรฐาน ISO 105-B02: 2014 (E) ทดสอบโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- ทดสอบความชัดเจนของผ้าย้อมจากการจำลองการซักด้วยเครื่องซักผ้าจำนวน 5 ครั้ง

- ศึกษาพื้นผิวของผ้าฝ้ายโดยใช้เครื่อง SEM

### 3. คำนวณต้นทุนการผลิตเนื้อหุ้ม

## ผลการวิจัย (Results)

### 1. การเตรียมเนื้อห้อมเปียก

จากการเตรียมน้ำห้อมด้วยการหมักยอดห้อมสดในน้ำสะอาดเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า น้ำห้อมที่สกัดได้มีสีเขียวใส ซึ่งเป็นลักษณะของสารอินดิแคน (indican) จากขั้นตอนการหมักเมื่อถูกไฮโดรไลสจะเกิดเป็นสารอินดรอซิด (indoxyl) และเมื่อนำมาเติม CaO CaO/Zn 12 24 และ 36 กรัม และ CaO/ZnO 12 24 และ 36 กรัม ตามกรรมวิธี และทำการตีน้ำห้อมด้วยเครื่องตีห้อมเพื่อทำปฏิกิริยา สารอินดรอซิดจะถูกออกซิไดส์ด้วยออกซิเจนในอากาศอย่างรวดเร็ว เปลี่ยนเป็นสีครามหรือสีของสารอินดิโก้ จนกระทั่งฟองยุบตัวจึงหยุดตี รอจนเนื้อสีตกตะกอนแล้วกรองน้ำห้อมที่ได้ด้วยผ้าดิบ และทิ้งไว้ให้แห้งจนเหลือแต่เนื้อห้อมบนผ้ากรองที่มีลักษณะคล้ายโคลนมีสีน้ำเงินเข้มเรียกว่า เนื้อห้อมหรือห้อมเปียก เก็บเนื้อห้อมที่ได้ เพื่อเปรียบเทียบปริมาณเนื้อสีห้อมที่เตรียมได้จากแต่ละกรรมวิธี (ภาพที่ 5.1)



ภาพที่ 5.1 ขั้นตอนการทำเนื้อสีห้อม (a) กรองกิ่งห้อมออกหลังแช่น้ำแล้ว 2 วัน (b) น้ำสกัดห้อมที่ได้เติมผง CaO และผงสังกะสีแล้วเข้าเครื่องตีห้อม (c) น้ำสีห้อมหลังตีด้วยเครื่อง รอดตกตะกอน (d) กรองเอาเฉพาะเนื้อสีห้อม (e) เนื้อห้อมเปียกที่กรองทิ้งไว้เป็นเวลา 1 คืน

หลังจากเก็บเนื้อห้อมเปียกมาเปรียบเทียบลักษณะและปริมาณของเนื้อห้อมที่เตรียมได้จากแต่ละกรรมวิธี พบว่า กรรมวิธีที่เติมผงสังกะสีจะได้เนื้อห้อมค่อนข้างเปียกกว่ากรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีที่เติม ZnO และเมื่อปริมาณผงสังกะสีเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ได้เนื้อห้อมเปียกมากขึ้น จากการวิเคราะห์หาปริมาณอินดิโก้ที่ผสมอยู่ในเนื้อห้อมเปียกด้วยเทคนิค Spectrophotometry พบว่า กรรมวิธีที่เติม CaO/Zn 12 และ 24 กรัม และ CaO/ZnO 12 24 และ 36 กรัม เนื้อห้อมเปียกมีปริมาณอินดิโก้ไม่แตกต่างกันทางสถิติ คืออยู่ในช่วง 0.86–0.91 เปอร์เซ็นต์ แต่แตกต่างกันกับกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธี CaO/Zn 36 กรัม ที่มีปริมาณ

อินดิโก้น้อยที่สุดเท่ากับ 0.83 และ 0.78 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ โดยกรรมวิธีที่เติม CaO/ZnO 24 กรัม มีปริมาณสารอินดิโก้น้อยที่สุดที่ 0.91 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ดังแสดงในตารางที่ 5.1 โดยผลของปริมาณอินดิโก้ที่ได้จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลการศึกษาของประนอม และคณะ (2558) ที่วิเคราะห์สารอินดิโก้จากต้นหอมในแปลงทดสอบในจังหวัดแพร่ โดยพบว่า มีปริมาณอินดิโก้ 1–2 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ทั้งนี้งานวิจัยดังกล่าววิเคราะห์ปริมาณอินดิโก้ในใบหอมที่เก็บเกี่ยวได้จากต้นที่มีอายุ 8 เดือนขึ้นไป แต่ใบหอมที่นำมาใช้ในการทดลองนี้เป็นแปลงปลูกต้นหอมที่ปลูกขึ้นใหม่และไม่ได้จัดบันทึกข้อมูลอายุของต้นหอมที่นำมาใช้ในการทดลอง

ตารางที่ 5.1 น้ำหนักเนื้อหอมเปียก เนื้อหอมอบแห้ง และปริมาณอินดิโก้แต่ละกรรมวิธี

กรรมวิธี	น้ำหนักเนื้อหอมเปียก (กรัม)	ปริมาณอินดิโก้ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก)
CaO	444.20	0.83b
CaO/Zn 12 g	472.57	0.86ab
CaO/Zn 24 g	512.32	0.89a
CaO/Zn 36 g	540.82	0.78b
CaO/ZnO 12 g	472.50	0.86ab
CaO/ZnO 24 g	495.64	0.91a
CaO/ZnO 36 g	497.52	0.86ab

หมายเหตุ ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสมมติไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

## 2. การเตรียมน้ำย้อมหอมและการย้อมผ้า

จากการที่สารอินดิโก้มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในด่าง ดังนั้นการเตรียมน้ำย้อมจากเนื้อหอมเปียกจึงต้องใช้น้ำด่าง และทำการเติมอากาศให้น้ำย้อมทุกวันจนกว่าน้ำย้อมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอมเขียว แสดงว่าสารอินดิโก้ถูกรีดิวส์ให้เป็นอินดิโก้ไวท์โดยสมบูรณ์ ทำให้เมื่อทำการจุ่มย้อมผ้าแล้วสารลิวโคอินดิโก้จะถูกดูดซับและติดที่เส้นใยผ้า และเมื่อผ้าสัมผัสกับอากาศสารดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศกลายเป็นสีน้ำเงินติดที่เส้นใยผ้า โดยน้ำย้อมหอมที่ผ่านการย้อมแต่ละครั้งจะต้องทำการเติมอากาศก่อนเพื่อให้มีปริมาณสารลิวโคอินดิโก้เพียงพอต่อการย้อมครั้งต่อไป ส่วนความเข้มของสีครามบนผ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่จุ่มย้อม (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2548)

## 3. ค่าสีของผ้าย้อมหอม

เมื่อทดสอบคุณสมบัติต่างๆ ของผ้าย้อมหอมจำนวน 3 ครั้ง และเปรียบเทียบเฉดสีของผ้าย้อมหอมดังแสดงในภาพที่ 5.2 พบว่าผ้าที่ย้อมด้วยหอมที่เตรียมจากกรรมวิธี CaO/ZnO 24 กรัม มีความเข้มของสีหอมสูงสุด และผลการวัดค่าสี ( $L^*$ ,  $a^*$  และ  $b^*$ ) ของผ้าที่ผ่านการย้อมแต่ละครั้งจากทั้งหมด 3 ครั้ง พบว่า ผ้าที่ย้อมด้วยสีหอมที่เตรียมได้จากกรรมวิธี CaO/ZnO 24 กรัม และทำการย้อม 2 ครั้ง ให้ค่าสี  $L^* = 44.34$  ค่า  $a^* = -0.19$  และค่า  $b^* = -21.33$  โดยที่ค่า  $L^* = 44.34$  นั้นเป็นค่าความสว่างที่มีค่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับค่าในกรรมวิธีอื่นๆ และค่า  $b^* = -21.33$  เป็นค่าสีน้ำเงินที่มีค่าติดลบมากที่สุดเมื่อเทียบกับค่าในกรรมวิธีอื่นๆ ทำให้ผ้าย้อมกรรมวิธีนี้มีเฉดสีน้ำเงินเข้มที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สารอินดิโก้จากเนื้อหอมที่มีค่าสูงสุด (ตารางที่ 5.2) ทำให้โอกาสที่โมเลกุลของสีหอมย้อมติดผ้าได้มากกว่าการย้อมด้วยน้ำหอมที่เตรียมจากเนื้อหอมของกรรมวิธีอื่นๆ



CaO CaO/Zn12 CaO/Zn24 CaO/Zn36 CaO/ZnO12 CaO/ZnO24 CaO/ZnO36

ภาพที่ 5.2 ลักษณะความเข้มสีของผ้าย้อมห้อมที่ผ่านการย้อมจำนวน 3 ครั้ง จากเนื้อห้อมที่เตรียมแต่ละกรรมวิธี  
ตารางที่ 5.2 ค่าสีของผ้าย้อมห้อมที่ผ่านการย้อมจำนวน 3 ครั้ง

กรรมวิธี	จำนวนครั้งการย้อม	ค่าสี		
		L*	a*	b*
CaO	1	49.14	-1.85	-19.33
	2	49.14	-1.13	-18.75
	3	45.51	-0.63	-19.23
CaO/Zn 12 g	1	64.80	-3.4	-6.82
	2	73.32	-3.99	-8.57
	3	73.41	-4.14	-8.12
CaO/Zn 24 g	1	66.04	-3.82	-8.45
	2	74.10	-4.14	-7.25
	3	71.15	-4.37	-9.50
CaO/Zn 36 g	1	72.03	-3.80	-8.18
	2	72.03	-4.11	-9.18
	3	70.80	-4.20	-9.62
CaO/ZnO 12 g	1	46.97	-0.67	-20.90
	2	46.97	-0.50	-19.54
	3	45.43	-0.26	-20.40
CaO/ZnO 24 g	1	49.13	-1.88	-19.19
	2	44.34	-0.19	-21.33
	3	45.64	-0.93	-19.60
CaO/ZnO 36 g	1	46.58	-1.49	-19.64
	2	46.58	-0.43	-20.61
	3	45.42	-0.64	-19.33

หมายเหตุ L\* ค่าความสว่าง (มีค่า 0 หมายถึง สีดำ, มีค่า 100 หมายถึง สีขาว)

a\* ค่าสีแดง-เขียว (+ หมายถึง ความเป็นสีแดง, - หมายถึง ความเป็นสีเขียว)

b\* ค่าสีเหลือง-น้ำเงิน (+ หมายถึง ความเป็นสีเหลือง, - หมายถึง ความเป็นสีน้ำเงิน)

#### 4. การทดสอบความคงทนของสีต่อการซัก

ผลการทดสอบค่าความคงทนของสีต่อการซักของผ้าย้อมหม้อมที่ผ่านการย้อมซ้ำจำนวน 3 ครั้ง (ตารางที่ 5.3) ตามมาตรฐานการทดสอบ ISO 105-C06: 2010 (E) โดยใช้เกรย์สเกลระดับ 1 ถึง 5 ประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสีและการติดเปื้อนสี พบว่า

ทุกตัวอย่างมีระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักในด้านการตกสีเท่ากัน คือ อยู่ในระดับ 4 (ดี หมายถึง สีตกติดผ้าฝ้ายเล็กน้อย) แสดงว่าน้ำย้อมหม้อมที่เตรียมจากเนื้อหม้อมเปียกจากทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน ทำให้โมเลกุลสีถูกดูดซับเข้าสู่ตาข่ายของเส้นใยได้ดี ส่งผลต่อระดับความคงทนของสีต่อการซักอยู่ในเกณฑ์ดี และเมื่อดูที่ค่าความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงสีที่วัดได้จะเห็นว่ากรรมวิธี CaO/ZnO ทั้ง 3 กรรมวิธีและกรรมวิธีควบคุมมีค่าเท่ากันที่ระดับ 3 (ปานกลาง หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงพอสังเกตเห็นได้) ซึ่งดีกว่ากรรมวิธีที่เติมผงสังกะสีทั้ง 3 กรรมวิธีที่มีค่าความคงทนต่อการเปลี่ยนแปลงสีที่ระดับ 2-3 (ต่ำ-ปานกลาง หมายถึง สีเปลี่ยนแปลงพอสังเกตเห็นได้ถึงค่อนข้างมาก) แสดงว่าโมเลกุลสีถูกดูดซับกับเส้นใยผ้าได้น้อยกว่า

#### 5. การทดสอบความคงทนของสีต่อแสง

ผลการทดสอบค่าความคงทนของสีต่อแสงของผ้าย้อมหม้อมที่ผ่านการย้อมซ้ำจำนวน 3 ครั้ง โดยการใช้แสงแดดเทียม (แสงซินอนอาร์ก) ตามมาตรฐาน ISO 105-B02: 2014 (E) ด้วยการทดสอบที่ระดับความเข้มแสงที่ใช้ทดสอบที่ระดับ 4 แล้วใช้เกรย์สเกลระดับ 1 ถึง 5 ประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของสี (ตารางที่ 5.3) พบว่าผ้าย้อมหม้อมจากกรรมวิธี CaO/ZnO 12 และ 24 กรัม มีค่าความคงทนของสีต่อแสงอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (>4) ซึ่งดีกว่ากรรมวิธีควบคุมซึ่งได้ค่าความคงทนของสีต่อแสงที่ระดับดี (4) ส่วนกรรมวิธีที่เติมผงสังกะสีที่ปริมาณต่างๆ มีค่าความคงทนต่อแสงน้อยที่สุดที่ระดับ 3-4 ส่วน ซึ่งผลของการเติม ZnO ที่ทำให้ค่าความคงทนต่อแสงดีขึ้นนั้น สอดคล้องกับการศึกษาของสุดาพร (2563) ที่พบว่าอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ที่ผิวหน้าซึ่งช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสให้เส้นใยดูดซับโมเลกุลสีย้อมได้มากขึ้น ความคงทนต่อแสง และความคงทนต่อการซักล้างของผ้าฝ้ายที่เคลือบย้อมครามเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4-5 (ดีถึงดีมาก) และ 4 (ดี) ตามลำดับ และมีค่าความสามารถป้องกันรังสียูวีของสิ่งทอ (Ultraviolet Protection Factor, UPF) ในช่วง 51.61-60.31

ตารางที่ 5.3 ระดับค่าความคงทนของสีต่อการซักและแสงของผ้าย้อมหม้อมและกรรมวิธี

กรรมวิธี	ค่าระดับความคงทนต่อการซัก		ค่าระดับความคงทนต่อแสง
	การเปื้อนสี	การซีดจาง	
CaO	4	3	4
CaO/Zn 12 g	4	2-3	3
CaO/Zn 24 g	4	2-3	3-4
CaO/Zn 36 g	4	2-3	3-4
CaO/ZnO 12 g	4	3	>4
CaO/ZnO 24 g	4	3	>4
CaO/ZnO 36 g	4	3	4

หมายเหตุ - ระดับคุณภาพ: 1 = ต่ำมาก, 2 = ต่ำ, 3 = ปานกลาง, 4 = ดี, 5 = ดีมาก

#### 6. การเปลี่ยนแปลงสีของผ้าย้อมหม้อมที่ผ่านการซักจำนวน 5 ครั้ง

ผลการทดสอบความซีดจางของสีของผ้าย้อมหม้อมจากการซักด้วยเครื่องซักผ้าร่วมกับการใช้ผงซักฟอก และฟุ้งแดดให้แห้งจำนวน 5 รอบ การซัก ดังตารางที่ 5.4 ผลการวัดค่าสี  $L^*$   $a^*$  และ  $b^*$  ของผ้าย้อมหม้อมก่อนซัก และหลังซักมีค่าการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ค่า  $L^*$  มีค่าเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี ค่า  $a^*$  มีค่าลบเพิ่มขึ้นในทุกกรรมวิธี และ




ค่า  $b^*$  มีค่าลดลง เมื่อพิจารณาจากค่าสีที่มีการเปลี่ยนแปลงพอสรุปได้ว่า ในทุกกรรมวิธีจะมีค่าความเข้มสีน้ำเงินของห้อมลดลงเมื่อฝ้าย้อมห้อมมีการใช้งานและผ่านการซักในแต่ละครั้ง ส่วนการเปลี่ยนแปลงจะมากหรือน้อยให้พิจารณาจากค่า  $\Delta E$  ที่บ่งบอกการเปลี่ยนแปลงของเฉดสีของฝ้าย้อมห้อมก่อนและหลังการซัก พบว่าฝ้าย้อมห้อมจากกรรมวิธีที่ใช้ CaO/ZnO 36 กรัม มีค่า  $\Delta E$  น้อยสุดเท่ากับ 3.45 ซึ่งใกล้เคียงกับกรรมวิธีควบคุมที่มี  $\Delta E$  เท่ากับ 3.83 แต่มีผลการวัดค่าความสว่าง ( $L^*$ ) ได้เท่ากับ 48.73 ซึ่งน้อยกว่ากรรมวิธีควบคุมที่มีค่า  $L^*$  เท่ากับ 49.29 ทำให้เฉดสีที่สังเกตได้ของฝ้าย้อมห้อมจากกรรมวิธี CaO/ZnO 36 กรัม มีความเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่า ส่วนกรรมวิธี CaO/ZnO 12 และ 24 กรัม ถึงแม้ค่า  $\Delta E$  จะมีค่าสูงใกล้เคียงกันที่ประมาณ 6 แต่เมื่อดูจากค่า  $b^*$  มีค่าอยู่ในช่วง -18 ถึง -19 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับกรรมวิธี CaO/ZnO 36 กรัม และกรรมวิธีควบคุม

ตารางที่ 4 ค่าการเปลี่ยนแปลงสีของฝ้าย้อมห้อมที่ผ่านการซักจำนวน 5 ครั้ง


กรรมวิธี		ค่าสี			
		$L^*$	$a^*$	$b^*$	$\Delta E$
CaO	ก่อนซัก	45.51	-0.63	-19.23	3.83
	หลังซัก	49.29	-1.26	-19.21	
CaO/Zn 12 g	ก่อนซัก	73.41	-4.14	-8.12	3.54
	หลังซัก	76.87	-3.46	-7.80	
CaO/Zn 24 g	ก่อนซัก	71.15	-4.37	-9.50	8.51
	หลังซัก	79.62	-4.89	-8.87	
CaO/Zn 36 g	ก่อนซัก	70.80	-4.20	-9.62	13.89
	หลังซัก	83.47	-4.71	-3.94	
CaO/ZnO 12 g	ก่อนซัก	45.43	-0.26	-20.40	6.17
	หลังซัก	51.04	-1.52	-18.15	
CaO/ZnO 24 g	ก่อนซัก	45.64	-0.93	-19.60	6.24
	หลังซัก	51.69	-2.10	-18.60	
CaO/ZnO 36 g	ก่อนซัก	45.42	-0.64	-19.33	3.45
	หลังซัก	48.73	-1.49	-18.87	

ผลการทดสอบลักษณะของเส้นใยฝ้ายก่อนและหลังการย้อมหม้อม โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope) พบว่าเนื้อผ้าที่ผ่านการย้อมด้วยสีหม้อมที่ส่วนผสมของแคลเซียมและสังกะสีที่มาจาก CaO ZnO และผงสังกะสีนั้น จะมีผลึกเกาะติดอยู่บนเส้นใยฝ้ายย้อม ดังแสดงในภาพที่ 5.3 เมื่อเปรียบเทียบลักษณะของผลึกบนเส้นใยฝ้ายที่ย้อมด้วยสีที่มีส่วนผสมของ ZnO และผงสังกะสี จะสังเกตเห็นอนุภาคขนาดเล็กกระจายตัวบนพื้นผิวของผ้าฝ้ายมากขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในการดูดซับแสงและเพิ่มความคงทนของสีบนผ้าย้อมหม้อมได้


จากข้อมูลผลการทดสอบผ้าย้อมหม้อมทั้งหมด พบว่าผ้าย้อมหม้อมที่ได้จากการเนื้อหม้อมเปียกจากกรรมวิธีที่เติม ZnO ทั้ง 3 กรรมวิธี มีผลการวัดค่าสีที่ให้ค่าเฉดสีน้ำเงินสูงกว่ากรรมวิธีควบคุมที่เติม CaO เพียงอย่างเดียว โดยที่กรรมวิธี CaO/ZnO 24 กรัม ให้ค่าเฉดสีน้ำเงินสูงสุด ถึงแม้ผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักและการซีดจางของผ้าย้อมหม้อมในการจำลองการซักจะไม่ได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม แต่จากผลการทดสอบความคงทนต่อแสงที่มีค่าดีมาก จึงเป็นเหตุผลในการเลือกวิธีการเตรียมเนื้อหม้อมเปียกจากกรรมวิธีดังกล่าว ไปประยุกต์เป็นสีย้อมเส้นใยหรือวัสดุสิ่งทอที่ใช้เป็นวัสดุตกแต่งเพื่อทำให้สีหม้อมซีดจางได้ช้าลง เพราะวัสดุตกแต่งมีโอกาสสัมผัสกับแสงธรรมชาติได้ตลอด




ผ้าที่ไม่ผ่านการย้อม



ผ้าย้อมจากเนื้อหม้อม CaO



ผ้าย้อมจากเนื้อหม้อม CaO/Zn 24 กรัม



ผ้าย้อมจากเนื้อหม้อม CaO/ZnO 24 กรัม

ภาพที่ 5.3 ภาพถ่ายพื้นผิวของเส้นด้ายผ้าฝ้ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

## 7. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต

ในการคำนวณต้นทุนการผลิตจะคิดจากปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในกรรมวิธี CaO/ZnO 24 กรัม ที่คัดเลือกมาใช้ในการผลิตเนื้อหม้อมเปียก โดยราคาต้นทุนของแคลเซียมออกไซด์ (เกรดอุตสาหกรรม) เท่ากับ 4 บาท/กิโลกรัม และซิงค์ออกไซด์ (เกรดทั่วไป) เท่ากับ 204 บาท/กิโลกรัม ดังนั้นในการผลิตเนื้อหม้อมเปียกที่ใช้แคลเซียม

ออกไซด์ 120 กรัม และซิงค์ออกไซด์ 24 กรัม มีต้นทุนวัตถุดิบรวม 5.38 บาท ต่อเนื้อหุ้มเปียกเฉลี่ย 495.64 กรัม หรือเท่ากับ 10.85 บาทต่อกิโลกรัม โดยที่ต้นทุนเนื้อหุ้มเปียกที่เตรียมจากกรรมวิธีควบคุมที่ใช้แคลเซียมออกไซด์ 120 กรัม เท่ากับ 0.48 บาท ต่อเนื้อหุ้มเปียกเฉลี่ย 444.20 กรัม หรือเท่ากับ 1.08 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นสูตรการผลิตหุ้มเปียกที่เพิ่มซิงค์ออกไซด์ทำให้ต้นทุนการผลิตหุ้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 9.77 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาขายหุ้มเปียกในจังหวัดแพร่ ณ ปัจจุบัน อยู่ที่กิโลกรัมละ 300 บาท ทั้งนี้ในการคำนวณไม่รวมถึงต้นทุนจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการกระบวนการผลิตเนื้อหุ้มเปียก

### อภิปรายผล (Discussion)

การเตรียมเนื้อหุ้มเปียกด้วยการเติมแคลเซียมออกไซด์ร่วมกับผงสังกะสี หรือแคลเซียมออกไซด์ร่วมกับผงสังกะสีออกไซด์ (ซิงค์ออกไซด์) ลงในน้ำหมักหุ้ม สีของเนื้อหุ้มเปียกที่ได้นั้นอาจมีความแตกต่างกันกับเนื้อหุ้มเปียกตามกรรมวิธีดั้งเดิมที่เตรียมด้วยปูนขาวอย่างเดียว แต่จากผลการทดสอบการย้อมสามารถย้อมผ้าติดสีหุ้มได้ดีและผลการทดสอบความคงทนของสีต่อการซักและความคงทนต่อแสงมีค่าที่ดีกว่าเดิม และยังพบว่าการเติมผงสังกะสีในการเตรียมเนื้อหุ้มเปียก โลหะสังกะสีมีส่วนในการเป็นตัวรีดิวซ์ให้กับสีอินดิโกได้อีกทางหนึ่งซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมน้ำย้อมต่อไป ส่วนผงซิงค์ออกไซด์ที่ใช้นั้นด้วยคุณสมบัติที่มีประโยชน์ด้านสุขภาพผิวหนังของผู้สวมใส่ผ้าหม้อห้อมแล้ว ถือได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมหม้อห้อมนี้ยังเป็นวิธีการใช้ประโยชน์จากสีหม้อรูปแบบใหม่ด้วย

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

วิธีการผลิตเนื้อหุ้มเปียกจากน้ำหมักห้อมด้วยการเติมซิงค์ออกไซด์จำนวน 24 กรัม และแคลเซียมออกไซด์ 120 กรัมต่อน้ำหมักห้อม 10 ลิตร ที่ได้จากการแช่กิ่งห้อมสด 1 กิโลกรัม ได้เนื้อหุ้มเปียกที่มีปริมาณสารอินดิโกสูงสุดที่ 0.91 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ผ้าย้อมหม้อมีความเข้มของสีน้ำเงินจากหม้อมสูงสุด มีค่าความคงทนของสีต่อแสงมากกว่าระดับ 4 และค่าความคงทนของสีต่อการซักในด้านการตกสีอยู่ในระดับดี โดยเนื้อหุ้มเปียกในสูตรที่ดีที่สุดมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 10.85 บาทต่อกิโลกรัม

การใช้ผงสังกะสีในขั้นตอนการเตรียมหม้อมเปียกนั้น สามารถช่วยให้เกิดการรีดิวซ์สารอินดิโกในเนื้อหุ้มได้ โดยหลังการเตรียมเนื้อหุ้มและเทน้ำส่วนใสออก หลังทิ้งไว้ประมาณ 12 ชั่วโมง สีของน้ำสีหม้อมกลายเป็นสีเหลือง ซึ่งเป็นสถานะที่สามารถนำเส้นใยมาทำการย้อมได้ทันที โดยไม่ต้องทำการก่อกมย้อมด้วยสารละลายต่างอีกครั้ง แต่ยังคงทดสอบค่าความเข้มสีและค่าความคงทนของสีย้อมที่ได้จากวิธีการนี้

## การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบห้อมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดห้อม

วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร<sup>1</sup> นราทร สุขวิเสส<sup>1</sup> ประยูร เอ็นมาก<sup>1</sup> ประนอม ใจอ้าย<sup>2</sup>

### บทคัดย่อ

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบห้อมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดห้อม ดำเนินการทดลองที่กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร ระหว่างปี 2561 – 2563 เพื่อศึกษาผลของตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ำ สารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95 %v/v และสารละลายเอทิลอะซีเตตความเข้มข้น 95 %v/v ในการสกัดห้อมต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง และพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมผสมสารสกัดห้อม ผลการศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระพบว่า สารสกัดห้อม มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ต่ำกว่าวิตามินซี สารสกัดห้อมที่สกัดด้วยเอทานอล สามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ได้มากกว่ากรรมวิธีที่เหลือ การสกัดห้อมด้วยละลายเอทานอลและเอทิลอะซีเตตสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ 4 ชนิด ได้แก่ *Staphylococcus aureus* *Staphylococcus epidermidis* *Bacillus subtilis* *Candida albicans* และ *Propionibacterium acnes* ความเข้มข้นต่ำสุดที่ยับยั้งการเจริญของ *S. epidermidis* เท่ากับ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สำหรับการนำสารสกัดห้อมไปเป็นส่วนประกอบในแชมพูพบว่า สารสกัดห้อมด้วยเอทานอลเหมาะสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าการสกัดด้วยเอทิลอะซีเตต สูตรที่เหมาะสมสำหรับแชมพูผสมสารสกัดห้อม คือ สารสกัดห้อม 0.4%, 60% SLES 15%, sodium chloride 1%, polyquaternium-44 0.5%, cocamido propyl betain 6%, PEG-120 Methyl Glucose 2%, panthenol 0.5% และสารกันเสีย (Bronidox L) 0.1% โดยผลิตภัณฑ์แชมพูที่ได้ อยู่ภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส 12-2561) ของแชมพูผสมสมุนไพร

**คำสำคัญ:** สารสกัดห้อม อนุมูลอิสระ เชื้อจุลินทรีย์ เอทานอล เอทิลอะซีเตต แชมพู

<sup>1</sup> กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<sup>2</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

## Biological Activities of Crude Extract of *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze and its Application as Hair Shampoo

Wimonwan Rattanawichiit<sup>/1</sup> Naratorn Kukwisad<sup>/1</sup> Prayoon Enmak<sup>/1</sup> Pranom Chaiai<sup>/2</sup>

### Abstract

For the purpose of evaluating antioxidant capacity and antimicrobial activities and to find its potential as a component in herbal shampoo, crude solutions of indigo plants (*Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze) were extracted using three different solvents, including water, ethanol (95%v/v), and ethyl acetate (95%v/v). The study was carried out at the Postharvest and Processing Research and Development Division from 2018–2020. Results from the radical scavenging activity by the ABTS and DPPH methods demonstrated the antioxidant properties of the extracts were less than vitamin C, while the ethanol-based solution offered the best antioxidative trait compared to other treatments. The indigo solution extracted by ethanol and ethyl acetate provided antimicrobial activities against *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Bacillus subtilis*, *Candida albicans*, and *Propionibacterium acnes*. The minimum concentration to inhibit the growth of *S. epidermidis* was 15.62 mg/ml. Due to its productive yield, the ethanol-based leave extract was selected as the natural ingredient source for the preparation of herbal hair shampoo. The disclosed shampoo was formulated by incorporating 0.4% of leaf extract, 15% of 60% SLES, 1% of sodium, 0.5% of polyquaternium-44, 6% of cocamido propyl betain, 2% of PEG-120 Methyl Glucose, 0.5% of panthenol, and 0.1% of Bronidox L. To this end, the formulated invention has met the Thai SMEs Standard for herbal shampoo.

**Keywords:** indigo crude extract, antioxidant capability, antimicrobial activity, ethanol, ethyl acetate, shampoo

---

<sup>/1</sup>Crop Processing Research and Development Postharvest and Processing Research and Development Office  
Department of Agriculture

<sup>/2</sup>Phrae Agricultural Research and Development Center, Office of Agricultural Research and Development Region  
1, Department of Agriculture

## บทนำ (Introduction)

การใช้ประโยชน์จากต้นหอม นอกจากจะใช้ใบและต้นมาทำสีน้ำเงินใช้ย้อมผ้ากันมาแต่โบราณแล้ว หอมสามารถใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร โดยแพทย์พื้นบ้านไทยใช้ราก และใบต้มน้ำดื่ม แก้อาการเจ็บป่วยหลายอย่าง เช่น อากาศไข้ ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ แพทย์ญี่ปุ่นในเกาะโอกินาวาใช้ใบต้มน้ำดื่มสำหรับรักษาโรคกลากเนื่องจากมีสาร tryptanthrin สามารถฆ่าเชื้อรา 2 ชนิด คือ *Trichophyton rubrum* และ *Trichophyton mentagrophytes* ส่วนแพทย์จีนได้ทดลองให้คนไข้โรคเอดส์ที่เป็นงูสวัด ต้มน้ำดื่มใบแห้งของครามผสมกับพืชอื่นอีก 3 ชนิด คือ *Coptis chinensis* Franch. *Arnebia euchroma* (Royle) I. M. Johnston. และ *Paeonia moutan* Sims พบว่าผลหายภายใน 2 สัปดาห์ (อารี, มปป.) และสารสกัดจากใบหอมสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย (*Staphylococcus aureus*) ซึ่งทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ (Shahni and Handique, 2013)

สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีต้องเป็นสารที่มีผลจำเพาะเจาะจง เช่นมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น งานวิจัยด้านการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชและสารสกัดจากพืชได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางได้ เช่น อัฐฎาพร (2555) ได้ศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนังโดยใช้สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน 29 ชนิด พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะยมและเมี่ยงสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 6 ชนิด ได้แก่ *E. coli* O157:H7, *P. acnes*, *Ps. Aeruginosa*, *S. aureus*, MRSA และ *S. epidermidis* นอกจากนี้ยังพบว่าหอมที่สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถแบคทีเรียก่อโรคได้ 4 ชนิด คือ *Ps. aeruginosa*, *S. aureus*, MRSA และ *S. epidermidis* และได้นำสารสกัดเมี่ยงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใช้ฝ้าย้อมครามซึ่งเป็นสารอินดิโก้เช่นเดียวกับหอมยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียได้วงแขน โดยใช้แผ่นทดสอบซุบสารสกัดครามพบว่าแผ่นที่ย้อมคราม 6 ชั่วโมง แผ่นที่ย้อมคราม 8 ชั่วโมง แผ่นที่ซุบครามผงบริสุทธิ์ และแผ่นที่ซุบเนื้อครามมีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียได้วงแขนได้ (ปราชญ์สกุล, 2552)

สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่มีคุณสมบัติสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก คือ เป็นสารต้านการออกซิเดชันซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ (free radical) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมตามปกติของร่างกาย หรือเกิดจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมา เพื่อสู้กับเชื้อโรคบางชนิด หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนที่มากับอากาศ สารเติมแต่งอาหาร หรือสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตรฯ สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคและความชรา ทำให้มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของสารต้านออกซิเดชัน ได้แก่ วิตามิน เอ, วิตามิน ซี, วิตามิน อี, และสารสกัดจากพืชหลายชนิด การวิเคราะห์ความสามารถต้านอนุมูลอิสระสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช้ได้แก่ 2, 2-azobis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ the oxygen radical absorption capacity (ORAC)

ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ คือ ความสามารถในการยับยั้งการเจริญ และ/หรือ ความสามารถในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ โดยการทดสอบความต้านทานของเชื้อต่อยา ซึ่งมีวิธีการหลักอยู่ 2 แบบ คือ dilution method และ agar diffusion method (รัชฎาพร และคณะ, 2554) โดยผิวหนังจัดเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีโอกาสจุลินทรีย์ในอากาศได้มากที่สุด แต่แบคทีเรียในอากาศนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตบนผิวหนังได้เนื่องจากเป็นสภาพที่ไม่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผิวหนังในแต่ละบริเวณจะมีลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ที่ต่างกันออกไป ทำให้แบคทีเรียที่ผิวหนังในแต่ละบริเวณต่างกันออกไป จุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังที่พบทั่วไป เช่น *Bacillus subtilis* เป็นแบคทีเรียอาจก่อให้เกิดโรคผิวหนังอักเสบและเป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารละลายไขมันกลืนเฉพาะตัวซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นตัว *propionibacterium acne* และ *Staphylococcus epidermidis* เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว *Staphylococcus aureus* เป็นเชื้อที่ทำให้ฝี ผิวหนังอักเสบ และเป็นแผลติดเชื้อ ส่วนเชื้อ *candida albican* เป็นยีสต์ที่เป็นสาเหตุของการตกขาวจากเชื้อราในช่องคลอด แต่เป็นยีสต์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับยีสต์ *Pityrosporum ovale* และ *P. orbiculare* เป็นยีสต์ซึ่งปกติพบอยู่ที่ผิวหนังและหนังศีรษะในเกล็ดรังแค แต่การเพาะเชื้อ *Pityrosporum ovale* ให้บริสุทธิ์นั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ต้องการอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความจำเพาะมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้เชื้อ *Candida albicans* เป็นตัวแทนสำหรับการทดสอบด้วยยาในการยับยั้งเชื้อ (ชลลดา, 2546)

## การทบทวนวรรณกรรม

### 1. การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของหอม

ฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชคือสารที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และพืช สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีต้องเป็นสารที่มีผลจำเพาะเจาะจง เช่นมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก่อโรค มีฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง เป็นต้น งานวิจัยด้านการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชและสารสกัดจากพืชได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางได้ เช่น อัฐญาพร (2555) ได้ศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวหนังโดยใช้สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน 29 ชนิด พบว่าสารสกัดเอทานอลของมะยม และเมี่ยงสามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทั้ง 6 ชนิด และพบว่าหอมที่สกัดด้วยเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถแบคทีเรียก่อโรคได้ 4 ชนิด คือ *Ps. aeruginosa*, *S. aureus*, MRSA และ *S. epidermidis* และได้นำสารสกัดเมี่ยงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาใช้ฝ้ายหอมครามซึ่งเป็นสารอินดิโกเช่นเดียวกับหอมยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียได้วงแหวนโดยใช้แผ่นทดสอบซุบสารสกัดครามพบว่าแผ่นที่ย้อมคราม 6 ชั่วโมง แผ่นที่ย้อมคราม 8 ชั่วโมง แผ่นที่ซุบครามผงบริสุทธิ์ และแผ่นที่ซุบเนื้อครามมีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตแบคทีเรียได้วงแหวนได้ (ปราชญ์สกุล, 2552)

สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารที่มีคุณสมบัติสำคัญและได้รับความสนใจอย่างมาก คือ เป็นสารต้านการออกซิเดชันซึ่งเกิดจากอนุมูลอิสระ (free radical) ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมตามปกติของร่างกาย หรือเกิดจากการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีการสร้างอนุมูลอิสระขึ้นมา เพื่อสู้กับเชื้อโรคบางชนิด หรือเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สารเคมีและสิ่งปนเปื้อนที่มากับอากาศ สารเติมแต่งอาหาร หรือสารเคมี ต่างๆ ที่ใช้ในการเกษตรฯ สารต้านอนุมูลอิสระจึงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคและความชรา ทำให้มนุษย์เราจึงจำเป็นต้องรับประทานอาหารที่เป็นแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ วิตามิน เอ, วิตามิน ซี, วิตามิน อี, และสารสกัดจากพืชหลายชนิด การวิเคราะห์ความสามารถต้านอนุมูลอิสระสามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่นิยมใช้ ได้แก่ 2, 2-azobis (3-ethylbenzothiazolone-6-sulfonic acid) (ABTS), 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ the oxygen radical absorption capacity (ORAC) ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ คือ ความสามารถในการยับยั้งการเจริญ และ/หรือ ความสามารถในการฆ่า

เชื้อจุลินทรีย์ โดยการทดสอบความต้านทานของเชื้อต่อยา ซึ่งมีวิธีการหลักอยู่ 2 แบบ คือ dilution method และ agar diffusion method (รัชฎาพร, 2554)

ผิวหนังจัดเป็นอวัยวะของร่างกายที่มีโอกาสจุลินทรีย์ในอากาศได้มากที่สุด แต่แบคทีเรียในอากาศนั้นไม่สามารถเจริญเติบโตบนผิวหนังได้เนื่องจากเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ผิวหนังในแต่ละบริเวณจะมีลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ที่ต่างกันออกไป ทำให้แบคทีเรียที่ผิวหนังในแต่ละบริเวณต่างกันออกไป จุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังที่พบทั่วไปเช่น *Bacillus subtilis* เป็นแบคทีเรียที่ไม่ก่อโรคในคนปกติยกเว้นกรณีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง แต่เป็นแบคทีเรียที่ผลิตสารละลายไขมันกลิ่นเฉพาะตัวซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นตัว *propionibacterium acne* และ *Staphylococcus epidermidis* เป็นแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว *Staphylococcus aureus* เป็นเชื้อที่ทำให้ฝี ผิวหนังอักเสบ และเป็นแผลติดเชื้อ ส่วนเชื้อ *candida albican* เป็นยีสต์ที่เป็นสาเหตุของการตกขาวจากเชื้อราในช่องคลอด แต่เป็นยีสต์ที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับยีสต์ *Pityrosporumovale* และ *P. orbiculare* เป็นยีสต์ซึ่งปกติพบอยู่ที่ผิวหนังและหนังศีรษะในเกล็ดรังแค แต่การเพาะเชื้อ *Pityrosporumovale* ให้บริสุทธิ์นั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ต้องการอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความจำเพาะมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้เชื้อ *Candida albicans* แทนตัวแทนสำหรับการทดสอบตัวยาในการยับยั้งเชื้อ (ชลลดา, 2545)

นอกจากเป็นสีย้อมแล้วหอมสามารถใช้ประโยชน์ได้ คือ รากและใบ น้ำต้มแก้ไข้ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ทั้งต้นสดสับเป็นท่อนต้มเคี้ยวเพื่อทำสีย้อมผ้าให้สีน้ำเงินเข้มเกือบดำ (เดลินิวส์, 2547) หอมเป็นยาพื้นบ้านล้านนาใช้ใบต้มน้ำดื่มแก้ไข้ ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ แพทย์จีนทดลองให้คนไข้โรคเอดส์ที่เป็นงูสวัด ต้มน้ำดื่มใบแห้งผสมกับพืชอื่นอีก 3 ชนิด คือ *Coptischinensis*, *Arnebiaeuchroma* และ *Paeoniamoutan* พบว่าแผลหายภายใน 2 สัปดาห์อย่างรวดเร็ว (คมชัดลึก, 2548) สรรพคุณของคราม นอกจากจะใช้ใบและต้นมาทำสีน้ำเงินใช้ย้อมผ้ากันมาแต่โบราณแล้ว ครามชนิด *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze ยังมีประโยชน์เป็นสมุนไพรได้อีกด้วย โดยแพทย์พื้นบ้านไทยใช้รากและใบต้มน้ำดื่ม แก้อาการเจ็บป่วยหลายอย่าง เช่น อាកาไร ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ แพทย์ญี่ปุ่นในเกาะโอกินาวาใช้ใบต้มน้ำดื่มสำหรับรักษาโรคกลาก

เนื่องจากมีสาร tryptanthrin สามารถฆ่าเชื้อรา 2 ชนิด คือ *Trichophyton rubrum* และ *Trichophyton mentagrophytes* ส่วนแพทย์จีนได้ทดลองให้คนไข้โรคเอดส์ที่เป็นงูสวัด ต้มน้ำดื่มใบแห้งของครามผสมกับพืชอื่นอีก 3 ชนิด คือ *Coptischinensis* Franch. *Arnebiaeuchroma* (Royle) I. M. Johnst. และ *Paeoniamoutan* Sims พบว่าแผลหายภายใน 2 สัปดาห์ (อารี, 2559) และสารสกัดจากใบหอมสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย (*Staphylococcus aureus*) ซึ่งทำให้เกิดอาหารเป็นพิษ (Shahni and Handique, 2013)

## 2. ผลฤทธิ์ย้อมผม

การย้อมผม คือวิธีการใช้สารเคมีที่มีสีขโมลงบนเส้นผม เพื่อเคลือบผมชั้นนอกชั่วคราว โดยที่สีเดิมตามธรรมชาติในชั้นกลางของเส้นผมไม่ถูกทำลาย ชนิดของสีย้อมผม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ดังนี้

1. ยาย้อมผมชนิดชั่วคราว มีส่วนประกอบของสีย้อมที่เคลือบเฉพาะผิวนอกของเส้นผม สามารถล้างออกได้ง่ายหลังการสระผมด้วยแชมพู แต่สีอาจจะหลุดในการสระผมครั้งแรกหรือหลังจากการสระ 2-3 ครั้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ



ก. สีย้อมได้จากพืช เช่น สีย้อมจากเฮนน่าหรือเทียนกิ่งซึ่งมีส่วนประกอบของสารลอโซน (lawsone) เป็นสีที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ระคายเคืองผิวหนัง นิยมนำมาใช้ย้อมให้ผมมีสีทองหรือสีแดง และสีย้อมจากต้นอินดิโก้ (*indigofera argentea*) ใช้ผสมกับสีย้อมเฮนน่าให้สีดำ

ข. สีย้อมที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ (metallic dyes) ได้แก่ ยาเคลือบผมที่ส่วนประกอบของตะกั่ว อะซีเตตอ ซึ่งจะให้สีดำของตะกั่วซัลไฟด์โดยปฏิกิริยาระหว่างตะกั่ว อะซีเตตและซัลเฟอร์ในเคราตินทำให้เกิดตะกั่วซัลไฟด์เคลือบติดบนเส้นผม อย่างไรก็ตามสีย้อมชนิดนี้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจากความเป็นพิษของตะกั่ว และสีที่เกิดขึ้นล้างออกได้ยาก

ค. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyes) ใช้สีย้อมชนิดกรด ละลายน้ำได้ เป็นสีประเภท azo, anthraquinone และ triphenylmethane ซึ่งเป็นสีย้อมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ใช้ได้

2. ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร มีส่วนประกอบเป็นสี ซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลางเส้นผมได้ สีจะคงทนได้นาน 3 - 5 อาทิตย์ ขณะนี้กำลังเริ่มจะเป็นที่นิยมได้แก่ แชมพูย้อมสีผม โลชั่นและโฟมย้อมสีผม

3. ยาย้อมผมชนิดถาวรติดทนบนเส้นผมอย่างถาวร ทนทานต่อการสระด้วยแชมพู การแปรงและอื่นๆ เนื่องจากสีย้อมที่ใช้จะสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงชั้นกลางของเส้นผมได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สีเดิมของเส้นผมถูกทำลาย เนื่องจากกระบวนการออกซิเดชันของสีย้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมชนิดถาวรต้องประกอบด้วยน้ำยา 2 ชนิด ต้องผสมเข้าด้วยกันก่อนใช้ย้อมผม คือน้ำยาโกรกทำหน้าที่เป็นตัวออกซิเดชันสำหรับสีย้อมชนิดพารา และสีย้อมชนิดพารา (สุทธิเวช, 2532)

การย้อมผมด้วยสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสีย้อม เมื่อร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับการย้อมผมทำให้คนที่ย้อมมานานกว่า 10 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง ดังนั้นจึงมีการศึกษาการนำพืชสมุนไพรมาใช้แทนสารเคมี สมุนต์ทิพย์และวิชัย (2551) ได้ศึกษาการสกัดสีจากสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ แก่นขนุน แก่นฝาง ครั่ง เทียนกิ่ง เปลือกมังคุด มะขามป้อม และขมิ้นชันด้วยแอลกอฮอล์ พบว่าการติดสีของสารสกัดเมื่อทำการย้อมผมด้วยสารสกัดแต่ละชนิดให้สีที่แตกต่างกันและสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมได้ นอกจากนี้ Taguchi *et al.* (2003) รายงานถึงการใช้อินดิโก้จากพืชเป็นสีย้อมผมโดยการสกัดด้วยน้ำร้อน 60 -100 องศา อาจสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อให้ได้สารอินดิโก้ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสผสมกับเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากผงใบพืชเพื่อให้เกิดสีในการย้อมผมโดยการติดสีสกัดพืชในสารเพิ่มความชื้นหนืดสามารถย้อมผมได้โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและหนังศีรษะ

### 3. เทียนกิ่ง

สารอินดิโก้ จากพืชตระกูล indigofera ยังสามารถนำมาผสมกับเฮนน่าในการย้อมผมเพื่อให้ผมติดสีดำมากขึ้น (ทงศักดิ์, 2553) โดยนำมาผสมกับเทียนกิ่ง หรือเรียกชื่ออื่นๆ เช่น เทียนแดง, เทียนไม้, เทียนต้น, เทียนข้าวเปลือก, เทียนป้อม, เทียนย้อม (ภาคกลาง), ฮวงกู่ และ โจนกะฮวยเอี้ยะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lawsonia inermis* L. ชื่อสามัญ : Henna, Alcana, Cypress Shrub, Egyptian Rivet, Henna Tree, Inai, KokKhau, Krapin, Madayanti, Mehadi, Mignonotte Tree, MongTay, Lali, Reseda และ Sinamomo วงศ์ : LYTHRACEAE เทียนกิ่งเป็นไม้พุ่มกิ่งเลื้อยขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 3-6 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากเป็นพุ่มกว้าง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมสีเทา ผิวขรุขระ ใบมีขนาดเล็กรูปรีหรือรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมโค้ง โคนใบแหลมเรียว ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นสีเขียว เนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็ง ก้านใบสั้น ดอกออกเป็น

ช่อดิดกันเป็นกระจุกยาว โดยจะออกตามยอดกิ่ง กลีบดอกมีขนาดยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ที่ฐานดอกที่มีกลีบเลี้ยง ดอกเชื่อมติดกันยาวประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร ที่กลางดอกมีเกสรเพศผู้ 8 อัน และเกสรเพศเมีย 1 อัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 8-10 มิลลิเมตร ดอกร่วงได้ง่าย ผลเป็นรูปทรงกลม คล้ายกับเมล็ดพริกไทย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7 มิลลิเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกหรือแก่เต็มที่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลและแตกได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้มจำนวนมาก อัดกันแน่น ลักษณะของเมล็ดเป็นเหลี่ยมเป็นสมุนไพรมานำมาย้อมผมทำให้ได้สีแดงหรือสีแดงปนส้มนอกจากย้อมผมแล้วยังใช้ย้อมเล็บ ฝ่ามือ และฝ่าเท้านางระบำ เนื่องจากสารเคมีที่สำคัญที่อยู่ในใบ คือ สาร Lawsone ซึ่งในวงการเครื่องสำอางจะใช้ผงจากใบเทียนกิ่งแห้ง นำมาใช้ทำเป็นยาย้อมสีผมและบำรุงเส้นผม และยังสามารถช่วยป้องกันเส้นผมจากแสงแดดอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าในเทียนกิ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด สารสกัดเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สารสกัดใบเทียนกิ่งด้วยน้ำมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัวได้ (เพ็ญญา, 2549)

### ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

#### วิธีดำเนินการ

#### อุปกรณ์

1. ใบห้อม
2. สารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 % v/v
3. อะซีโตน
4. สารละลายเอทิลอะซีเตท ความเข้มข้น 95 % v/v
5. 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
6. 2,2'-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS)
7. sodium laureth sulphate (SLES)
8. polyquaternium-44
9. cocamido Propyl Betain (CAPB),
10. *propionibacterium acnes* ATCC 6919
11. *staphylococcus aureus subsp. Aureus* ATCC 6538
12. *staphylococcus epidermidis* ATCC 35984
13. *bacillus subtilis subsp. Spizizenii* ATCC6633
14. *candida albicans* ATCC 10231
15. อาหารเลี้ยงเชื้อ Mueller Hinton agar plates (MHA)
16. sabouraud dextrose agar (SDA)
17. เครื่องชั่งไฟฟ้า
18. สเปกโตรมิเตอร์
19. ตู้บ่มเชื้อ
20. ตู้ larmina

#### วิธีการ

## 1. การศึกษาผลของตัวทำละลายในการสกัดหุ้มต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง

### 1.1 การสกัดสารสกัดหุ้มด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ

นำใบหุ้มสดล้างด้วยน้ำสะอาด ผึ่งให้แห้งแล้วอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะได้ใบหุ้มแห้งมีลักษณะกรอบ สีของใบหุ้มส่วนใหญ่เปลี่ยนสีเทาดำ มีความชื้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 8

นำใบหุ้มอบแห้งมาสกัดในตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ ethanol ความเข้มข้น 95 % v/v, ethylacetate ความเข้มข้น 95 % v/v และน้ำ วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 กรรมวิธี 7 ซ้ำ ดังนี้

กรรมวิธีที่ 1 สกัดด้วยสารละลายเอทานอล 95 % v/v

กรรมวิธีที่ 2 สกัดด้วยสารละลายเอทิลอะซิเตต 95 % v/v

กรรมวิธีที่ 3 สกัดด้วยน้ำ

การสกัดใบหุ้มโดยใบหุ้มอบแห้ง 100 กรัม ใส่ขวดแก้วเติมตัวทำละลาย ได้แก่ น้ำ เอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v และเอทิลอะซิเตต ความเข้มข้น 95 %v/v ปริมาตร 2000 มิลลิลิตร ปิดฝา ทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง กรองด้วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1 สกัดซ้ำ ด้วยตัวทำละลาย 1500 มิลลิลิตร อีก 6 ครั้ง จนสารละลายที่ได้มีสีอ่อนลง แล้วนำสารละลายที่ได้มารวมกันระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ ชั่งน้ำหนักสารสกัดใบหุ้มที่ได้

### 1.2 การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหุ้ม

การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหุ้มจะศึกษา 2 วิธี ได้แก่

#### 1.2.1 DPPH radical scavenging assay

การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ของสารสกัดหุ้มจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ Adedapo, *et al.* (2009) โดยผสมสารละลาย DPPH ความเข้มข้น 0.135 mM ในเมทานอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร กับสารสกัดหุ้มที่นำมาละลายในเมทานอล ความเข้มข้นของสารสกัด ตั้งแต่ 0 – 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ทิ้งไว้ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที นำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร คำนวณค่า % radical scavenging activity ดังสมการ

$$\text{DPPH radical scavenging activity (\%)} = \{(A_0 - A_1) / A_0\} \times 100$$

โดยที่  $A_0$  = ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม

$A_1$  = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

นำค่า % radical scavenging activity ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ มาสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่า  $IC_{50}$  หรือค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้ % radical scavenging activity ลดลงร้อยละ 50

#### 1.2.1 ABTS radical scavenging assay

การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging assay ของสารสกัดหุ้มจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์ Adedapo, *et al.* (2009) โดยผสมสารละลาย ABTS ความเข้มข้น 7 mM และสารละลาย potassium persulfate ความเข้มข้น 2.4 mM ในปริมาตรที่เท่ากัน ทิ้งไว้ให้เกิดปฏิกิริยาในที่มืด เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นนำมาเจือจางด้วยเมทานอลจนมีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร เป็น 0.70 นำสารละลายที่ได้ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมสารสกัดหุ้ม

ที่นำมาละลายในเมทานอล ความเข้มข้นของสารสกัด ตั้งแต่ 0 – 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 7 นาที วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโนเมตร คำนวณค่า % Inhibition ABTS ดังสมการ

$$\% \text{ Inhibition ABTS} = \{(A_0 - A_1) / A_0\} \times 100$$

โดยที่  $A_0$  = ค่าการดูดกลืนแสงควบคุม

$A_1$  = ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่าง

นำค่า % Inhibition ABTS ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ มาสร้างกราฟเพื่อคำนวณหาค่า  $IC_{50}$  หรือค่าความเข้มข้นของสารสกัดที่ทำให้ % radical scavenging activity ลดลงร้อยละ 50

### 1.3 การทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังของสารสกัดห่อ

#### 1.3.1 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion

##### 1) เตรียมสารสกัดและยาปฏิชีวนะ

เตรียมสารสกัดโดยละลายสารสกัดห่อให้มีความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร โดยสารสกัดด้วยน้ำให้ละลายกลับด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเอทานอลให้ละลายกลับด้วย dimethyl sulphoxide (DMSO) และละลายยาปฏิชีวนะ gentamicin และ ketoconazole ให้มีความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร และ 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ

##### 2) การเตรียมเชื้อทดสอบ

เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *S. Aureus*, *B. Subtilis*, *S. Epidermidis* ในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง

เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *P. Acnes* ในอาหาร Brian heart infusion (BHI) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็นเวลา 72 ชั่วโมง

เพาะเลี้ยงเชื้อยีสต์ *C. albicans* ในอาหารเหลว sabouraud dextrose broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง

3) ปรับความขุ่นของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ทดสอบในน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ให้มีค่าเทียบเท่ากับ 0.5 McFarland Standard โดยใช้ตาเปล่า จะได้ปริมาณเชื้อ  $1.5 \times 10^8$  cfu/ml

4) นำเชื้อทดสอบมาเกลี่ย (swab) ให้ทั่วบนอาหาร Mueller Hinton agar ยกเว้น *P. Acnes* นำมาเกลี่ยในอาหาร Brian heart infusion (BHI) agar และยีสต์ *C. albicans* นำมาเกลี่ยในอาหาร sabouraud dextrose agar ด้วยไม้พันสำลีปราศจากเชื้อ

5) นำ paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm จุ่มลงในสารสกัดแล้วผึ่งให้แห้งก่อนนำมาวางบนผิวหน้าอาหารแข็งที่เกลี่ยเชื้อไว้ โดยใช้ paper disc ชุบตัวทำละลายและยาปฏิชีวนะ gentamicin ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วางเป็นชุดควบคุมสำหรับเชื้อแบคทีเรีย และ ketoconazole ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วางเป็นชุดควบคุมสำหรับเชื้อยีสต์

6) นำจานอาหารไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ยกเว้น *P. Acnes* บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็นเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสการยับยั้ง

1.3.2 การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดห่อที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) โดยวิธี agar disc diffusion

1) การเตรียมเชื้อทดสอบ เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *S. Aureus*, *B. Subtilis*, *S. Epidermidis* ในอาหาร Mueller Hinton broth (MHB) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง เพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย *P. Acnes* ในอาหาร Brian heart infusion (BHI) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจน เป็นเวลา 72 ชั่วโมง เพาะเลี้ยงเชื้อยีสต์ *C. albicans* ในอาหารเหลว sabouraud dextrose broth ปริมาตร 5 มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 ชั่วโมง

2) ปรับความขุ่นของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ทดสอบในน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ให้มีค่าเทียบเท่ากับ 0.5 McFarland Standard โดยใช้ตาเปล่า จะได้ปริมาณเชื้อ  $1.5 \times 10^8$  cfu/ml

3) นำเชื้อทดสอบมาเกลี่ย (swab) ให้ทั่วบนอาหาร Mueller Hinton agar ยกเว้น *P. Acnes* นำมาเกลี่ยในอาหาร Brian heart infusion (BHI) agar และยีสต์ *C. albicans* นำมาเกลี่ยในอาหาร sabouraud dextrose agar ด้วยไม้พันสำลีปราศจากเชื้อ

4) นำสารสกัดห่อที่มีบริเวณโซนยับยั้งมาเตรียมสารสกัดเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แล้วเจือจางลงทีละ 2 เท่าด้วยน้ำกลั่นปราศจากเชื้อ ส่วนสารสกัดเอทิลอะซิเตตและเอทานอลเจือจางด้วย DMSO จะได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นระหว่าง 0.06-500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

5) นำ paper disc ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 mm จุ่มลงในสารสกัดแล้วผึ่งให้แห้งก่อนนำมาวางบนผิวหน้าอาหารแข็งที่เกลี่ยเชื้อไว้ โดยใช้ paper disc ซุปตัวทำลายและยาปฏิชีวนะ gentamicin ความเข้มข้น 2.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วางเป็นชุดควบคุมสำหรับเชื้อแบคทีเรีย และ ketoconazole ความเข้มข้น 20 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วางเป็นชุดควบคุมสำหรับเชื้อยีสต์

6) นำจานอาหารไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ยกเว้น *P. Acnes* บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไร้ออกซิเจนเป็นเวลา 72 ชั่วโมง บันทึกผลโดยการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของวงใสการยับยั้ง

## 2. การพัฒนาการผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมผสมสารสกัดห่อ

### 2.1 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมผสมสารสกัดห่อ

#### 2.2.1 พัฒนาแชมพูสูตรทั่วไป

การพัฒนาแชมพูสูตรทั่วไป จะศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด PEG-120 Methyl Glucose 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 1 2 และ 3 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 4 กรรมวิธี 5 ซ้ำ โดยส่วนผสมของแชมพูสูตรทั่วไปในแต่ละกรรมวิธีแสดงดังตารางที่ 6.1 เตรียมแชมพูสูตรทั่วไปโดยละลาย Sodium chloride ในน้ำเปล่าแล้วผสม sodium laureth sulphate ร้อยละ 60 ให้ละลายเข้ากัน จากนั้นเติมส่วนผสมแต่ละชนิดคนให้ละลายตามลำดับ ดังนี้ polyquaternium-44, Cocamido propyl betain, PEG-120 Methyl Glucose, สารกันเสีย และน้ำหอม นำตัวอย่างแชมพูที่ได้ไปศึกษาคุณภาพของแชมพูสูตรทั่วไป เทียบกับแชมพูสระผมในท้องตลาด ได้แก่ ลักษณะปรากฏ pH ความหนืด

ตารางที่ 6.1 ส่วนผสมของแชมพูสูตรทั่วไปในแต่ละกรรมวิธี

สารเคมี	ปริมาณ (ร้อยละ)			
	กรรมวิธีที่ 1	กรรมวิธีที่ 2	กรรมวิธีที่ 3	กรรมวิธีที่ 4
60 % sodium laureth sulphate	15	15	15	15
Sodium chloride	1	1	1	1
polyquaternium-44	0.5	0.5	0.5	0.5
Cocamido propyl betain	6	6	6	6
Panthenol	0.5	0.5	0.5	0.5
PEG-120 Methyl Glucose	0	1	2	3
preservative (Bronidox L)	0.1	0.1	0.1	0.1
fragrance	0.3	0.3	0.3	0.3
water	76.6	75.6	74.6	73.6
รวม	100	100	100	100

### 2.2.2 พัฒนาแชมพูผสมสารสกัดหอม

การพัฒนาแชมพูสระผมผสมสารสกัดหอม จะคัดเลือกแชมพูสูตรทั่วไปที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับแชมพูสระผมในท้องตลาด มาพัฒนาแชมพูสระผมผสมสารสกัดหอม โดยใช้สารสกัดหอมในปริมาณร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นปริมาณที่มีความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งแบคทีเรีย *Staphylococcus epidermis* คือ 35 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร การพัฒนาแชมพูสระผมหอมจะศึกษาปริมาณ PEG-120 Methyl Glucose ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความหนืดเพิ่มขึ้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0 1 และ 2 และใช้แชมพูสูตรทั่วไปเป็นสูตรควบคุม วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี 5 ซ้ำ โดยส่วนผสมของแชมพูผสมสารสกัดหอม แสดงดังตารางที่ 6.2 เตรียมแชมพูสูตรทั่วไปโดยละลาย Sodium chloride ในน้ำเปล่าแล้วผสม sodium laureth sulphate ร้อยละ 60 ให้ละลายเข้ากัน จากนั้นเติมส่วนผสมแต่ละชนิดคนให้ละลายตามลำดับ ดังนี้ polyquaternium-44, Cocamido propyl betain, PEG-120 Methyl Glucose, สารสกัดหอม, สารกันเสีย และน้ำหอม นำตัวอย่างแชมพูที่ได้ไปศึกษาคุณภาพต่างๆ ได้แก่ ค่า pH ความหนืด จำนวนรวมของแบคทีเรีย โดยใช้ 3M Petrifilm™ Plates และความคงสภาพ โดยเก็บตัวอย่างแชมพู ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำไปเก็บที่ 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำเช่นนี้สลับกันจนครบ 4 ครั้ง นำตัวอย่างแชมพูมาวางไว้ที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบลักษณะทั่วไปเปรียบเทียบกับลักษณะเดิมของผลิตภัณฑ์

ตารางที่ 6.1 ส่วนผสมของแชมพูผสมสารสกัดหอมในแต่ละกรรมวิธี

สารเคมี	ปริมาณ (ร้อยละ)			
	ควบคุม	กรรมวิธีที่ 1	กรรมวิธีที่ 2	กรรมวิธีที่ 3
60 % sodium laureth sulphate	15	15	15	15
Sodium chloride	1	1	1	1
polyquaternium-44	0.5	0.5	0.5	0.5
Cocamido propyl betain	6	6	6	6
PEG-120 Methyl Glucose	2	0	1	2
Panthenol	0.5	0.5	0.5	0.5
สารสกัดหอม	0	0.4	0.4	0.4
preservative (Bronidox L)	0.1	0.1	0.1	0.1
fragrance	0.3	0.3	0.3	0.3
water	74.6	76.2	75.2	74.2
รวม	100	100	100	100

### เวลาและสถานที่

กันยายน 2560–ตุลาคม 2563

กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร

### ผลการวิจัย (Results)

#### 1. การศึกษาผลของตัวทำละลายในการสกัดหอมต่อความสามารถต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนัง

##### 1.1 การสกัดสารสกัดหอมด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ

การศึกษากการสกัดหอมด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ ได้แก่ น้ำ เอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v และ เอทิลอะซิเตด ความเข้มข้น 95 %v/v สารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยน้ำเป็นของเหลวสีน้ำตาล ส่วนสารสกัดที่ได้จากการสกัดด้วยเอทานอลและเอทิลอะซิเตดจะเป็นของเหลวสีเขียว หลังจากนำสารสกัดที่ไ้ระเหยแห้งภายใต้สุญญากาศ จะได้สกัดเป็นลักษณะเป็นของขุ่นสีน้ำตาลทั้ง 3 ตัวทำละลาย การสกัดหอมด้วยน้ำจะได้ปริมาณสารสกัดสูงสุด เฉลี่ย 47.410 กรัม (ตารางที่ 6.3)

ตารางที่ 6.2 น้ำหนักเฉลี่ยสารสกัดหอมที่ได้จากการสกัดด้วยตัวละลายชนิดต่างๆ

solvent	Extract yield weight (g)
water	47.410 a
95 %v/v ethanol	13.944 b
95 %v/v ethyl acetate	5.401 c

Means within the same column followed by different letter are significantly different ( $P < 0.05$ ) by DMRT test.

## 1.2 การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดห่อ

### 1.2.1 DPPH radical scavenging assay

การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ของสารสกัดห่อจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี ผลการทดลองแสดงดังตารางที่ 6.4 จะเห็นได้ว่า ความสามารถต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดห่อจากตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด นั้นมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระต่ำ DPPH ต่ำกว่าวิตามินซี โดยสารสกัดห่อด้วยสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v จะมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH สูงกว่าสารสกัดห่อที่สกัดด้วยตัวทำละลายอีก 2 ชนิด

ตารางที่ 6.3 ความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH radical scavenging assay ของสารสกัดห่อจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด

solvent	IC <sub>50</sub> (µg/ml)
water	457.09 c
95 %v/v ethanol	104.23 a
95 %v/v ethyl acetate	277.76 b
Vitamin C	5.86

Means within the same column followed by different letter are significantly different (P<0.05) by DMRT test.

### 1.2.1 ABTS radical scavenging assay

การศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging assay ของสารสกัดห่อจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด เปรียบเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระ วิตามินซี ให้ผลแสดงดังตารางที่ 6.5 จะเห็นว่า สารสกัดห่อจากตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ ABTS ต่ำกว่าวิตามินซี โดยสารสกัดห่อด้วยสารละลายเอทานอลความเข้มข้น 95 %v/v มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าสกัดห่อจากตัวทำละลายอีก 2 ชนิด เช่นเดียวกับความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH

ตารางที่ 6.4 ความสามารถต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS radical scavenging assay ของสารสกัดห่อจากการสกัดด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด

solvent	IC <sub>50</sub> (µg/ml)
water	329.29 c
95 %v/v ethanol	65.06 a
95 %v/v ethyl acetate	101.04 b
Vitamin C	5.51

Means within the same column followed by different letter are significantly different (P<0.05) by DMRT test.



### 1.3 การทดสอบการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคผิวหนังของสารสกัดห่อ

#### 1.3.1 การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยวิธี agar disc diffusion

ผลการทดสอบความสามารถของสารสกัดห่อในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ *staphylococcus aureus*, *bacillus subtilis*, *staphylococcus epidermidis*, *propionibacterium acnes* และ *cadida albicans* พบว่าสารสกัดห่อด้วยน้ำมีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ 3 ชนิด ได้แก่ *S. Aureus*, *S. epidermidis* และ *P.acnes* ส่วนสารสกัดห่อด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ และ เอทิลอะซิเตด ความเข้มข้น 95 % v/v สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต์ได้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ *S. Aureus*, *S. epidermidis*, *B. subtilis*, *C. albicans* และ *P.acnes* ดังตารางที่ 6.6

ตารางที่ 6.5 เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้งของการยับยั้งการเจริญของ *S. Aureus*, *S. epidermidis*, *B. subtilis*, *C. albicans* และ *P. acenes* โดยสารสกัดใบห่อด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ เปรียบเทียบกับ ยาปฏิชีวนะ gentamicin ความเข้มข้น 2.5 mg/ml และ ketoconazole ความเข้มข้น 20 mg/ml ด้วยวิธี agar disc diffusion

เชื้อทดสอบ	เส้นผ่านศูนย์กลางวงใสของการยับยั้ง (mm)				
	น้ำ	95 %v/v ethanol	95 %v/v ethyl acetate	gentamicin	ketoconazole
<i>S. Aureus</i>	11.8	15.6	14.7	18.5	-
<i>S. epidermidis</i>	22.0	19.6	14.3	19.9	-
<i>B. subtilis</i>	-	11.5	14.2	29.1	-
<i>C. albicans</i>	-	8.7	12.8	-	15.4
<i>P. acenes</i>	5.5	5.2	6.3	28.8	-

#### 1.3.2 การศึกษาค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดห่อที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค (Minimal Inhibitory Concentration, MIC) โดยวิธี agar disc diffusion

เมื่อทดสอบหาค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 2 ชนิด คือ เชื้อ *S. epidermidis* ซึ่งเป็นเชื้อที่พบบริเวณผิวหนัง หนองฝี ฝี ทำให้เกิดผิวหนังอักเสบ สามารถผลิตเมือกและมูกไม่พึงประสงค์ได้ ส่วน *C. albicans* นิยมใช้เป็นตัวแทนสำหรับทดสอบด้วยในการยับยั้ง *P. orbiculare* เป็นยีสต์ซึ่งปกติพบอยู่ที่ผิวหนังและหนองฝีในเกล็ดรังแค แต่การเพาะเชื้อ *Pityrosporum ovale* ให้บริสุทธิ์นั้นทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเชื้อชนิดนี้ต้องการอาหารเพาะเลี้ยงที่มีความจำเพาะ (ชลลดา, 2546) จึงทดสอบค่าความเข้มข้นต่ำสุดของเชื้อ 2 ชนิดนี้ ในการนำสารสกัดห่อไปประยุกต์ใช้ในแชมพู โดยพบว่า สารสกัดห่อด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ และเอทิลอะซิเตด ความเข้มข้น 95 % v/v มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ *S. epidermidis* ต่ำที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 6.7

ตารางที่ 6.6 ค่าความเข้มข้นต่ำสุดของสารสกัดหอมด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆ ที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรค

เชื้อทดสอบ	MIC (mg/ml)		
	น้ำ	95 %v/v ethanol	95 %v/v ethyl acetate
<i>S. epidermidis</i>	125	15.62	15.62
<i>C. albicans</i>	-	500	250

จากการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหอมด้วยตัวทำละลาย 3 ชนิด ได้แก่ น้ำ เอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ และเอทิลอะซิเตต ความเข้มข้น 95 % v/v เท่ากับ 500 และ 250 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ได้แก่ ความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DHHP และ ABTS และความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย จะเห็นได้ว่า สารสกัดหอมด้วยตัวทำละลายทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถต้านอนุมูลอิสระต่ำเมื่อเทียบกับวิตามินซี แต่มีความสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยสารสกัดหอมด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ และเอทิลอะซิเตต ความเข้มข้น 95 % v/v มีความสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียและยีสต์ จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ *S. aureus*, *B. subtilis*, *S. epidermidis*, *P. acnes* และ *C. albicans* ได้ และค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ *S. epidermidis* ของ สารสกัดหอมด้วยน้ำ เอทานอล ความเข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ และ เอทิลอะซิเตต ความเข้มข้น 95 % v/v เท่ากับ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร แต่การสกัดด้วยเอทานอลความเข้มข้น 95 % v/v จะได้ปริมาณสารสกัดมากกว่าการสกัดหอมด้วย เอทิลอะซิเตต ความเข้มข้น 95 % v/v ดังนั้นจึงคัดเลือกสารสกัดหอมด้วยเอทานอล ความเข้มข้น 95 % v/v ในการศึกษาการพัฒนาแชมพูสระผมผสมสารสกัดหอมต่อไป โดยใช้ปริมาณสารสกัดหอมในอัตราส่วนร้อยละ 0.4 เพื่อให้มีความเข้มข้นของสารสกัดสูงกว่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ *S. epidermidis*

## 2. การพัฒนาการผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมผสมสารสกัดหอม

### 2.1 การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์แชมพูสระผมผสมสารสกัดหอม

#### 2.2.1 พัฒนาแชมพูสูตรทั่วไป

การพัฒนาแชมพูสูตรทั่วไป ศึกษาปริมาณสารเพิ่มความหนืด PEG-120 Methyl Glucose ผลการศึกษาคุณภาพของแชมพูแสดงดังตารางที่ 6.8 จะเห็นได้ว่าแชมพูสูตรทั่วไป ทั้ง 4 กรรมวิธี จะมีลักษณะใสไม่มีสี ส่วนแชมพูทางการค้า จะมีลักษณะใส สีชมพูจากการเพิ่มสี ดังแสดงใน ภาพที่ 6.1 มีค่า pH อยู่ระหว่าง 4.5–8.0 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แชมพูผสมสมุนไพร (มอก.เอส 12-2561) การเพิ่มปริมาณสารเพิ่มความหนืด (thickener) PEG-120 Methyl Glucose 4 ระดับ คือ ร้อยละ 0 1 2 และ 3 ทำให้ค่าความหนืดของแชมพูสูตรทั่วไปเพิ่มขึ้น โดยแชมพูสูตรทั่วไปกรรมวิธีที่ 3 จะมีความหนืด 325.2 cP ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับความหนืดของแชมพูทางการค้ามากที่สุด (504.3 และ 389.4 cP) ดังนั้นจึงเลือกแชมพูสูตรทั่วไป กรรมวิธี 3 เพื่อพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดหอมต่อไป

ตารางที่ 6.7 คุณสมบัติของแชมพูสูตรทั่วไปที่ระดับสารเพิ่มความหนืด PEG-120 Methyl Glucose ต่างๆ

คุณสมบัติ	ปริมาณ PEG-120 Methyl Glucose				ทางการค้า1	ทางการค้า2
	ร้อยละ 0	ร้อยละ 1	ร้อยละ 2	ร้อยละ 3		
ลักษณะปรากฏ	ของเหลวใส ไม่มีสี	ของเหลวใส ไม่มีสี	ของเหลวใส ไม่มีสี	ของเหลวใส ไม่มีสี	ของเหลวใส สีชมพู	ของเหลวใส สีชมพู
pH	5.82	5.82	5.80	5.76	4.75	4.88
ความหนืด (cP)	2.91	116.5	325.8	1,710	504.3	389.4



ภาพที่ 6.1 ลักษณะแชมพูสูตรแชมพูสูตรทั่วไป และแชมพูทางการค้า

### 2.2.2 พัฒนาแชมพูผสมสารสกัดหุ้ม

การพัฒนาแชมพูผสมผสมสารสกัดหุ้ม โดยใช้สารสกัดหุ้มในปริมาณร้อยละ 0.4 ซึ่งเป็นปริมาณที่มีสูงกว่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งแบคทีเรีย *Staphylococcus epidermis* โดยศึกษาปริมาณ PEG-120 Methyl Glucose ซึ่งช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความหนืดเพิ่มขึ้น 3 ระดับ คือ ร้อยละ 0 1 และ 2 ผลการศึกษาคุณภาพของแชมพูผสมสารสกัดหุ้ม แสดงดังตารางที่ 6.9 จะเห็นได้ว่าเมื่อเพิ่มปริมาณ PEG-120 Methyl Glucose ความหนืดของแชมพูผสมสารสกัดหุ้มจะมีความหนืดเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับแชมพูสูตรทั่วไป โดยที่แชมพูผสมสารสกัดหุ้มจะมีความหนืดสูงกว่าแชมพูสูตรทั่วไปที่ระดับของ PEG-120 Methyl Glucose ร้อยละ 2 และใกล้เคียงกับแชมพูทางการค้า โดยความหนืดอยู่ในช่วง 100 – 7,000 cP ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แชมพูผสมสมุนไพร (มอก.เอส 12-2561) เมื่อศึกษาความคงสภาพของแชมพูผสมสารสกัดหุ้มทั้ง 3 กรรมวิธี พบว่าลักษณะปรากฏของแชมพูผสมสารสกัดหุ้มยังคงมีลักษณะเป็นของเหลวสีน้ำตาลเข้ม (ภาพที่ 4) ก่อนและหลังการทดสอบความคงสภาพคุณสมบัติของแชมพูผสมผสมสารสกัดหุ้มทั้ง 3 กรรมวิธี มีค่า pH ความหนืด ใกล้เคียงกัน และอยู่เกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แชมพูผสมสมุนไพร (มอก.เอส 12-2561) และตรวจไม่พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ ดังนั้นแชมพูผสมผสมสารสกัดหุ้ม ในกรรมวิธี 3 จึงเป็นกรรมวิธีที่เหมาะสมมากกว่ากรรมวิธีอื่นๆ เนื่องจากมีค่าความหนืดอยู่ในช่วงที่เหมาะสม

ตารางที่ 6.8 คุณภาพของแชมพูผสมสารสกัดห้อมในแต่ละกรรมวิธี

คุณสมบัติ	ก่อนทดสอบความคงสภาพ				หลังทดสอบความคงสภาพ			
	กรรมวิธี 1	กรรมวิธี 2	กรรมวิธี 3	ควบคุม	กรรมวิธี 1	กรรมวิธี 2	กรรมวิธี 3	ควบคุม
ลักษณะปรากฏ	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวใสไม่มีสี	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม	ของเหลวใสไม่มีสี
pH	5.46	5.44	5.40	5.51	5.35	5.33	5.30	5.43
ความหนืด	3.20	93.2	515.3	382.4	4.5	87.6	489.2	335.2
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND = not detected



ภาพที่ 6.2 ตัวอย่างแชมพูผสมสารสกัดห้อม

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

สารสกัดห้อมมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS ต่ำกว่าวิตามินซี โดยสารสกัดห้อมด้วยสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v จะมีความสามารถต้านอนุมูลอิสระ DPPH และ ABTS สูงกว่าสารสกัดห้อมด้วยสารละลายเอทิลอะซีเตตความเข้มข้น 95 %v/v และน้ำ

สารสกัดห้อมด้วยสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v และสารละลายเอทิลอะซีเตตความเข้มข้น 95 %v/v มีความสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต์ได้ทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ *S. Aureus* *S. epidermidis* *B. subtilis* *C. albicans* และ *P. acnes* โดยมีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ *S. epidermidis* เท่ากับ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร

สารสกัดห้อมด้วยสารละลายเอทานอล ความเข้มข้น 95 %v/v เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปเนื่องจากให้ปริมาณสารสกัดมากกว่าสารสกัดด้วย สารละลายเอทิลอะซีเตตความเข้มข้น

95 %v/v ทั้งนี้ควรศึกษาความพิษเฉียบพลัน ความเป็นพิษเรื้อรังและข้อมูลด้านความปลอดภัยต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย

สูตรที่เหมาะสมสำหรับแชมพูผสมสารสกัดหอม คือ 60 เปอร์เซ็นต์ SLES 15 เปอร์เซ็นต์, sodium chloride 1 เปอร์เซ็นต์, polyquaternium-44 0.5 เปอร์เซ็นต์, cocamido propyl betain 6 เปอร์เซ็นต์, PEG-120 Methyl Glucose 2 เปอร์เซ็นต์, panthenol 0.5 เปอร์เซ็นต์ , สารสกัดหอม 0.4 เปอร์เซ็นต์ และสารกันเสีย (Bronidox L) 0.1 เปอร์เซ็นต์ จะได้แชมพูผสมสารสกัดหอมที่มีค่า pH ความหนืด อยู่เกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แชมพูผสมสมุนไพร (มอก.เอส 12-2561) และตรวจไม่พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ และมีความคงตัว ทั้งนี้ควรศึกษาประสิทธิภาพของแชมพู เช่น ปริมาณฟองและความคงตัวของฟอง ประสิทธิภาพการชำระล้าง การลดการพันกันของเส้นผมขณะเปียกและขณะแห้ง รวมไปถึงการทดสอบความระคายเคืองในอาสาสมัคร และประเมินความพึงพอใจในอาสาสมัคร

กรมวิชาการเกษตร

## การพัฒนาครีมย้อมผมจากหอม

วิมลวรรณ วัฒนวิจิตร<sup>/1</sup> นราทร สุขวิเสส<sup>/1</sup> ประยูร เอ็นมาก<sup>/1</sup> ประพนอม ใจอ้าย<sup>/2</sup>

### บทคัดย่อ

การวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมธรรมชาติจากหอม ประกอบด้วย การทดสอบความสามารถในการติดสีผมของผงหอมและสารสกัดสีจากหอมในรูปอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มีน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากหอม จากการศึกษาพบว่าผงหอมสามารถย้อมเส้นผมได้สีน้ำตาลที่เข้มกว่าการย้อมด้วยผงเทียนกิ่งหรือเฮนน่า ขณะที่สารสกัดอินดิโก้ที่เตรียมจากการละลายในสารละลาย pH 11 และรีดิวซ์ด้วยโซเดียมไดไทโอไนท์ สามารถย้อมผมได้สีน้ำเงินเทา ส่วนอินดิโก้คาร์มีนที่ละลายในสารละลาย pH 3 ย้อมผมตัวอย่างได้สีน้ำเงินเข้ม เมื่อนำผงหอม สารสกัดอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มีนมาพัฒนาเป็นครีมย้อมผม โดยผสมสารสกัดแต่ละชนิดในครีมย้อมผมที่มีส่วนประกอบของสเตริลแอลกอฮอล์ (steryl alcohol) ซีทิลแอลกอฮอล์ (cetyl alcohol) วิตามินอี (vitamin E) อีมัลจิน บี1 (emulgin B1) อีมัลจิน บี2 (emulgin B2) กรดสเตียริก (Steric acid) และ เมทิลพาราเบน (methyl paraben) พบว่าครีมย้อมผมที่ได้จากสารสกัดทั้ง 2 ชนิด ไม่สามารถย้อมติดสีบนเส้นผมได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมจึงมีความเหมาะสมกว่า และการผสมผงเทียนกิ่งไปด้วยทำให้ตัวอย่างผมย้อมมีสีเข้มขึ้น โดยพบว่าครีมย้อมผมที่มีส่วนผสมของผงหอมและผงเทียนกิ่งอัตรา 3 ต่อ 1 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งผลิตภัณฑ์ย้อมผมที่ได้มีความคงตัว ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะปรากฏ สี และกลิ่น โดยการย้อมผมทิ้งไว้นาน 45 นาทีขึ้นไปจะได้สีผมที่มีความเข้มของสีมากที่สุด

**คำสำคัญ:** ผงหอม อินดิโก้ อินดิโก้คาร์มีน ครีมย้อมผม

<sup>/1</sup> กอองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร

<sup>/2</sup> ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร

## Development of Natural Hair Dye from *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze

Wimonwan Wattanawichit<sup>1</sup> Narathorn Sukwises<sup>1</sup> Prayoon Enmak<sup>1</sup> Pranom Chaia<sup>2</sup>

### Abstract

Various forms of natural indigo (*Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze) were investigated for the coloring of hair. Three forms of indigo, including indigo powder, indigo extract, and indigo carmine, were tested for coloration capability and later used as a component in natural hair dye production. The results demonstrated that coloring using indigo powder supplied dyed hair samples with a darker brown color when compared with natural henna powder. The indigo extraction was performed using a pH 11-buffer solution and reduced by sodium dithionite. The treated hair with indigo extract showed a grey-blue color on dyed items. Dissolving indigo carmine synthesized from indigo extract in pH 3 solution colored the deep blue hair samples. Additionally, a hair dye cream was developed by mixing standard components of steryl alcohol, cetyl alcohol, vitamin E, emulgin B1, emulgin B2, steric acid, and methyl paraben with individual indigo forms. The results demonstrated that hair samples could not be dyed with hair cream made from indigo extract and indigo carmine. Consequently, the development of natural hair dye utilizing the combination of indigo leaf powder and henna powder was desired since it produced stronger color results. It was found that the natural hair dye composed of the two powders at a ratio of 3:1 indigo and henna, respectively, was satisfied by the observed users the most. The finished product has stable qualities in terms of texture, appearance, color, and smell and will give the best performance when set on hair for 45 minutes before washing out.

**Keywords:** indigo powder, indigo extract, indigo carmine, natural hair dye

---

<sup>1</sup> Crop Processing Research and Development Postharvest and Processing Research and Development Office  
Department of Agriculture

<sup>2</sup> Phrae Agricultural Research and Development Center, Office of Agricultural Research and Development  
Region 1, Department of Agriculture, Phrae province

## บทนำ (Introduction)

ในปัจจุบันจวบจนกระแสความนิยมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ทำให้พืชสมุนไพรอันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของได้รับการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ยารักษาโรค และเครื่องสำอาง โดยสมุนไพรไทยหลายชนิดมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นเครื่องสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูง ได้แก่ สบู่ โลชั่น แชมพูสระผม เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม ทั้งการใช้ประโยชน์เพื่อปิดผมขาว การย้อมเพื่อความสวยงาม ย้อมตามแฟชั่นตามกระแสนิยมซึ่งได้รับความนิยมจากกลุ่มวัยรุ่นอีกด้วย สีย้อมผมส่วนใหญ่จะเป็นสีสังเคราะห์ซึ่งสามารถใช้งานได้สะดวกและมีสีติดทนนาน แต่อาจทำให้เกิดผลเสียเมื่อใช้ไปเป็นระยะเวลา เช่น ทำให้เกิดการแพ้ สุขภาพผมอ่อนแอ ทำให้ผมแตกหักง่าย ผมร่วง เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพืชได้รับความนิยมมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากพืชที่เป็นที่นิยม คือ เทียนกิ่ง หรือเฮนน่า ซึ่งจะให้ผลสีแดง การย้อมด้วยพืชธรรมชาติ เช่น เทียนกิ่งนั้น จะเป็นเคลือบสีเส้นผมชั้นนอกสุด โดยไม่ทำลายเซลล์ผมให้แห้งเสีย แต่ยังช่วยในการบำรุงเส้นผมอีกด้วย นอกจากนี้หอมซึ่งเป็นพืชที่ให้สีครามเหมือนกับต้นครามแต่เป็นพืชต่างวงศ์กัน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze หรือ *Baphicacanthus cusia* (Nees) Bremek. หรือ อยู่ในวงศ์ Acanthaceae มีชื่อเรียกแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ได้แก่ ห่อม ห่อมเมือง (เหนือ) แม่ฮ่องสอน เรียกครามดอย น่านเรียกหอมเมือง ห่อมหลวง และที่เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ ลำปาง เรียกหอมน้อย เมื่อนำมาหมักในน้ำจะให้สารที่เรียกว่า อินดิแคน (Indican) มีคุณสมบัติละลายน้ำได้ ไม่มีสี เมื่อทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนจะเกิดเป็นกลูโคส และสารอินโดซิล (Indoxyl) เมื่ออินโดซิลถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะได้สารสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า อินดิโก (Indigo/Indigo blue) ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการประยชน์หอมเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผม เพื่อใช้สร้างคุณค่าให้กับหอมซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นทางภาคเหนือของไทยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมสีผมจากธรรมชาติต่อไป

## การทบทวนวรรณกรรม

สีมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เช่น การทาสีตามร่างกายเพื่อส่วนหนึ่งของพิธีกรรม หรือใช้กับเสื้อผ้า และของใช้ต่างๆ การใช้สีจากพืชหรือสีจากธรรมชาติเป็นที่รู้จักมาแต่โบราณ แต่สีธรรมชาติถูกทดแทนด้วยสีสังเคราะห์มากขึ้นเนื่องจาก มีราคาถูกและมีความบริสุทธิ์สูงกว่าสีที่ได้จากธรรมชาติ ในปัจจุบันยังมีการใช้งานอยู่ เช่น การใช้ครามย้อมผ้า ใช้เทียนกิ่งเพ้นท์ตัว ใช้วาดภาพ รวมไปถึงงานศิลปะ นอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานก็มีการใช้สีจากไม้ฝาง และมะขามป้อมในการย้อม รวมไปถึงการใช้สีจากดอกอัญชัน ขมิ้น ในผลิตภัณฑ์อาหาร สารสีจากพืชนั้นจะมีแตกต่างกันไปตามโครงสร้างทางเคมีของสารให้สีชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

- คลอโรฟิลล์ (chlorophylls) เป็นสารสีเขียวพบมากมายและมีอยู่ทั่วไปในพืช มีการนำไปใช้ในการปรุงแต่งสีอาหารและเครื่องดื่ม

- แคโรทีนอยด์ (carotenoids) เป็นรงควัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีสีเหลือง ส้ม และแดง พบในพืชชั้นสูง สาหร่าย และจุลชีพที่สังเคราะห์แสงได้ โครงสร้างเป็นไอโซพรีน (isoprene) เรียงต่อกัน 8 หน่วย มีวงแหวนโมโนเทอร์ปีนที่ปลายด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Carotene โครงสร้างประกอบด้วยไฮคาร์บอนและไฮโดรเจนเท่านั้น และ Oxocarotenoid หรือ Xanthophyll โครงสร้างบริเวณวงแหวนประกอบด้วยโมเลกุลของธาตุอื่น ได้แก่ OH, OCH<sub>3</sub>, COOH, เช่น cryptoxanthin, zeaxanthin, Lutein เป็นต้น



- ฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) เป็นสารประกอบที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นฟลาโวน (flavone) และฟลาเวน (flavane) ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกหลายกลุ่ม เช่น แอนโทไซยานิน (anthocyanins) เป็นพบในพืชที่มีสีม่วงแดง เช่น กระหล่ำปลีม่วง บลูเบอร์รี่ ลูกหม่อน ลูกหว้า มะเกี๋ยง เป็นต้น ฟลาโวนอยด์ เช่น โมริน (Morin) สารประกอบสีเหลืองที่ได้จากส้มโอเซจ ใบฝรั่ง

- คีโนน (quinones) เป็นกลุ่มสารที่มีสีเหลืองแดง เช่น Lawsone จากเทียนกิ่ง alizarin morindin purpurin

นอกจากนี้สีย้อมจากธรรมชาติสามารถจำแนกประเภทตามคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

- Direct dyes คือ สีที่อาศัยการเกิดพันธะไฮโดรเจนของหมู่ไฮดรอกซิลของเส้นใย การใช้ย้อมด้วยสีประเภทนี้จะทำให้สีตก เช่น เคอร์คิวมิน

- Acid และ basic dyes สีชนิดประเภทนี้จะรวมตัวกับหมู่กรดหรือต่างของเส้นใยโดยเกิดเป็นพันธะไอออนิก ใช้ย้อมเส้นใยประเภทโปรตีน เช่น ขนสัตว์หรือไหม สีธรรมชาติในกลุ่มนี้ เช่น สีกลุ่มฟลาโวนอยด์

- Vat dyes คือ สีที่ย้อมเส้นใยโดยกระบวนการรีดิวซ์ ทำให้สีมีความสามารถในการติดทนทาน เช่น สีอินดิโก้ และสีแอนทราควิโนน (Aminoanthraquinone)

- Mordant dyes คือ สีที่ย้อมเส้นใยโดยโดยการแช่ในสารที่ทำให้สีติด เช่น สารประกอบ polyvalent metal ทำให้สีย้อมติดทน เช่นสี Alizarin และ Morindin

สีย้อมจากหอมและครามเป็นสีย้อมในกลุ่มสารอัลคาลอยด์ (alkaloid) ในรูปของกลูโคไซด์อินดิแคน (glucoside indican) เมื่อถูกออกซิไดซ์ด้วยออกซิเจนในอากาศจะได้สารสีน้ำเงิน ที่เรียกว่า อินดิโก (Indigo / Indigo blue) ซึ่งไม่ละลายน้ำ เป็นสีย้อมประเภท vat dye เมื่อทำการย้อมต้องเตรียมน้ำย้อมให้สีละลายในน้ำที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง และทำปฏิกิริยากับสารรีดิวซ์ สีแฉ่วจะถูกรีดิวส์ให้กลายเป็นเกลือจึงซึมเข้าไปในเส้นใยได้ เมื่อนำผ้าไปผึ่งในอากาศสีในเส้นใยจะถูกออกซิไดส์เป็นสีน้ำเงิน

**การย้อมผม** คือ วิธีการใช้สารเคมีที่มีสีขโมลงบนเส้นผม เพื่อเคลือบผมชั้นนอกชั่วคราว โดยที่สีเดิมตามธรรมชาติในชั้นกลางของเส้นผมไม่ถูกทำลาย ชนิดของสีย้อมผม สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ดังนี้

1. ยาย้อมผมชนิดชั่วคราว มีส่วนประกอบของสีย้อมที่เคลือบเฉพาะผิวนอกของเส้นผม สามารถล้างออกได้ง่ายหลังการสระผมด้วยแชมพู แต่สีอาจจะหลุดในการสระผมครั้งแรกหรือหลังจากการสระ 2-3 ครั้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

ก. สีย้อมได้จากพืช เช่น สีย้อมจากเฮนน่าหรือเทียนกิ่งซึ่งมีส่วนประกอบของสารลอโซน (lawsone) เป็นสีที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และไม่ระคายเคืองผิวหนัง นิยมนำมาใช้ย้อมให้ผมมีสีทองหรือสีแดง และสีย้อมจากต้นอินดิโก้ ใช้ผสมกับสีย้อมเฮนน่าให้สีดำ

ข. สีย้อมที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบ (metallic dyes) ได้แก่ ยาเคลือบผมที่ส่วนประกอบของตะกั่ว อะซีเตตอ ซึ่งจะให้สีดำของตะกั่วซัลไฟด์โดยปฏิกิริยาระหว่างตะกั่ว อะซีเตตและซัลเฟอร์ในเคราตินทำให้เกิดตะกั่วซัลไฟด์เคลือบติดบนเส้นผม อย่างไรก็ตามสีย้อมผมชนิดนี้ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคเนื่องจากความเป็นพิษของตะกั่ว และสีที่เกิดขึ้นล้างออกได้ยาก

ค. สีย้อมสังเคราะห์ (synthetic dyes) ใช้สีย้อมชนิดกรด ละลายน้ำได้ เป็นสีประเภท azo, anthraquinone และ triphenylmethane ซึ่งเป็นสีย้อมที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอนุญาตให้ใช้ได้

2. ยาย้อมผมชนิดกึ่งถาวร มีส่วนประกอบเป็นสี ซึ่งมีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถซึมเข้าไปถึงชั้นกลางเส้นผมได้ สีจะคงทนได้นาน 3-5 อาทิตย์ ขณะนี้กำลังเริ่มจะเป็นที่นิยมได้แก่ แชมพูย้อมสีผม โลชั่นและโฟมย้อมสีผม

3. ยาย้อมผมชนิดถาวรติดทนบนเส้นผมอย่างถาวร ทนทานต่อการสระด้วยแชมพู การแปรงและอื่นๆ เนื่องจากสีย้อมที่ใช้จะสามารถแทรกซึมเข้าไปถึงชั้นกลางของเส้นผมได้เป็นส่วนใหญ่ ทำให้สีเดิมของเส้นผมถูกทำลาย เนื่องจากกระบวนการออกซิเดชันของสีย้อม ทำให้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมชนิดถาวรต้องประกอบด้วยน้ำยา 2 ชนิด ต้องผสมเข้าด้วยกันก่อนใช้ย้อมผม คือ น้ำยาโกรกทำหน้าที่เป็นตัวออกซิเดชันสำหรับสีย้อมชนิดพารา และสีย้อมชนิดพารา (สุทธิเวช, 2532)

การย้อมผมด้วยสารเคมีที่เป็นส่วนผสมของสีย้อม เมื่อร่างกายรับเข้าไปในปริมาณมากอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ โดยพบว่าผู้ป่วยมะเร็งส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์กับการย้อมผมทำให้คนที่ย้อมมานานกว่า 10 ปี มีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง ดังนั้นจึงมีการศึกษาการนำพืชสมุนไพรมาใช้แทนสารเคมี สุนด์ทิพย์และวิชัย (2551) ได้ศึกษาการสกัดสีจากสมุนไพร 7 ชนิด ได้แก่ แก่นขนุน แก่นฝาง ครั่ง เทียนกิ่ง เปลือกมังคุด มะขามป้อม และขมิ้นชันด้วยแอลกอฮอล์ พบว่าการติดสีของสารสกัดเมื่อทำการย้อมผมด้วยสารสกัดแต่ละชนิดให้สีที่แตกต่างกัน และสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ย้อมผมได้ นอกจากนี้ Taguchi *et al.* (2005) รายงานถึงการใช้สีอินดิโก้จากพืชเป็นสีย้อมผมโดยการสกัดด้วยน้ำร้อน 60-100 องศา อาจสกัดด้วยตัวทำละลายอินทรีย์เพื่อให้ได้สารอินดิโก้ที่ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสผสมกับเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดสจากผงใบพืชเพื่อให้เกิดสีในการย้อมผมโดยการเติมสารสกัดพืชในสารเพิ่มความข้นหนืดสามารถย้อมผมได้โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและหนังศีรษะ

สารอินดิโก้ สามารถนำมาผสมกับเฮนน่าในการย้อมผมเพื่อให้ผมติดสีดำมากขึ้น (ทงศักดิ์, 2553) โดยนำมาผสมกับเทียนกิ่ง หรือเรียกชื่ออื่นๆ เช่น เทียนแดง, เทียนไม้, เทียนต้น, เทียนข้าวเปลือก, เทียนป้อม, เทียนย้อม (ภาคกลาง), ฮวงกู่ย และ โจนกะฮวยเฮียะ (จีน) ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lawsonia inermis L.* ชื่อสามัญ : Henna, Alcana, Cypress Shrub, Egyptian Rivet, Henna Tree, Inai, KokKhau, Krapin, Madayanti, Mehadi, Mignonotte Tree, MongTay, Lali, Reseda และ Sinamomo วงศ์ : LYTHRACEAE เทียนกิ่งเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง มีความสูงของต้นประมาณ 3-6 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขามากเป็นพุ่มกว้าง เปลือกลำต้นเรียบเป็นสีน้ำตาลอมสีเทา ผิวขรุขระ ใบมีขนาดเล็กรูปรีหรือรูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบแหลมโค้ง โคนใบแหลมเรียวขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นสีเขียว เนื้อใบค่อนข้างหนาและแข็ง ก้านใบสั้น ดอกออกเป็นช่อติดกันเป็นกระจุกยาว โดยจะออกตามยอดกิ่ง กลีบดอกมีขนาดยาวประมาณ 3-5 มิลลิเมตร ที่ฐานดอกที่มีกลีบเลี้ยงดอกเชื่อมติดกันยาวประมาณ 2-2.5 มิลลิเมตร ที่กลางดอกมีเกสรเพศผู้ 8 อัน และเกสรเพศเมีย 1 อัน เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ 8-10 มิลลิเมตร ดอกร่วงได้ง่าย ผลเป็นรูปทรงกลม คล้ายกับเมล็ดพริกไทย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5-7 มิลลิเมตร ผลอ่อนเป็นสีเขียว เมื่อสุกหรือแก่เต็มที่แล้วจะเป็นสีน้ำตาลและแตกได้ ภายในผลมีเมล็ดสีน้ำตาลเข้มจำนวนมาก อัดกันแน่น ลักษณะของเมล็ดเป็นเหลี่ยมเป็นสมุนไพรที่นำมาย้อมผมทำให้ได้สีแดงหรือสีแดงปนส้มนอกจากย้อมผมแล้วยังใช้ย้อมเล็บ ฝ่ามือ และฝ่าเท้านางระบำ เนื่องจากสารเคมีที่สำคัญที่อยู่ในใบ คือ สารโลโซน (Lawson) ซึ่งในวงการเครื่องสำอางจะใช้ผงจากใบเทียนกิ่งแห้ง นำมาใช้ทำเป็นยาย้อมสีผมและบำรุงเส้นผม และยังสามารถช่วยป้องกันเส้นผมจากแสงแดดอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าในเทียนกิ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราบางชนิด สารสกัดเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ สารสกัดใบเทียนกิ่งด้วยน้ำมีฤทธิ์ทำให้มดลูกบีบตัวได้ (เพ็ญญา, 2549)

## ระเบียบวิธีการวิจัย (Research Methodology)

### อุปกรณ์

1. ใบห่อมอบแห้ง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
2. ใบเทียนกิ่งอบแห้ง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่
3. เอทานอล
4. เครื่องระเหยสารละลายแบบหมุน (Buchi ; R124)
5. เครื่องชั่งไฟฟ้า
6. เครื่องวัดสี (Konika Minolta Chroma meter ; Model CR-400)
7. เครื่อง Fourier-transform infrared spectroscopy, FTIR (Thermo Scientific ; Nicolet iS5(iD5 ATR)
8. เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer (Shimudzu ; UV-2600)
9. เครื่องแก้วพื้นฐาน
10. สารเคมีสำหรับเตรียมครีมน้อยผสม

### วิธีการ

#### 1. การเตรียมตัวอย่างผงพืชและสารสกัดสีจากห่อม

##### 1.1 การเตรียมตัวอย่างผงห่อมและผงเทียนกิ่ง

นำตัวอย่างใบห่อมและใบเทียนกิ่ง อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นบดให้เป็นผงละเอียด หาปริมาณความชื้นของผงที่ได้

##### 1.2 การสกัดสีของห่อม

สกัดห่อมโดยนำใบห่อมสด ประยุกต์ใช้วิธีการของ Fujii et al. (2010) แช่น้ำ 10 ลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยกดให้ใบห่อมจมน้ำตลอดเวลา นำใบห่อมออก แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง นำส่วนน้ำมาผสมกับน้ำปูนใสในอัตราส่วน 1 : 1 ใช้ขี้ผึ้งเปลือกเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ให้แยกชั้น เทส่วนใสออก นำตะกอนไปเซนตริฟิวส์ แยกส่วนน้ำออก แล้วนำส่วนตะกอนอบแห้ง วิเคราะห์โครงสร้างของสารสกัดที่ได้ด้วยเครื่อง FTIR โดยวัดเปอร์เซ็นต์ Transmittance ในช่วงความยาวคลื่น 4000 ถึง 400  $\text{cm}^{-1}$  เทียบกับสารมาตรฐานอินดิโก้ และหาปริมาณอินดิโก้

##### การหาปริมาณอินดิโก้

- ชั่งสารมาตรฐานอินดิโก้ 0.008 กรัม ละลายในกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ปริมาตร 20 มิลลิลิตร
- เจือจางสารละลายมาตรฐานอินดิโก้ด้วยน้ำกลั่น จนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร จะได้สารมาตรฐานอินดิโก้ความเข้มข้น 16 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร
- เจือจางสารมาตรฐานอินดิโก้ให้มีความเข้มข้น 8, 4, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.125 และ 0.0625 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ด้วยสารละลายกรดซัลฟิวริกความเข้มข้นร้อยละ 4 โดยปริมาตร
- วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 611 นาโนเมตร แล้วสร้างกราฟมาตรฐาน
- ชั่งตัวอย่างผงห่อม 0.008 กรัม ละลายในกรดซัลฟิวริกเข้มข้น ปริมาตร 20 มิลลิลิตร แล้วเจือจางด้วยน้ำกลั่น จนมีปริมาตร 500 มิลลิลิตร
- วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 611 นาโนเมตร แล้วคำนวณปริมาณอินดิโก้โดยเทียบปริมาณกับกราฟมาตรฐาน

#### 2. การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีผสมของผงห่อมและสารสกัดสีจากห่อม

##### 2.1 การเตรียมตัวอย่างปอຍผสมสำหรับทดสอบ

เตรียมตัวอย่างปอยผมซ้อเล็กๆ ความยาวประมาณ 3 นิ้ว มัดด้วยยาง ฟอกสีตัวอย่างปอยผมโดยใช้น้ำยาฟอกสีผสมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 12 ร่วมกับผงฟอกสี ในอัตราส่วน 3 : 1 ผสมให้เข้ากัน แล้วป้ายตัวอย่างปอยผมให้ทั่ว ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วฟอกสีซ้ำทั้งหมด 5 ครั้ง วัดค่าสีตัวอย่างปอยผมที่ฟอกสีแล้ว

## 2.2 การทดสอบการติดสีผมของผงห้อมและเทียนกิ่ง


การทดสอบการติดสีผมของผงห้อมและเทียนกิ่ง จะทดสอบ 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ห้อม ผงเทียนกิ่ง และผงห้อมผสมเทียนในอัตราส่วน 1:1 โดยซ้้งตัวอย่างผงห้อม ผงเทียนกิ่ง และผงห้อมผสมเทียนในอัตราส่วน 1:1 จำนวน 10 กรัม เติมน้ำกลั่น 50 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาย้อมผม โดยป้ายฟอกตัวอย่างปอยผมที่ฟอกสีแล้วให้ทั่ว ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก ทิ้งให้ไว้แห้ง วัดค่าสีตัวอย่างปอยผมที่ได้ นำมาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม

## 2.3 การทดสอบการติดสีผมของสารสกัดสีจากห้อม

การทดสอบการติดสีผมของสารสกัดสีจากห้อมจะศึกษาสารสกัดสีจากห้อมในรูปของอินดิโก้ และอินดิโก้คาร์มีน (Indigo carmine) โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 2.3.1 การทดสอบการติดสีผมของสารสกัดอินดิโก้จากห้อม

เตรียมสารละลายอินดิโก้จากห้อมความเข้มข้น 1.91 mmol/L ในสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์ pH 11.5 แล้วเติมโซเดียมไดไทโอไนต์ ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ ) ให้มีความเข้มข้น 3.82 mmol/L เพื่อรีดิวอินดิโก้ให้อยู่ในรูปลิวโคอินดิโก้ ดังปฏิกิริยาใน ภาพที่ 7.1 ก่อนนำมาย้อมผมบนตัวอย่างปอยผม ทิ้งไว้ให้โดนอากาศประมาณ 1-2 นาที เมื่อตัวอย่างผมเปลี่ยนสี ล้างออกด้วยน้ำเปล่าให้สะอาดทันที ทิ้งให้ไว้แห้ง วัดค่าสีตัวอย่างปอยผมที่ได้ นำมาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม




ภาพที่ 7.1 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเคมีของอินดิโก้เป็นลิวโคอินดิโก้.

(Lasopha, Watanesk, and Dejmanee, 2015)

### 2.3.2 ทดสอบการติดสีผมของอินดิโก้คาร์มีนจากอินดิโก้จากห้อม

เตรียมอินดิโก้คาร์มีนโดยนำสารสกัดอินดิโก้จากห้อมทำปฏิกิริยาซัลโฟเนชันด้วยกรดซัลฟิวริกเข้มข้นที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นสะเทินด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์จนมีค่า pH เป็นกลาง ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนจะได้อินดิโก้คาร์มีน ดังปฏิกิริยาแสดงใน ภาพที่ 7.2



ภาพที่ 7.2 ปฏิกิริยาซัลโฟเนชันอินดิโก้เพื่อสังเคราะห์อินดิโก้คาร์มีน.

(Vyas et al., 2017)

ทดสอบการย้อมผมด้วยอินดิโก้คาร์มีนที่ pH ต่างๆ โดยนำอินดิโก้คาร์มีนที่ได้ปริมาณ 0.01 กรัม ละลายในสารละลายบัฟเฟอร์ pH 3 5 7 9 และ 11 ปริมาตร 30 มิลลิลิตร ย้อมตัวอย่างปอยผม ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น

เวลา 1 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง วัดค่าสีตัวอย่างปอยผมที่ได้ นำมาหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม

### 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผม

#### 3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่ง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่งโดยประยุกต์วิธีการของ (Madhusudan Rao et al., 2008) โดยศึกษาอัตราส่วนของผงห้อมต่อผงเทียนกิ่ง 5 ระดับ ได้แก่ 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 และ 4:0 วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ในแต่ละกรรมวิธีใช้ผงพีช 10 กรัม ผสมยูเรีย 2 กรัม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม เติมน้ำ 50 มิลลิลิตร ทิ้งไว้เป็นเนื้อครีม 1 ชั่วโมง แล้วนำมาย้อมตัวอย่างปอยผมที่ฟอกสีแล้ว ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง วัดค่าสีของตัวอย่างปอยผมที่ได้ และความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม

#### 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มินจากห้อม

เตรียมครีมย้อมผมโดยประยุกต์สูตรครีมย้อมผมทางการค้าของ สุทธิเวช (2532) โดยนำ Steryl alcohol 10 g เติมน้ำเปล่า 500 ml คนให้เข้ากันแล้วเติม Cetyl alcohol 20 g, Steryl alcohol 10 g, Vitamin E 5 g, Emulgin B1 5 g, Emulgin B2 5 g, Steric acid 1 g และ methyl paraben 10 g สีมกิ้งถาวรทางการค้า Wood Black ร้อยละ 1

**ครีมย้อมผมอินดิโก้จากห้อม** ใช้อินดิโก้จากห้อมปริมาณร้อยละ 1 ใช้สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ pH 11.5 แทนน้ำเปล่า เติมนโซเดียมไดไทโอไนต์ 0.06 กรัม ผสมในเนื้อครีมก่อนย้อมตัวอย่างปอยผมทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก

**ครีมย้อมผมอินดิโก้คาร์มินจากห้อม** ปรับ pH ให้เป็น 3 ด้วยกรดซิตริก แล้วเติมอินดิโก้คาร์มินจากห้อมปริมาณร้อยละ 0.03 ย้อมตัวอย่างปอยผมทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก

### 4. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสีผมที่ย้อมจากห้อมและเทียนกิ่ง

การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสีผมที่ย้อมจากห้อมและเทียนกิ่ง โดยการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อสีผมที่ย้อมด้วยผงห้อมและผงเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่างๆ โดยวิธีเรียงลำดับความชอบ (ranking for preference) ใช้ผู้บริโภคทั่วไป เรียงลำดับความชอบของสีผม ชอบมากที่สุดให้เลขลำดับ 1 และตัวอย่างที่ชอบรองลงมาให้ลำดับที่ 2, 3, 4 และ 5 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Friedman test เพื่อทดสอบความแตกต่างของการจัดอันดับของตัวอย่างสีผมที่ย้อมด้วยห้อมและเทียนกิ่งอัตราส่วนต่างๆ

### 5. การศึกษาสภาวะในการย้อมผมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่ง

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่งในอัตราส่วนที่อันดับความชอบสูงสุด มาศึกษาสภาวะการย้อมผม ดังนี้

#### 5.1 การศึกษาปริมาณยูเรียต่อการติดสีผม

การศึกษาผลของปริมาณยูเรียต่อการติดสีผม จะศึกษาโดยผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3 : 1 ศึกษาปริมาณยูเรีย 5 ระดับ ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ 0 10 20 30 และ 40 ของผงพีช แผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ำ ในแต่ละกรรมวิธีเตรียมครีมย้อมผมโดยเติมน้ำลงในผงย้อม แล้วทิ้งไว้ให้เกิดเนื้อครีม 1 ชั่วโมง ก่อนนำมาย้อมผม ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้ววัดค่าสีผมนำมาหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างปอยผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม และทดสอบการติดคงทนของสีย้อม โดยสระด้วยแชมพูสระผม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ วัดค่าสีของตัวอย่างปอยผม และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังสระเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนสระ

## 5.2 การศึกษาระยะเวลาในการสกัดสี้อมจากผลิตภัณฑ์ย้อมผม

การศึกษาเวลาในการสกัดสี้อมที่เหมาะสม จะศึกษาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 โดยศึกษาระยะเวลาในการแช่สกัดสี้อมที่ก่อให้เกิดเนื้อครีม 7 ระดับ คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 นาที แผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ ในแต่ละกรรมวิธีเตรียมครีมย้อมผมโดยเติมน้ำลงในผงย้อม แล้วทิ้งไว้ให้เกิดเนื้อครีม ย้อมผมทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง แล้วล้างออก ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้ววัดค่าสีผมนำมาหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างปอยผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม และทดสอบการติดคงทนของสี้อม โดยสระด้วยแชมพูสระผม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ วัดค่าสีของตัวอย่างปอยผม และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังสระเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนสระ

## 5.3 การศึกษาเวลาในการย้อมผมที่เหมาะสม

การศึกษาเวลาในการย้อมผมที่เหมาะสม จะศึกษาโดยระยะเวลาในการย้อมผม 7 ระดับ ได้แก่ 0 15 30 45 60 75 และ 90 นาที แผนการทดลองแบบ CRD มี 7 กรรมวิธี 3 ซ้ำ แต่ละกรรมวิธีใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 โดยผสมน้ำแล้วทิ้งไว้ให้เกิดเป็นเนื้อครีม 15 นาที ย้อมตัวอย่างปอยผม ก่อนล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้ววัดค่าสีผมนำมาหาค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างปอยผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม และทดสอบการติดคงทนของสี้อม โดยสระด้วยแชมพูสระผม 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ วัดค่าสีของตัวอย่างปอยผม และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังสระเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนสระ

## 6. การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่ง

การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่งจะศึกษาในผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่ง 2 สูตรด้วยกัน คือ ผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 และผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 และยูเรียร้อยละ 20 ของผงพืช โดยการเตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 50 กรัม บรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์แล้วซิลปิดปากถุง ทดสอบความคงสภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ย้อมผมเทียนกิ่ง (มพช. 1184/2552) โดยเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำมาเก็บที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง สลับกันจนครบ 4 ครั้ง นำมาทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ตรวจสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น เทียบกับสภาพเดิมของผลิตภัณฑ์

## ผลการวิจัย (Results)

### 1. การเตรียมตัวอย่างผงพืชและสารสกัดสี้อมจากห้อม

#### 1.1 การเตรียมตัวอย่างผงห้อมและผงเทียนกิ่ง

ตัวอย่างผงใบห้อมและใบเทียนกิ่งแสดงดัง ภาพที่ 7.3 จะได้ว่าตัวอย่างผงห้อมอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วบดให้เป็นผงละเอียด จะได้ผงตัวอย่างสีเขียวเข้ม ส่วนผงเทียนกิ่งจะมีสีน้ำตาลส้ม มีปริมาณความชื้น 6.69 และ 8.21 ตามลำดับ (ตารางที่ 7.1)



(ก) ผงห้อม

(ข) ผงเทียนกิ่ง

ภาพที่ 7.3 ตัวอย่างผงพืช

ตารางที่ 7.1 ปริมาณความชื้นในตัวอย่างผงห้อมและผงเทียนกิ่ง


ตัวอย่าง	ความชื้น (%)
ผงห้อม	6.49
ผงเทียนกิ่ง	8.21

## 1.2 การสกัดสีของห้อม

ผงอินดิโกสกัดจากห้อมมีลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำเงินดำ (ภาพที่ 7.4) และผลวิเคราะห์โครงสร้างของสารสกัดที่ได้ด้วยเครื่อง FTIR โดยวัด เปอร์เซนต์ Transmittance ในช่วงความยาวคลื่น 4000 ถึง 400  $\text{cm}^{-1}$  เทียบกับสารมาตรฐานอินดิโกดังแสดง ภาพที่ 7.5 พบตำแหน่งพีคบนเส้นสเปคตรัมที่ตำแหน่งความยาวคลื่นในช่วง 1650-1566, 1350-1000, 1350-1000 และ 900-690  $\text{cm}^{-1}$  ของปริมาณอินดิโกในผงอินดิโกสกัดจากห้อม พบว่ามีปริมาณอินดิโก 118 มิลลิกรัมต่อกรัม (ตารางที่ 7.2)



ภาพที่ 7.4 สารสกัดอินดิโกจากห้อม



ภาพที่ 7.5 อินฟราเรดสเปกตรัมของมาตรฐานอินดิโก้และสารสกัดอินดิโก้จากห้อม

ตารางที่ 7.2 ปริมาณอินดิโก้ในสารสกัดอินดิโก้จากห้อม.

ตัวอย่าง	ปริมาณอินดิโก้ (มิลลิกรัม/กรัม)
สารสกัดอินดิโก้จากห้อม	118

## 2. การทดสอบประสิทธิภาพการติดสีผสมของผงห้อมและสารสกัดสีจากห้อม

### 2.1 การเตรียมตัวอย่างปอยผสมสำหรับทดสอบ

ตัวอย่างปอยผสมหลังจากฟอกสีแล้วจะมีสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อน ดังแสดงใน ภาพที่ 7.6 และค่าสี แสดงใน ตารางที่ 7.3



ภาพที่ 1.6 ลักษณะของตัวอย่างผสมหลังการฟอกสี.

ตารางที่ 7.3 ค่าสีโดยเฉลี่ยของตัวอย่างหลังการฟอกสี.

	ค่าสี
L*	69.3
a*	9.5
b*	31.0
h	73.0



## 2.2 การทดสอบการติดสีผสมของผงห้อมและเทียนกิ่ง

การทดสอบการติดสีผสมของผงห้อมและเทียนกิ่ง 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ห้อม ผงเทียนกิ่ง และผงห้อมผสมเทียนในอัตราส่วน 1:1 จะได้ตัวอย่างผสมมีสีแสดงดัง ภาพที่ 7 และค่าสีของตัวอย่างผสมแสดงใน ตารางที่ 4



(ก) (ข) (ค)

ภาพที่ 7.7 ลักษณะสีที่แตกต่างกันของตัวอย่างหลังการย้อมด้วยผงห้อมและผงเทียนกิ่ง (ก) ผงเทียนกิ่ง (ข) ผงห้อมผสมผงเทียนกิ่ง (1:1) (ค) ผงห้อม

ตารางที่ 7.4 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างผสมหลังจากย้อมด้วยแป้งจากพืช

ตัวอย่างสีย้อม	ค่าสี				ความแตกต่างของสี			
	L*	a*	b*	h	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
ผงเทียนกิ่ง	51.1	19.6	35.1	60.8	-16.7	9.9	3.8	19.8
ผงห้อมผสมผงเทียนกิ่ง (1:1)	41.0	8.9	21.9	67.9	-29.9	0.6	-7.3	30.8
ผงห้อม	36.2	1.0	14.8	86.2	-32.0	-9.2	-17.3	37.5

## 2.3 การทดสอบการติดสีผสมของสารสกัดสีจากห้อม

### 2.3.1 การทดสอบการติดสีผสมของสารสกัดอินดิโก้จากห้อม

ผลการทดสอบการติดสีผสมของสารสกัดอินดิโก้จากห้อม ค่าสีและค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผสมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผสมก่อนย้อม แสดงดัง ตารางที่ 7.5

ตารางที่ 7.4 4 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างผสมหลังการย้อมด้วยสารสกัดอินดิโก้จากห้อม

ตัวอย่างสีย้อม	ค่าสี				ความแตกต่างของสี			
	L*	a*	b*	h	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
สารสกัดอินดิโก้จากห้อม	46.1	-4.0	6.5	121.6	-28.1	-11.1	-21.1	36.9

### 2.3.2 ทดสอบการติดสีผสมของอินดิโก้คาร์มีนจากอินดิโก้จากห้อม

ผลการทดสอบการติดสีของอินดิโก้คาร์มีนจากอินดิโก้จากห้อม เมื่อนำมาย้อมตัวอย่างปอยผสมจะได้ตัวอย่างปอยผสมแสดงดัง ภาพที่ 7.8 ค่าสีและความแตกต่างของค่าสีแสดงใน ตารางที่ 7.5



ภาพที่ 7.8 ลักษณะสีของตัวอย่างผมที่ย้อมด้วยอินดิโก้คาร์มีนจากอินดิโก้จากห้อมในสารละลายบัฟเฟอร์ pH ต่าง ๆ

ตารางที่ 7.5 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างผมหลังย้อมด้วยอินดิโก้คาร์มีนจากห้อมในสารละลายบัฟเฟอร์ pH ต่าง ๆ

pH	ค่าสี				ความแตกต่างของสี			
	L*	a*	b*	h	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
3	31.9	-18.1	-17.4	223.8	-42.8	-24.9	-46.2	67.7 a
5	55.0	-14.4	6.2	156.2	-16.4	-23.3	-25.2	38.0 b
7	66.6	-3.9	18.3	101.9	-8.1	-11.1	-11.7	18.0 c
9	65.7	-2.4	20.9	97.0	-7.3	-9.4	-8.6	14.6 cd
11	61.7	2.2	24.4	84.9	-9.5	-6.1	-5.0	12.3 d

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

### 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผม

#### 3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่ง

ผลการศึกษาอัตราส่วนของผงห้อมต่อผงเทียนกิ่ง 5 ระดับ ได้แก่ 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 และ 4:0 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่ง แสดงค่าสีของตัวอย่างปอยผมที่ได้ และความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อมดัง ตารางที่ 7.6 และภาพที่ 7.9



ภาพที่ 7.9 ลักษณะสีของตัวอย่างผมหลังย้อมด้วยผงห้อมและผงเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ

ตารางที่ 7.6 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างผมหลังย้อมด้วยผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ

อัตราส่วนของผง ห้อมต่อผงเทียนกิ่ง	ค่าสี				ความแตกต่างของสี			
	L*	a*	b*	h	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
0 : 4	51.0	16.8	30.3	61.0	-18.3	8.4	0.9	20.1 d
1 : 3	47.0	9.9	18.7	62.1	-22.9	0.4	-11.0	25.4 c
2 : 2	45.9	8.8	18.9	65.1	-21.8	-2.2	-14.2	26.1 c
3 : 1	41.5	6.2	19.1	71.9	-26.7	-3.2	-12.1	29.5 b
4 : 0	37.3	4.5	13.7	71.6	-30.0	-6.2	-19.6	36.4 a

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

### 3.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มีนจากห้อม

ผลการศึกษาการเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มีนจากห้อม แสดงดัง ภาพที่ 7.10 พบว่าทั้งสีของอินดิโก้และอินดิโก้คาร์มีนจากห้อมไม่สามารถย้อมติดตัวอย่างผม



ภาพที่ 7.10 ลักษณะสีของตัวอย่างผมหลังย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผมสูตรต่าง ๆ

- (ก) ครีมนย้อมผมผสมอินดิโก้คาร์มีนจากห้อม
- (ข) ครีมนย้อมผมผสมอินดิโก้จากห้อม
- (ค) ครีมนย้อมผมผสมสีกึ่งถาวรทางการค้า wood black

### 4. การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของสีผมที่ย้อมจากห้อมและเทียนกิ่ง

การทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อสีผมที่ได้จากการย้อมด้วยเทียนกิ่งและห้อมในอัตราส่วนต่างๆ โดยวิธีเรียงลำดับความชอบของสีผม ผลจากการรวบรวมแบบสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจเป็นเพศชายและเพศหญิง ร้อยละ 23.97 และ 76.03 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.36 เป็นผู้เคยย้อมผม ร้อยละ 79.84 มีระยะเวลาในการย้อมผม มากกว่า 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และ 1 เดือนต่อครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.06 และ 29.09 ตามลำดับ โดยวัตถุประสงค์หลักในการย้อมตามแฟชั่นและย้อมปิดผมขาว คิดเป็นร้อยละ 55.32 และ 44.68 ตามลำดับ ส่วนใหญ่จะใช้สีสังเคราะห์ในการย้อมผมคิดเป็นร้อยละ 60.95 และใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมประเภท ครีมนย้อมผมร้อยละ 59.41 และโทนสีที่นิยมใช้คือสีน้ำตาลเข้ม คิดเป็นร้อยละ 47.06 ดังตารางที่ 7.7

ตารางที่ 7.7 ข้อมูลทั่วไปของผู้และพฤติกรรมการย้อมผมของผู้ตอบแบบสอบถาม

เพศ	ข้อมูล	ร้อยละ
ชาย		23.97
หญิง		76.03

ข้อมูล	ร้อยละ
<b>อายุ</b>	
น้อยกว่า 30 ปี	25.42
30-40 ปี	31.36
41-50 ปี	22.88
51-60 ปี	13.56
มากกว่า 60 ปี	6.78
<b>เคยย้อมผมหรือไม่</b>	
ใช่	79.84
ไม่ใช่	20.16
<b>ย้อมผมบ่อยแค่ไหน</b>	
มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน	9.09
เดือนละ 1 ครั้ง	29.09
2 เดือนต่อครั้ง	25.45
มากกว่า 2 เดือนต่อครั้ง	36.36
<b>วัตถุประสงค์ในการย้อม</b>	
ปกปิดผมขาว	44.68
ย้อมตามแฟชั่น	55.32
<b>ประเภทของสีย้อมที่ใช้เป็นประจำ</b>	
ย้อมผมจากธรรมชาติ	39.05
ย้อมผมสังเคราะห์	60.95
<b>ลักษณะสีย้อมผมที่ใช้</b>	
แชมพูเปลี่ยนสีผม	38.61
ครีมย้อมผม	59.41
อื่น ๆ	1.98
<b>โทนสีย้อมผมที่ใช้เป็นประจำ</b>	
สีดำ	12.75
น้ำตาลเข้ม	47.06
สีน้ำตาลอ่อน	33.33
อื่น ๆ	6.86

จากการทดสอบความชอบของสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่างๆ โดยวิธีการเรียงลำดับความชอบ พบว่าผู้บริโภคจะชอบสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3 : 1 มากที่สุด และชอบสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วน 2 : 2 น้อยที่สุด (ตาราง 7.8)

ตารางที่ 7.8 คะแนนรวมของอันดับความชอบของสีผมที่ได้จากการย้อมผมด้วยผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่าง ๆ

อัตราส่วนผงห้อมต่อ ผงเทียนกิ่ง	คะแนนรวมอันดับความชอบ
0 : 4	532 d
1 : 3	390 c
2 : 2	343 c
3 : 1	283 a
4 : 0	302 ab

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสถิติไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี LSD

### 5. การศึกษาสภาวะในการย้อมผมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่ง

คัดเลือกผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่งในอัตราส่วนที่อันดับความชอบสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3 : 1 มาศึกษาสภาวะการย้อมผม ดังนี้

#### 5.1 การศึกษาปริมาณยูเรียต่อการติดสีผม

ผลค่าสีและความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างปอยผมหลังย้อมเทียบกับตัวอย่างปอยผมก่อนย้อม ในการศึกษาผลของปริมาณยูเรียต่อการติดสีผมโดยใช้ผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3 : 1 ศึกษาปริมาณยูเรีย 5 ระดับ แสดงดัง ตารางที่ 7.9 พบว่าปริมาณยูเรียที่เติมช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผม ไม่มีผลต่อติดสีของผลิตภัณฑ์ย้อมผมห้อมผสมเทียนกิ่ง โดยสีผมที่ได้ไม่แตกต่างกันและไม่มีผลต่อคงทนต่อการของสีผม

ตารางที่ 7.9 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างปอยผมหลังย้อม และความแตกต่างของสีผมหลังสระ 3 สัปดาห์ของตัวอย่างผมที่ย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผมห้อมผสมเทียนกิ่งที่ปริมาณยูเรียต่างกัน

ปริมาณยูเรีย (%)	คะแนนของสี			ความแตกต่างของสีหลังย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผม				ความแตกต่างของสีหลังสระ 3 สัปดาห์			
	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
0	45.5	7.8	18.2	-24.5	-1.8	-13.2	27.9	7.3	1.1	2.4	7.7 a
10	42.7	8.5	18.4	-23.6	-1.3	-9.8	25.6	6.7	0.2	0.6	6.7 a
20	43.8	7.7	16.3	-25.4	-1.3	-12.1	28.2	8.3	0.7	2.0	8.6 a
30	44.1	7.5	17.0	-25.1	-2.1	-12.7	28.2	7.5	2.3	3.9	8.7 a
40	49.8	5.5	15.7	-19.0	-5.4	-16.7	25.9	-2.6	2.9	5.4	6.7 a

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสถิติไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

#### 5.2 การศึกษาระยะเวลาในการสกัดสีย้อมจากผลิตภัณฑ์ย้อมผม

ผลการศึกษาเวลาในการสกัดสีย้อมที่เหมาะสม 7 ระดับ คือ 0, 15, 30, 45, 60, 75 และ 90 นาที แสดงดัง ตาราง 7.10 จะเห็นได้ว่าการหมักผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมและเทียนกิ่งให้เป็นครีมระยะเวลา 15 นาที จะให้สีผมหลังย้อมมีค่าสีที่เข้มที่สุด โดยมีความสว่างของสีผมน้อยที่สุด และมีความแตกต่างของสีผมก่อนและหลังย้อมมากที่สุด โดยหลังสระผม 3 ครั้ง ตัวอย่างจะมีความสว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ตารางที่ 7.10 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างปอยผสมหลังย้อม และความแตกต่างของสีผสมหลังสระ 3 สัปดาห์ของตัวอย่างผสมในการศึกษาระยะเวลาในการหมักส่วนผสมให้เป็นครีม

เวลาในการหมักให้เป็นครีม (นาที)	คะแนนของสี			ความแตกต่างของสีหลังย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผสม				ความแตกต่างของสีหลังสระ 3 สัปดาห์			
	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
0	34.9	6.5	14.4	-22.0	-5.5	-15.8	27.6 cd	4.1	2.1	2.5	5.2 ab
15	38.8	6.8	14.2	-34.3	0.2	-13.1	36.7 a	7.4	0.8	2.1	7.8 a
30	41.3	6.3	15.5	-29.7	-3.6	-16.9	34.4 b	6.0	1.7	2.3	6.6 ab
45	46.4	5.7	17.3	-20.5	-4.8	-14.3	25.4 d	2.7	2.9	2.1	4.5 b
60	44.8	5.5	17.2	-22.8	-4.7	-14.4	27.4 cd	5.5	2.7	3.2	6.9 ab
75	44.0	6.1	17.3	-24.4	-4.0	-14.5	28.7 c	4.9	2.3	2.3	5.9 ab
90	45.5	7.2	18.5	-24.0	-2.8	-14.1	28.0 c	3.7	1.1	1.0	4.0 b

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสมมติไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

### 5.3 การศึกษาเวลาในการย้อมผสมที่เหมาะสม

ผลการศึกษาเวลาในการย้อมผสม 7 ระดับ ได้แก่ 0 15 30 45 60 75 และ 90 นาที สีของตัวอย่างปอยผสม และค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าสีตัวอย่างผสมหลังสระเทียบกับตัวอย่างปอยผสมก่อนสระ แสดงดัง ตารางที่ 7.11 จะเห็นได้ว่า เวลาในการย้อมผสมก่อนล้างออก 45-75 นาที จะให้สีผสมหลังย้อมมีสีเข้มที่เข้มกว่าการย้อมที่เวลา 0-30 นาที และมีความคงทนของสีหลังจากสระ 3 ครั้ง มากกว่าโดยมีค่าความแตกต่างของค่าสีต่างกันน้อยกว่า

ตารางที่ 7.11 ค่าสีและความแตกต่างของสีของตัวอย่างปอยผสมหลังย้อม และความแตกต่างของสีผสมหลังสระ 3 สัปดาห์ของตัวอย่างผสมที่เวลาในการย้อมผสมต่างกัน

เวลาในการย้อมผสม (นาที)	คะแนนของสี			ความแตกต่างของสีหลังย้อมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผสม				ความแตกต่างของสีหลังสระ 3 สัปดาห์			
	L*	a*	b*	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$	$\Delta L^*$	$\Delta a^*$	$\Delta b^*$	$\Delta E^*$
0	52.7	0.8	14.4	-18.8	-7.2	-13.0	24.0 d	5.5	4.0	3.9	7.8 a
15	48.0	2.0	12.2	-17.7	-9.4	-21.3	29.2 bc	-0.8	3.4	4.3	5.6 a
30	47.3	3.5	13.2	-26.4	-4.5	-11.4	29.1 c	2.9	2.2	1.8	4.1 a
45	43.6	5.2	15.4	-30.5	-2.8	-10.1	32.2 ab	3.7	2.0	2.0	4.6 a
60	45.0	5.9	15.7	-31.1	-1.5	-8.9	32.4 ab	5.0	0.1	-0.9	5.1 a
75	43.9	4.8	14.5	-30.9	-2.9	-10.2	32.7 a	3.5	0.5	0.1	3.5 a
90	42.9	7.1	16.5	-24.5	-3.7	-16.9	30.0 abc	3.9	0.8	1.3	4.2 a

ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันในด้านสมมติไม่แตกต่างกันทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยวิธี DMRT

### 6. การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ย้อมผสมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่ง

การทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ย้อมผสมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่งทั้ง 2 สูตรด้วยกัน คือ ผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 และผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1 และยูเรียร้อยละ 20 ของผงพืช

พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองสูตรเป็นผงสีน้ำตาลเข้มทั้งก่อนและหลังทดสอบ โดยมีค่าสีเปลี่ยนแปลงน้อย แต่ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงห้อมผสมเทียนกิ่งที่มียูเรียผสมจะจับกันเป็นก้อนเล็กน้อยหลังจากการทดสอบ (ตารางที่ 7.12)

ตารางที่ 7.12 ลักษณะปรากฏและค่าสีของผลิตภัณฑ์ย้อมผมผงห้อมผสมเทียนกิ่งก่อนและหลังการศึกษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ	ก่อน		หลัง	
	มียูเรีย	ไม่มียูเรีย	มียูเรีย	ไม่มียูเรีย
รูปร่าง	ผงสีน้ำตาล	ผงสีน้ำตาล	ผงสีน้ำตาลจับกันเป็นก้อนเล็กน้อย	ผงสีน้ำตาล
คะแนนของสี				
L*	16.8	17.5	17.0	17.9
a*	-1.1	-1.2	-0.3	-0.6
b*	3.0	2.9	1.3	1.9

### อภิปรายผล (Discussion)

สารสกัดอินดิโกจากห้อมที่ได้ด้วยเครื่อง FTIR โดยวัด เปอร์เซนต์ Transmittance ในช่วงความยาวคลื่น 4000 ถึง 400  $\text{cm}^{-1}$  เทียบกับสารมาตรฐานอินดิโก พบตำแหน่งพีคบนเส้นสเปกตรัมที่ตำแหน่งความยาวคลื่นในช่วง 1650–1566  $\text{cm}^{-1}$  เกิดจากหมู่ฟังก์ชัน C=C ของวงอะโรมาติก พีคที่ตำแหน่ง 1350-1000  $\text{cm}^{-1}$  ของหมู่ฟังก์ชัน 1350-1000  $\text{cm}^{-1}$  ของหมู่ฟังก์ชัน C-N และพีคที่ตำแหน่ง 900-690  $\text{cm}^{-1}$  ของ C-H ในวงอะโรมาติก เช่นเดียวกัน และเมื่อหาปริมาณอินดิโกในผงอินดิโกสกัดจากห้อม จะมีปริมาณอินดิโก 118 มิลลิกรัมต่อกรัม โดยรายงานของ สุรีย์และคณะ (2543) ได้อธิบายว่าการสกัดอินดิโกจากห้อมโดยการแช่ห้อมเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จะมีปริมาณอินดิโกสูงสุด

การทดสอบการติดสีผมของผงห้อมและเทียนกิ่ง 3 ตัวอย่าง ได้แก่ ห้อม ผงเทียนกิ่ง และผงห้อมผสมเทียนในอัตราส่วน 1:1 พบว่าตัวอย่างผมที่ย้อมด้วยผงห้อม จะมีสีน้ำตาลอ่อน น่าจะมาจากสีของอินดิโกที่เป็นสีน้ำเงินและอินดิโรบิน ไอโซเมอร์ของอินดิโกซึ่งมีสีแดง (สุรีย์ และคณะ, 2543) ในขณะที่ผมที่ย้อมด้วยเทียนกิ่ง จะมีสีเหลืองแดง จากสีของลอโซน โดยผมที่ย้อมด้วยผงห้อมจะมีสีเข้มกว่า มีค่าความสว่างต่ำกว่าตัวอย่างผมที่ย้อมด้วยเทียนกิ่ง และมีความแตกต่างของสีผมเมื่อเทียบกับตัวอย่างผมก่อนย้อมมากที่สุด

การใช้สารละลายอินดิโกจากห้อมที่มีค่า pH 11 และใช้  $\text{Na}_2\text{O}_2\text{S}_4$  เป็นตัวรีดิวซ์จะสามารถย้อมสีตัวอย่างปอยผมได้ โดยต้องย้อมแล้วล้างออกทันที จะได้ตัวอย่างปอยผมเปลี่ยนจากสีเหลืองอมน้ำตาลอ่อนเป็นสีน้ำเงินอมเทาอ่อน โดยมีค่าความสว่างของสีผม (L\*) 51.1 แสดงว่าสีไม่สว่างหรือดำมาก มีค่าความเป็นสีแดง (a\*) 19.6 และมีค่าสีเหลือง (b\*) 35.1 แสดงว่าสีที่ย้อมติดบนตัวอย่างผมมีสีค่อนข้างมาทางสีแดงเหลือง เมื่อหาค่าความแตกต่างของค่าสีเทียบกับตัวอย่างผมก่อนย้อม พบว่ามีค่าความแตกต่างของค่าสี ( $\Delta E^*$ ) 19.8 โดยมีความแตกต่างระหว่างความสว่างลดลง ( $\Delta L^* = -16.7$ ) ความแตกต่างระหว่างความเป็นสีแดงและสีเหลืองเพิ่มขึ้น ( $\Delta a^* = 9.9$ ,  $\Delta b^* = 3.8$ ) จะเห็นได้ว่าตัวอย่างปอยผมหลังย้อมด้วยอินดิโกจากห้อมจะส่งผลทำให้ตัวอย่างปอยผมมีสีเข้มขึ้นและมีสีแดง-เหลืองมากขึ้น

การทดสอบการติดสีของอินดิโกคาร์มินจากอินดิโกจากหอม พบว่าอินดิโกคาร์มินจากอินดิโกจากหอม สามารถละลายได้ในสารละลาย pH 3-11 ให้สีน้ำเงิน โดยอินดิโกคาร์มินจากหอมในสารละลาย pH 3 สามารถย้อมติดผมดีที่สุดโดยให้สีผมเป็นสีน้ำเงิน และการติดสีผมจะน้อยลงเมื่อค่าอินดิโกคาร์มินละลายในสารละลายที่มีค่า pH เพิ่มขึ้น

เมื่อย้อมตัวอย่างปอยผมด้วยผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่างๆ 5 ระดับ ได้แก่ 0:4, 1:3, 2:2, 3:1 และ 4:0 จะได้ตัวอย่างสีผมที่ได้มีความเข้มมากขึ้นเมื่ออัตราส่วนของผงหอมมากขึ้น โดยค่าสีของตัวอย่างผมจะมีค่าความสว่างลดลง มีความเป็นสีเขียวเพิ่มขึ้น และเป็นสีน้ำเงินเพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมเพียงอย่างเดียวจะให้ค่าความแตกต่างของสีผมก่อนและหลังย้อมมากที่สุด

การเตรียมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากสารสกัดอินดิโกและอินดิโกคาร์มินจากหอม พบว่าทั้งสีของอินดิโกและอินดิโกคาร์มินจากหอมไม่สามารถย้อมติดตัวอย่างผม ทั้งนี้เนื่องจากเนื้องมาจากไขมันหรือส่วนประกอบของครีมย้อมผม หุ้มเม็ดสีไว้จึงทำให้สีอินดิโกและอินดิโกคาร์มินไม่สามารถย้อมติดเส้นผมได้

จากการทดสอบความชอบของสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วนต่างๆ โดยวิธีการเรียงลำดับความชอบ พบว่าผู้บริโภคจะชอบสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3 : 1 มากที่สุด โดยมีความชอบมากกว่าการย้อมด้วยเทียนกิ่งเพียงอย่างเดียว เนื่องจากเมื่อปริมาณผงหอมเพิ่มขึ้นจะให้สีผมที่เข้มขึ้น โดยสารอินดิโกสามารถนำมาผสมกับเฮนน่าหรือเทียนกิ่ง ในการย้อมผมเพื่อให้ผมติดสีดำมากขึ้น (ทงศักดิ์, 2553) และชอบสีผมที่ย้อมด้วยหอมและเทียนกิ่งในอัตราส่วน 2 : 2 น้อยที่สุด

การศึกษาสถานะในการย้อมผมที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมผสมเทียนกิ่ง พบว่าการหมักผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมและเทียนกิ่งให้เป็นครีมระยะเวลา 15 นาที จะให้สีผมหลังย้อมมีค่าสีที่เข้มที่สุด เนื่องจากเมื่อสกัดหอมโดยการแช่น้ำจะอยู่ในรูปของอินโดซิลซึ่งจะถูกออกซิไดซ์เป็นอินดิโกที่มีสีน้ำเงินอมม่วงไม่ละลายน้ำ (สุรีย์ และคณะ, 2543) เมื่อแช่สกัดผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมและเทียนกิ่งเป็นระยะเวลาจะทำให้อินโดซิลถูกออกซิไดซ์เป็นอินดิโกซึ่งย้อมไม่ติดเส้นผมมากขึ้น และเวลาในการย้อมผมก่อนล้างออก 45-75 นาที จะให้สีผมหลังย้อมมีสีผมที่เข้มกว่าการย้อมที่เวลา 0-30 นาที เนื่องจาก 45-75 นาที เป็นเวลานานเพียงพอที่จะทำให้อินโดซิลซึ่งจะถูกออกซิเจนในอากาศออกซิไดซ์เป็นอินดิโกสีน้ำเงินอมม่วงติดกับเส้นผม

### สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestion)

1. ผงใบหอม อินดิโกที่สกัดจากหอม และอินดิโกคาร์มินจากหอม สามารถย้อมติดผมได้ โดยผงหอมสามารถสกัดด้วยน้ำแล้วย้อมผมได้ อินดิโกจากหอมละลายในสารละลาย pH 11 ขึ้นได้ และใช้โซเดียมไดไทโอไนท์เป็นตัวรีดิวซ์ จึงจะสามารถย้อมผมได้ ส่วนอินดิโกคาร์มินสามารถย้อมผมได้ดีในสารละลาย pH 3

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากอินดิโกที่สกัดจากหอม และอินดิโกคาร์มินจากหอม โดยใช้ Steryl alcohol 10 กรัม เติมในน้ำเปล่า 500 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันแล้วเติม Cetyl alcohol 20 กรัม Steryl alcohol 10 กรัม Vitamin E 5 กรัม Emulgin B1 5 กรัม Emulgin B2 5 กรัม Steric acid 1 กรัม และ methyl paraben 10 กรัม จะได้ครีมย้อมผมที่ไม่สามารถย้อมติดสีผมได้

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมผสมผงเทียนกิ่งจะให้ความเข้มของสีผมเพิ่มขึ้นตามปริมาณอัตราส่วนของผงหอมที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนผงหอมต่อผงเทียนกิ่งเป็น 3 : 1 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยสถานะในการย้อมผมที่เหมาะสม คือ ใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากผงหอมผสมผงเทียนกิ่ง 50 กรัม ผสมน้ำเปล่า 250 มิลลิลิตร ใช้เวลาสกัดสีจากผงหอมและผงเทียนกิ่ง หรือเวลาที่ทิ้งไว้ให้เป็นเนื้อครีม 15 นาที ย้อมผมทิ้งไว้ 45 นาที โดยปริมาณยูเรียไม่ผลต่อสีผมที่ได้และความคงทนของสีผม แต่ส่งต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ย้อมผม โดยจะ



ทำให้เกิดการจับกันเป็นก้อนเล็กน้อยภายหลังทดสอบความคงตัว ดังนั้นการผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากหอมที่เหมาะสมคือ ใช้ผงหอมและผงเทียนกิ่งจากการอบแห้งแล้วบดละเอียด โดยผสมผงหอมและผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1

### บทสรุปและข้อเสนอแนะ

การพัฒนาและใช้ประโยชน์สีย้อมธรรมชาติจากหอม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน

1. การศึกษาเพื่อหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตเนื้อหอม การแช่ใบในน้ำอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 36 ชั่วโมง เหมาะสมที่สุดในการผลิตเนื้อหอม
2. การศึกษาวิธีการผลิตเนื้อหอม เพื่อให้ได้ผ้าย้อมหอมที่มีสีน้ำเงินเข้ม คงทนต่อการซักและแสง โดยการเติมผงสังกะสี และสังกะสีออกไซด์ 12 24 และ 36 กรัม และแคลเซียมออกไซด์ 120 กรัม พบว่าการเติมซิงค์ออกไซด์ 36 กรัม มีค่าสีน้ำเงิน (b\*) สูงสุดที่ -21.33 กรรมวิธีที่เติมซิงค์ออกไซด์ 12 และ 24 กรัม ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมมีความคงทนต่อแสงระดับ 4
3. การศึกษาหาสูตรและวิธีการเตรียมน้ำย้อมที่ได้สีย้อมหอมจากธรรมชาติที่คุณภาพดีที่สุด ประกอบด้วยเนื้อหอม 1 กิโลกรัม น้ำต่าง pH 14 ปริมาณ 2 ลิตร และ น้ำมะขามเปียก 200 มิลลิลิตร ทำให้ผ้าฝ้ายที่ย้อมมีความคงทนของสีต่อการซักดีที่สุด
4. การศึกษาคุณสมบัติด้านความคงทนของผ้าฝ้ายและผ้าไหม หลังจากย้อมหอมด้วยจำนวนครั้งที่ต่างกัน พบว่า ความคงทนของสีเพิ่มขึ้นตามจำนวนการย้อม ผ้าฝ้ายย้อมติดสีน้ำเงินเข้มกว่าผ้าไหมที่จำนวนการย้อมเท่ากัน ค่า K/S ของผ้าฝ้ายอยู่ในช่วง 10.26-33.15 ผ้าไหมอยู่ระหว่าง 4.39-15.19 มีความคงทนต่อแสงในระดับ 5 ดี และความทนต่อการซักที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ผ่านการย้อมทุกกรรมวิธีมีการขีดและการเปื้อนติดสีระดับ 5 หรือดีมาก ไม่ขีดตกและไม่เปื้อนติดสี แต่ซักที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีการเปื้อนติดสีในผ้าไนลอนในระดับปานกลาง
5. การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยหอม ด้วยสารช่วยติดที่สกัดจากเปลือกและใบพืช 6 ชนิด ได้แก่ เปลือกเพกา เปลือกมะขามป้อม เปลือกสมอไทย ใบฝรั่ง ใบขี้เหล็ก และใบยูคาลิปตัส แล้วย้อมด้วยหอม ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหมมีความคงทนของสีต่อการซัก ไม่ต่างจากผ้าที่ไม่ใช้สารช่วยติด การใช้สารช่วยติดสีทำให้ความเข้มของสีน้ำเงินลดลง
6. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบหอมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดหอม สารสกัดหอมด้วยเอทานอล สูตรที่เหมาะสมสำหรับแชมพู คือ สารสกัดหอม 0.4% 60% SLES 15% sodium chloride 1% polyquaternium-44 0.5%, cocamido propyl betain 6%, PEG-120 Methyl Glucose 2%, panthenol 0.5% และสารกันเสีย (Bronidox L) 0.1% ได้แชมพูผสมสารสกัดหอม pH ความหนืด อยู่เกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส แชมพูผสมสมุนไพร (มอก.เอส 12-2561) และไม่พบปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ และมีความคงตัว สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อยีสต์ได้ 4 ชนิด ได้แก่ *S. Aureus* *S. epidermidis* *B. subtilis* *C. albicans* และ *P. acnes* มีค่าความเข้มข้นต่ำสุดในการยับยั้งเชื้อ *S. epidermidis* เท่ากับ 15.62 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถนำไปใช้เป็นสูตรแชมพูผสมสารสกัดหอมเพื่อสุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
7. การพัฒนาครีมย้อมผม ผงใบหอม อินดิโก้ที่สกัดจากหอม และอินดิโก้คาร์มินจากหอม สามารถย้อมติดผมได้ โดยผงหอมสามารถสกัดด้วยน้ำแล้วย้อมผมได้ อินดิโก้จากหอมละลายในสารละลาย pH 11 ขึ้นได้ และใช้โซเดียมไโดโทโอไนท์เป็นตัวรีดิวซ์ จึงจะสามารถย้อมผมได้ ส่วนอินดิโก้คาร์มินสามารถย้อมผมได้ดีในสารละลาย pH 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย้อมผมจากอินดิโก้ที่สกัดจากหอม และอินดิโก้คาร์มินจากหอม โดยใช้ Steryl alcohol 10 g เติมน้ำเปล่า 500 มิลลิลิตร คนให้เข้ากันแล้วเติม Cetyl alcohol 20 กรัม Steryl alcohol 10 กรัม Vitamin E 5

กรัม Emulgin B1 5 กรัม Emulgin B2 5 กรัม Steric acid 1 กรัม และ methyl paraben 10 กรัม จะได้ครีม ย่อมผสมที่ไม่สามารถย่อยติดสีผสมได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ย่อมผสมจากผงห้อมผสมผงเทียนกิ่งจะให้ความเข้มข้นของสีผสมเพิ่มขึ้นตามปริมาณอัตราส่วนของผงห้อมที่เพิ่มขึ้น อัตราส่วนผงห้อมต่อผงเทียนกิ่งเป็น 3 : 1 ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด โดยใช้ผลิตภัณฑ์ย่อมผสมจากผงห้อมผสมผงเทียนกิ่ง 50 กรัม ผสมน้ำเปล่า 250 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ให้เป็นเนื้อครีม 15 นาที ย่อมผสมนาน 45 นาที โดยปริมาณยูเรียไม่ผลต่อสีผสมที่ได้และความคงทนของสีผสม แต่ส่งต่อความคงตัวของผลิตภัณฑ์ย่อมผสม โดยจะทำให้เกิดการจับกันเป็นก้อนเล็กน้อยภายหลังทดสอบความคงตัว ดังนั้นการผลิตภัณฑ์ย่อมผสมจากห้อมที่เหมาะสม คือ ใช้ผงห้อมและผงเทียนกิ่งจากการอบแห้งแล้วบดละเอียด โดยผสมผงห้อมและผงเทียนกิ่งในอัตราส่วน 3:1

### การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

1. เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงนำเทคโนโลยีการผลิตเนื้อห้อมที่มีคุณภาพ และกระบวนการย้อมผ้าที่มีประสิทธิภาพ และคำแนะนำการดูแลรักษาผ้าย้อมสีธรรมชาติจากห้อม และได้ผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่จากการใช้ประโยชน์จากห้อม โดยเผยแพร่ผลงานในวารสาร การจัดนิทรรศการ การจัดทำเอกสารเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ สำหรับนักวิจัย เกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้องค์ความรู้จากการดำเนินงาน สามารถนำไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาการผลิตห้อมในเขตภาคเหนือตอนบนได้ เพื่อให้ นักวิจัยสามารถกำหนดโจทย์วิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือลดต้นทุนการผลิตห้อม และขบวนการย้อมผ้าหม้อห้อมในภาคเหนือตอนบน และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการใช้ประโยชน์จากห้อมมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชท้องถิ่น
3. สร้างเครือข่ายระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกห้อม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมายมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตห้อม การแปรรูปห้อม และการนำไปใช้ประโยชน์ ให้เหมาะสม และนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนต่อไป

## บรรณานุกรม

- กองบรรณาธิการ. 2544. ต้นไม้ให้สี. วารสารเกษตรธรรมชาติ ฉบับที่ 3/2544. หน้า 38-39.
- โครงการฝ้ายแกมไหม. 2546. คู่มือย้อมสีธรรมชาติ ฉบับผู้รู้ท้องถิ่น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 32 หน้า.
- นิตยา ชะนะญาติ. 2544. การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและอ้อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 77 หน้า.
- ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย มณฑิรา ภูติวรรณ สุทธิณี เจริญคิด พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย วรรณรงค์ คนชม สมศรี ปะละใจ. 2560. ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตห้อม. หน้า 298-306. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2558. เล่ม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.
- มณฑิรา ภูติวรรณ ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย สากล มีสุข. 2560. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บใบห้อมเพื่อผลิตเนื้อห้อม. หน้า 329-336. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2558. เล่ม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.
- มณฑิรา ภูติวรรณ ประนอม ใจอ้าย สุทธิณี เจริญคิด วิภาดา แสงสร้อย สากล มีสุข. 2560. ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของห้อม. หน้า 321-327. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2558. เล่ม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.
- วิภาดา แสงสร้อย ประนอม ใจอ้าย มณฑิรา ภูติวรรณ สุทธิณี เจริญคิด พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย วรรณรงค์ คนชม สากล มีสุข และณัฐนัย ตั้งมันคงวรกุล. 2556. ประเมินสายพันธุ์ห้อมเพื่ออนุรักษ์ไว้ในสภาพถิ่นเดิม. หน้า 92-96. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2556. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4 เทคนิคการย้อมผ้าห้อมให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน. 32 หน้า.
- สนอง อมฤกษ์ สติยพงษ์ รัตน์คำ ปรีชา ชมเชียงคำ. 2556. วิจัยและพัฒนาเครื่องมือกวนน้ำห้อมระหว่างการหมักเพื่อผลิตเนื้อห้อม. หน้า 105-111. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2556. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.
- สุริย์ พุตระกูล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธุ์ สุปราณี เสียงใส อนงค์ จีระโสสถิกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อังรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย สุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.
- อุดม พนมไพร. 2548. ศึกษาาระดับการพร่างแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นอ้อม. ปัญหาพิเศษมหาวิทยาลัยแม่โจ้. 59 หน้า.

### 1.1 อิทธิพลของอุณหภูมิ น้ำ เวลาแช่ใบห้อม และปริมาณปูนที่มีผลต่อปริมาณและคุณภาพเนื้อห้อม

- กรมวิชาการเกษตร. 2552. คำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ. เอกสารวิชาการ. กลุ่มวิจัยปฐพีวิทยา สำนักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 122 หน้า.

- กองบรรณาธิการ. 2006. สิ่งทอไร้มลพิษ ประเด็นการค้าอนาคต.นิตยสาร TTIS Textile Digest. 1 (142).  
(ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.ttistextiledigest.com/Magazine/142/ecotextiles>.  
(22พฤษภาคม 2559)
- กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์. 2558. การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) และการประยุกต์ใช้ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล:  
<http://www.nano.kmitl.ac.th/files/nano.../03-วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์.pdf> (2 พฤษภาคม 2559)
- นิตยา ชะนะญาติ. 2544. การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและฮ่อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 77 หน้า.
- ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย สอนอง อมฤกษ์ พัชรภรณ์ สีลาภิรมย์กุล ฉัตรสุดา เชิงอักษร สาภล มีสุข นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ อุทัย นพคุณวงศ์. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตฮ่อมเพื่อย้อมผ้าในภาคเหนือตอนบน. หน้า 64-68. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร เรื่องผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า. 25-27 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.
- ไพศาล คงคาอุยฉาย อรุณศิริ ชิตางกูร และเฉลียว หมดอิว. 2543. การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหม ด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง. : รายงานวิจัย. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), กรุงเทพฯ. 55 หน้า.
- ศูนย์วิจัยข้าวแพร่. 2562. รายงานผลการตรวจอากาศเกษตรรายเดือนประจำปี 2562, แพร่. 12 หน้า.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4 เทคนิคการย้อมผ้าหม้อฮ่อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน. 32 หน้า.
- สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.). คู่มือการผลิตคราม. 2555. บริษัทหมูฟาร์ม เจน ทรี จำกัด. 21 หน้า.
- สุรีย์ พุดระกุล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธุ์ สุปราณี เสียงใส อนงค์ จีระโสสถิกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อัญรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย สุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.
- หมู่บ้านผ้าครามนาโน. 2555. พระจอมเกล้าลาดกระบัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร. (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php> (2 พฤษภาคม 2563)
- อนูรัตน์ สายทอง. 2544. การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- Meksi N., Kechida M., Mhenni F. 2007. Cotton dyeing by Indigo with theBorohydride process: Effect of some experimental conditions on indigo reduction and dyeing quality. Chemical engineering journal 131. 187-193
- Yoshiko, I. W., M. K. Rice and J. Barton. 1999. Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing. Tokyo:Kodansha International. 277-283.
- Vuorema, A. 2008. Reduction and analysis methods of indigo. Department of Chemistry, University of Turku, Finland.

Rajeshwar, K., M.E. Osugi, W. Chanmanee, C. R. Chenthamarakshan, M. Zanoni, P.

Kajitvichyanukul and R. Krishnan-Ayer. 2008. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air and aqueous media. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem.* 9 (4): 171–192.

## 1.2 การเตรียมน้ำย้อมที่เหมะสมสำหรับการย้อมผ้า

กองบรรณาธิการ. 2544. ต้นไม้ให้สี. วารสารเกษตรธรรมชาติ ฉบับที่ 3/2544. หน้า 38-39.

โครงการฝ้ายแกมไหม. 2546. คู่มือย้อมสีธรรมชาติ ฉบับผู้รู้ท้องถิ่น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 32 หน้า.

นิตยา ชะนะญาติ. 2544. การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและย้อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 77 หน้า.

ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย สอนง อมฤกษ์ พัชรภรณ์ ลีลาภิมย์กุล ฉัตรสุดา เชิงอักษร สากล มีสุข นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ อุทัย นพคุณวงศ์. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม้อมเพื่อย้อมผ้าใยภาคเหนือตอนบน. หน้า 64-68. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า. 25-27 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.

ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย มณฑิรา ภูติวรรณ สอนง อมฤกษ์ สุทธิณี เจริญคิด พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย รณรงค์ คนชม นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ และอุทัย นพคุณวงศ์. 2561. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหม้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน. หน้า 107-122. ใน: ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.

มณฑิรา ภูติวรรณ ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย สากล มีสุข. 2560. ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บใบหม้อมเพื่อผลิตเนื้อหม้อม. หน้า 329-336. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2558. เล่ม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.

มณฑิรา ภูติวรรณ ประนอม ใจอ้าย สุทธิณี เจริญคิด วิภาดา แสงสร้อย สากล มีสุข. 2560. ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของหม้อม. หน้า 321-327. ใน: อุทัย นพคุณวงศ์, (ผู้รวบรวม), รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุด ประจำปี 2558. เล่ม 2 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1, กรมวิชาการเกษตร, เชียงใหม่.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4 เทคนิคการย้อมผ้าหม้อมให้มีความคงทนได้มาตรฐาน. 32 หน้า.

สุรีย์ พุตระกูล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธุ์ สุปราณี เสียงใส อนงค์ จิระโสทธิกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อัจฉรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย และสุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.

อนูรัตน์ สายทอง. 2544. การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.

อุดม พนมไพร. 2548. ศึกษาการย้อมสีธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นหม้อม. ปัญหาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 59 หน้า.

The Royal Horticultural Society. 1995. RHS Colour Chart. London. 18 p.

## 1.3 จำนวนการย้อมสีหม้อมต่อความคงทนของแสงและการซักของผ้าฝ้ายและผ้าไหม

- กองบรรณาธิการ. 2006. สิ่งทอไร้มลพิษ ประเด็นการค้าอนาคต.นิตยสาร TTIS Textile Digest. 1 (142). (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล : <http://www.ttistextiledigest.com/Magazine/142/ecotextiles>. (22พฤษภาคม 2559)
- กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์. 2558. การอบรมนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) และการประยุกต์ใช้ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: <http://www.nano.kmitl.ac.th/files/nano.../03-วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์.pdf> (2 พฤษภาคม 2559)
- นิตยา ชะนะญาติ. 2544. การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและฮ่อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 77 หน้า.
- ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย มณฑิรา ภูติวรนาถ สุทธิณี เจริญคิด พรรณพิมล สุริยะพรหมชัย รณรงค์ คนชม สากุล มีสุข และณัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกุล. 2556. เปรียบเทียบพันธุ์ห้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน. หน้า 97-104. ใน: รายงานผลงานวิจัยสิ้นสุดประจำปี 2556. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร.
- ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่. 2554. มหัศจรรย์หม้อห้อม ภูมิปัญญาเมืองแพร่. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ กระทรวงอุตสาหกรรม. 26 หน้า.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4 เทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.). 32 หน้า.
- สุวิมล หงษ์สาม ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา และพิชัย สดภิบาล. 2557. ศึกษาและพัฒนากระบวนการเพิ่มจำนวนเมล็ดสีย้อมธรรมชาติบนด้ายฝ้ายด้วยห้อมเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 5(2) : 72-85.
- หมู่บ้านผ้าครามนาโน. 2555. พระจอมเกล้าลาดกระบัง โรงเรียนชาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร. (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php> (2 พฤษภาคม 2563)
- อนรรตน์ สายทอง. 2544. การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- Rajeshwar, K., M.E. Osugi, W. Chanmanee, C. R. Chenthamarakshan, M. Zaroni, P. Kajitvichyanukul and R. Krishnan-Ayer. 2008. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air and aqueous media. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem.* 9 (4): 171-192.
- Vuorema, A. 2008. Reduction and analysis methods of indigo. Department of Chemistry, University of Turku, Finland.
- Yoshiko, I. W., M. K. Rice and J. Barton. 1999. Shibori: *The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing*. Tokyo:Kodansha International. 277-283.

#### 1.4 การใช้สารช่วยติดสีในผ้าฝ้ายและผ้าไหมก่อนการย้อมด้วยห้อม

- กชกร สกุลบริสุทธ์ สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ. 2559. ผลของสารช่วยติดสีที่มีต่อความคงทนของสีผ้าฝ้ายสีธรรมชาติสีน้ำตาล. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). ปีที่ 8 .ฉบับที่15 มกราคม-มิถุนายน 2559.

ชวนพิศ สี่มาขจร ภัควิภา เพชรวิจิตร นัทรมน หาญศักดิ์ ประทีป มีศิลป์. 2552. การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ. สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 61 หน้า

ชัยวัฒน์ แก้วคล้ายขจรศิริ ประทับใจ สิกขา. การศึกษากระบวนการย้อมครามโดยใช้ยางกล้วยน้ำว้าดิบเป็นสารช่วยติด. วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่3 ฉบับที่ 1 เมษายน-กันยายน 2555.

นฤมล เกื่อนกุล อีสราภรณ์ ปั่นเนตร์. 2564. ผลของเถ้า น้ำปูนใส น้ำส้มสายชู สารส้ม เกลือแกง และน้ำสกัดจาก ถั่วเหลือง ต่อการติดสีเส้นใยไหมด้วยสีย้อมจาก *Actinomyces* sp.N2 . ใน เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564. น. 532-537.

ประกาศนียบัตร สุคนธมณี. 2562. สีสันจากไผ่สวน. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: [https:// oar.ubu.ac.th](https://oar.ubu.ac.th). (มค 2565.)

มนัสนันท์ ไทยแท้ สุดาพร ตังควนิช . 2562. ผลของการใช้หมากสงเป็นสารช่วยติดสีก่อนย้อมเส้นไหมด้วยสีจาก แดงสิงคโปร์. การเกษตรราชภัฏ.18(1):64-72 (2019).

วิจิตร เขาว์วันกลาง พิมพ์ลภา ปาสาจะ . 2556. การศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติในการย้อมผ้าฝ้าย. รายงาน ผลงานวิจัย. สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 65 น. สุรีย์ พุดระกุล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธุ์ สุปราณี เสี่ยงใส อนงค์ จีระโสติกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อัจรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย สุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขต ภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.

## 2.1 อิทธิพลของสังกะสีในการผลิตเนื้อห้อมให้ได้สีย้อมที่มีคุณภาพ

กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์. 2558. การอบรมนวัตกรรมการนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) และการประยุกต์ใช้ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล: <http://www.nano.kmitl.ac.th/files/nano.../03-วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์.pdf> (2 พฤษภาคม 2559)

ไพศาล คงคาฉุยฉาย อรุณศิริ ชิตางกูร และเฉลียว หมดอีว. 2543. การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ จากครามและครั่ง. กรุงเทพฯ : รายงานวิจัย. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย มณฑิรา ภูติวรรณ สุทธิณี เจริญจิต พรณพิมล สุริยะพรหมชัย ธรณรงค์ คนชม และวิทยา อภัย. 2558. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตห้อมในพื้นที่จังหวัดแพร่ : รายงาน ผลงานวิจัยและพัฒนา กรมวิชาการเกษตร.

ปณิธาน สุระยศ. 2555. ผลของเกลือและมอร์แดนท์ต่อการดูดซับสีสกัดจากใบมะม่วงบนเส้นด้าย. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล : [http://research.psu.ac.th/files/res\\_che2553/resche\\_files/402\\_appendix.pdf](http://research.psu.ac.th/files/res_che2553/resche_files/402_appendix.pdf) (2 กุมภาพันธ์ 2564)

หมู่บ้านผ้าครามนาโน. 2555. พระจอมเกล้าลาดกระบัง โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร. (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php> (2 พฤษภาคม 2563)

- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4: เทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน. 27 หน้า.
- สุภาพร ตั้งควนิช. 2563. การปรับปรุงความคงทนของสีและสมบัติการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายเคลือบนาโนโคโตซานและซิงค์ออกไซด์ย้อมคราม. บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์. ปีที่ 30 ฉบับที่ 3
- อนุรัตน์ สายทอง. 2544. การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- อนุรัตน์ สายทอง. 2554. ครามและผลิตภัณฑ์คราม. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- อภิชาติ สนธิสมบัติ. ม.ป.ป. ทฤษฎีการทดสอบการคงทนของสี. (ระบบออนไลน์). แหล่งข้อมูล : [http://www.ttcexpert.com/Seminar/colour\\_fastness.pdf](http://www.ttcexpert.com/Seminar/colour_fastness.pdf) (2 กุมภาพันธ์ 2564)
- อัจฉราพร ไสละสุต. 2527. คู่มือการย้อมสี. พิมพ์ครั้งที่2. กรุงเทพฯ : เทคนิค 19การพิมพ์.
- Meksi N., Kechida M., Mhenni F. 2007. Cotton dyeing by Indigo with theBorohydride process: Effect of some experimental conditions on indigo reduction and dyeing quality. Chemical engineering journal 131. 187-193
- Rajeshwar, K., M.E. Osugi, W. Chanmanee, C. R. Chenthamarakshan, M. Zaroni, P. Kajitvichyanukul and R. Krishnan-Ayer. 2008. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air and aqueous media. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem.* 9 (4): 171-192.
- Vuorema, A. 2008. Reduction and analysis methods of indigo. Department of Chemistry, University of Turku, Finland.
- Yoshiko, I. W., M. K. Rice and J. Barton. 1999. Shibori: *The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing*. Tokyo:Kodansha International. 277-283.
- Young, A. S., T. L. Hyeong, P. H. Jin and K. K. Tae. 2004. An approach to the Dyeing of Polyester fibre using Indigo and its extended wash fastness properties. *Dyes and Pigment.* 61. 263-272.
- 2.2 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดใบห้อมและการพัฒนาแชมพูผสมสารสกัดห้อม**
- กองบรรณาธิการ. 2006. สิ่งทอไร้มลพิษ ประเด็นการค้าอนาคต.นิตยสาร TTIS Textile Digest. 1 (142). (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.ttistextiledigest.com/Magazine/142/ecotextiles>. (22พฤษภาคม 2559)
- กิตติพงศ์ อำนวยสวัสดิ์. 2558. การอบรมนวัตกรรมการนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์ (nano-ZnO) และการประยุกต์ใช้ : วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล: [www.nano.kmitl.ac.th/files/nano.../03-วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์.pdf](http://www.nano.kmitl.ac.th/files/nano.../03-วัสดุนาโนซิงค์ออกไซด์.pdf) (2 พฤษภาคม 2559)
- คมชัดลึก. 2548. ฮ้อม. หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ประจำวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548. (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.kaewdiary.com/webboard/show.php?CatelD=5&No=17749> [5 มิถุนายน2550]. Htm (10 พฤษภาคม 2559)



- โครงการฝ้ายแกมไหม. 2546. คู่มือย้อมสีธรรมชาติ ฉบับผู้รู้ท้องถิ่น. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 32 หน้า.
- งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 2555. จิตวิญญาณแห่งฝ้าย ผ้าคุณภาพแห่งภูมิปัญญา ผ้าย้อมครามสกลนคร. มหาวิทยาลัยมหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร. 36 หน้า.
- ชลลดา วชิรเดชเสถียร. 2546. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูผสมมะกรูดจากวัสดุเหลือใช้ของอุตสาหกรรมอาหาร. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.
- ชวนพิศ สีมาจจร ภักวิภา เพชรวิจิต นันทมน หาญศักดิ์ ประทีป มีศิลป์. 2552. การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ. สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. ชุมนุมสหกรณ์ การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด. กรุงเทพฯ. 61 หน้า
- เดลินิวส์. 2547. ย้อม. หนังสือเดลินิวส์ ประจำวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2547. (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.panmai.com/knowboard/520.htm> (10 มิถุนายน 2550).
- ทองศักดิ์ เพี้ยชันที. 2553. ผลของพอลิเมอร์บางชนิดในการเคลือบสีและป้องกันการหลุดของเม็ดสีในตำรับครีม เปลี่ยนสีผม. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 81 หน้า.
- นิตยา ชะนะญาติ. 2544. การพัฒนาการสกัดอินดิโกจากครามและย้อมเพื่อใช้ในการย้อมสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 77 หน้า.
- ประนอม ใจอ้าย วิภาดา แสงสร้อย สอนง อมฤกษ์ พัชรารณณ์ ลีลาภิรมย์กุลฉัตรสุดา เชิงอักษร สากล มีสุข นิพัฒน์ สุขวิบูลย์ อุทัย นพคุณวงศ์. 2558. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม้อเพื่อย้อมผ้าใยภาคเหนือ ตอนบน. หน้า 64-68. ใน: เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2558 กรมวิชาการเกษตร เรื่อง ผลงานวิชาการพร้อมใช้ เกษตรไทยก้าวหน้า. 25-27 พฤษภาคม 2558 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์, กรุงเทพฯ.
- ปราชญ์สกล ช่วยสุดสกุลชัย. 2552. การศึกษาคุณสมบัติย้อมย้อมแบบที่เรียบริเวณใต้วงแขนของผ้าย้อมคราม. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 62 หน้า
- เพ็ญภา ทรัพย์เจริญ. 2549. สวนสมุนไพรมหากรรมพืชสวนโลก 2549. บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพฯ. 463 หน้า.
- ไพศาล คงคาอุยฉาย อรุณศิริ ชิตางกูร และเฉลียว หมัดอิว. 2543. การพัฒนาเทคนิคการย้อมไหม ด้วยสีธรรมชาติจากครามและครั่ง. กรุงเทพฯ : รายงานวิจัย. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
- รัชฎาพร อ่อนศิริไฉย, จีราวรรณ อุ่นเมตตาอารี และ จิตรรา สิงห์ทอง. 2554. ฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของสารสกัดย่านาง เครื่องหม่าน้อย และรางจืด. รายงานวิจัย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 53 หน้า.
- สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2548. เทคโนโลยีสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ OTOP เล่ม 4 เทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน. 32 หน้า.

- สุทธิเวช ต.แสงจันทร์. 2532. ยาย้อมผม ว.กรมวิทยาศาสตร์บริการ 120 (พ.ค.32) 7-12.
- สุนต์ทิพย์ คงตัน และวิชัย สุรเชิดเกียรติ. 2551. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 124 หน้า.
- สุรีย์ พุตระกูล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธ์ สุปราณี เสียงใส อนงค์ จีระโสติกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อังรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย สุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.
- หมู่บ้านผ้าครามนาโน. 2555. พระจอมเกล้าลาดกระบังโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอมืองจังหวัดสกลนคร (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.nano.kmitl.ac.th/index.php> (2 พฤษภาคม 2559)
- อนุรัตน์ สายทอง. 2544. การเตรียมสีครามจากครามผงธรรมชาติ. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- อนุรัตน์ สายทอง. 2554. ครามและผลิตภัณฑ์คราม. สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร.
- อัฐญาพร ชัยชมภู. 2555. การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดที่พบบนผิวน้ำโดยใช้สารสกัดสมุนไพรพื้นบ้าน. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 128 หน้า
- อารี พลดี. มปป. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา (ระบบออนไลน์) แหล่งข้อมูล : <http://www.royin.go.th/?knowledges>. (22 พฤษภาคม 2559)
- อุดม พนมไพร. 2548. ศึกษาระดับการปรากฏแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นฮ่อม. ปัญหาพิเศษ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 59 หน้า.
- Adedapo, A. A., Jimoh, F. O., Afolayan, A. J., and Masika, P. J. 2009. Antioxidant properties of the methanol extracts of the leaves and stems of *Celtis africana*. *Records of Natural Products*, 3(1): 23–31.
- Meksi N., Kechida M., Mhenni F. 2007. Cotton dyeing by Indigo with the Borohydride process: Effect of some experimental conditions on indigo reduction and dyeing quality. *Chemical engineering journal* 131. 187-193
- Rajeshwar, K., M.E. Osugi, W. Chanmanee, C. R. Chenthamarakshan, M. Zanoni, P. Kajitvichyanukul and R. Krishnan-Ayer. 2008. Heterogeneous photocatalytic treatment of organic dyes in air and aqueous media. *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem.* 9 (4): 171–192.
- Shahni, R. and P J Handique. 2013. Antibacterial Properties of leaf extracts of *Strobilanthes cusia* (Nees) Kuntze, a rare ethno-medicinal plant of Manipur, India. *Int. J.Pharm Tech Res.* 5(3): 1281-1285.
- Taguchi, K., Tokano, T., Yamaoka, Y. and Furuse, K. (2003). Hair dye and hair-dyeing methods using the same. Google Patents.
- The Royal Horticultural Society. 1995. RHS Colour Chart. London. 18 p.
- Vuorema A. 2008. Reduction and analysis methods of indigo. Department of Chemistry, University of Turku, Finland

Yoshiko, I. W., M. K. Rice and J. Barton. 1999. *Shibori: The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing*. Tokyo:Kodansha International. 277-283.

### 2.3 การพัฒนาครีมน้อมผมจากห้อม

ทองศักดิ์ เพ็ญจันทร์. 2553. ผลของพอลิเมอร์บางชนิดในการเคลือบสีและป้องกันการหลุดของเม็ดสีในตำรับครีมเปลี่ยนสีผม. รายงานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 81 หน้า.

เพ็ญญา ทรัพย์เจริญ. 2549. สวนสมุนไพรในงานมหกรรมพืชสวนโลก 2549. บริษัทสามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด. กรุงเทพฯ. 463 หน้า.

สุทธิเวช ต.แสงจันทร์. 2532. ยาย้อมผม ว.กรมวิทยาศาสตร์บริการ 120 (พ.ค.32) 7-12.

สุนันต์ทิพย์ คงตัน และวิชัย สุรเชิดเกียรติ. 2551. การพัฒนาตำรับสีย้อมผมถาวรจากพืชสมุนไพร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 124 หน้า.

สุรีย์ พุตระกูล สรศักดิ์ เหลี้ยวไชยพันธุ์ สุปราณี เสียงใส อนงค์ จีระโสติกุล ฐานิศ บุตรเพชรรัตน์ อัจรา สายหยุด ศิริวรรณ วิชัย และสุรารักษ์ จันทนเสถียร. 2543. การพัฒนาสารย้อมสีธรรมชาติในเขตภาคเหนือตอนบน. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 199 หน้า.

Fujii, M., Ushio, S., Iwaki, K. and Kyono, F. 2010. Extract powder of indigo plant, and its preparation and uses. US Patent. US 2010/0034757 A1.

Madhusudan Rao, Y., Shayeda, & Sujatha, P. (2008). Formulation and evaluation of commonly used natural hair colorants. *Indian Journal of Natural Products and Resources*, 7(1), 45–48.

Taguchi, K., Tokano, T., Yamaoka, Y., & Furuse, K. (2005). Hair dye and hair-dyeing methods using the same. US Patent. US 6,849,096 B2.

